


C14b 15/00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 48097

Kl. 28 b, 28/20
Kl. internat. C 14 b

Bielsko-Żywieckie Zakłady Futrzarskie*)
Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka w Żywcu

Żywiec, Polska

Sposób produkcji sztucznych futer z odpadów wełny baraniej

Patent trwa od dnia 16 lutego 1962 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji futer z odpadów wełny baraniej, powstałych przy wyrobie znanych futer baranich.

Skóry baranie i jagnięce o długim włosie nie nadają się bezpośrednio na futra. Dotychczas w czasie wyprawiania i uszlachetniania skór baranich przeznaczonych na futra, skracano długi włos, przy czym powstały odpad runa nie nadawał się do praktycznego zastosowania przy wyrobie futer.

Sposób według wynalazku umożliwia wykorzystanie tych odpadów do produkcji sztucznych futer.

Po wyprawieniu i ewentualnym zabarwieniu skóry owczej, nakleja się na okrywę włosową

skóry papier. Po wyschnięciu kleju rozcina się okrywę włosową na dostosowanej do tego celu maszynie, tak zwanej strzyżarce taśmowej w celu oddzielenia papieru z przyklejonym do niego włosiem od skóry przeznaczonej na futro.

Na przyklejone do papieru runo nakłada się za pomocą pistoletu lub specjalnej maszyny warstwę kleju, a równocześnie pokrywa się klejem tkaninę lub inne tworzywo, które ma zastąpić skórę. Następnie nakłada się tę tkaninę na runo, po czym suszy się i prasuje na prasie hydraulicznej, stosując ogrzewanie. Po wyjęciu z prasy zwilża się papier, wodą i odkleja od runa, otrzymując sztuczne futro, z naturalnym wełnianym włosiem.

*) Właściciel patentu oświadczył, że współtwórcami wynalazku są: Józef Urbaś i Tadeusz Dziadek.

Otrzymane sztuczne futro podlega wykończeniu jak: czesanie, strzyżenie, farbowanie, prasowanie.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób produkcji sztucznych futer z odpadów wełny baraniej, znamienny tym, że na okrywę włosową wyprawionej skóry baraniej nakleja się papier, a następnie przecina się ją na maszynie w celu oddzielenia naklejonego na papier runa od skóry, przeznaczonej na futro, po czym na przyklejone do papieru runo nakłada się po-

krytą klejem tkaninę lub inne tworzywo, suszy się i prasuje, a następnie usuwa się papier przez zwilżenie go wodą.

Bielsko-Zywieckie
Zakłady Futrzarskie
Przedsiębiorstwo Państwowe
Fabryka w Żywcu
Zastępca: mgr inż. Eugeniusz Mirecki
rzecznik patentowy