【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年8月21日(2008.8.21)

【公表番号】特表2004-520465(P2004-520465A)
【公表日】平成16年7月8日(2004.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2004-026
【出願番号】特願2002-558445(P2002-558445)
【国際特許分類】
Ｃ０９Ｊ 153/02　　(2006.01)
Ｃ０９Ｊ 157/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０９Ｊ 153/02
Ｃ０９Ｊ 157/00

【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年7月7日(2008.7.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ｉ）１つまたは複数のスチレン系ブロックコポリマー、（ｉｉ）１つの混合された脂肪族／芳香族炭化水素粘着付与剤樹脂、および（ｉｉｉ）１つまたは複数の可塑剤から実質的になり、上記スチレン系ブロックコポリマーが、一般式
Ａ－Ｃ－Ａ　　（１）、または（Ａ－Ｃ）$_{n}$－Ｘ　　（２）
（上式において、各Ａは独立に、芳香族ビニル化合物のポリマーブロックであり、かつＣは、ブタジエン（Ｂ）とイソプレン（Ｉ）とが、３０：７０から７０：３０の範囲のＢ：Ｉ重量比率で混合されたポリマーブロック（Ｂ／Ｉ）であり、また前記ポリマーブロックＣは、－５０℃以下のガラス転移温度（Ｔｇ）（ＡＳＴＭ　Ｅ－１３５６－９８に従って決定される）を有し、ｎは２以上の整数であり、またＸは、カップリング剤の残基である）のブロックコポリマーであり、粘着付与剤樹脂が、４．２％の芳香族水素百分率（Ｈ－ＮＭＲにより決定した芳香族プロトンの相対百分率）を有する接着剤組成物。
【請求項２】
一般式
Ａ－Ｃ－Ａ　　（１）、または（Ａ－Ｃ）$_{n}$－Ｘ　　（２）
（上式において、各Ａは独立に、芳香族ビニル化合物のポリマーブロックであり、かつＣは、ブタジエン（Ｂ）とイソプレン（Ｉ）とが、３０：７０から７０：３０の範囲のＢ：Ｉ重量比率で混合されたポリマーブロック（Ｂ／Ｉ）であり、また前記ポリマーブロックＣは、－５０℃以下のガラス転移温度（Ｔｇ）（ＡＳＴＭ　Ｅ－１３５６－９８に従って決定される）を有し、ｎは２以上の整数であり、またＸは、カップリング剤の残基である）の１つまたは複数のスチレン系ブロックコポリマーの印刷版における使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】

適切な混合された脂肪族／芳香族樹脂、または熱反応性炭化水素の例には、「ＥＸＣＯＲＥＺ」２１０１（Ｅｘｘｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社）、「Ｗｉｎｇｔａｃｋ」ＥＴおよび「Ｗｉｎｇｔａｃｋ」８６（Ｇｏｏｄｙｅａｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社）、「Ｐｉｃｃｏｔａｃ」ＭＢＧ２２２、２２３および「ＨＥＲＣＯＴＡＣ」２０５（Ｅａｓｔｍａｎ社）（商標）が含まれる。

【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】
好ましい粘着付与剤樹脂は、具体的にはその色がごく淡い青白色である、Ｗｉｎｇｔａｃｋ　ＥＴである。