


Opublikowano dnia 1 lipca 1955 r.



F 16g 3/10

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 36661

Cukrownia „Lublin“ *)
(Lublin, Polska)

Kl. 47 d, 9

1701,3/10

Sposób usztywniania końców skórzanych troków surowcowych dla zszywania pasów bez igły

Udzielono patentu z mocą od dnia 20 sierpnia 1952 r.

Usztywnienie końców troków surowcowych, używanych do zszywania pasów pędnych, ma na celu wyeliminowanie igły, używanej dotychczas przy tej czynności oraz uproszczenie i przyspieszenie zszywania.

Usztywnienie zaciętego na ostro końca troka, któremu ma być nadana sztywność, uzyskuje się według wynalazku przez zanurzenie go we wrzącej wodzie na kilka minut, po czym suszy się troki, **rozprostowując co pewien czas ostre ich końce.**

W ten sposób uzyskuje się troki o sztywnych końcach, umożliwiając szycie pasów bez pomocy specjalnej igły. Sztywne i niełamiwe końce

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest ob. Władysław Ruszczyk.

troków, uzyskane po sześciu minutach gotowania i następnie po około 10-godzinnym suszeniu w temperaturze pokojowej sprowadza się do pożądanego kształtu przez przeciąganie końców troków między palcami dla sprostowania w odstępach 2 — 3 godzin podczas suszenia.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób usztywniania końców skórzanych troków surowcowych do zszywania pasów bez igły, znamieny tym, że końce troków, zacięte skośnie na ostro, zanurza się we wrzącej wodzie na kilka minut, a następnie suszy się, wyprostowując je ewentualnie w czasie kilkogodzinnego schnięcia.

Cukrownia „Lublin“