

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【公表番号】特表2003-531947(P2003-531947A)

【公表日】平成15年10月28日(2003.10.28)

【出願番号】特願2001-580246(P2001-580246)

【国際特許分類第7版】

C 09 J 109/00

C 09 D 109/00

C 09 D 123/08

C 09 D 153/00

C 09 D 163/00

C 09 D 201/00

C 09 J 7/00

C 09 J 123/08

C 09 J 153/00

C 09 J 163/00

C 09 J 201/00

【F I】

C 09 J 109/00

C 09 D 109/00

C 09 D 123/08

C 09 D 153/00

C 09 D 163/00

C 09 D 201/00

C 09 J 7/00

C 09 J 123/08

C 09 J 153/00

C 09 J 163/00

C 09 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成16年1月30日(2004.1.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 10から90重量パーセントの架橋性エポキシ化ジエンポリマー、

(b) エポキシ化ポリマーの重量の3倍を越えない、0から70重量パーセントのジエンモノオールポリマー、

(c) 5から50重量パーセントの、0.85から0.89グラム/立方センチメートルの得られるポリマー密度を有する、エチレンと少なくとも1種のC<sub>3</sub>～C<sub>20</sub>-オレフィンとの均一な線状又は実質的に線状のインターポリマー、

(d) 0から65重量パーセントの粘着付与樹脂及び

(e) 0.01から3重量パーセントの光開始剤

を含む、硬化性可剥性接着及び被覆フィルム用配合物。

**【請求項 2】**

(a) 15から25重量パーセントの架橋性エポキシ化ジエンポリマー、  
(b) エポキシ化ポリマーの重量の3倍を越えない、15から30重量パーセントのジ  
エンモノオールポリマー、  
(c) 5から20重量パーセントの、0.85から0.89グラム/立方センチメート  
ルの得られるポリマー密度を有する、エチレンと少なくとも1種のC<sub>3</sub>～C<sub>20</sub>-オレ  
フィンとの均一な線状又は実質的に線状のインターポリマー、  
(d) 40から65重量パーセントの粘着付与樹脂及び  
(e) 0.01から3重量パーセントの光開始剤  
を含む、高性能テープ及びラベル感圧接着剤用配合物。