

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第1区分
【発行日】令和4年11月28日(2022.11.28)

【国際公開番号】WO2020/203200
【出願番号】特願2021-511371(P2021-511371)

【国際特許分類】

C 0 3 C 1 0 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)

C 0 3 C 2 1 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

C 0 3 C 1 0 / 1 2

C 0 3 C 2 1 / 0 0 1 0 1

10

【手続補正書】

【提出日】令和4年11月4日(2022.11.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0054

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【0054】

本発明に係る結晶化ガラスの50 ~ 500 における平均熱膨張係数は、好ましくは $30 \times 10^{-7} /$ 以下、より好ましくは $25 \times 10^{-7} /$ 以下、さらに好ましくは $20 \times 10^{-7} /$ 以下、特に好ましくは $15 \times 10^{-7} /$ 以下である。50 ~ 500 における平均熱膨張係数は、通常は、 $10 \times 10^{-7} /$ 以上である。

30

40

50