



المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia



الهيئة السعودية للملكية الفكرية  
Saudi Authority for Intellectual Property

## براءة اختراع

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وبموجب أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيئية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 1425/05/29هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 1439/10/19هـ، ولأحته التنفيذية،  
يقرر منح:

فينا تكنولوجي، انك.  
Fina Technology, Inc.

بتاريخ: 1442/04/25 هـ

براءة اختراع رقم: SA 7347

الموافق: 2020/12/10 م

### عن الاختراع المسمى:

مركب بولي إيثيلين مقاوم للكلور ومنتجات مصنوعة منه  
CHLORINE - RESISTANT POLYETHYLENE COMPOUND AND ARTICLES MADE THEREFROM

وفق ما هو موضح في وصف الاختراع المرفق، ولمالك البراءة الحق في الانتفاع بكامل الحقوق النظامية في المملكة العربية السعودية خلال فترة سريان الحماية.

الرئيس التنفيذي:

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم



مركب بولي إيثيلين مقاوم للكlor ومنتجات مصنوعة منه

CHLORINE – RESISTANT POLYETHYLENE COMPOUND AND  
ARTICLES MADE THEREFROM

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق هذا الكشف بصفة عامة بتحضير راتنجات من بولي إيثيلين polyethylene resins مناسبة لنقل أو احتجاز ماء بارد و/ أو ساخن يحتوي على مركبات معالجة بالكlor chlorinated.

يقل عمر خدمة أنبوب بولي إيثيلين polyethylene pipe والمنتجات الأخرى في تطبيقات إنتاج ماء صالح للشرب بواسطة وجود المطهرات المستخدمة لضمان سلامة إمدادات الماء. تشكّل المطهرات Disinfectants مثل ثاني أكسيد الكlor chlorine dioxide ، الكlor chlorine ، مركبات أمين الكlor chloramines ، مركبات هيبوكlorيت hypochlorites وغيرها أنواع مؤكسدة في الماء الذي يمكن أن يتفاعل مع مواد الإضافة ويؤكسد الطبقة السطحية لمنتجات بولي إيثيلين polyethylene ، مما يؤدي بالنهاية إلى عطل سابق لأوانه عن طريق تكوين تصدعات. يمكن أن يسهم الرقم الهيدروجيني للماء ودرجة الحرارة المتزايدة أيضًا في تسارع التحلل وقلّة العمر الزمني العملي للأنبوب والمنتجات الأخرى.

تتعلق براءة الاختراع الأوروبية 2053084 باستخدام أنبوب بولي إيثيلين polyethylene pipe مُلون لنقل الماء المحتوي على مطهر. يتم تحضير الأنبوب من راتنج بولي إيثيلين polyethylene resin ، الذي يتم إنتاجه باستخدام واحد أو أكثر من أنظمة محفزات أحادية الموقع، والذي يشتمل على صبغات زرقاء ومادة إضافة مضادة للأشعة فوي البنفسجية anti-UV additive.

تتعلق براءة الاختراع الأمريكية 2010233403 براتنج بولي إيثيلين مستقر وعلى وجه التحديد راتنج بولي إيثيلين متعدد الأنماط مستقر وكذلك التركيبات التي تحتوي على هذا الراتنج للاستخدام في الأنابيب.

الوصف العام للاختراع

يتم وصف طريقة لنقل ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكلور، كلور، مركبات أمين كلور، أو مركبات هيبوكلوريت خلال أنبوب. تتضمن الطريقة تشكيل راتنج من بولي إيثيلين باستخدام محفز، خلط الراتنج من بولي إيثيلين مع مضاد أكسدة، حيث يكون مضاد الأكسدة عبارة عن ثيو إستر thioester ، عامل تحقيق استقرار خفيف لأمين معاق hindered amine light stabilizer أو 1، 3، 5- تراي ميثيل-2، 4، 6- تريس (3، 5- داي-t-بيوتيل-4-هيدروكسي بنزيل) بنزين 1، 3، 5 trimethyl-2,4,6-tris (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzene لتشكيل خليط راتنج/مضاد أكسدة، بثق أنبوب من خليط الراتنج/مضاد الأكسدة، ودفق ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكلور، الكلور، مركبات أمين الكلور، أو مركبات هيبوكلوريت خلال الأنبوب.

### شرح مختصر للرسومات

- 10 يمكن فهم الكشف الحالي من الوصف التفصيلي التالي عند قراءته مع الأشكال المصاحبة.
- الشكل 1 يصور زمن العطل الطبيعي لسلسلة أنابيب بعرض 1.27 سم كما هو موصوف في المثال 1.
- الشكل 2 يصور الزمن بالأسابيع في مقابل الإطالة عند التهتك بالنسبة المئوية كما هو موصوف في المثال 2.
- 15 الشكل 3 يصور الزمن بالأسابيع في مقابل الإطالة عند التهتك ذات النسبة المئوية الطبيعية مقارنة بالإطالة عند التهتك ذات النسبة المئوية الأولية كما هو موصوف في المثال 3.
- الشكل 4 يصور الزمن بالأسابيع في مقابل الإطالة عند التهتك بالنسبة المئوية كما هو موصوف في المثال 4.

### الوصف التفصيلي:

- 20 يتضمن الكشف التالي نماذج، نسخ وأمثلة معينة، لكن الكشف لا يقتصر على هذه النماذج، النسخ أو الأمثلة، المتضمنة لتمكين الشخص من ذوي المهارة العادية في الفن من تشكيل واستخدام النماذج عندما يتم دمج المعلومات في هذا الكشف مع المعلومات والتكنولوجيا المتوفرة.

- يتم توضيح المصطلحات المختلفة كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية أدناه. إلى حد ما عندما لا يتم تعريف المصطلح المستخدم في أحد عناصر الحماية أدناه، فينبغي تعريفها بمعناها الأوسع الذي توصل له الأشخاص المهرة في الفن لهذا المصطلح كما ينعكس في المنشورات المطبوعة وبراءات الاختراع التي تم إصدارها. علاوة على ذلك، وما لم يحدد غير ذلك، جميع المركبات الموصوفة في الوثيقة الحالية يمكن أن يكون بها استبدال أو ليس بها استبدال وقائمة المركبات تتضمن مشتقات مما سبق.
- 5
- المصطلح "نشاط" يشير إلى وزن المنتج الذي تم إنتاجه حسب وزن المحفز المستخدم في العملية لكل ساعة من التفاعل عند مجموعة معيارية من الظروف (على سبيل المثال، جرام من المنتج/جرام من المحفز/ ساعة).
- 10
- المصطلح "بها استبدال" يشير إلى ذرة، شق أو مجموعة تحل محل الهيدروجين في مركب كيميائي. يشير المصطلح "مزج" إلى خليط من المركبات التي يتم مزجها و/ أو خلطها قبل التلامس مع مركب آخر.
- كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "الكثافة" و"النقل النوعي" عن طريق ASTM-D-792.
- 15
- كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "مؤشر التدفق عند الانصهار" عن طريق ASTM-D-1238-01 (الطريقة A - اقطع وزن).
- كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "مقاومة التكسير الناجم عن الإجهاد البيئي Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) للراتنج" عن طريق ASTM-D-1693، الحالة B.
- 20
- كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "اختبار قوة الشد المسببة لتقر بولي إيثيلين (PENT) Polyethylene Notch Tensile" عن طريق ASTM-F-1473.
- كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "حصيلة قوة الشد" عن طريق ASTM-D-638.

كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "الإطالة عند التهتك" عن طريق ASTM-D-638.

كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "صدمة Izod، المتتفرة" عن طريق ASTM-D-256.

كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يتم قياس "معامل الانتشاء" عن طريق ASTM-D-790، ويمكن الإشارة إليه باسم "التييس". 5

المصطلح "مكافئ" يشير إلى النسبة المولية لاثنين من المكونات.

كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، "توزيع الوزن الجزيئي molecular weight distribution" هو نسبة المتوسط بالوزن للوزن الجزيئي إلى المتوسط العددي للوزن الجزيئي number average molecular weight (Mw/Mn) للبوليمر.

10 كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، "درجة حرارة الغرفة" تتضمن درجة حرارة من نحو 20 درجة مئوية إلى نحو 28 درجة مئوية مع ذلك، لا تتضمن قياسات درجة حرارة الغرفة بصفة عامة رقابة وثيقة لدرجة حرارة العملية وبالتالي لا يقصد بهذا المعنى حصر النماذج الموصوفة في الوثيقة الحالية على أي مدى درجة حرارة محدد مسبقًا. علاوة على ذلك، لا يمثل فارق درجة حرارة يبلغ عدة درجات فرقًا في الظاهرة محل الدراسة، مثل طريقة التحضير.

15 كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يشير "ثنائي النمط" إلى عملية بلمرة لإنتاج راتنج ثنائي النمط له جزء منفصل منخفض الوزن الجزيئي وجزء منفصل مرتفع الوزن الجزيئي.

كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يشير "بوليمر مشترك" إلى أي مادة بوليمرية تشتمل على اثنين أو أكثر من المونومرات المختلفة.

كما هو مستخدم في الوثيقة الحالية، يشير "ماء" إلى محاليل مائية، بما في ذلك، لكن لا تقتصر على، ماء صالح للشرب، ماء صرف صحي، ومحاليل أخرى بما في ذلك مكون من الماء. 20

يمكن أن تتراوح تركيزات المطهرات مثل ثاني أكسيد الكلور، الكلور، مركبات أمين الكلور، مركبات هيبوكلوريت، وخليط مما سبق من نحو 0.01 مجم/ لتر إلى نحو 4 مجم/ لتر من محتوى الكلور

أو من 0.1 مجم/ لتر إلى نحو 4 مجم/ لتر في ماء، على الرغم من أن هذه تركيزات ليست حصرية. في نماذج معينة، يمكن حقن المطهرات المختلفة في الماء في أوقات مختلفة.

### نظم التحفيز Catalyst Systems

5 في نماذج الكشف الحالي، يتم تحضير منتجات الكشف الحالي من الراتنج ثنائي أو متعدد الأنماط الذي تم إنتاجه من بولي إيثيلين. يمكن تصنيع هذه الراتنجات ثنائية أو متعددة الأنماط من بولي إيثيلين بواسطة اثنين أو أكثر من نظم التحفيز في مفاعل مفرد أو بواسطة نظام تحفيز مفرد في اثنين أو أكثر من المفاعلات المتصلة تتابعياً.

يمكن تصنيع راتنجات من بولي إيثيلين باستخدام نظم التحفيز من ناتا زايجر Zieger-Natta و/ أو ميتالوسين metallocene.

### 10 نظم التحفيز من ميتالوسين Metallocene Catalyst Systems

في نماذج معينة، عندما يكون واحد أو أكثر من نظم التحفيز عبارة عن نظم تحفيز من ميتالوسين، فإنها تتضمن مكون التحفيز بيس- إندينيل bis-indenyl مقنطر أو بيس تترا هيدرو- إندينيل bistetrahydro-indenyl والموصوف بواسطة الصيغة العامة:

### 15 R" (Ind)<sub>2</sub> MQ<sub>2</sub>

حيث Ind تكون عبارة عن مجموعة إندينيل أو تترا هيدرو إندينيل بها استبدال أو ليس بها استبدال، R هي قنطرة بنائية تضيفي صلابة تجاسمية على المعقد، M هي مجموعة المعادن 4 من الجدول الدوري و Q هي هيدرو كاربيل بها من 1 إلى 20 ذرة كربون أو هالوجين. يمكن إيجاد عملية تصنيع الراتنجات من بولي إيثيلين وفقاً لهذه النماذج، في أمثلة غير حصرية، في براءات الاختراع الأمريكية أرقام 8,459,283، 8,528,580، و 8,627,840، المدرجة في الوثيقة الحالية بالكامل كمرجع.

20 إن كانت Ind عبارة عن مجموعة إندينيل، مجموعة إندينيل يمكن ألا يكون بها استبدال، أو مجموعة إندينيل يمكن أن يكون بها استبدال عند الموضع 4 بمجموعة استبدال كتلية وعند الموضع 2

بمجموعة استبدال صغيرة. تكون مجموعة الاستبدال الكتلية متكثلة على الأقل كما مجموعة  $t$ -بيوتيل. يمكن أن تكون مجموعة الاستبدال الصغيرة، لكن لا تقتصر على مجموعة ميثيل.

إن كانت Ind عبارة عن مجموعة تترا هيدرو إندينيل، في بعض النماذج فإنه يمكن ألا يكون بها استبدال.

5 في بعض النماذج، M يمكن أن تكون Ti أو Zr.

في بعض النماذج، يتم اختيار Q من مجموعات أريل، ألكيل، ألكنيل، ألكيل أريل أو أريل ألكيل بها على الأكثر 6 ذرات كربون، أو هالوجين. في نماذج معينة، تكون كل من QS متطابقتين وهما عبارة عن كلور.

10 في بعض النماذج، القنطرة R يمكن أن تكون عبارة عن شق C1-C4 ألكيلين، شق داي ألكيل جيرمانيوم أو سيليكون أو سيلوكسان، أو ألكيل فوسفين أو أمين، حيث يكون بالقنطرة استبدال أو ليس بها استبدال. في نماذج معينة، القنطرة R هي إيثيلين، أيزو بروبيلاين، داي ميثيل سياليل أو داي فينيل.

15 في واحد من النماذج، مكون التحفيز هو داي كلوريد إيثيلين بيس تترا هيدرو إندينيل زركونيوم. يمكن تحضير مكون التحفيز من ميتالوسين المستخدم في الكشف الحالي بواسطة أي طريقة معروفة، بما في ذلك، لكن لا تقتصر على، طريقة التحضير كما هو موصوف في J. Organomet. Chem. (1985) 63-67, 288. (المدرجة في الوثيقة الحالية كمرجع).

20 يمكن أن يتضمن نظام التحفيز عامل تنشيط له تأثير مؤين ويمكن أن يتضمن دعامة خاملة. في نماذج معينة، عامل التنشيط هو مركب يحتوي على ألومينوكسان أو بورون. الدعامة الخاملة يمكن أن تكون عبارة عن أكسيد معدني، مثل السيليكا. عامل التنشيط يمكن أن يكون عبارة عن دعامة تنشيط معالجة بالفلور.

بالتالي يمكن تحضير الراتنجات من بولي إيثيلين وفقاً للكشف الحالي بواسطة أي طريقة مناسبة. في نماذج معينة، يتم تحضير الراتنجات من بولي إيثيلين بواسطة المزج الفيزيائي لأجزاء بولي إيثيلين مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، التي يتم تحضيرها بشكل منفصل، أو التي يتم تحضيرها بواسطة

بلمرة إيثيلين في وجود خليط من المحفزات. في بعض النماذج، يتم إنتاج الأجزاء مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة في اثنين من المفاعلات الحلقية المتصلة تتابعياً بنفس نظام التحفيز. في هذه الحالة، يمكن تحضير الجزء منخفض الوزن الجزيئي (LMW)، الجزء مرتفع الكثافة في المفاعل الأول، كي يتم تحضير الجزء مرتفع الوزن الجزيئي (HMW)، الجزء منخفض الكثافة في وجود الجزء مرتفع الكثافة. في نماذج معينة، يتم استخدام نفس نظام التحفيز في كل من خطوات عملية بلمرة المجموعة لإحداث مزج كيميائي للأجزاء مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي. يمكن استخدام نظام التحفيز في عملية بلمرة بالمحلول، والتي تكون متجانسة، أو في عملية البلمرة بالملاط، والتي تكون غير متجانسة، أو في عملية في طور الغاز. في بعض النماذج، يتم إجراء عملية البلمرة في اثنين من المفاعلات الحلقية التي تعمل بالملاط المتصلة تتابعياً.

10 في نماذج معينة للكشف الحالي، يمكن استخدام مواد متفاعلة مشتركة، مثل الهيدروجين أو مونومرات مشتركة. على سبيل المثال، في بعض النماذج، المادة المتفاعلة الأولى هي الهيدروجين لإنتاج جزء منخفض الوزن الجزيئي، والمادة المتفاعلة الثانية هي مونومر مشترك لإنتاج جزء منخفض الكثافة. يمكن أن تتضمن المونومرات المشتركة كل من هكسين، بيوتين، أوكتين أو ميثيل بنتين.

15 في نموذج آخر، المادة المتفاعلة الأولى هي مونومر مشترك. لأن بعض مكونات التحفيز من ميتالوسين وفقاً للكشف الحالي تظهر استجابة جيدة للمونومر المشترك كما استجابة جيدة للهيدروجين، إلى حد كبير يمكن استهلاك جميع المونومرات المشتركة في نطاق التفاعل الأول. يمكن أن تحدث البلمرة المتجانسة في نطاق التفاعل الثاني مع قليل من أو بدون تدخل من المونومر المشترك.

يمكن أن تكون درجة حرارة كل مفاعل في مدى من 60 درجة مئوية إلى 110 درجة مئوية أو من 70 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية.

20 بولي إيثيلين محفَّز بميتالوسين

في نماذج معينة، الراتنج من بولي إيثيلين هو راتنج ثنائي أو متعدد الأنماط. يمكن أن يتضمن الراتنج من بولي إيثيلين جزء HMW، جزء منخفض الكثافة و LMW، جزء مرتفع الكثافة.

يمكن أن يكون للجزء مرتفع الوزن الجزيئي، الجزء منخفض الكثافة كثافة تبلغ على الأقل 0.908 جم/سم<sup>3</sup>، على الأقل 0.912 جم/سم<sup>3</sup> وعلى الأكثر 0.928 جم/سم<sup>3</sup>، أو على الأكثر 0.926 جم/سم<sup>3</sup>.

- 5  
5  
10  
15  
20
- جم/سم<sup>3</sup>. في نماذج معينة، يكون للجزء مرتفع الوزن الجزيئي، الجزء منخفض الكثافة كثافة تتراوح بين 0.922 جم/سم<sup>3</sup> و 0.926 جم/سم<sup>3</sup>. يمكن أن يكون للجزء مرتفع الوزن الجزيئي، الجزء منخفض الكثافة مؤشر انصهار عالي التحميل (HLMI، 21.6 كجم عند 190 درجة مئوية) يبلغ على الأقل 2 ديسيجرام/ دقيقة، على الأقل 5 ديسيجرام/ دقيقة أو على الأقل 7 ديسيجرام/ دقيقة، ويبلغ على الأكثر 12 ديسيجرام/ دقيقة، يبلغ على الأكثر 10 ديسيجرام/ دقيقة. في نماذج معينة، HLMI يتراوح من 8 إلى 9 ديسيجرام/ دقيقة. مؤشر انصهار MI2 يمكن أن يتراوح من 0.05 إلى 2 ديسيجرام/ دقيقة، من 0.1 إلى 0.5 ديسيجرام/ دقيقة أو نحو 0.2 ديسيجرام/ دقيقة.
- يمكن أن يكون للجزء منخفض الوزن الجزيئي، الجزء مرتفع الكثافة كثافة تبلغ على الأقل 0.930 جم/سم<sup>3</sup> أو على الأقل 0.940 جم/سم<sup>3</sup> وعلى الأكثر 0.975 جم/سم<sup>3</sup> أو على الأكثر 0.962 جم/سم<sup>3</sup>. في نماذج معينة، الجزء منخفض الوزن الجزيئي، الجزء مرتفع الكثافة يتراوح بين نحو 0.945 و 0.955 جم/سم<sup>3</sup>. يمكن أن يكون للجزء منخفض الوزن الجزيئي، الجزء مرتفع الكثافة مؤشر انصهار MI2 يبلغ على الأقل 0.5 ديسيجرام/ دقيقة أو على الأقل 1 ديسيجرام/ دقيقة ويبلغ على الأكثر 10 ديسيجرام/ دقيقة أو يبلغ على الأكثر 6 ديسيجرام/ دقيقة. في نماذج معينة، يمكن أن يكون للجزء منخفض الوزن الجزيئي، الجزء مرتفع الكثافة مؤشر انصهار MI2 يتراوح من نحو 2 إلى نحو 3 ديسيجرام/ دقيقة.
- يمكن أن يتضمن الراتنج النهائي 50 إلى 60 % بالوزن من الجزء HMW، من 50 إلى 55 % بالوزن، من الجزء HMW، أو من 52 إلى 53 % بالوزن من الجزء HMW. يمكن أن يتضمن الراتنج النهائي من 40 إلى 50 % بالوزن من الجزء LMW، من 45 إلى 50 % بالوزن من الجزء LMW، أو من 47 إلى 48 % بالوزن من الجزء LMW. يمكن أن يكون للراتنج النهائي توزيع وزن جزيئي كثير الأنماط أو متعدد الأنماط يتراوح من 2 إلى 5، كثافة تتراوح من 0.930 إلى 0.949 جم/سم<sup>3</sup> ومؤشر انصهار MI2 يتراوح من 0.3 إلى 1 ديسيجرام/ دقيقة. في واحد من النماذج، يكون للراتنج النهائي من بولي إيثيلين كثافة تبلغ نحو 0.935 جم/سم<sup>3</sup>، مؤشر انصهار MI2 يبلغ نحو 0.6 ديسيجرام/ دقيقة وتشتت متعدد يبلغ نحو 3.

نظم التحفيز Ziegler Natt

يمكن تشكيل نظم التحفيز Ziegler Natt من توليفة من مكون معدني (على سبيل المثال، مادة منتجة للمحفز) مع واحد أو أكثر من المكونات الإضافية، مثل دعامة التحفيز، محفز مشترك و/ أو واحد أو أكثر من العوامل المانحة للإلكترون.

يتم توجيه نماذج معينة للكشف الحالي إلى المحفز Ziegler-Natt الذي يتضمن مكون معدني بصفة عامة تمثله الصيغة:

5

؛MRAX

حيث M هو فلز انتقالي، RA هي مجموعة هالوجين، ألكوكسي أو هيدرو كربوكسيل و X هو تكافؤ الفلز الانتقالي. على سبيل المثال، X يمكن أن يكون من 1 إلى 4. يتم وصف مثال لهذا النموذج في براءة الاختراع الأمريكية رقم 8،110،644، المدرجة بالكامل كمرجع.






10 يمكن اختيار الفلز الانتقالي من المجموعات IV إلى VIB (على سبيل المثال، التيتانيوم، الفاناديوم أو الكروم)، على سبيل المثال. يمكن اختيار RA من مجموعات الكلور، البروم، الكربونات، الإستر، أو الألكوكسي في واحد من النماذج. أمثلة غير حصرية لمكونات التحفيز تتضمن  $TiBr_4$ ،  $TiCl_4$ ،  $Ti(OC_2H_5)_3Cl$ ،  $Ti(OC_3H_7)_2Cl_2$ ،  $Ti(OC_6H_{13})_2Cl_2$ ،  $Ti(OC_2H_5)_2Br_2$  و  $Ti(OC_{12}H_{25})Cl_3$  على سبيل المثال.

15 يمكن "تنشيط" المحفز قبل استخدامه لتعزيز البلمرة. يمكن إجراء التنشيط بواسطة ملامسة المحفز مع العامل المنشط Ziegler-Natta (عامل منشط ل Z-N)، المشار إليه أيضًا في بعض الحالات باسم "محفز مشترك". أمثلة غير حصرية لهذه العوامل المنشطة Z-N تتضمن مركبات الألومينيوم العضوي، مثل تراي ميثيل الألومينيوم (TMA)، تراي إيثيل الألومينيوم (TEAI)، تراي-n-أوكثيل الألومينيوم (TNOAI)، وتراي أيزو بيوتيل الألومينيوم (TIBAI)، على سبيل المثال.

20 يمكن أن ترتبط مكونات نظام التحفيز Ziegler-Natt (على سبيل المثال، المحفز، العامل المنشط و/ أو العوامل المانحة للإلكترون) أو لا ترتبط مع دعامة، إما في توليفة مع بعضها البعض أو بشكل منفصل عن بعضها البعض. يمكن أن تتضمن مواد دعامة Ziegler-Natta كل من داي هاليد الماغنيسيوم، مثل داي كلوريد الماغنيسيوم أو داي بروميد الماغنيسيوم، أو السيليكا، على سبيل المثال.

تضمنت الجهود السابقة المبذولة لتشكيل المحفز Ziegler-Natt بصفة عامة الطرق الموصوفة أدناه. (انظر، البراءة الأمريكية رقم 6,734,134 والبراءة الأمريكية رقم 6,174,971، المدرجة بالكامل كمرجع في الوثيقة الحالية.)

يمكن بيان توضيح تمثيلي، غير حصري، لمخطط التفاعل المستخدم في نماذج معينة على أنه:



بينما يتم توضيح مكونات التفاعل الأولية أعلاه، المكونات الإضافية يمكن أن تكون عبارة عن منتجات تفاعل أو مستخدمة في هذه التفاعلات وغير موضحة أعلاه. علاوة على ذلك، بينما يتم في الوثيقة الحالية وصف الخطوات في مصطلحات خطوات التفاعل الأولية، يمكن تضمين خطوات إضافية في مخططات التفاعل والعمليات الموصوفة في الوثيقة الحالية (على سبيل المثال، خطوات الغسل، الترشيح، التجفيف أو الصفق). ويتم التفكير كذلك في أنه يمكن حذف الخطوات الأخرى في نماذج معينة. بالإضافة، يتم التفكير في أنه يمكن إضافة أي من العوامل الموصوفة في الوثيقة الحالية في توليفة مع بعضها البعض. على سبيل المثال، يمكن إضافة العوامل الثالث والرابع إلى منتج التفاعل B في نفس الوقت لتشكيل منتج التفاعل D.

في بعض النماذج، تتم ملامسة مركب ألكيل الماغنيسيوم مع الكحول لتشكيل مركب داي ألكوكسيد الماغنيسيوم. يمكن أن يحدث هذا التفاعل عند درجة حرارة تفاعل تتراوح من درجة حرارة الغرفة إلى نحو 90 درجة مئوية لوقت يصل حتى نحو 10 ساعات، على سبيل المثال.


يمكن إضافة الكحول إلى مركب ألكيل الماغنيسيوم في مكافئ من نحو 0.5 إلى نحو 6 أو من نحو 1 إلى نحو 3، على سبيل المثال.

يمكن تمثيل مركب ألكيل الماغنيسيوم بواسطة الصيغة التالية:



5 حيث يتم اختيار R1 و R2 على حدة من مجموعات C1 إلى C10 ألكيل. تتضمن توضيحات غير حصرية لمركبات ألكيل الماغنيسيوم بيوتيل إيثيل الماغنيسيوم (BEM)، داي إيثيل الماغنيسيوم، داي بروبيل الماغنيسيوم، وداي بيوتيل الماغنيسيوم، على سبيل المثال.

يمكن تمثيل الكحول بواسطة الصيغة:



10 حيث يتم اختيار R3 من مجموعات C2 إلى C20 ألكيل. تتضمن توضيحات غير حصرية للكحولات بصفة عامة بيوتانول، أيزو بيوتانول و2-إيثيل هكسانول، على سبيل المثال.

تتضمن الطريقة كذلك ملامسة مركب داي ألكوكسيد الماغنيسيوم مع عامل أول، أو عامل معالجة بهالوجين، لتشكيل منتج التفاعل "A". يمكن أن يحدث هذا التفاعل في وجود مذيب خامل. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الهيدروكربونات بمثابة مذيب خامل، لكن ينبغي أن يبقى أي هيدروكربون مختار في صورة سائلة عند جميع درجات حرارة تفاعل ذات صلة وينبغي أن تكون المكونات المستخدمة لتشكيل تركيبة التحفيز المدعومة قابلة للذوبان جزئيًا على الأقل في الهيدروكربون. وفقًا لذلك، يعتبر الهيدروكربون بمثابة مذيب في الوثيقة الحالية، على الرغم من أنه في نماذج معينة تكون المكونات قابلة للذوبان جزئيًا فقط في الهيدروكربون.

تتضمن المذيبات الهيدروكربونية المناسبة هيدروكربونات أليفاتية بها استبدال وليس بها استبدال وهيدروكربونات عطرية بها استبدال وليس بها استبدال. على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن المذيب الخامل كل من هكسان، هبتان، أوكتان، ديكان، تولوين، زيلين، داي كلورو ميثان، كلوروفورم، 1-كلورو بيوتان أو توليفات مما سبق، على سبيل المثال.

يمكن أن يحدث التفاعل الموصوف في خطوة (2) عند درجة حرارة من نحو صفر درجة مئوية إلى نحو 100 درجة مئوية أو من نحو 20 درجة مئوية إلى نحو 90 درجة مئوية لمدة من نحو 0.2 ساعة إلى نحو 24 ساعة أو من نحو 1 ساعة إلى نحو 4 ساعات، على سبيل المثال.

يمكن تمثيل أمثلة غير حصرية للعامل الأول بصفة عامة بواسطة الصيغة التالية:



حيث يتم اختيار A من التيتانيوم، السيليكون، الألومنيوم، الكربون، القصدير والجيرمانيوم، يتم اختيار R4 من مجموعات C1 إلى C10 ألكيل، مثل ميثيل، إيثيل، بروبيل وأيزو بروبيل، x تساوي صفر أو 1 و y هو تكافؤ A ناقص 1. تتضمن توضيحات غير حصرية للعوامل الأولى كل من كلورو تراي أيزو بروبوكسيد التيتانيوم  $(\text{CITi}(\text{OiPr})_3)$  و  $\text{CISi}(\text{Me})_3$ ، على سبيل المثال.

10 تتضمن الطريقة كذلك ملامسة منتج التفاعل "A" مع عامل ثاني، أو عامل معالجة بهالوجين/معالجة بالتيتانيوم لتشكيل منتج التفاعل "B". يمكن أن يحدث هذا التفاعل في وجود مذيب خامل. يمكن أن تتضمن المذيبات الخاملة أي من هذه المذيبات التي تمت مناقشتها سابقاً في الوثيقة الحالية، على سبيل المثال.

15 يمكن أن يحدث التفاعل وفقاً للخطوة (3) كذلك عند درجة حرارة من نحو صفر درجة مئوية إلى نحو 100 درجة مئوية أو من نحو 20 درجة مئوية إلى نحو 90 درجة مئوية لمدة من نحو 0.2 ساعة إلى نحو 36 ساعة أو من نحو 1 ساعة إلى نحو 4 ساعات، على سبيل المثال.

يمكن إضافة العامل الثاني إلى منتج التفاعل "A" في مكافئ من نحو 0.5 إلى نحو 5، أو من نحو 1 إلى نحو 4 أو من نحو 1.5 إلى نحو 2.5، على سبيل المثال.

يمكن تمثيل العامل الثاني بواسطة الصيغة التالية:



حيث يتم اختيار R5 من مجموعات C2 إلى C20 ألكيل. تتضمن توضيحات غير حصرية للعوامل الثانية مزج كلوريد التيتانيوم وألكوكسيد التيتانيوم، مثل  $\text{TiCl}_4/\text{Ti}(\text{OBU})_4$ . يمكن أن يكون بمزائج

مكافئ لـ  $TiCl_4$  :  $Ti(OR)_4$  من نحو 0.5 إلى نحو 6 أو من نحو 2 إلى نحو 3، على سبيل المثال.

5 يمكن أن تتضمن الطريقة عندئذٍ ملامسة منتج التفاعل "B" مع عامل ثالث، أو عامل معالجة بهالوجين/معالجة بالتيتانيوم لتشكيل منتج التفاعل "C". يمكن أن يحدث هذا التفاعل في وجود مذيب خامل. يمكن أن تتضمن المذيبات الخاملة أي من تلك المذيبات التي تمت مناقشتها سابقًا في الوثيقة الحالية، على سبيل المثال. يمكن أن يحدث التفاعل كذلك عند درجة حرارة الغرفة، على سبيل المثال.

يمكن إضافة العامل الثالث إلى منتج التفاعل "B" في مكافئ من نحو 0.1 إلى نحو 5، أو من نحو 0.25 إلى نحو 4 أو من نحو 0.45 إلى نحو 4.5، على سبيل المثال.

10 تتضمن توضيحات غير حصرية للعوامل الثالثة مركبات الهاليد المعدنية. يمكن أن تتضمن مركبات الهاليد المعدنية أي هاليد معدني معروف للشخص الماهر في الفن، مثل تتراكلوريد التيتانيوم ( $TiCl_4$ )، على سبيل المثال. يمكن إضافة العامل الثالث في مكافئ من نحو 0.1 إلى نحو 5، أو من نحو 0.25 إلى نحو 4 أو من نحو 0.45 إلى نحو 4.5، على سبيل المثال.

15 يمكن أن تتضمن الطريقة كذلك ملامسة منتج التفاعل "C" مع عامل رابع، أو عامل معالجة بهالوجين/معالجة بالتيتانيوم، لتشكيل منتج التفاعل "D". يمكن أن يحدث هذا التفاعل في وجود مذيب خامل. يمكن أن تتضمن المذيبات الخاملة أي من تلك المذيبات التي تمت مناقشتها سابقًا في الوثيقة الحالية، على سبيل المثال. يمكن أن يحدث التفاعل كذلك عند درجة حرارة الغرفة، على سبيل المثال.

يمكن إضافة العامل الرابع إلى منتج التفاعل "C" في مكافئ من نحو 0.1 إلى نحو 5، أو من نحو 0.25 إلى نحو 4 أو من نحو 0.45 إلى نحو 4.5، على سبيل المثال.

20 تتضمن توضيحات غير حصرية للعوامل الرابعة مركبات الهاليد المعدنية. يمكن أن تتضمن مركبات الهاليد المعدنية أي هاليد معدني موصوف سابقًا في الوثيقة الحالية.

يمكن أن تتضمن الطريقة عندئذٍ ملامسة منتج التفاعل "D" مع عامل خامس لتشكيل مكون التحفيز. يمكن إضافة العامل الخامس إلى منتج التفاعل "D" في مكافئ من نحو 0.1 إلى نحو 2 أو من نحو 0.5 إلى نحو 1.2، على سبيل المثال.



تتضمن توضيحات غير حصرية للعوامل الخامسة مركبات الألومينيوم العضوي. يمكن أن تتضمن مركبات الألومينيوم العضوي مركبات ألكيل الألومينيوم التي لها الصيغة التالية:

؛AIR63

5 حيث R6 هي مركب C1 إلى C10 ألكيل. تتضمن توضيحات غير حصرية لمركبات ألكيل الألومينيوم بصفة عامة تراي ميثيل الألومينيوم (TMA)، تراي أيزو بيوتيل الألومينيوم (TIBAI)، تراي إيثيل الألومينيوم (TEAI)، تراي-n- أوكثيل الألومينيوم (TNOAI)، n- أوكثيل الألومينيوم و-n- هكسيل الألومينيوم، على سبيل المثال.

10 كما هو موضح أعلاه، يتضمن العامل الأول و العامل الثاني بصفة عامة مزج المركبات. بالإضافة، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من العوامل الأولى أو العوامل الثانية وتشتمل في الاحتفاظ بواحدة أو أكثر من السمات المفيدة التي تم الحصول عليها عن طريق عمليات المزج. علاوة على ذلك، يمكن استخدام فلز الماغنيسيوم بدلاً من مركبات ألكيل الماغنيسيوم. (انظر على سبيل المثال طلب براءة الاختراع الأمريكية رقم 474،145/11، المودع 23 يونيو، 2006، بعنوان تشكيل محفز Ziegler-Natt، المدرج بالكامل كمرجع في الوثيقة الحالية).

15 في نموذج آخر، يمكن استخدام إيثوكسيد الماغنيسيوم (Mg(OEt)2)، بمثابة مادة بدء للحصول على المحفز Ziegler-Natt. يمكن بيان توضيح تمثيلي غير حصري لمخطط التفاعل المستخدم في نماذج معينة بمثابة:



20 D المحفز المنشط + إيثيلين -> محفز تمت بلمرته مسبقاً.

في هذا النموذج، في خطوة A، تتم معالجة إيثوكسيد الماغنيسيوم بالكور، على سبيل المثال، مثل من خلال استخدام كلوريد التيتانيوم. يمكن غسل المنتج الناتج، المسمى المادة الصلبة "A" اختياريًا

بواسطة مذيب، مثل هكسان. بعد خطوة الغسل الاختيارية، في خطوة B، يمكن تسخين المادة الصلبة "A" إلى درجة حرارة أعلى من 100 درجة مئوية لتشكيل "المحفز ZN". في خطوة C، يمكن خلط "المحفز ZN" مع مركب الألومينيوم العضوي. يمكن أن تتضمن مركبات الألومينيوم العضوية مركبات ألكيل الألومينيوم التي لها الصيغة التالية:

5 AIR63؛

حيث R6 هي مركب C1 إلى C10 ألكيل. عامة توضيحات غير حصرية لمركبات ألكيل الألومينيوم بصفة تتضمن تراي ميثيل الألومينيوم (TMA)، تراي أيزو بيوتيل الألومينيوم (TIBAI)، تراي إيثيل الألومينيوم (TEAI)، تراي-n أوكтил الألومينيوم (TNOAI)، n- أوكтил الألومينيوم و-n هكسيل الألومينيوم، أو توليفات مما سبق، على سبيل المثال. في هذا المثال غير الحصري، مركب الألومينيوم العضوي هو TEAI. بعد خلط "المحفز الأبيض" مع TEAI، يتم تسخين الخليط لتشكيل المحفز المنشط. في نماذج معينة، يمكن بلورة هذا المحفز المنشط بشكل مسبق مع الأولفين، مثل، على سبيل المثال، إيثيلين، لتشكيل محفز تمت بلمرته مسبقاً في خطوة D.

كما هو محدد في موضع آخر في الوثيقة الحالية، يتم استخدام نظم التحفيز لتشكيل تركيبية بولي أولفين. بمجرد تحضير نظام التحفيز، كما هو موصوف أعلاه و/ أو كما هو معروف للشخص الماهر في الفن، يمكن إجراء مجموعة متنوعة من العمليات باستخدام هذه التركيبية. سوف تتنوع المعدات، ظروف العملية، المواد المتفاعلة، مواد الإضافة والمواد الأخرى المستخدمة في عمليات البلمرة في عملية معينة، بناءً على التركيبية المطلوبة وسمات بوليمر الذي يتم تشكيله. يمكن أن تتضمن هذه العمليات طور محلول، طور غاز، طور ملاط، طور تكتل، عمليات عالية الضغط أو توليفات مما سبق، على سبيل المثال. (انظر، براءة الاختراع الأمريكية رقم 5، 525،678؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،420،580؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،380،328؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،359،072؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،346،586؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،340،730؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،339،134؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،300،436؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،274،684؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،271،323؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،248،845؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،245،868؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،245،705؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،242،545؛ براءة الاختراع

الأمريكية رقم 6،211،105؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،207،606؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 6،180،735 وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 6،147،173، المدرجة بالكامل كمرجع في الوثيقة (الحالية).

5 في نماذج معينة، تتضمن العمليات الموصوفة أعلاه بصفة عامة بلمرة واحد أو أكثر من مونومرات الأولفين لتشكيل بوليمرات. يمكن أن تتضمن مونومرات الأولفين مونومرات C2 إلى C30 الأولفين ، أو مونومرات C2 إلى C12 الأولفين (على سبيل المثال، إيثيلين، بروبيلين ، بيوتين، بنتين، ميثيل بنتين، هكسين، أوكتين وديسين)، على سبيل المثال. تتضمن المونومرات الأخرى مونومرات غير مشبعة بإيثيلين، مونومرات C4 إلى C18 داي أولفين، مونومرات داين مترافقة أو غير مترافقة، مونومرات بولين، فنيل ومونومرات الأولفين الحلقية، على سبيل المثال. يمكن أن تتضمن أمثلة غير 10 حصرية للمونومرات الأخرى نوربورنين، نوبورناداين، أيزو بيوتيلين، أيزو برين، فنيل بنزو سيكلو بيوتان، سيترين، ألكيل بها استبدال ستيرين، إيثيليدن نوربورنين، داي سيكلو بنتاديين وسيكلو بنتين، على سبيل المثال. يمكن أن يتضمن البوليمر الذي تم تشكيله بوليمرات متجانسة، بوليمرات مشتركة أو بوليمرات ثلاثية، على سبيل المثال.

15 يتم وصف أمثلة العمليات التي تستخدم المحلول في براءة الاختراع الأمريكية رقم 4،271،060، براءة الاختراع الأمريكية رقم 5،001،205، براءة الاختراع الأمريكية رقم 5،236،998 وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 5،589،555، المدرجة بالكامل كمرجع في الوثيقة الحالية.

يتضمن أحد أمثلة عملية بلمرة بطور الغاز نظام يعمل بدورة مستمرة، حيث يتم تسخين تيار الغاز الدائر (المعروف بدلاً من ذلك بتيار إعادة التدوير أو وسط الإماعة) في المفاعل بواسطة حرارة البلمرة. تتم إزالة الحرارة من تيار الغاز الدائر في جزء آخر من الدورة بواسطة نظام تبريد خارج المفاعل. يمكن تدوير تيار الغاز الدائر الذي يحتوي على واحد أو أكثر من المونومرات باستمرار 20 خلال طبقة مماعة في وجود المحفز في ظروف تفاعلية. يتم سحب تيار الغاز الدائر بصفة عامة من الطبقة المماعة وإعادة تدويره مرة أخرى في المفاعل. في نفس الوقت، يمكن سحب منتج البوليمر من المفاعل ويمكن إضافة مونومر جديد ليحل محل المونومر الذي تمت بلمرته. يمكن أن يختلف ضغط المفاعل في العملية في طور الغاز من نحو 0.96 ميغا باسكال قياس إلى نحو 3.54 ميغا باسكال قياس، أو من نحو 1.38 ميغا باسكال إلى نحو 2.76 ميغا باسكال قياس أو من نحو 25

1.72 ميغا باسكال قياس إلى نحو 2.41 ميغا باسكال قياس، على سبيل المثال. يمكن أن تختلف درجة حرارة المفاعل في العملية في طور الغاز من نحو 30 درجة مئوية إلى نحو 120 درجة مئوية، أو من نحو 60 درجة مئوية إلى نحو 115 درجة مئوية، أو من نحو 70 درجة مئوية إلى نحو 110 درجة مئوية أو من نحو 70 درجة مئوية إلى نحو 95 درجة مئوية، على سبيل المثال. (انظر، على سبيل المثال، براءة الاختراع الأمريكية رقم 4,588,790؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,028,670؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,317,036؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,352,749؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,405,922؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,436,304؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,456,471؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,462,999؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,616,661؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,627,242؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,665,818؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 5,677,375 وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 5,668,228، المدرجة بالكامل كمرجع في الوثيقة الحالية.)

تتضمن العمليات في طور الملاط بصفة عامة تشكيل معلق من المادة الصلبة، بوليمر دقائق في وسط بلمرة سائل، تتم إضافة مونومرات واختيارياً الهيدروجين، جنباً إلى جنب مع محفز واختيارياً محفز مشترك إليه. يمكن إزالة المعلق (الذي يمكن أن يتضمن مواد مخففة) بشكل منقطع أو بشكل مستمر من المفاعل حيث يمكن فصل المكونات المتطايرة من بوليمر وإعادة تدويره، اختيارياً بعد التقطير، إلى المفاعل. يمكن أن تتضمن مادة التخفيف المسالة المستخدمة في وسط البلمرة C3 إلى C7 ألكان (على سبيل المثال، هكسان أو أيزو بيوتان)، على سبيل المثال. يكون الوسط المستخدم سائلاً بصفة عامة في ظروف البلمرة وخامل نسبياً. تشبه العملية في طور التكتل عملية البلمرة بالملاط. مع ذلك، يمكن أن تكون العملية عبارة عن عملية في طور التكتل، عملية بلمرة بالملاط أو عملية البلمرة بالملاط في طور التكتل، على سبيل المثال.

في واحد من النماذج، يمكن إجراء عملية البلمرة بالملاط أو العملية في طور التكتل بشكل مستمر في واحد أو أكثر من المفاعلات الحلقية. يمكن حقن المحفز، كما ملاط أو كما مسحوق جاف حر التدفق، بانتظام إلى حلقة المفاعل، التي يمكن ملئها نفسها بالملاط الذي يتم تدويره من جسيمات البوليمر المتزايدة في المادة المخففة، على سبيل المثال. اختيارياً، يمكن إضافة الهيدروجين إلى

العملية، مثل للتحكم في الوزن الجزيئي للبوليمر الناتج. يمكن الحفاظ على المفاعل الحلقي عند ضغط يتراوح من نحو 27 بار إلى نحو 45 بار ودرجة حرارة تتراوح من نحو 38 درجة مئوية إلى نحو 121 درجة مئوية، على سبيل المثال. يمكن إزالة حرارة التفاعل خلال الجدار الحلقي عن طريق أي طريقة معروفة للشخص الماهر في الفن، مثل عن طريق أنبوب مغلف بشكل مزدوج.

5 في واحد من النماذج، يمكن إجراء عملية البلمرة بالملاط باستخدام المفاعلات ذات الخزان الذي يتم تقليبه باستمرار، مثل العملية Hoechst (انظر Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Volume 17, 4th Edition, pages 735-737 (1996)، المدرجة في الوثيقة الحالية المدرجة كمرجع). يتم استخدام هكسان بمثابة مادة مخففة. يمكن تشغيل المفاعلات عند 75 درجة مئوية إلى 95 درجة مئوية وإجمالي ضغط يتراوح من 1 جوي إلى 12.5 جوي. تتم تغذية مونومر مشترك من إيثيلين، مذيب، مكونات التحفيز، والهيدروجين بشكل مستمر في المفاعل. يتراوح زمن بقاء المحفز من 1 إلى 6 ساعات. اختياريًا، يمكن إضافة الهيدروجين إلى العملية، مثل للتحكم في الوزن الجزيئي للبوليمر الناتج. اختياريًا، يمكن إضافة مونومرات أخرى، مثل بيوتين، أيضًا إلى العملية.

15 في النموذج، يمكن بلمرة إيثيلين في وجود المحفز Ziegler-Natt عند درجة حرارة وضغط متزايدين. يتم إجراء البلمرة في تسلسل من مفاعلات البلمرة المختارة من مجموعة من المفاعلات التي تعمل بالملاط. في واحد من النماذج، يتضمن نظام المفاعل اثنين على الأقل من المفاعلات ذات الخزان الذي يتم تقليبه continuously stirred tank reactors (CSTR). يمكن أن يتضمن نظام المفاعل مفاعلات بأي عدد وترتيب، ومن الممكن إجراء العملية في مفاعل حلقي مفرد أو عدة مفاعلات حلقيّة.

20 حيث يتم إنتاج بولي أولفين الثاني في وجود بولي أولفين الأول، يمكن الحصول على توزيع الوزن الجزيئي متعدد الأنماط أو ثنائي النمط على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تضمين مع مفاعلات البلمرة، مفاعلات مسبقة، تتضمن أي مفاعل للبلمرة المسبقة للمحفز ولتعديل التغذية الأوفينية، إن لزم الأمر. يمكن وضع جميع المفاعلات بالتسلسل.

الجزء مرتفع الوزن الجزيئي والجزء منخفض أو متوسط الوزن الجزيئي للبوليمر ثنائي النمط الناتج، يمكن تحضير بأي ترتيب في المفاعلات، أي، الجزء منخفض الوزن الجزيئي في المفاعل الأول والجزء مرتفع الوزن الجزيئي في المفاعل الثاني، أو العكس بالعكس. يتم اختيار ظروف المفاعل بحيث يتم تكوين 30 % بالوزن إلى 70 % بالوزن، أو 40 % بالوزن إلى 60 % بالوزن، أو 50 % بالوزن من المنتج النهائي في مفاعل واحد، مع تشكيل الجزء الباقي من المنتج في المفاعل الثاني. 5

بدلاً من ذلك، يمكن استخدام الأنواع الأخرى من عمليات البلمرة، هذه المفاعلات التي تعمل بالتقليب بالتسلسل، بالتوازي أو توليفات مما سبق، على سبيل المثال. عند الإزالة من المفاعل، يمكن تمرير البوليمر إلى نظام استخلاص البوليمر لمزيد من المعالجة، مثل إضافة مواد الإضافة و/ أو البثق، على سبيل المثال.

#### 10 بولي إيثيلين المحفز Ziegler-Natta

يمكن أن تتضمن البوليمرات المحسنة التي تم تشكيلها عن طريق العمليات الموصوفة في الوثيقة الحالية، لكن لا تقتصر على، بولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، المواد المدنة المرنة، المواد المرنة، مركبات بولي إيثيلين مرتفعة الكثافة، مركبات بولي إيثيلين منخفضة الكثافة، مركبات بولي إيثيلين متوسطة الكثافة، مركبات بولي إيثيلين ثنائية النمط، وبوليمرات مشتركة من بولي إيثيلين على سبيل المثال. 15

في نماذج معينة، يمكن أن يكون للبوليمرات التي أساسها إيثيلين كثافة تتراوح من نحو 0.930 جم/ سنتيمتر مكعب إلى نحو 0.960 جم/ سنتيمتر مكعب، أو من نحو 0.940 جم/ سنتيمتر مكعب إلى نحو 0.950 جم/ سنتيمتر مكعب، أو من نحو 0.9465 جم/ سنتيمتر مكعب إلى نحو 0.951 جم/ سنتيمتر مكعب، أو من 0.947 إلى 0.950، على سبيل المثال. يمكن أن يكون للبوليمرات التي أساسها إيثيلين هذه توزيع وزن جزيئي يتراوح من 10 إلى 25، أو من 15 إلى 20، على سبيل المثال. 20

في نماذج معينة، يمكن أن يكون للبوليمرات التي أساسها إيثيلين معامل انثناء، أو تيبس، يتراوح من 620.53 ميغا باسكال إلى 378.95 ميغا باسكال 827.37 ميغا باسكال ، أو من 827.37 ميغا باسكال إلى 172.11 ميغا باسكال، على سبيل المثال. في بعض النماذج، يكون للبوليمرات

التي أساسها إيثيلين مقاومة للتكوين البطيء للنقر كما قيس بواسطة PENT (اختبار Pennsylvania Notch Tensile) يتراوح عند من على الأقل 1200 ساعة إلى على الأقل 12.000 ساعة، في جانب آخر 2000 إلى 5000 ساعة على الأقل، في نموذج إضافي من 3000 ساعة على الأقل إلى 5000 ساعة، وفي جانب آخر من 3000 ساعة على الأقل إلى 8.000 ساعة على الأقل. 5

يمكن أن يكون للبوليمرات التي أساسها إيثيلين مؤشر تدفق عند الانصهار (5 MI) يتراوح من نحو 0.1 ديسيجرام/ دقيقة إلى نحو 0.5 ديسيجرام/ دقيقة، أو من نحو 0.15 ديسيجرام/ دقيقة. إلى نحو 0.30 ديسيجرام/ دقيقة، على سبيل المثال. مثال للبوليمر الذي أساسه إيثيلين الذي يتم تكوينه وفقاً للمحفز Zeigler-Natt في نموذج وفقاً لهذا الكشف هو XT10N، بوليمر ثنائي النمط من بولي إيثيلين تصنعه Total Petrochemicals و Refining USA Inc. قيم السمات النمطية لـ XT10N هي:

الجدول 1 - السمات النمطية لـ XT10N

الثقل النوعي	0.949 جم / سنتيمتر مكعب
التدفق عند الانصهار	7.5 جم/10 دقائق
PENT	< 5000 ساعة
قوة الشد، حصيلة	< 24.13 ميغا باسكال
الإطالة عند التهتك	< 800 %
معامل الانتشاء	1.03 ميغا باسكال
صدمة Izod، متفجرة	5.52 ميغا باسكال

مواد الإضافة

في نماذج معينة للكشف الحالي، يمكن أن يتضمن الراتنج من بولي إيثيلين واحدة أو أكثر من مواد  
الإضافة. على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن الراتنج من بولي إيثيلين واحد أو أكثر مما يلي: ثيو  
إستر، عامل لتحقيق الاستقرار الخفيف للأمين المعاق (HALS)، 1، 3، 5-تراي ميثيل-2، 4،  
6- تريس (3، 5- داي-t-بيوتيل-4-هيدروكسي بنزيل) بنزين (تصنعه Albemarle Corporation بمثابة  
Ethanox 330)، عامل لإلغاء النشاط المعدني، أو توليفة مما سبق. في  
نماذج معينة، يتضمن الراتنج من بولي إيثيلين ثيو إستر، HALS، أو 1، 3، 5-تراي ميثيل-2،  
4، 6- تريس (3، 5- داي-t-بيوتيل-4-هيدروكسي بنزيل) بنزين وعامل لإلغاء النشاط المعدني.  
أمثلة غير حصرية لمركبات ثيو إستر تتضمن مركبات بولي ثيو داي بروبايونات ومركبات ثيو داي  
بروبايونات. يتضمن مثال غير حصري لعوامل إلغاء النشاط المعدني، لكن لا يقتصر على، مركبات  
ترايازول، مركبات توليل ترايازول، مركبات ثياديازول، أو توليفات مما سبق، كما مشتقات مما سبق.  
تتضمن أمثلة معينة لعوامل إلغاء النشاط المعدني مشتقات من مركبات بنزو ترايازول، مركبات  
بنزيميدازول، مركبات 2-ألكيل داي ثيو بنزيميدازول، مركبات 2-ألكيل داي ثيو بنزو ثيازول،  
مركبات 2-(N,N)- داي ألكيل داي ثيو -كاربامويل)بنزو ثيازول، مركبات 2، 5- بيس(ألكيل-  
داي ثيو)-1، 3، 4-ثياديازول، مركبات 2، 5- بيس(N,N)- داي ألكيل داي ثيو كاربامويل)-1،  
3، 4-ثياديازول، مركبات 2-ألكيل داي ثيو -5-مركابتو ثياديازول و'2، 3- بيس [3-3]، 5-  
داي-t-بيوتيل-4-هيدروكسي فينيل] بروبايونيل]] بروبايونوهيدرازيد (تصنعه Ciba Inc. بمثابة  
MD1024). يمكن أن تتضمن أمثلة غير حصرية لعوامل تحقيق الاستقرار الخفيف للأمين المعاق  
بولي-(N-هيدروكسي إيثيل-2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-هيدروكسي -تيوبريديل سكسينات  
(Tinuvin 622) الذي توفره Ciba Specialty Chemicals Corp.)، بولي (N-1، 1، 3، 3-  
تترا ميثيل بيوتيل-NB،NA- داي (2، 2، 6، 6-تترا ميثيل تيوبريدينيل)-NA،NB- ميلامينو داي  
تراي ميثيلين (Chimassorb 944) الذي توفره Ciba Specialty Chemicals Corp.)،  
N,N',N"-تترا كيس(4، 6- بيس(بيوتيل-N-ميثيل-2، 2، 6، 6-تترا ميثيل تيوبريدين-4-  
يل) أمينو)ترايازين-2-يل)-4، 7- داي آزديكان-1، 10- داي أمين (Chimassorb 119) الذي  
توفره Ciba Specialty Chemicals Corp.)، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل ستيرات، 1،  
2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل ستيرات، 2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل بنزوات،  
بيس (2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل) سيباكات، بيس (1، 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-

- تيوبريديل) سيباكات، بيس (1-أوكتوكسي-2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل) سيباكات، 1،  
 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل ميثيل ميثاكريلات، 2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل  
 ميثيل ميثاكريلات، تترا كيس(2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل)-1، 2، 3، 4-بيوتان تترا  
 كربوكسيلات، تترا كيس(1، 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل)-1، 2، 3، 4-بيوتان تترا  
 5 كربوكسيلات، بيس (2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل) بيس (تراي ديسيل)-1، 2، 3، 4-  
 بيوتان تترا كربوكسيلات، بيس (1، 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل) & ميدوت؛ بيس (تراي  
 ديسيل)-1، 2، 3، 4-بيوتان تترا كربوكسيلات، بيس (1، 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل)-  
 2- بيوتيل-2-(3، 5- داي-t-بيوتيل-4-هيدروكسي بنزيل)مالونات، منتجات بلمرة بالتكثيف من  
 1-1(2-هيدروكسي إيثيل)--2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريدينول/ داي إيثيل سكسينات، 1، 6-  
 10 بيس(2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل أمينو)هكسان/داي برومو إيثان منتجات بلمرة بالتكثيف  
 من، 1، 6- بيس(2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل أمينو)هكسان/ 2، 4- داي كلورو -6-  
 مورفولينو s-ترايازين منتجات بلمرة بالتكثيف من، 1، 6- بيس(2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-  
 تيوبريديل أمينو)هكسان/ 2، 4- داي كلورو -t6-- أوكثيل أمينو-s-ترايازين منتجات بلمرة  
 بالتكثيف من، 1، 5، 8، 12- تترا كيس[2، 4- بيس(N- بيوتيل-N-2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-  
 15 4-تيوبريديل) أمينو]-s-ترايازين-6-يل]-1، 5، 8، 12-تترا- آزادوديكان، 1، 5، 8، 12- تترا  
 كيس[2، 4- بيس(N- بيوتيل-N-1، 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل) أمينو]-s-  
 ترايازين-6-يل]-1، 5، 8، 12-تترا- آزادوديكان، 1، 6، 11- تريس[2، 4- بيس(N- بيوتيل-  
 N-2، 2، 6، 6-تترا ميثيل-4-تيوبريديل) أمينو]-s-ترايازين-6-يل أمينو]أنديكان، 1، 6، 11-  
 تريس[2، 4- بيس(N- بيوتيل-N-1، 2، 2، 6، 6- بنتا ميثيل-4-تيوبريديل) أمينو]-s-  
 20 ترايازين-6-يل أمينو]أنديكان، 3، 9- بيس[1، 1- داي ميثيل-2-تريس (2، 2، 6، 6-تترا  
 ميثيل-4-تيوبريديل أوكسي كاربونيل أوكسي) بيوتيل كاربونيل أوكسي][إيثيل]-2، 4، 8، 10-تترا  
 أوكسا سيبرو[5، 5]أنديكان، 3، 9- بيس[1، 1- داي ميثيل-2-تريس (1، 2، 2، 6، 6- بنتا  
 ميثيل-4-تيوبريديل أوكسي كاربونيل أوكسي) بيوتيل كاربونيل أوكسي][إيثيل]-2، 4، 8، 10-تترا  
 أوكسا سيبرو[5، 5]أنديكان، N1-t. بيوتيل-1، 4- بنتان داي أمين، N2-أيزو بروپيل-4-  
 25 ميثيل-2، 4- بنتان داي أمين، N1-أيزو بروپيل-2-ميثيل-1، 2-بيوتان داي أمين، 2-إيثيل  
 أمينو-2-ميثيل-4-أمينو بنتان، t-N. بنتيل-1، 4-بيوتان داي أمين، t-N. بيوتيل-1، 5- بنتان

- دای آمین، N2 - آیزو بروبیل-2-میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N- سیس. بیوتیل-1، 3-  
بروبان دای آمین، N1 - دای میثیل-1، 2- دای آمینو-2-میثیل بیوتان، N-t- بیوتیل-ایثیلین  
دای آمین، N-t- بیوتیل-1، 3- بروبان دای آمین، 2-میثیل آمینو-2-میثیل-4- آمینو بنتان،  
N1 t- بیوتیل-2-میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N1 - بیوتیل-2-میثیل-1، 2- بروبان  
5 دای آمین، N- سیس. بیوتیل-2-میثیل-1، 3- بروبان دای آمین، N1 - بروبیل-2-میثیل-1،  
2- بروبان دای آمین، N1 - سیس. بیوتیل-2-میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N-t- بیوتیل-  
1، 4-بیوتان دای آمین، N2 -ایثیل-1، 2-هکسان دای آمین، 1-میثیل-1-فینیل-ایثیلین دای  
آمین، 2-بنزیل-1، 2- بروبان دای آمین، 1-فینیل-1(2- آمینو-ایثیل آمینو)- بروبان ، N1 -  
میثیل-2-فینیل-1، 2-بیوتان دای آمین، N1 -سیکلو هکسیل-1، 2- بروبان دای آمین، 1-  
10 آمینو-1(2- آمینو-آیزو بروبیل)-سیکلو هکسان، 1-میثیل آمینو-1- آمینو میثیل-سیکلو  
بنتان، 1- آمینو-1- آمینو میثیل سیکلو هبتان، N-آیزو بروبیل-1، 2- دای آمینو سیکلو هکسان،  
N2 -سیکلو هکسیل-1، 2-بیوتان دای آمین، N2 -سیکلو هکسیل-1، 2- بروبان دای آمین،  
N-سیکلو هبتیل-ایثیلین دای آمین، N1 -سیکلو هکسیل-2-میثیل-1، 2- بروبان دای آمین،  
1-1(2- آمینو آیزو بروبیل)-2- آمینو-3-میثیل سیکلو بنتان، N-آیزو بروبیل-1، 4- دای آمینو  
15 سیکلو هکسان، N1 -سیکلو هکسیل-2- N2 -میثیل-ایثیلین دای آمین، N-سیکلو هکسیل-ایثیلین  
دای آمین، N1 -سیکلو هکسیل-N.صب.2-ایثیل-ایثیلین دای آمین، N1 -سیکلو هکسیل-  
N.صب.2- میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N-سیکلو هکسیل-1، 3- بروبان دای آمین، 1،  
p-8-مینتان دای آمین، 1- آمینو-1- آمینو میثیل سیکلو هکسان، 1، 3- دای آمینو-1-میثیل  
سیکلو هکسان، N2 -سیکلو هکسیل-2-میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، 2، 4- دای آمینو-2-  
20 میثیل بنتان، 3، 5- دای آمینو-3-میثیل هبتان، N1 t- . بیوتیل-2- N2 -آیزو بروبیل-1، 3-  
بروبان دای آمین، N1 t- . بیوتیل-2- N2 - سیس. بیوتیل-ایثیلین دای آمین، N1 t- . بیوتیل-2-  
N2 -آیزو بروبیل-1، 3- بروبان دای آمین، N1 f t- . بیوتیل-2- N2 - بیوتیل-ایثیلین دای آمین، N1  
t- . بیوتیل-2- N2 -آیزو بیوتیل-ایثیلین دای آمین، N1، N2 - دای آیزو بروبیل-1، 2- بروبان  
دای آمین، N1 t- . بیوتیل-2- N2 -آیزو بروبیل-ایثیلین دای آمین، N1 - سیس. بیوتیل-2- N2 -  
25 آیزو بروبیل-ایثیلین دای آمین، N1 1t- . بنتیل-2- N2 -آیزو بروبیل-ایثیلین دای آمین، N1، n3-  
دای ایثیل-1، 3-بیوتان دای آمین، N1 t- . بیوتیل-2- N2 -میثیل-ایثیلین دای آمین، N1 -2)

- 5 بنتیل) -N2- میثیل-ایثیلین دای آمین، t-N1. بیوتیل-N2- میثیل-1، 4-بیوتان دای آمین، N1  
 t- بیوتیل-N2- ایثیل-1، 3- بروبان دای آمین، N1 t- بیوتیل-N2، N2- دای ایثیل ایثیلین  
 دای آمین، N1-سیکلو هکسیل- دای بروبیلین برای آمین N1، n3، N1، 2- بنتا میثیل-1، 2، 3-  
 برای آمینو بروبان، N1- آیزو بروبیل-N2- (3- آمینو بروبیل)-2- میثیل-1، 2- بروبان دای  
 آمین، 2. 2- دای میثیل- دای ایثیلین برای آمین، N1 t- بیوتیل-1، 2، 3- برای آمینو بروبان  
 ، 2، 2، 5، 5- تترا میثیل دای ایثیلین برای آمین، 1- آمینو-1- آمینو میثیل-2- هیدروکسی میثیل  
 سیکلو هکسان، N- هیدروکسی ایثیل-1، 2- دای آمینو سیکلو هکسان، N- سیکلو هکسیل-1، 3-  
 دای آمینو-2- بروبانول، N- (2- هیدروکسی سیکلو هکسیل)-1، 3- بروبان دای آمین، N- آیزو  
 بروبانول-1، 2- دای آمینو سیکلو هکسان، N- (2- هیدروکسی بیوتیل)-1، 4- دای آمینو سیکلو  
 10 هکسان، N1 (1- هیدروکسی-2- بیوتیل)-2- میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N (1- هیدروکسی  
 -2- میثیل-2- بیوتیل)-1، 3- بروبان دای آمین، N1 (1، 1- دای میثیل-2- هیدروکسی ایثیل)-  
 2- میثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N3- آیزو بیوتیل-2- میثیل-2، 3- دای آمینو-1- بروبانول،  
 N (3- هیدروکسی-2- بیوتیل)-2، 3- دای آمینو بیوتان، N1- هیدروکسی ایثیل-2- میثیل-1،  
 2- بروبان دای آمین، 2، N3، N3- برای میثیل-2، 3- دای آمینو-1- بروبانول، N1، 2-  
 15 دای میثیل- N1- هیدروکسی ایثیل-1، 2- بروبان دای آمین، N (1، 1- دای میثیل-2-  
 هیدروکسی ایثیل)-1، 3- بروبان دای آمین، t-N- بیوتیل-1، 3- دای آمینو-2- بروبانول، 3-  
 آمینو-3- میثیل-2- بنتانول، 1- هیدروکسی میثیل- سیکلو بنتیل آمین، 2، 3- دای میثیل-3-  
 آمینو-1- بیوتانول، 2- آمینو-2- ایثیل-1- بیوتانول، 1- میثیل-2- هیدروکسی سیکلو بنتیل آمین،  
 2- آمینو-2- میثیل-3- بنتانول، 2، 4- دای میثیل-2- آمینو سیکلو هکسانول، 1- هیدروکسی  
 20 ایثیل سیکلو هکسیل آمین، 1- هیدروکسی میثیل-3- میثیل سیکلو هکسیل آمین، 2- هیدروکسی  
 میثیل-1- میثیل-سیکلو هکسیل آمین، 2- آمینو-2- میثیل-1- بروبانول، 2- آمینو-2- میثیل-  
 1- بیوتانول، 3- آمینو-3- میثیل-1- بیوتانول، 3- آمینو-3- میثیل-2- بیوتانول، 2- آمینو-2،  
 3- دای میثیل-3- بیوتانول، 2- آمینو-2، 3- دای میثیل-1- بیوتانول، 1- هیدروکسی میثیل  
 سیکلو هکسیل آمین، 2 (2- آمینو-2- میثیل بروبوکسی)-ایثانول، 2- تیوبریدین میثانول، 2-  
 25 تیوبریدین ایثانول، 2- (1- هیدروکسی ایثیل)- تیوبریدین، 5- هیدروکسی-2- میثیل تیوبریدین، 2-  
 میثیل-3- هیدروکسی تیوبریدین، 2، 6- دای میثیل-3- هیدروکسی تیوبریدین، 2، 5- دای میثیل-

4-هيدروكسي تيوبريدين، t-2. بيوتيل أمينو-ميثيل-1، 4- داي ميثيل-تيوبرازين، t-1. بيوتيل أمينو-3، 6- داي ميثيل-3، 6- داي أزا- سيكلو هبتان، وN-سيكلو هكسيل-بيتا-ألانين.

يمكن الإشارة إلى مواد الإضافة هذه أيضًا باسم مضادات أكسدة. يمكن خلط مواد الإضافة مع الراتنج HDPE لتحقيق تركيز يتراوح بين 500 جزء في المليون و7500 جزء في المليون، بين 1000 جزء في المليون و4000 جزء في المليون، أو تقريبًا 2000 جزء في المليون (جميعها بالوزن).

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، يمكن تركيب سلسلة الأنابيب مع صبغات زرقاء أو سوداء اللون، أو لونها أسود متفحم، بمثابة أمثلة. في نماذج معينة، يتم دمج HALS مع الكربون الأسود قبل البثق. في نماذج معينة، يمكن إضافة Irganox 1010 أو Irganox 1076 لتقليل الأكسدة أثناء البثق. يمكن استخدام عوامل تركيب، على سبيل المثال، صبغات أخرى، صبغات، عوامل مضادة للإعاقة، زيت طبيعي، زيت تخليقي وعوامل مؤخره لتكوين اللهب.

#### تطبيقات المنتج

يمكن أن تكون البوليمرات ومزائج مما سبق مفيدة في التطبيقات المعروفة للشخص الماهر في الفن، مثل عمليات التشكيل (على سبيل المثال، غشاء، رفاقة، أنبوب وبثق الألياف والبثق المشترك كما القولية بالنفخ، القولية بالحقن والقولية بالتدوير). تتضمن المنتجات التي يتم بثقها سلسلة الأنابيب، الأنابيب، الأغشية الأرضية وبطانات الأحواض، على سبيل المثال. تتضمن المنتجات المقولبة بالنفخ الخزانات والاسطوانات. يمكن تصنيع الألياف في هذه المنتجات بمثابة كساء اصطناعي.

#### الأمثلة

تم إجراء الأمثلة 1 و5 بالأنبوب وفقًا لـ ASTM-F-2063 وتم اختبارها باستخدام 4 جزء في المليون من الكلور في ماء وعند رقم هيدروجيني يبلغ نحو 6.8 عند 90 درجة مئوية وإجهاد يبلغ 3.1 ميغا باسكال. تم إجراء الأمثلة 2، 3 و4 بعينات قضبان شد مقولبة بالانضغاط يتم غمرها في ماء أو ماء يحتوي على محلول تبييض معالج بالكلور عند 40 درجة مئوية.

المثال 1 - سلسلة الأنابيب بعرض 1.27 سم .

تم خلط HDPE XT10N ومضاد الأكسدة وتم بثقها في سلسلة الأنابيب DR11 بعرض 1.27 سم بتركيزات مضاد الأكسدة الموضحة أدناه في الجدول 1 (جزء في المليون بالوزن). Irganox 1010 هو مضاد أكسدة من فينوليك تصنعه BASF (بنثا إيرثريتول تتراكيس (3-3، 3، 5- داي-t-بيوتيل-4-هيدروكسي فينيل) بروبايونات)). Hostanox O3 هو مضاد أكسدة من فينوليك تصنعه Clariant 5 إستر حمض (بيس [3،3-بيس-4-هيدروكسي -3-t-بيوتيل فينيل) بيوتينيك]-جليكول).

الجدول 1

الحالة	مضاد أكسدة
A	لا مضاد أكسدة
B	*PolyOne 2478 %2
C	1000 جزء في المليون Irganox 1010
D	2000 جزء في المليون Irganox 1010
E	1000 جزء في المليون Ethanox 330
F	2000 جزء في المليون Ethanox 330
G	1000 جزء في المليون Hostanox O3

H	2000 جزء في المليون Hostanox O3
---	------------------------------------

\* PolyOne 2478 هو ناتج تركيز أزرق اللون بتغليف من مادة إضافة HALS. يكون HALS نمطيًا من صفر إلى 7500 جزء في المليون في صيغة الأنبوب النهائي.

بالإشارة إلى الشكل 1، تم اختبار عينات سلسلة الأنابيب بعرض 1.27 سم في الجدول 1 في ظروف متسارعة. تم تحديد أزمدة التعطل التي تم تعديلها لتصبح أزمدة تعطل طبيعية لكل من خلائط المركب في الجدول 1. توضح النتائج في الشكل 1 أنه يتم توقع فترات العمر الأطول عند استخدام 5  
Ethanox 330. دون الارتباط بنظرية معينة، يكون بالبنية الكيميائية لـ Ethanox 330 سلسلة رئيسية مقاومة للتحلل بالماء ويحتمل أن يقلل MV المرتفع من استخلاصها في الطور المائي. تكوين الأنبوب بناءً على PolyOne 2478 المعروف أنه يحتوي على عامل تحقيق الاستقرار HALS للحماية من UV، يعطي أيضًا زمن أكبر للتعطل الذي تم تحويله لزمن تعطل طبيعي مقارنة بالمادة المرجعية. دون التقيد بنظرية معينة، يكون بالبنية الكيميائية لـ HALS سلسلة رئيسية مقاومة للتحلل 10  
بالماء ويحتمل أن يقلل MV المرتفع من استخلاصها في الطور المائي.

#### المثال 2 - قضبان الشد المقولبة بالانضغاط

تم تصنيع قضبان الشد المقولبة بالانضغاط بنفس الأشكال A-F المحددة أعلاه. تم غمر العينات في محلول تبييض في فرن عند 40 درجة مئوية ومن ثم تمت إزالة العينات التمثيلية كل أسبوع وقياس الإطالة حتى التهتك. الشكل 2 يوضح مقاومة محسنة لفقد الإطالة عند التهتك بالأشكال F 15  
وB المتوافقة مع بيانات اختبار الأنبوب.

#### المثال 3 - قضبان الشد المقولبة بالانضغاط

في المثال 3، تم خلط HDPE XT10N وIrganox 1010 للتوصل إلى تركيز Irganox 1010 يبلغ 1500 جزء في المليون وتم تصنيع قضبان الشد المقولبة بالانضغاط. علاوة على ذلك، 20  
HDPE، HP401N، أحادي النمط الذي تصنعه Total Petrochemicals و Refining USA، Inc، وتم خلط Irganox 1010 للتوصل إلى تركيز Irganox 1010 يبلغ 1500 جزء في المليون

وقولبته بالانضغاط في صورة عينات تم تشكيلها شد. قيم السمات النمطية لـ HDPE HP401N هي:

الجدول 1 - السمات النمطية لـ HDPE HP401N

النقل النوعي	0.945 جم / سنتيمتر مكعب
التدفق عند الانصهار	8.0 جم/10 دقائق
PENT	~ 100 ساعة
قوة الشد، حصيلة	~ 22.75 ميغا باسكال
الإطالة عند التهتك	< 800 %
معامل الانتناء	861.84
صدمة Izod، متترة	0.08 ميغا باسكال

5 تم غمر العينات المقولبة بالانضغاط في ماء مع وبدون الكلور.

كما هو موضح في الشكل 3، كانت الإطالة % لـ HDPE XT10N و HP401N متماثلة تقريبًا مع ماء؛ ومع ذلك، تفوق HDPE XT10N على HP401N عند إضافة الكلور إلى الماء.

المثال 4 - قضبان الشد المقولبة بالانضغاط

10 في المثال 4، تم خلط HDPE XT10N ومضادات الأكسدة الموضحة في الشكل 4 للتوصل إلى تركيز لمضاد الأكسدة يبلغ 1500 جزء في المليون وتم تصنيع قضبان الشد المقولبة بالشد والمقولبة بالانضغاط. تم اختبار النسبة المئوية للإطالة بمرور الزمن عند الغمر في ماء معالج بالكلور درجة حرارته 40 درجة مئوية. النتائج يتم توضيحها في الشكل 4.

المثال 5 - أنبوب بعرض 10.16 سم

أنبوب DR11 بعرض 4" يستخدم XT10N مع ناتج تركيز أسود اللون. احتوى ناتج التركيز أسود اللون على 3.07% Ethanox 330، 1.846% MD 1024، 35% الكربون الأسود ومادة حاملة للبوليمر (جميع التركيزات بالوزن). تم إنتاج الأنبوب على وسيلة بثق بمعيار Davis بقطر 90 مم، بطول إلى قطر يبلغ 1/34 تم إدخالها بشكل محرز مع اثنين من خزانات الماء التي تعمل بالتفريغ وثلاثة من الخزانات التي تعمل بالرش. تم تصنيع الأنبوب بقطاع جانبي مسطح بدرجة حرارة 201.67 درجة مئوية يعمل عند 1.57 ميغا باسكال ، 60 لفة في الدقيقة وحمل محرك يبلغ 76% وضغط عند الرأس يبلغ 30.1 ميغا باسكال بحيث يعمل الخزان الأول بتفريغ يبلغ 0.05 ميغا باسكال وبدرجة حرارة للماء تبلغ 17 درجة مئوية وحمام ثاني يبلغ قطره 33.02 سم لتفريغ الزيتق وبدرجة حرارة تبلغ 22.22 درجة مئوية . تم تطهير وسيلة البثق لمدة ساعتين باستخدام XT10N وناتج التركيز أسود اللون للحصول على تشغيل الخط وتحقيق استقراره وتعديل أقطار الأنبوب. تم إنتاج الأنبوب بنسبة 6.5% بالوزن من ناتج التركيز أسود اللون. تركيزات Ethanox 330 و MD1024 في الأنبوب النهائي بلغت 2000 جزء في المليون و 1250 جزء في المليون، على الترتيب. تخطى متوسط لوغاريتم زمن التعطل لعدد 6 من الأنابيب 7400 ساعة عند 90 درجة مئوية وإجهاد يبلغ 3.1 ميغا باسكال. تم إجراء الاختبار وفقاً لـ Technical Note 43 التي نشرها Plastic Pipe Institute.

بينما يتم توجيه ما سلف ذكره إلى نماذج الكشف الحالي، يمكن ابتكار النماذج الأخرى وفقاً للكشف دون الابتعاد عن مجاله ويتم تحديد مجاله بواسطة عناصر الحماية التالية.

### عناصر الحماية

1- طريقة لنقل ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكلور chlorine dioxide ، كلور chlorine ، مركبات أمين كلور chloramines ، أو مركبات هيبوكلوريت hypochlorites خلال أنبوب تشتمل على:

تشكيل راتنج resin من بولي إيثيلين polyethylene باستخدام محفز catalyst ؛  
5 خلط الراتنج resin من بولي إيثيلين polyethylene مع مضاد أكسدة antioxidant ، حيث يكون مضاد الأكسدة antioxidant عبارة عن ثيو إستر thioester ، عامل تحقيق استقرار خفيف light stabilizer لأمين معاق hindered amine أو 1، 3، 5-تراي ميثيل-2، 4، 6-تريس (3، 5-3، 5-5-1، 3، 5-trimethyl-2,4,6-tris (3,5-di-tert- benzene (butyl-4-hydroxybenzyl) لتشكيل خليط راتنج resin /مضاد أكسدة antioxidant ؛ 10

إضافة عامل إلغاء نشاط معدني إلى خليط الراتنج resin /مضاد الأكسدة antioxidant ، حيث عامل إلغاء النشاط المعدني metal deactivator هو 2-ألكيل داي ثيو بنزيميدازول 2-alkyldithiobenzimidazoles ، 2-ألكيل داي ثيو بنزو ثيازول 2-alkyldithiobenzothiazoles ، 2-(N,N'-dialkyldithio-carbamoyl)benzothiazoles ، 2، 5-بيس(ألكيل-داي ثيو)-1، 3، 4-ثياديازول 2,5-bis(alkyl-dithio)-1,3,4-thiadiazoles ، 2، 5-بيس(N,N'-dialkyldithiocarbamoyl)-1,3,4-thiadiazoles داي ثيو كاربامويل)-1، 3، 4-ثياديازول

2، 5-بيس(N,N'-dialkyldithiocarbamoyl)-1,3,4-thiadiazoles ، 2-ألكيل داي ثيو-5-مركباتو ثياديازول 2-alkyldithio-5-mercapto thiadiazoles أو 2، 3-بيس [[3-3]]  
20 5- داي t-بيوتيل-4-هيدروكسي فينيل] بروبايونيل]] بروبايونوهيدرازيد

[[3-3]] propionyl] 3-bis 2، 3-بيس propionohydrazide ، بثق أنبوب من خليط الراتنج /مضاد الأكسدة؛

وتدفق ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكلور chlorine dioxide ، الكلور chlorine ، مركبات أمين الكلور chloramines ، أو مركبات هيبوكلوريت hypochlorites خلال الأنبوب.

2- طريقة لنقل ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكلور chlorine dioxide ، كلور chlorine ، مركبات أمين كلور chloramines ، أو مركبات هيبوكلوريت hypochlorites خلال أنبوب تشتمل على:

- تشكيل راتنج resin من بولي إيثيلين polyethylene باستخدام محفز catalyst ؛
- 5 خلط الراتنج resin من بولي إيثيلين polyethylene مع مضاد أكسدة antioxidant ، حيث يكون مضاد الأكسدة antioxidant عبارة عن عامل تحقيق استقرار خفيف للأمين المعاق hindered amine ؛ عامل تحقيق الاستقرار الخفيف للأمين المعاق هو t-N1 . بيوتيل-1 ، 4- بنتان داي أمين N 1-tert. butyl-1,4-pentanediamine ، N2-أيزو بروبيل-4-ميثيل-2 ، 4-بنتان داي أمين N 2-isopropyl-4-methyl-2,4-pentanediamine ، N1-أيزو بروبيل-2-ميثيل-1 ، 2-بيوتان داي أمين N 1-isopropyl-2-methyl-1,2-butanediamine ، 2-ميثيل-1 ، 2-بيوتان داي أمين إيثيل أمينو-2-ميثيل-4-أمينو بنتان 2-ethylamino-2-methyl-4-aminopentane ، t-N . بنتيل-1 ، 4-بيوتان داي أمين N-tert, pentyl-1,4-butanediamine ، بيوتيل-1 ، 5-بنتان داي أمين -tert. butyl-1,5-pentanediamine ، N2-أيزو بروبيل-2-ميثيل-1 ، 2-بروبان داي أمين N 2-isopropyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، N .sec-1 ، 3-بروبان داي أمين N-sec, butyl-1,3-propanediamine ، N1-داي ميثيل-1 ، 2-داي أمينو-2-ميثيل-4-أمينو بنتان N ، N 1-dimethyl-1,2-diamino-2-methylbutane ، t-بيوتيل-إيثيلين داي أمين N-t-butyl-ethylenediamine ، t-N-بيوتيل-1 ، 3-بروبان داي أمين N-t-butyl-1,3-propanediamine ، 2-ميثيل أمينو-2-ميثيل-4-أمينو بنتان 2-methylamino-2-methyl-4-amino pentane ، t-N1-بيوتيل-2-ميثيل-1 ، 2-بروبان داي أمين N 1-t-butyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، N1-بيوتيل-2-ميثيل-1 ، 2-بروبان داي أمين N 1-butyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، s-N . بيوتيل-2-ميثيل-1 ، 3-بروبان داي أمين N-sec, butyl-2-methyl-1,3-propanediamine ، N1-بروبيل-2-ميثيل-1 ، 2-بروبان داي أمين N 1-sec, butyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، s-N1 . بيوتيل-2-ميثيل-1 ، 4-بيوتان داي أمين N-t-butyl-1,4-butanediamine ، 2-بروبان داي أمين N 1-propyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، t-N-بيوتيل-1 ، 4-بيوتان داي أمين N-t-butyl-1,4-butanediamine ، N2-إيثيل-1 ، 2-هكسان داي أمين
- 10
- 15
- 20
- 25


- 1-methyl-1-amin-1-phenyl-ethylamine ، N 2-ethyl-1,2-hexanediamine  
2-benzyl-1,2-amin-2-phenylethylenediamine ، 2-benzyl-1,2-amin-2-phenylethylenediamine  
1-phenyl-1(2-amino-2-aminopropyl)-propanediamine ، 1-phenyl-1(2-amino-2-aminopropyl)-propanediamine  
N 1-methyl-2-amin-2-ethylpropane ، ethylamino)-propane  
N 1-amin-2-phenylbutanediamine ، phenyl-1,2-butanediamine 5  
cyclohexyl-1,2-propanediamine ، 1-amin-1(2-aminocyclohexyl)-propanediamine  
1-amino-1-(2-amino-isopropyl)-cyclohexane ، 1-amino-1-(2-amino-isopropyl)-cyclohexane  
1-methylamino-1-aminomethyl-cyclopentane ، 1-methylamino-1-aminomethyl-cyclopentane  
1-amin-1-aminomethylcycloheptane ، 1-amin-1-aminomethylcycloheptane  
N-isopropyl-1,2-diaminocyclohexane ، N-isopropyl-1,2-diaminocyclohexane 10  
N 2-cyclohexyl-1,2-butanediamine ، 2-biotan dاي أمين  
N 2-cyclohexyl-1,2-propanediamine ، N 2-cyclohexyl-1,2-propanediamine  
N-cycloheptyl-ethylenediamine ، N-cycloheptyl-ethylenediamine  
N 1-cyclohexyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، N 1-cyclohexyl-2-methyl-1,2-propanediamine  
3-methyl-2-amin-3-aminocyclopentane ، 3-methyl-2-amin-3-aminocyclopentane 15  
N-isopropyl-4-amin-4-aminocyclopentane ، N-isopropyl-4-amin-4-aminocyclopentane  
1,4-diaminocyclohexane ، 1,4-diaminocyclohexane  
N 2-methyl-ethylenediamine ، N 2-methyl-ethylenediamine  
cyclohexyl-ethylenediamine ، N 1-cyclohexyl-2-methyl-1,2-propanediamine  
cyclohexyl-N 2-ethyl-ethylenediamine ، cyclohexyl-N 2-ethyl-ethylenediamine 20  
N 1-cyclohexyl-N 2-methyl-1,2-propanediamine ، N 1-cyclohexyl-N 2-methyl-1,2-propanediamine  
N-cyclohexyl-1,3-propanediamine ، N-cyclohexyl-1,3-propanediamine  
1,8-p-menthane-1,8-diamine ، 1,8-p-menthane-1,8-diamine  
1-aminomethylcyclohexane ، 1-aminomethylcyclohexane  
diamino-1-methylcyclohexane ، diamino-1-methylcyclohexane 25  
N 2-cyclohexyl-2-methyl-1,2-propanediamine ، N 2-cyclohexyl-2-methyl-1,2-propanediamine

- 3,5-diamino-3-methyl-heptane ، 2,4-diamino-2-methylpentane ، 3 ، 5-دای آمینو-3-میثیل هپتان
- 3-methylheptane ، t-N1 ، بیوتیل-N2-ایزو برویل-1، 3-بروبان دای آمین N 1-tert.
- butyl-N 2-isopropyl-1,3-propanediamine ، t-N1 ، بیوتیل-N2-s. بیوتیل-ایثیلین
- butyl-ethylenediamine ، N 1-tert. ، t-N1 ، بیوتیل-N2-دای آمین
- 5 ایزو برویل-1، 3-بروبان دای آمین N 1-tert. butyl-N 2-isopropyl-1,3-
- f N 1-tert. butyl-N ، t-f N1 ، بیوتیل-N2-بیوتیل-ایثیلین دای آمین
- 2-butyl-ethylenediamine ، t-N1 ، بیوتیل-N2-ایزو بیوتیل-ایثیلین دای آمین N 1-tert.
- butyl-N 2-isobutyl-ethylenediamine ، N1 ، n2 ، دای ایزو برویل-1، 2-بروبان دای
- amin ، N 1,n 2-diisopropyl-1,2-propanediamine ، t-N1 ، بیوتیل-N2-ایزو برویل-
- 10 ایثیلین دای آمین N 1-tert. butyl-N 2-isopropyl-ethylenediamine ، s-N1 ، بیوتیل-
- N 1-sec. butyl-N 2-isopropyl-ethylenediamine ، N2-ایزو برویل-ایثیلین دای آمین
- t-1N1 ، بنتیل-N2-ایزو برویل-ایثیلین دای آمین N 11-tert. pentyl-N 2-isopropyl-
- ethylenediamine ، N1 ، n3 ، دای ایثیل-1، 3-بیوتان دای آمین N 1,n 3-diethyl-1,3-
- butanediamine ، t-N1 ، بیوتیل-N2-میثیل-ایثیلین دای آمین N 1-tert. butyl-N 2-
- 15 methyl-ethylenediamine ، N1 ، (2-بنتیل)-N2-میثیل-ایثیلین دای آمین (2-)
- pentyl)-N 2-methyl-ethylenediamine ، t-N1 ، بیوتیل-N2-میثیل-1، 4-بیوتان دای
- amin ، N 1-tert. butyl-N 2-methyl-1,4-butanediamine ، t-N1 ، بیوتیل-N2-ایثیل-
- 1، 3-بروبان دای آمین N 1-tert. butyl-N 2-ethyl-1,3-propanediamine ، t-N1 ،
- N 2 ، دای ایثیل-ایثیلین دای آمین N 2-diethyl ، N 1-tert. butyl-N 2-
- 20 ethylenediamine ، N1 ، سیکلو هکسیل-دای برویلین تراي آمین N 1-cyclohexyl-
- dipropylene triamine ، N1 ، n3 ، 2-بنتا میثیل-1، 2، 3-ترای آمینو بروبان N 1,n 3-
- 2-pentamethyl-1,2,3-triaminopropane ، N1 ، ایزو برویل-N2- (3-آمینو برویل)-
- 2-methyl- (3-aminopropyl)-2-methyl- ، 2-بروبان دای آمین N 1-isopropyl-N 2-
- 1,2-propanediamine ، 2 ، 2-دای میثیل-دای ایثیلین تراي آمین 2,2-dimethyl-
- 25 diethylenetriamine ، t-N1 ، بیوتیل-1، 2، 3-ترای آمینو بروبان N 1-tert. butyl-
- 1,2,3-triaminopropane ، 2 ، 2 ، 5 ، 5-تترا میثیل دای ایثیلین تراي آمین 2,2,5,5-


- tetramethyldiethylenetriamine ، 1-أمينو-1-أمينو ميثيل-2-هيدروكسي ميثيل سيكلو هكسان 1-amino-1-aminomethyl-2-hydroxymethylcyclohexane ، N-هيدروكسي إيثيل-1، 2-دای آمینو سیكلو هكسان N-hydroxyethyl-1,2-diaminocyclohexane ، N-سیكلو هكسیل-1، 3- دای آمینو-2-بروبانول N-cyclohexyl-1,3-diamino-2- 5 propanol ، N-(2-هیدروکسی سیكلو هكسیل)-1، 3-بروبان دای آمین (2- N-(2-هیدروکسی سیكلو هكسیل)-1، 3-بروبانول-1، 2-دای آمینو سیكلو هكسان N-isopropanol-1,2-diaminocyclohexane ، N-1، 4-دای آمینو سیكلو هكسان N-(2-hydroxybutyl)-1,4-diaminocyclohexane N1 ، N 1 (1-hydroxy-2-butyl)- (1-هیدروکسی-2-بیوتیل)-2-میثیل-1، 2-بروبان دای آمین 2-methyl-1,2-propanediamine 10 ، N (1-هیدروکسی-2-بیوتیل)-2-میثیل-1، 2-بروبان دای آمین N1 ، N(1-hydroxy-2-methyl-2-butyl)-1,3-propanediamine (1، 1-دای میثیل-2-هیدروکسی إیثیل)-2-میثیل-1، 2-بروبان دای آمین N 1 (1,1- dimethyl-2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,2-propanediamine N3 ، N3-أیزو بیوتیل-2-میثیل-2، 3-دای آمینو-1-بروبانول N 3-isobutyl-2-methyl-2,3-diamino-1- 15 propanol ، N(3-hydroxy-2-بیوتیل)-2، 3-دای آمینو بیوتان N(3-hydroxy-2-butyl)-2,3-diaminobutane N1 ، N1-هیدروکسی إیثیل-2-میثیل-1، 2-بروبان دای آمین N 1,2-dimethyl-N 1، 2، 3-ترای میثیل-1، 2-هیدروکسی إیثیل)-1، 2-بروبان دای آمین 20 ، N(1، 1-هیدروکسی إیثیل)-2-میثیل-1، 2-بروبان دای آمین N(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-1,3-propanediamine .t-N ، N-tert. butyl-1,3-diamino-2-propanol 1، 3-دای آمینو-2-بروبانول 3-amino-3-methyl-2-pentanol ، 1-هیدروکسی میثیل-سیكلو بنتیل آمین 1-hydroxymethyl-cyclopentylamine ، 2، 3-دای میثیل-3-آمینو-1-بیوتانول 2,3-dimethyl-3-amino-1-butanol ، 2- آمینو-2-إیثیل-1-بیوتانول 2- 25 amino-2-ethyl-1-butanol ، 1-میثیل-2-هیدروکسی سیكلو بنتیل آمین 1-methyl-2-

- 2-amino-2-methyl-3- بنتانول ، hydroxycyclopentylamine  
2,4-dimethyl-2-amino 2، 4-دای میثیل-2-أمینو سیکلو هکسانول  
1-hydroxyethyl 1-هیدروکسی اینیل سیکلو هکسیل آمین  
1- cyclohexylamine ، 1-هیدروکسی میثیل-3-میثیل سیکلو هکسیل آمین  
5 hydroxymethyl-3-methyl cyclohexylamine ، 2-هیدروکسی میثیل-1-میثیل-سیکلو  
هکسیل آمین 2-hydroxymethyl-1-methyl-cyclohexyl amine ، 2-أمینو-2-میثیل-  
1-بروبانول 2-amino-2-methyl-1-propanol ، 2-أمینو-2-میثیل-1-بیوتانول  
3-amino-3-methyl- 3، 3-أمینو-3-میثیل-1-بیوتانول  
1-butanol ، 3-أمینو-3-میثیل-2-بیوتانول 3-amino-3-methyl-2-butanol ، 2-  
10 أمینو-2، 3-دای میثیل-3-بیوتانول 2-amino-2,3-dimethyl-3-butanol ، 2-أمینو-2،  
3-دای میثیل-1-بیوتانول 2-amino-2,3-dimethyl-1-butanol ، 1-هیدروکسی میثیل  
سیکلو هکسیل آمین 1-hydroxymethyl cyclohexyl amine ، أو 2(2-أمینو-2-میثیل  
بروبوکسی)-ایثانول 2(2-amino-2-methylpropoxy)-ethanol ، لتشکیل خلیط راتنج  
resin /مضاد أكسدة antioxidant؛  
15 إضافة عامل إلغاء نشاط معدني إلى خلیط الراتنج resin /مضاد أكسدة antioxidant؛  
بثق أنبوب extruding pipe من خلیط الراتنج resin /مضاد أكسدة antioxidant؛  
وتدفق ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكلور chlorine dioxide ، الكلور chlorine ، مركبات أمين  
الكلور chloramines ، أو مركبات هيبوكلوريت hypochlorites خلال الأنبوب.


شكل ١




شكل ٢



شكل ٣



شكل ٤





## مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب

وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية.

صادرة عن

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ص ب ٦٥٣١ ، الرياض ١٣٣٢١ ، المملكة العربية السعودية

SAIP@SAIP.GOV.SA