【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年6月7日(2012.6.7)

【公開番号】特開2011-16869(P2011-16869A)
【公開日】平成23年1月27日(2011.1.27)
【年通号数】公開・登録公報2011-004
【出願番号】特願2009-160662(P2009-160662)
【国際特許分類】
Ｃ０９Ｄ　11/02　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０９Ｄ　11/02

【手続補正書】
【提出日】平成24年4月24日(2012.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
溶融しているＲＰ樹脂（２Ｍ）１００部にＡＦソルベント７号２５部を加えて２００℃に温度を保持したまま、レゾール樹脂（Ｃ－２）〔レゾール樹脂（Ｃ－１）／ＡＦソルベント７号＝８０／２０〕５部を加えて同温度にさらに３時間保持し、得られた反応混合物溶液に同量のトルエンを加えた場合の溶液の２５℃におけるガードナー粘度がＬ－Ｍ〔樹脂分の重量平均分子量（Ｍｗ）は２６万であった。〕になるまで反応させて、比較対照用印刷インキワニス用樹脂溶液（Ｒ´Ｐ１）を得た。