



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202071170 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 14

(21) 申请号 201120027630. X

(22) 申请日 2011. 01. 26

(73) 专利权人 中南林业科技大学

地址 410004 湖南省长沙市韶山南路 498 号

(72) 发明人 张仲凤 周先雁 彭万喜 吴凤娟

(74) 专利代理机构 长沙市融智专利事务所

43114

代理人 邓建辉

(51) Int. Cl.

B27N 3/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

装饰刨花板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种装饰刨花板,包括刨花板本体(2),在所述的刨花板本体(2)的上表层和下表面各设有一层三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸。所述的刨花板本体(2)的厚度为3cm-18cm。本实用新型是一种不会发生霉腐且使用寿命长的装饰刨花板。



1. 一种装饰刨花板,包括刨花板本体(2),其特征是:在所述的刨花板本体(2)的上表层和下表面各设有一层三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸。
2. 根据权利要求1所述的装饰纤维板,其特征是:所述的刨花板本体(2)的厚度为3cm-18cm。

装饰刨花板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刨花板,特别涉及一种装饰刨花板。

背景技术

[0002] 装饰刨花板在人们的日常生活和生产工作中已广泛应用,比如家具、办公桌和工作柜。但装饰刨花板存在一个缺点是刨花板本体容易与霉腐真菌接触,发生霉变,与水分接触发生腐蚀,损坏刨花板本体,缩短其使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种不会发生霉腐的装饰刨花板。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供的装饰刨花板,包括刨花板本体,在所述的刨花板本体的上表层和下表面各设有一层三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸。

[0005] 所述的刨花板本体的厚度为 3cm-18cm。

[0006] 采用上述技术方案的装饰刨花板,由于在刨花板本体的上表层和下表面各设有一层三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸,三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸阻断霉腐真菌与刨花板本体接触,隔断刨花板本体与水分的交换,从而刨花板本体不会发生霉腐,不会损坏刨花板本体,延长了其使用寿命。

[0007] 综上所述,本实用新型是一种不会发生霉腐且使用寿命长的装饰刨花板。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 通过下面给出的本实用新型的具体实施例可以进一步清楚地理解本实用新型,但下述实施例并不是对本实用新型的限定。

[0010] 实施例 1:

[0011] 参见图 1,刨花板本体 2 的厚度为 3cm,在刨花板本体 2 的上表层设有一层第一三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸 1,下表面设有一层第二三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸 3。

[0012] 实施例 2:

[0013] 参见图 1,刨花板本体 2 的厚度为 18cm,在刨花板本体 2 的上表层设有一层第一三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸 1,下表面设有一层第二三聚氰胺树脂胶黏剂浸渍纸 3。




图 1