



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST

[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة: ٢٤٠٧

[45] تاريخ المنح: ١٤٣١/٠٤/١٣ هـ

الموافق: ٢٠١٠/٠٣/٢٩ م

[12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية:	[72] اسم المخترع: سيجفريد بلوميل، ليدا دروس - نيقولاي
DE 9-10206012564 10206012564	[73] مالك البراءة: كرونوس انترناشونال، انك.
[51] التصنيف الدولي (IPC ⁸): C09C 1/036	عنوانه: بيسشستر. ٥، ليفركوزين، دي- ٥١٣٧٣، المانيا
[56] المراجع:	جنسيته: المانية
US 0650002 1997/07/22 م	[74] الوكيل: سليمان ابراهيم العمار
US 0665466 1997/09/09 م	[21] رقم الطلب: ٠٧٢٨٠١٠٠
US 05886069 1999/03/22 م	[22] تاريخ الإيداع: ١٤٢٨/٠٢/٢٢ هـ
اسم الفاحص: حسن بن محمد الفقيهي	الموافق: ٢٠٠٧/٠٣/١٢ م

هيدروجيني (pH) أقل من (٤) أثناء إجراء إضافة
مكون aluminium ومكون phosphorus .

عدد عناصر الحماية (٢٠)، عدد الأشكال (١)



الشكل (١)

[54] اسم الاختراع: صبغة من ثنائي أكسيد التيتانيوم مطلية
بأجسام دقيقة مجوّفة، وطريقة لتصنيعها

Titanium dioxide pigment coated with
hollow bodies and method for its
manufacture

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالى بصبغة مطلية مكونة

من titanium dioxide ذات عتامة جيدة وفى نفس
الوقت ذات إحتجاز جيّد، للإستخدام فى أوراق تصفيح
زخرفية decorative laminating papers ، كما
يتعلق الاختراع بطريقة لتصنيعها. وتتميز الصبغة بواسطة
طلاء سطحىّ يحتوى على aluminium oxide
phosphate وأجسام دقيقة مجوّفة مرفقة ومتصلة به.
وتتميز طريقة التصنيع بأنه يتم فيها أولاً إضافة مُكونى
aluminium و phosphorus إلى معلق مكون من
titanium dioxide (TiO₂)، بحيث لا تهبط قيمة
الرقم الهيدروجينى pH أثناء إجراء هذه الإضافة إلى
أقل من (١٠) وبالتالي، تتم إضافة الأجسام الدقيقة
المجوّفة microspheres are subsequently
added، ثم يُستتبع ذلك بواسطة إضافة مكون حمضىّ
واحد على الأقل، وذلك نتيجة لإنخفاض قيمة الرقم
الهيدروجينى pH للمعلق إلى حدود مدى يتراوح من (٤)
إلى (٩). وفى صورة بديلة للطريقة، يكون للمعلق رقم

صبغة من ثانى أكسيد التيتانيوم مطلية بأجسام دقيقة مُجوَّفة، وطريقة لتصنيعها

Titanium dioxide pigment coated with hollow bodies and method for its manufacture

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بصبغة مكونة من titanium dioxide ذات عتامة عالية، وطريقة لتصنيعها، وإستخدامها فى أوراق تصفيح زخرفية decorative laminating papers أو فى رقائق معدنية زخرفية decorative foils .

تمثل أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers جزءاً من مادة طلاء حرارية التصلب thermosetting coating material ، يتم استخدامها بأفضلية لتشطيب أسطح الأثاث finishing furniture surfaces ، ولتصفيح الأرضيات laminate flooring ، وفى التشطيبات الداخلية interior finishing . إن الرقائق laminates عبارة عن مصطلح يتم استخدامه ليُشير إلى المواد التى يتم فيها على سبيل المثال إجراء انضغاط لطبقات عديدة مترابطة ومنقوعة من الورق، أو أوراق ولوح صلد من خشب حبيبي أو لوح ليفي fibreboard ، حيث يتم إجراء انضغاطها كلها معاً. إن استخدام الراتنجات التخليقية synthetic resins الخاصة يحقق بصورة رائعة مقاومة عالية للرقاقات ضد كل من الإلتلاف (الإفساد)، والتصادم، والمواد الكيميائية، والحرارة.

إن استخدام الصفائح الزخرفية " يجعل من الممكن إنتاج أسطح زخرفية، حيث لا تعمل أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers حينئذ كأوراق واجهة فقط، على سبيل المثال،

أسطح مادة خشبية غير جذابة مخبأة، ولكنها تعمل أيضاً كحامل للراتج التخليقيّ synthetic resin. تشتمل المتطلبات المفروضة على أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers من بين متطلبات أخرى على أن تكون ذات عتامة عالية (ذات قدرة على إخفاء ما دونها)، وثبات ورسوخ عند التعرض للضوء (مقاومة لشدة الضوء)، وثبات ورسوخ في اللون، وشدة مقاومة للترطيب، وقابلية لملاءمة للتواءم عند إجراء النقع، وقابلية للطباعة. ٥

يتم تحديد أو تعيين الكفاءة الاقتصادية لعملية تصنيع أوراق التصفيح الزخرفية ، وفيما بين الكثير من الأشياء الأخرى بواسطة قدرة عتامة الصبغة في الورقة. ومن حيث المبدأ، فإن الصبغة المكونة بصفة أساسية من titanium dioxide تكون مناسبة بصورة متوافقة لتحقيق العتامة الضرورية للأوراق الزخرفية المرققة. وأثناء تصنيع الأوراق، فمن المعتاد، أن يتم خلط صبغة titanium dioxide ، أو معلق صبغة titanium dioxide بمعلق لعجينة من لب الخشب. وبالإضافة ١٠ للصبغة وعجينة لب الخشب كمادتي تغذية خام، يتم أيضاً بصفة عامة استخدام مواد إضافية تكميلية مساعدة، مثل عوامل لشدة مقاومة الترطيب، وأيضاً مواد إضافة أخرى متى كانت مناسبة. إن التفاعلات الداخلية للمكونات الفرادية (لكل من عجينة لب الخشب، والصبغة، والمواد التكميلية المساعدة، ومواد الإضافة، والماء) كل منها مع الآخر تُساهم في تكوين الأوراق وتقوم بتعيين مدة الاحتفاظ بالصبغة. إن مدة الاحتفاظ بالصبغة عبارة عن القدرة على الاحتفاظ بجميع ١٥ المواد غير العضوية في الأوراق أثناء إجراء الإنتاج.

إنه لمن المعروف أن أي تحسُّن في العتامة يمكن أن يتم تحقيقه بواسطة إجراء المعالجة الخاصة لسطح صبغة titanium dioxide .

تصف البراءتان الأمريكيتان رقم ٥٩٤٢٢٨١ و ٥٦٦٥٤٦٦ معالجة السطح الذي يتم فيه تطبيق طبقة أولى من aluminium oxide phosphate عند قيمة رقم هيدروجيني (pH) حمضى تتراوح من (٤) إلى (٦)، وترسيب طبقة ثانية من aluminium oxide عند رقم هيدروجيني (pH) يتراوح من (٣) إلى (١٠)، ومن المفضل، أن يكون عند رقم هيدروجيني (pH) يبلغ حوالى (٧). ويتم تحسين مدة الاحتفاظ أو قدرة الاحتفاظ بواسطة طبقة ثالثة تتكون من magnesium oxide ، حيث تكون النتيجة حينئذ الحصول على الصبغة التى تتميز بطبقات متتالية من aluminium oxide phosphate ، و aluminium oxide ، و magnesium oxide .

١٠ تكشف البراءة الأمريكية رقم ٦٩٦٢٦٢٢ بـ النقاب عن مزيج لصبغة titanium dioxide تتكون من صبغة مقاومة لشدة الضوء (الصبغة التى من النوع "A") وصبغة بطلاء يعرض أو يُظهر محتوى عالى من (SiO₂)، و aluminium oxide (Al₂O₃)، تم ترسيبهما فى صورة زغب مننقش (الصبغة التى من النوع "B").

١٥ وتصف البراءة الأمريكية رقم ٦١٤٣٠٦٤ -أ طلاء جسيمات الصبغة بـ calcium carbonate مترسبة، حيث يتراوح حجم جسيمات calcium carbonate فيما بين (٣٠) نانومتر، (١٠٠) نانومتر. يقوم titanium dioxide المغلف بـ calcium carbonate بتوفير عتامة أعلى فى الأوراق. وفى هذا السياق، تقترض جسيمات الكالسيوم calcium particles أنها تقوم بوظيفة الفواصل المبادعة، بحيث تعرض جسيمات الصبغة توزيعاً أفضل فى الورقة. ويقال أو يُفترض أن تكون المسافة الأدنى فيما بين جسيمات الصبغة مناظرة تقريباً لحجم جسيمات الصبغة.

تصف البراءتان الأمريكيتان رقمي ٥٨٨٦٠٦٩ -أ و ٥٦٥٠٠٠٢ - أ جسيمات صبغة (TiO₂) التى تعرض كلاً من طلاء غير عضوى متصل بصفة مستمرة وطلاء عضوى متميز بقطر

يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠) نانومتر. ويمكن أن يتم إختيار السلسلة المتتالية لطلاء السطح بصورة عشوائية، حيثما يمكن أن تكون صورة تكوين الجسيمات المتميزة. ويتم تنفيذ الإنتاج بواسطة خلط المعلق الغروي للجسيمات المتميزة بالمحلول الملاطى القوام لـ (TiO₂).

يكشف طلب البراءة الأمريكية رقم ٣٧٤٤٤٣٧-٢٠٠٣-١١ ألقاب عن مزيج لصبغة بجسيمات صبغة تكون فوق سطحها جسيمات كروية pigment particles الشكل، مثل جسيمات calcium carbonate ، أو silicon oxide ، أو aluminium oxide ، أو zirconium oxide ، أو titanium oxide التى قد تم ترسيبها فى الموقع.

ظهرت الحاجة إلى توفير صبغة بديلة من (TiO₂) بعتمامة جيدة وقدرة إحتفاظ جيدة للإستخدام فى أوراق تصفيح زخرفية decorative laminating papers . كما ظهرت الحاجة إلى توفير طريقة لتصنيع صبغة من titanium dioxide من هذا النوع.

الوصف العام للاختراع

طبقاً للاختراع الحالي تحتوى صبغة titanium oxide جديدة على جسيمات titanium oxide ويتم وضع طبقة تحتوى على aluminium phosphate ، و aluminium oxide ، وأجسام مجوفة فوق السطح الجسيمي.الهواء المحتبس فى الأجسام المجوفة يحسن العتمامة مقارنة بطلاءات الفن السابق.

طريقة تصنيع صبغة titanium oxide مطلية ، تشتمل على الخطوات التالية:

(أ) توفير معلق مائى من جسيمات titanium oxide غير مطلية ،

(ب) إضافة مكون للـ aluminium ومكون للـ phosphorus ،

(ج) إضافة أجسام مجوفة،

(د) تضبيب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق عند قيمة تكون في حدود مدى يتراوح من (٤) إلى (٩).

شرح مختصر للرسومات

للموصول إلى الفهم الكامل للاختراع الحالي ولمزيد من مزاياه، يتم الرجوع الآن إلى وصف النماذج المفضلة بالرجوع إلى الرسومات المصاحبة التي فيها:

شكل ١: عبارة عن مخطط دقيق للإلكترونات يوضح الاختراع الحالي.

الوصف التفصيلي:

ومن الآن وفيما بعد، فإن المصطلح "oxide" (oxide) يُؤخذ أيضاً على أنه يعني الأكاسيد المائية أو الهيدرات المقابلة أو المناظرة. إن جميع البيانات التي تم كشف النقاب عنها فيما بعد وفيما يتعلق بكل من، قيمة الرقم الهيدروجيني pH ، درجة الحرارة، التركيز بالـ (%) بالوزن أو بالـ

(%) بالحجم، الخ فإنها تفسر على أنها تتضمن جميع القيم التي تقع في حدود دقة القي رقم المعنوية والمعروفة للشخص الممارس ذو الخبرة في مثل هذا الفن. وعندما يتم في سياق البراءة الحالية

إستخدام المصطلح "كمية كبيرة لها أهميتها" أو "محتوى كبير له أهميته" ، فإن هذا يُشير إلى

الكمية الأدنى من المكوّن، وفيما يعلو ذلك، فإن خواص الخليط تؤثر في بنية أو هيكل نظام دقة

القياس.

تتميز صبغة titanium dioxide وفقاً للاختراع الحالى بواسطة استخدام أجسام مجوفة. يمكن أن تشمل الأجسام المجوفة على أشكال كرية أو كرات (ويُشار أيضاً إلى ذلك باسم كرات مجوفة)، شاملة أجسام دقيقة أو كرات دقيقة. يشتمل الاختراع على استخدام أجسام مجوفة أثناء إجراء معالجة لاحقة أو تالية. ويتم توصيل الأجسام المجوفة بسطح الحبيبية وتعمل كفواصل مبادعة فيما بين جسيمات الصبغة الفرادى. ويمكن أن تكون الأجسام المجوفة ذات طبيعة غير عضوية أو ذات طبيعة عضوية. إنها من المفضل أن تعرض قطعاً متوسطاً يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر. وتتميز الأجسام المجوفة بواسطة شمولها على الهواء، حيث من المحتمل ألا يكون شمول الهواء موجوداً حتى بعد أن يتم تجفيف الصبغة.

تستخدم الأجسام العضوية المجففة على سبيل المثال فى صورة مواد باسطة ذات قابلية للمد والإطالة فى مواد الطلاء. وتعمل الأجسام المجوفة كفواصل مبادعة فيما بين جسيمات الصبغة، ونتيجة لإصطيادها واحتجازها للهواء، فإن ذلك يُكسبها قوة إخفاء عالية وذلك بواسطة استغلالها للفرق الواضح والإيجابى فيما بين معاملات الانكسار لكل من الصبغة والهواء :

("Qualitätsverbesserung - Ropaque™ Opaque Polymer zur Qualitätsverbesserung von Lacken und Farben" [Quality Improvement - Ropaque™ Opaque Polymer for Improving the Quality of Paints and Coatings], Phänomen Farbe 2/98, 1/99).

إن ما تم نشره تحت عنوان:

["Hollow latex particles: synthesis and applications" (McDonald et al., Advances in Colloid and Interface Science 99 (2002) 181 - 213)].

يوفر أو يُقدم نظرة عامة عن تصنيع الأجسام العضوية المجففة. لقد تم إعطاء وصف توضيحيّ عن تصنيع الأجسام غير العضوية المجففة وذلك تحت عنوان :

["Nanoengineering of Inorganic and Hybrid Hollow Spheres by Colloidal Templating"

(Caruso et al., Science 1998, Vol. 282, p. 1111)].

٥ كما يكشف طلب البراءة الدولية رقم ٠٢/٠٧٤٤٣١ - ١١ أ النقباب عن تصنيع أجسام غير عضوية مجوفة وإستخدامها في المحفزات وفي photonics .

١٠ في الطريقة وفقاً للاختراع الحالي، يتم ترسيب طبقة من مركبات "aluminium-phosphorus" في مزيج مع أجسام مجوفة، بما في ذلك الكرات الصغيرة، عاى نحو ملائم، aluminium oxide ، وذلك فوق سطح جسيمات titanium dioxide. وتعتمد التركيبة على كميات مكونات aluminium و phosphorus المستخدمة. وللتبسيط، يُشار إلى هذه الطبقة كما سيأتى ذلك فيما بعد على أنها بمثابة طبقة aluminium oxide phosphate / طبقة كرية مجوفة hollow sphere layer . وقد يتم ترسيب طبقة إضافية أخرى من aluminium oxide فوق القمة، حيثما يكون ذلك مناسباً.

١٥ تبدأ طريقة المعالجة اللاحقة أو التالية التي تم على أساسها وضع هذا الاختراع وذلك بإستخدام معلق مائى من (TiO₂)، ومن المفضل بإستخدام معلق مطحون - رطب من (TiO₂) (الخطوة "أ"). وحيثما يكون مناسباً، يتم تنفيذ الطحن - الرطب فى وجود مادة مشتتة. يشتمل titanium dioxide على جسيمات (TiO₂) غير مطلية ، أى جسيمات مادة أساسية من (TiO₂)، يتم إنتاجها بواسطة عملية (SP) أو عملية (CP). ومن المعتاد، أن تكون المادة الرقم اسية مادة ثابتة، حيث يتم تثبيتها بواسطة إضافة aluminium بمعدل يتراوح من (٠.٣%) بالوزن إلى (٣%)

بالوزن، محسوباً على أنه يُضاف في صورة (Al₂O₃) مع وجود فائض من oxygen يتراوح من (٢٪) إلى (١٥٪) في طور الغاز تتم إضافته أثناء إجراء أكسدة titanium tetrachloride إلى titanium dioxide في عملية الـ (CP)، وبواسطة إجراء الإشابة على سبيل المثال باستخدام (Al)، أو (Sb)، أو (Nb)، أو (Zn)، في عملية الـ (SP).

٥ وبصورة مفضلة، يتم استخدام جسيمات (TiO₂) التي يتم إنتاجها بواسطة عملية (CP). ويتم إجراء أو تنفيذ الطريقة عند درجة حرارة أقل من (٨٠ °م)، ومن المفضل في درجة حرارة تتراوح من (٥٥ °م) إلى (٦٥ °م). ويمكن أن يتم تضبيب وسط محلول المعلق المشار إليه في الخطوة (أ) السابقة ليكون إماً وسطاً قلوياً أو وسطاً حمضياً، وذلك بقيمة رقم هيدروجيني (pH) من المفضل أن تكون أكثر من (٩) أو أقل من (٤).

١٠ في الخطوة (ب)، تتم إضافة مكونات aluminium و phosphorus . وتكون مكونات aluminium المناسبة لطريقة معالجة السطح وفقاً للاختراع عبارة عن أملاح قابلة للذوبان في الماء تتفاعل بصورة قلوية أو بصورة حمضية، على سبيل المثال:

sodium aluminate, aluminium sulphate, aluminium nitrate, aluminium chloride, aluminium acetate الخ. يجب ألا يفسر هذا الاختيار لهذه الأملاح أنه يمثل قيداً أو تحديداً للألاح المذكورة بل أنها طرحت فقط على سبيل المثال لا الحصر. ويكون مكون aluminium المراد إضافته بكمية تتراوح من (١٠٪) بالوزن إلى (٥٠٪) بالوزن، ومن المفضل من (١٠٪) بالوزن إلى (٤٠٪) بالوزن، وبالتحديد (٢٠٪) بالوزن، محسوباً على أس رقم أنه يكون في صورة aluminium oxide ويُشير أو ينسب إلى حبيبة (TiO₂).

تكون مكونات phosphorus المناسبة عبارة عن مركبات غير عضوية، مثل :

alkali phosphates, ammonium phosphate, polyphosphates, phosphoric acid ، الخ. ولا

يفسر ذلك على أنه تحديداً أو قيداً لما تم طرحه، بل تم طرحه على سبيل المثال لا الحصر.

وبالتحديد، تكون مكونات phosphorus المناسبة عبارة عن disodium hydrogenphosphate أو

phosphoric acid . وتتم إضافة مكون phosphorus بتركيز يتراوح من (١.٠٪) بالوزن إلى

(٥.٠٪) بالوزن، ومن المفضل ما يتراوح من (١.٥٪) بالوزن إلى (٤.٠٪) بالوزن، وبالتحديد

(٢٪) بالوزن، محسوباً على أس رقم أن مكون phosphorus المناسب الذى تتم إضافته يكون

عبارة عن (P₂O₅) ويُشير أو يُنسب إلى حبيبة (TiO₂).

يمكن أن تتم إضافة كل من مكون aluminium (Al) ومكون phosphorus (P) إلى المعلق بأية

كمية، سواء تمت إضافة كل مكون منهما على حدة، المكون تلو الآخر، أو تمت إضافتهما معاً

في آن واحد.

تشتمل الخطوة (ج) التالية على إضافة أجسام مجوفة عضوية أو غير عضوية تكون ذات قطر

متوسط يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر، ومن المفضل من (٤٠٠) نانومتر إلى

(٦٠٠) نانومتر.

إن المنتج الذى يحمل العلامة التجارية (Ropaque™) والذى يمكن أن يتم الحصول عليه من

شركة (Rohm & Haas) على سبيل المثال، يُؤخذ فى الاعتبار على أنه يتم استخدامه فى صورة

أجسام عضوية مجوفة. يتم إنتاج المنتج (Ropaque™) من خرزات للبوليمر المشترك

"styrene/acrylic". كما أن أجسام أخرى مجوفة من (latex) (معلق غروى مائى) أو أجسام

مجوفة لبوليمر تكون أيضاً مناسبة. وعلى أية حال، لا تفسر هذه القائمة على أنها قيداً أو تحديداً للاختراع. وفضلاً عن ذلك، فإن جميع الأجسام العضوية المجوفة التي تعرض قطر الحبيبة المطلوب الذى يكون فى حدود مدى يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر، وتكون ثابتة عند قيم الرقم الهيدروجيني pH القائمة حينئذ والسابق ذكرها، فإنها من حيث المبدأ تؤخذ فى الإعتبار. ٥

بصفة عامة، تشتمل الأجسام المجوفة غير العضوية التى تم وصفها فى الفن السابق على أجسام زجاجية مجوفة وأجسام خزفية مجوفة، كما تشتمل أيضاً بالتحديد على أجسام مجوفة من (TiO₂). إنها مرة أخرى الحالة الراهنة أو القائمة حالياً وذلك فى أنه يمكن لجميع أنواع الأجسام المجوفة غير العضوية من حيث المبدأ أن تُستخدم فى بنية هيكل الاختراع، شريطة أن تقوم بعرض أو إظهار القطر المتوسط المطلوب للحبيبة الذى يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر، وشريطة أنها يجب أن تكون ثابتة عند قيم الرقم الهيدروجيني pH القائمة حينئذ والسابق ذكرها. سيقوم الشخص الممارس ذو الخبرة فى مثل هذا المجال باختيار الأجسام المجوفة المناسبة على أس رقم ظروف وحالات بنية هيكل الاختراع، مثل مدى قابليته للمعالجة، والتكاليف، الخ. ١٠

وتتم إضافة الأجسام المجففة بكمية تتراوح من (١٪) بالوزن إلى (١٥٪) بالوزن، منسوبة إلى جسيمات (TiO₂) غير مطلية. ١٥

وفى الخطوة (د) التالية، يتم أيضاً تضبيب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق عند قيمة تكون فى حدود مدى يتراوح من (٤) إلى (٩) وذلك بإضافة مُكوّن لتنظيم الرقم الهيدروجيني pH. ويمكن أن يكون مكون تنظيم الرقم الهيدروجيني pH عبارة عن حمض أو محلول قلوى قوى. ومن أمثلة الأحماض التى يمكن أن يتم إستخدامها كلاً من sulphuric acid ، أو hydrochloric

acid ، أو phosphoric acid ، أو أى حمض آخر مناسب. علاوة على ذلك، فإنه من الممكن أن يتم أيضاً استخدام الملح التفاعليّ للحمض مثل aluminium sulphate بدلاً من استخدام الحمض. كما أنه من الممكن أيضاً بالإضافة لما تقدم أن يتم استخدام محلول حمضيّ لملاح معدنيّ، على سبيل المثال، cerium ، أو titanium ، أو zirconium ، بحيث يتم حدوث الترسيب بالاشتراك مع "طبقة كرية مجوفة aluminium oxide phosphate / hollow sphere layer". ومن المفضل أن يتم استخدام محلول Sodium hydroxide فى صورة المحلول القلوي القويّ . كما أن الأملاح التفاعلية للقلويات تكون أيضاً مناسبة. إن الشخص الممارس ذو الخبرة فى مثل هذا المجال سيكون مدركاً إدراكاً جيداً بالمركبات المنظمة للرقم الهيدروجينيّ pH . وبذلك، لا يتم حينئذ تفسير الاختيار على أنه قيداً أو تحديداً للاختيار.

- ١٠ فى خطوة اختيارية وتالية (هـ) يتم وضع طبقة من aluminium oxide على طبقة كرية مجوفة aluminium oxide phosphate / hollow sphere layer بحيث تتم المحافظة على أن تظل قيمة الرقم الهيدروجينيّ pH فى حدود مدى يتراوح من (٤) إلى (٩)، على سبيل المثال بإجراء إضافة متوازية لمكون alkaline aluminium أو حمضيّ (على سبيل المثال، sodium aluminate / aluminium sulphate)، أو بواسطة إضافة مكون alkaline aluminium ، مثل sodium aluminate ١٥ أو بواسطة إضافة حمض مثل sulphuric acid أو hydrochloric acid ، أو بواسطة إضافة مكون acidic aluminium ، مثل aluminium sulphate ، ومعه محلول قلويّ قوى، مثل Sodium hydroxide . وفى هذا السياق، فأى من هذه المكونات يمكن أن تتم إضافته بحيث تظل قيمة الرقم الهيدروجينيّ pH ثابتة وفى حدود مدى يتراوح من (٤) إلى (٩)، أو يمكن أن تتم إضافة المكونات فى صورة إتحد منها حيث تتغير قيمة الرقم الهيدروجينيّ pH فى حدود قيمة الرقم الهيدروجينيّ pH التى تتراوح من (٤) إلى (٩) أثناء إجراء الإضافة. سيكون ٢٠

الشخص الممارس وذو الخبرة في مثل هذا المجال من هذا الفن مُدرَكًا تمامًا لمثل هذه الإجراءات. ومن أمثلة المركبات المناسبة لتضبيب قيمة الرقم الهيدروجيني pH كلاً من المحاليل القلوية القوية أو الأحماض القوية [على سبيل المثال، sulphuric acid / Sodium hydroxide]، أو محاليل الأملاح التفاعلية للقلويات أو للأحماض (على سبيل المثال، sodium aluminate / aluminium sulphate). لقد ثبت أنه من المفيد بصفة خاصة بالتحديد أن يتم إجراء المعالجة عند قيم الرقم الهيدروجيني pH السابق ذكرها في الخطوة (د).

وأيضاً حسبما يكون مطلوباً، فإنه يتم بالتالي تضبيب قيمة الرقم الهيدروجيني pH لتكون فيما بين (٥)، (٨) في الخطوة (و)، على سبيل المثال، باستخدام "محاليل قلوية قوية/ أحماض قوية" [على سبيل المثال (H₂SO₄/ NaOH) أو (HCl/NaOH)] أو باستخدام محاليل أملاح "القلويات/ الأحماض" مثل "aluminium sulphate / sodium aluminate".

إن كمية مركبات aluminium المستخدمة في الخطوات (د)، (هـ)، (و)، والمحسوبة في صورة (Al₂O₃) تتم إضافتها إلى كمية (Al₂O₃) المستخدم بالفعل في الخطوة (ب). إن مجموع إجمالي الكمية الكلية من مركبات aluminium المستخدمة في الخطوات من الخطوة (ب) إلى الخطوة (و)، والمحسوبة في صورة (Al₂O₃) وتُنسب إلى جسيمات (TiO₂) غير المطلوبة، فإنه (هذا المجموع الكلي أو الإجمالي) يتراوح بصورة نموذجية من (١.٠٪) بالوزن إلى (٩.٠٪) بالوزن، ومن المفضل أن يتراوح من (٣.٥٪) بالوزن إلى (٧.٥٪) بالوزن، وبالتحديد (٥.٥٪) بالوزن. وبصورة مماثلة، يتم التعامل مع كمية مكون phosphorus المحتمل استخدامها في الخطوتين (د)، (هـ)، والمحسوبة في صورة (P₂O₅) والمراد إضافتها إلى كمية (P₂O₅) المستخدم في الخطوة (ب). لذلك، فإن مجموع إجمالي الكمية الكلية من مركبات phosphorus المستخدمة في الخطوات

من الخطوة (ب) إلى الخطوة (هـ)، والمحسوبة في صورة (P₂O₅)، يكون بصورة نموذجية في حدود مدى يتراوح من (١.٠٪) بالوزن إلى (٥٪) بالوزن، ومن المفضل أن يتراوح من (١.٥٪) بالوزن إلى (٣.٥٪) بالوزن، وبالتحديد بصفة خاصة أن يتراوح من (٢.٠٪) بالوزن إلى (٣.٠٪) بالوزن، محسوباً في صورة (P₂O₅)، ويُنسب إلى جسيمات (TiO₂) غير المطلية .

٥ يمكن أن تتم إلى المعلق الموجود في الخطوة (ب) وباستخدام مكون aluminium ومكون phosphorus معاً، إضافة محاليل لأملاح معدنية أخرى، على سبيل المثال (Ce)، أو (Ti)، أو (Si)، أو (Zr)، أو (Zn)، حيث يتم بالتالي الترسيب بصورة مشتركة فوق سطح الحبيبة في الخطوة (د) في صورة phosphate أو oxide في طبقة كرية مجوفة hollow sphere layer / aluminium oxide .

١٠ إنه من الممكن بالإضافة لما تقدم، سواء كان ذلك قبل إجراء الخطوة (هـ) أو بعد إجراء الخطوة (هـ)، أن يتم تطبيق طبقة غير عضوية إضافية كما هو معروف من خلال الفن السابق (على سبيل المثال، المركبات المحتوية على Si، Ti، Zn).

في نموذج مفضل للطريقة وفقاً للاختراع، تكون نقطة البداية عبارة عن معلق قلوي من titanium dioxide . وعند بلوغ هذه النقطة، تتضمن الخطوة (أ) إجراء تضبيب لوسط المعلق إلى حيث بلوغ قيمة رقم هيدروجيني (pH) يكون مساوياً (١٠) على الأقل باستخدام مركبات قلوية مناسبة، على سبيل المثال، Sodium hydroxide . وإذا تم تنفيذ خطوة "الترطيب - الطحن"، فإنه يجب أن يتم تنفيذها قبل إجراء عملية الطحن.

في الخطوة (ب)، تتم حينئذ إضافة مكون aluminium ومكون phosphorus إلى المعلق، حيث يكون كل منهما في صورة محلول مائي. وأثناء إضافة المكونات، تتم المحافظة على أن تظل قيمة الرقم الهيدروجيني pH عند قيمة (١٠) على الأقل، ومن المفضل (١٠.٥) على الأقل، ومن المفضل بصورة أكثر تحديداً أن تكون (١١) على الأقل.

٥ تكون sodium aluminate هي المناسبة بالتحديد بصفة خاصة في صورة مكون aluminium القلوي. وإذا تم استخدام مركب تفاعلي لحمض، مثل aluminium sulphate، فإن إضافة هذا المركب سيخفض من قيمة الرقم الهيدروجيني pH إلى أقل من (١٠)، ولقد ثبت أنه لمن المفيد أن يتم إستعواض هذا التأثير بواسطة إضافة مركب قلوي مناسب، مثل (NaOH). كما أن الشخص الممارس وذو الخبرة في مثل هذا المجال من هذا الفن يكون على دراية كاملة بالمركبات القلوية المناسبة التي يجب أن يتم إستخدامها والكميات المطلوبة منها للمحافظة على ١٠ أن تظل قيمة الرقم الهيدروجيني pH مساوية (١٠) على الأقل.

وفي حالة مكون phosphorus التي تؤدي إضافتها إلى تخفيض قيمة الرقم الهيدروجيني pH إلى أقل من (١٠)، فقد ثبت أيضاً بالفعل أنه لمن المفيد أن يتم إستعواض هذا التأثير بواسطة إضافة مركب قلوي مناسب مثل Sodium hydroxide. كما أن الشخص الممارس وذو الخبرة في مثل هذا المجال من هذا الفن يكون على دراية كاملة بالمركبات القلوية المناسبة التي يجب أن يتم إستخدامها والكميات المطلوبة منها للمحافظة على أن تظل قيمة الرقم الهيدروجيني pH مساوية ١٥ (١٠) على الأقل.

يمكن أن تتم إضافة كل من مكون (Al) ومكون (P) إلى المعلق بأية كمية، سواء تمت إضافة كل منهما على حدة، المكون تلو الآخر، أو تمت إضافتهما معاً في آن واحد.

في الخطوة (ج) التالية، تتم إضافة الأجسام الدقيقة المجوفة microspheres are subsequently added العضوية أو غير العضوية ذات القطر المتوسط الذي يتراوح من (١) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر، ومن المفضل من (٤٠٠) نانومتر إلى (٦٠٠) نانومتر، والتي في مجالها، لا تهبط قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق إلى أقل من (١٠)، ومن المفضل ألا تقل عن (١٠.٥)، وبالتحديد ألا تقل (١١).

وفي الخطوة (د) التالية، تتم إضافة المكون المنظم للرقم الهيدروجيني ، بحيث يتم الحصول على قيمة رقم هيدروجيني (pH) يكون في حدود مدى يتراوح من (٤) إلى (٩).

وفي نموذج بديل للطريقة وفقاً للاختراع، يتم البدء في إجراء المعالجة السطحية وفقاً للاختراع في حدود مدى الرقم الهيدروجيني pH الحمضي.

وفي هذه الحالة، تشتمل الخطوة (ب) على إضافة مكوني aluminium و phosphorus بحيث تكون بالتالي قيمة الرقم الهيدروجيني pH أقل من (٤). ويكون للشخص الممارس ذو الخبرة في مثل هذا الفن مطلق الحرية في أن يخفض بالفعل قيمة الرقم الهيدروجيني pH في الخطوة (ب) بواسطة استخدام حمض مناسب، أو أن يقوم بتخفيض قيمة الرقم الهيدروجيني pH إلى أقل من (٤) في الخطوة (ب) باستخدام تشكيلة أو إتحد من المكونات، أو إضافة حمض متى كان ذلك مناسباً. على سبيل المثال، فإن تشكيلة من " sodium aluminate / phosphoric acid " أو " ١٥

aluminium sulphate / disodium hydrogenphosphate " تكون مناسبة. يمكن أن تتم إضافة المكونات بأية كمية، سواء تمت إضافة كل مكون على حدة، المكون تلو الآخر، أو تمت إضافتها جميعاً في آن واحد.

في الخطوة (ج)، يتم استخدام أجسام مجوفة فقط بحيث تكون ثابتة عند قيمة رقم هيدروجيني (pH) حمضيّ.

في الخطوة (د)، تتم مرة أخرى إضافة مكوّن منظم للرقم الهيدروجيني pH ، حيث يتم نتيجة لذلك الحصول على قيمة رقم هيدروجيني (pH) يكون في حدود مدى يتراوح من (٤) إلى (٩).

٥ يتم فصل صبغة titanium dioxide المعالجة سطحياً من المعلق بواسطة طرق الترشيح المعروفة للشخص الممارس وذو الخبرة في مثل هذا الفن، ثم يتم غسل قالب الرشيش الناتج لإزالة الأملاح القابلة للذوبان. لتحسين الرسوخ والثبات في اللون ومقاومة شدة الضوء للصبغة في الطبقات الرقيقة، يمكن أن تتم إضافة مركب يحتوي على nitrate على سبيل المثال، (KNO₃)، (NaNO₃)، Al(NO₃)₃ وذلك إلى عجينة الرشيش الذي تم غسله وذلك بكمية تتراوح من (٠.٠٥%) بالوزن إلى (٠.٥%) بالوزن، محسوبة على أس رقم أنها تكون في صورة (NO₃)، قبل أو بعد إجراء التجفيف التالي. وأثناء إجراء خطوة الطحن التالية، على سبيل المثال، في طاحونة تعمل بالبخار، يمكن أن تتم إضافة مركب عضويّ إلى الصبغة، مأخوذاً من المدى المألوف استخدامه في تصنيع صبغات (TiO₂) ومألوفاً للشخص الممارس ذو الخبرة في مثل هذا الفن، كأن تتم على سبيل المثال إضافة polyalcohols (trimethylolpropane). وكبديل لإضافة المركبات المحتوية على nitrate قبل أو أثناء إجراء التجفيف، فإنه يمكن أن تتم أيضاً إضافة مثل هذه المواد أثناء إجراء الطحن.

وبالمقارنة مع الصبغة المرجعية، فإن الصبغة التي يتم تصنيعها وفقاً لهذا الاختراع تعرض أو تُظهر عتامة مُحسّنة، كما أنها تكون مناسبة بصورة مثالية في أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers أو في مواد الطلاء الزخرفية، على الترتيب.

ويتم إجراء طريقة المعالجة السطحية وفقاً للاختراع الحالى وذلك بصورة عادية ومألوفة فى صورة إنتاج الدفعة الواحدة لعملية تشغيلية واحدة. وعلى أية حال، فمن الممكن أن يتم إجراء عملية المعالجة بصورة مستمرة، وهى الحالة التى يتم فيها إستخدام معدة خلط مناسبة كتلك المعدة المألوفة والمعروفة بصورة عادية للشخص الممارس ذو الخبرة فى مثل هذا الفن، وهى المعدة التى تضمن أن يتم إجراء الخلط بصورة كاملة وشاملة وبدرجة عالية من الكفاءة.

فيما يلى سيتم طرح مثال للاختراع.

مثال

١٠ لقد تم تضبيط قيمة رقم هيدروجينى (pH) لمعلق مطحون بالرمل من (TiO₂) مأخوذ من عملية الكلوريد وبتركيز (TiO₂) يبلغ (٣٥٠) جم/ لتر، حيث تم تضبيط قيمة الرقم الهيدروجينى pH عند (١٠) بإستخدام (NaOH) فى درجة حرارة (٦٠ °م). وأثناء إجراء التقليب، تمت إضافة (٢٠٠٪) بالوزن من (Al₂O₃) إلى المعلق فى صورة محلول من sodium aluminate . وبعد التقليب لمدة (١٥) دقيقة، تمت إضافة (٢.٤٪) بالوزن من (P₂O₅) فى صورة محلول من:

١٥ أخرى. ثم تم بعد ذلك إضافة (٣٠٪) من مستحلب فوقى للمركب الذى يحمل العلامة التجارية disodium hydrogenphosphate. ثم أستتبع ذلك بواسطة إجراء التقليب لمدة (١٥) دقيقة إضافية

Ropaque Ultra Emulsion (RopaqueTM) (خرزات بوليمر، من شركة "Rohm & Hass")، تتوافق مع أو تتناظر البوليمر المشترك "styrene/acrylic" copolymer " بمحتوى مادة فعالة يبلغ (٢٪) بالوزن ويُنسب إلى (TiO₂)، ثم تم التقليب لمدة (١٥) دقيقة إضافية أخرى. وفى الخطوة

التالية، تم تضبيط المعلق إلى قيمة رقم هيدروجينيّ (pH) تبلغ (٥) بواسطة إضافة محلول aluminium sulphate يتوافق مع أو يُناظر (٢.٦٪) بالوزن من (Al_2O_3) . وبالتالي، تمت إضافة sodium aluminate (٠.٧٪) بالوزن من (Al_2O_3) وذلك في صورة إضافة متوازية من محلول aluminium sulphate ، بحيث تتم المحافظة على أن تظل قيمة الرقم الهيدروجينيّ pH مساوية (٥).

وبعد أن تم التقليب لمدة (٣٠) دقيقة، تم تضبيط الرقم الهيدروجينيّ pH عند حوالي (٥.٨) بمساعدة استخدام محلول قلويّ من sodium aluminate ، ثم تم الترشيح ثم تم إخلاؤه من الأملاح القابلة للذوبان في الماء بواسطة إجراء الغسيل. ثم تم تجفيف عجينة الرشيع washed filter paste الذى تم غسله في مجفف يعمل بالرش spray drier ، ثم تمت إضافة (٠.٢٥٪) بالوزن من (NO_3) في صورة $(NaNO_3)$ ، ثم تم بعدها إجراء الطحن بالبخار.

لقد وضح المخطط المجهرىّ الإلكترونيّ لحركات التحول الدقيقة للصبغة المطروحة في هذا المثال، الأجسام المجوفة المتصلة بسطح الصبغة وذلك في شكل رقم (١).

مثال مرجعي

١٥ لقد تم تضبيط قيمة رقم هيدروجينيّ (pH) لمعلق مطحون بالرمل من titanium dioxide مأخوذ من عملية الكلوريد وبتركيز (TiO_2) يبلغ (٣٥٠) جم/ لتر، حيث تم تضبيط قيمة الرقم الهيدروجينيّ pH عند (١٠) باستخدام Sodium hydroxide في درجة حرارة (٦٠ °م). وأثناء إجراء التقليب، تمت إضافة (٢.٠٪) بالوزن من (Al_2O_3) إلى المعلق في صورة محلول من sodium aluminate . وبعد التقليب لمدة (١٥) دقيقة، تمت إضافة (٢.٤٪) بالوزن من (P_2O_5) في صورة محلول من disodium hydrogenphosphate . ثم أُستتبع ذلك بواسطة إجراء التقليب

لمدة (١٥) دقيقة إضافية أخرى. فى الخطوة التالية، تم ضبط قيمة الرقم الهيدروجيني pH لتكون مساوية (٥) بواسطة إضافة محلول aluminium sulphate ، المتوافق مع أو المناظر لتركيز (٢.٦٪) بالوزن من aluminium oxide . وبالتالي، تمت إضافة (٠.٨٪) بالوزن من Al_2O_3 وذلك فى صورة إضافة متوازية من محلول sodium aluminate ومحلول aluminium sulphate ، بحيث تتم المحافظة على أن تظل قيمة الرقم الهيدروجيني pH مساوية (٥).

وبعد أن تم التقلب لمدة (٣٠) دقيقة، تم ضبط الرقم الهيدروجيني pH عند حوالى (٥.٨) بمساعدة استخدام محلول قلوى من sodium aluminate ، ثم تم الترشيح، ثم تم إخلاؤه من الأملاح القابلة للذوبان فى الماء بواسطة إجراء الغسيل. ثم تم تجفيف عجينة الرشيش الذى تم غسله فى مجفف يعمل بالرش، ثم تمت إضافة (٠.٢٥٪) بالوزن من (NO_3) فى صورة $(NaNO_3)$ ، ثم تم بعدها إجراء الطحن البخار.

طرق الاختبار ونتائج الاختبار

طرق الاختبار

لتقييم الخواص الضوئية للأوراق الزخرفية المرققة، وبالتالي تقييم جودة صبغة titanium dioxide فمن المهم أن يتم إجراء مقارنة أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers بمحتوى رمادى مماثل (من الرماد المتخلف). لقد تم إنتاج أفرخ من أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers بثقل وزنى يبلغ حوالى (٨٠) جم/م^٢، ومحتوى رمادى يبلغ حوالى (٣٠) جم/م^٢. إن الشخص الممارس ذو الخبرة فى مثل هذا المجال من هذا الفن يدرك جيداً مثل هذه الإجراءات والمواد الإضافية المساعدة المستخدمة.

وبالتالى، تم تعيين المحتوى (الرمادى) titanium dioxide وقدرة احتفاظ الصبغة.

المحتوى الرمادي

لقد تم تعيين محتوى titanium dioxide بواسطة ترميد (تحويل إلى رماد) وزن معين من الأوراق المنتجة في وحدة ترميد (تحويل إلى رماد) سريعة في درجة حرارة (٩٠٠ م). لقد تم الحصول على محتوى titanium dioxide بالكتلة (من الرماد) بنسبة مئوية (%) بالوزن وذلك بواسطة وزن الرماد المتبقى. لقد تم استخدام المعادلة التالية كأس رقم لحساب المحتوى الرمادي:

$$\text{المحتوى الرمادي [جم/سم}^2\text{]} = (\text{الرماد [\% بالوزن]} \times \text{الجرامية [جم/م}^2\text{]} / 100 [\%])$$

قدرة الاحتفاظ

لقد تم تعيين قدرة الاحتفاظ في صورة القدرة على الاحتفاظ بجميع المواد غير العضوية في أفرخ الأوراق وذلك على سلك ماكينة الأوراق. لقد أشارت أو دلت قدرة التعيين للإمرار لمرة واحدة التي تم تعيينها هنا على النسبة المئوية التي تم الاحتفاظ بها أثناء لمرة واحدة مفردة من خلال ماكينة الأوراق. إن المحتوى الرمادي بالنسبة المئوية الذي تمت الإشارة إليه على أنه عبارة عن المحتوى بالكتلة من الصبغة المستخدمة بالنسبة لجميع المواد الصلبة الموجودة في المعلق، يمكن أن يؤدي إلى الحصول على قدرة الاحتفاظ وفقاً للمعادلة التالية:

$$\text{الرماد [\%]} \times (\text{وزن الصبغة [جم]} + \text{وزن الزغب [جم]}) / \text{وزن الصبغة [جم]} = \text{قدرة الاحتفاظ [\%]}$$

الخواص الضوئية

لقد تم تعيين الخواص الضوئية للصبغات فى الرقاقت laminates .

وعند بلوغ هذه النقطة، تم نفع أوراق التصفيح الزخرفية decorative laminating papers باستخدام راتنج نفع لميلامين معدل، ثم تم ضغطه فى الرقاقت laminates . لقد تم غمر الأفرخ المراد نفعها فى الراتنج غمراً تاماً بصورة كاملة فى محلول راتنج الميلامين، ثم تم سحبها فيما بين نصلين من مبضع دكتور لضمان تطبيق كمية ذات نوعية خاصة من الراتنج، ثم تم فى الحال تكثيفها تكثيفاً مسبقاً فى درجة حرارة (١٣٠ °م) فى فرن تجفيف يعمل بإعادة تدوير الهواء. لقد كانت كمية الراتنج المستخدمة تتراوح من (١٢٠٪) إلى (١٤٠٪) بالوزن من الأفرخ. لقد كانت للأفرخ محتوى رطوبة متبقى أو متخلف يبلغ حوالى (٦٪) بالوزن. لقد تم تجميع ودمج الأفرخ المتكثفة فى صورة كتب باستخدام أوراق قلبية منقوعة فى راتنج فينولى وأوراق تحتية (كبنية أساسية) بيضاء/سوداء. ١٠

لقد كانت بنية الرقاقت laminates المستخدمة لتقييم صبغات الاختبار مشتملة على (١١) طبقة رقيقة على النحو التالي: ورقة زخرفية مرققة، بنية تحتية ورقية "بيضاء/سوداء"، ورقة قلبية، ورقة قلبية، ورقة قلبية، بنية تحتية ورقية بيضاء، ورقة قلبية، ورقة قلبية، ورقة قلبية، بنية تحتية ورقية "بيضاء/سوداء"، ورقة زخرفية مرققة.

١٥ ثم تم إجراء إنضغاط للكتب لمدة (٣٠٠) ثانية باستخدام آلة ضغط للأوراق المرققة من نوع (Wickert Type 2742) وذلك عند درجة حرارة (١٤٠ °م) وتحت ضغط (٩٠٠) نيوتن/سم^٢.

لقد تم فى رقم وتعيين الخواص الضوئية للرقاقت باستخدام فوتومتر طيفى متوفر تجارياً.

لتقدير وتقييم الخواص الضوئية للرقاقات، فقد تم تعيين القيم الضوئية للأوراق الزخرفية المرفقة (CIELAB L*, a*, b*) to DIN 6174 وذلك باستخدام مقي رقم الشدة اللونية من نوع (ELREPHO® 3000) عبر بنية تحتية ورقية (بيضاء/ سوداء). لقد كانت العتامة مقي رقم لنفاذية الضوء "للأوراق الزخرفية المرفقة". لقد تم إختيار البارامترات التالية كمقي رقم لعتامة الرقاقات

o CIELAB L*_{black} : laminates، شدة السطوع والإشراق للرقاقات مقاساً عبر أوراق لبنية تحتية أساسية سوداء، ويتم تعيين قيمة العتامة المعبر عنها بالمعادلة $[\%L] = Y_{black} / Y_{white} \times 100$ ، وذلك من خلال القيمة Y- للأوراق الزخرفية المرفقة المقاسة عبر أوراق لبنية تحتية أساسية سوداء (Y_{black})، والقيمة Y- المقاسة عبر أوراق لبنية تحتية أساسية بيضاء (Y_{white}).

١٠ نتائج الاختبار

يوضح الجدول التالي نتائج الاختبار للرقاقات التي تم إنتاجها باستخدام الصبغة وفقاً للاختراع (المثال الذي تم طرحه) والصبغة المرجعية (المثال المرجعي). وبالمقارنة بالصبغة المرجعية، توضح الصبغة وفقاً للاختراع الحالي أنه تم تحقيق عتامة محسنة.

الجدول

الصبغة	العتامة		قدرة الاحتفاظ
	L* _{black}	[%L]	[%]
المثال المطروح	٩٠.٣	٩١.١	٦٩
المثال المرجعي	٩٠.١	٩٠.٧	٧١

سوف تتضح تغييرات وتعديلات أخرى للاختراع كذلك لذوي الخبرة بالمجال عمد قراءة الكشف الحالي، ومن المستهدف أن يكون الاختراع المفصح عنه هنا محدوداً فقط بالتفسير الشامل لعناصر الحماية المرفقة والتي يطالب المخترعون بحمايتها بشكل قانوني.

عناصر الحماية

- ١ - صبغة من titanium dioxide تشتمل على جسيمات titanium oxide ، ويكون لكل
- ٢ جسيم سطح ، حيث يتم وضع طلاء على سطح جسيمات titanium dioxide ، ويكون
- ٣ الطلاء (السطحي) محتوياً على aluminium phosphate ، و aluminium oxide ، وأجسام
- ٤ مجوفة .

- ١ - صبغة titanium dioxide وفقاً لعنصر الحماية رقم (١)، حيث يكون للأجسام
- ٢ المجوفة قطراً متوسطاً يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر.

- ١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١) حيث:
- ٢ يكون فيها إجمالي المجموع الكلي لطلاء aluminium oxide وطلاء فوسفات aluminium
- ٣ فى حدود مدى يتراوح من (١.٠%) بالوزن إلى (٩%) بالوزن محسوباً فى صورة
- ٤ .aluminium oxide

- ١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١) حيث:
- ٢ يكون طلاء aluminium phosphate فى حدود مدى يتراوح من (١.٠%) بالوزن إلى
- ٣ (٥%) بالوزن محسوباً فى صورة (P₂O₅).

- ١ - طريقة لتصنيع جسيمات صبغة titanium oxide مطلية ، تشتمل على الخطوات
- ٢ التالية:
- ٣ توفير معلق مائى له قيمة رقم هيدروجيني، ويشتمل المعلق على جسيمات titanium oxide
- ٤ غير مطلية ، إضافة مكون يحتوي على aluminium ومكون يحتوي على phosphorus
- ٥ إضافة مكون يحتوي على أجسام مجوفة ، و

- ٦ تضبيط قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق عند قيمة تكون في حدود مدى يتراوح من
٧ (٤) إلى (٩).

- ١ ٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥) حيث:
٢ تكون فيها قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق المائي أقل من حوالي (١٠)، وتتم
٣ المحافظة على قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق أقل من (١٠) عند إضافة المكونات.

- ١ ٧ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥) حيث:
٢ يتم تحويل قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق وإعادتها لتكون أقل من (٤) عند إضافة
٣ المركب المحتوي على aluminium و المركب المحتوي على phosphorus.

- ١ ٨ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥) حيث:
٢ يكون للأجسام المجوفة قطراً متوسطاً يتراوح من (٥) نانومتر إلى (١٠٠٠) نانومتر.

- ١ ٩ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥)، حيث:
٢ يكون المكون المحتوي على aluminium في حدود مدى يتراوح من (١.٠٪) بالوزن إلى
٣ (٩.٠٪) بالوزن محسوباً في صورة aluminium oxide .

- ١ ١٠ - صبغة titanium dioxide وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥)، حيث:
٢ يكون المكون المحتوي على phosphorus في حدود مدى يتراوح من (١.٠٪) بالوزن
٣ إلى (٥.٠٪) بالوزن محسوباً في صورة (P₂O₅).

- ١ ١١ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥) تشمل أيضاً على :

- ٢ استخدام طلاء إضافي من aluminium oxide عند قيمة رقم هيدروجيني (pH) يتراوح
٣ من (٤) إلى (٩).
- ١ ١٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١١) تشتمل بالإضافة لما تقدم على:
٢ تضبيط قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق ليتراوح من حوالى (٥) إلى حوالى (٨).
- ١ ١٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٢) تشتمل بالإضافة لما تقدم على:
٢ معالجة جسيمات الصبغة باستخدام nitrate ، حيث تحتوى الصبغة النهائية على ما يصل
٣ إلى (١.٠٪) بالوزن من nitrate .
- ١ ١٤ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (١٢) تشتمل بالإضافة لما تقدم على:
٢ طحن جسيمات الصبغة مع مركب عضوى.
- ١ ١٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم (٥)، حيث أنه في خطوة إضافة مكون يحتوي
٢ على aluminium ومكون يحتوي على phosphorus وتتم إضافة المكونات بشكل
٣ متزامن.
- ١ ١٦ - طريقة لتصنيع جسيمات صبغة titanium oxide مطلية ، تشتمل على الخطوات
٢ التالية:
٣ توفير معلق مائى له قيمة رقم هيدروجيني ، ويشتمل هذا المعلق على جسيمات titanium
٤ oxide غير مطلية ، وبالتالي تكون قيمة الرقم الهيدروجيني pH أقل من (١٠) ،
٥ إضافة مكون يحتوي على aluminium ومكون يحتوي على phosphorus ، وبالتالي تتم
٦ المحافظة على قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق أقل من (١٠) ،

- ٧ إضافة مكون يحتوي على أجسام مجوفة،
- ٨ تضبيب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمعلق على قيمة تكون في حدود مدى يتراوح من
- ٩ (٤) إلى (٩).
- ١٠ استخدام طلاء يحتوي على aluminium آخر.
- ١ ١٧ - ورقة تصفيح زخرفية تشتمل على:
- ٢ ورقة مشربة بجسيمات titanium dioxide ، ويتم طلاء الجسيمات بـ aluminium
- ٣ phosphate ، aluminium oxide وأجسام ويتم طلاء الجسيمات بـ aluminium
- ٤ aluminium oxide ، phosphate وأجسام مجوفة .
- ١ ١٨ - مادة طلاء زخرفية تشتمل على:
- ٢ مادة مشربة بجسيمات titanium dioxide ، ويتم طلاء الجسيمات بـ aluminium
- ٣ aluminium oxide ، phosphate وأجسام مجوفة .
- ١ ١٩ - عملية لتصنيع ورقة تصفيح زخرفية تشتمل على:
- ٢ تشريب ورقة بمعلق مائي من جسيمات titanium dioxide المطلية بـ aluminium
- ٣ aluminium oxide ، phosphate وأجسام مجوفة .
- ١ ٢٠ - عملية لتصنيع مادة طلاء زخرفية تشتمل على:
- ٢ تشريب ورقة بمعلق مائي من جسيمات titanium dioxide المطلية بـ aluminium
- ٣ aluminium oxide ، phosphate وأجسام مجوفة .



شکل ۱