



[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة : ٢١٣٢

[45] تاريخ المنح : ١٤٢٩/١٢/٢٢ هـ

الموافق: ٢٠٠٨/١٢/٢٠ م

[12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية:	[72] اسم المخترع: كلاودي كروز، ستيف كانوفا
٣٩٦٢٧٩ [US] ٢٠٠٣/٠٣/٢٤ م أمريكا	[73] مالك البراءة : كاربو سيراميكس انك.
[51] التصنيف الدولي (IPC ⁸) : C04B 35/49	عنوانه: ٦٥٦٥ ماك آرثر بوليفارد، سويت ١٠٥٠،
[56] المراجع:	إرفينج ٧٥٠٣٩، أمريكا
براءة أمريكية ٥٥١٠٠٦٨ ١٩٩٦/٠٤/٢٣ م	جنسيته: أمريكية
براءة أمريكية ٦٠٣٦٩٩٩ ٢٠٠٠/٠٣/١٤ م	[74] الوكيل: سليمان ابراهيم العمار
اسم الفاحص: صقر بن ناصر الفطيماني	[21] رقم الطلب: ٠٤٢٥٠٠٦١
	[22] تاريخ الإيداع : ١٤٢٥/٠٢/٠٣ هـ
	الموافق : ٢٠٠٤/٠٣/٢٤ م

بشكل أساسي، فإنها تكون أقل قدرة على إحداث برى فى جدران وعاء التفاعل. وعلاوة على ذلك، فإنه عندما تتآكل نفس هذه الحبيبات وتنتشر، فإنها لا تلوث منتج titanium dioxide ، ويمكن أيضاً إعادة معالجتها لتصبح فى صورة أوساط صقل scouring media مستديرة وكروية round and spherical scouring media مرة أخرى.

عدد عناصر الحماية (٨)

[54] اسم الاختراع: أوساط صقل من ثاني اكسيد التيتانيوم

وطريقة لتصنيعها

titanium dioxide scouring media and method of production

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالى بأوساط صقل

scouring media من titanium dioxide

المستدير أو الكروي وبطريقة لإنتاج هذه الأوساط.

وأوساط الصقل scouring media فعالة فى إزالة

titanium dioxide المتكوّن على جدران وعاء

تفاعل titanium dioxide . وتتكوّن الطريقة من

تكوين حبيبات غضة من titanium dioxide فى

خلاط ذى شدة عالية بخلط تراب titanium

dioxide dust المتوفر تجارياً مع الماء. وينتج

الخلاط ذى الشدة العالية حبيبات غضة مستديرة

وكروية بصفة أساسية يتم بعد ذلك ضبط حجمها

وتليدها فى فرن لتكوين حبيبات ملبدة مستديرة

وكروية من titanium dioxide تكون مناسبة

كأوساط صقل scouring media . ويسمح الخلاط

ذى الشدة العالية للعامل بأن يتحكم بدقة فى حجم

وشكل الحبيبات أثناء عملية التكوين لإنتاج حبيبات

مستديرة وكروية بشكل أساسى. ونظراً لأن حبيبات

titanium dioxide الملبدة تكون مستديرة وكروية

أوساط صقل من ثاني اكسيد التيتانيوم وطريقة لتصنيعها

titanium dioxide scouring media and method of production

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بأوساط صقل scouring media من titanium dioxide . ويتعلق بصفة عامة بحبيبات مستديرة وكروية بصفة أساسية من titanium dioxide ، وبالطريقة المستخدمة في تحبيب تراب titanium dioxide dust وتلبيد الحبة الغضة لتكوين أوساط صقل scouring media .

- ٥ أصبحت عملية إنتاج titanium dioxide خلال أكسدة الطور الغازي vapor phase oxidation لـ titanium tetrachloride عملية شائعة الاستخدام لإنتاج خضاب titanium dioxide . وأثناء تلك العملية، تتفاعل أبخرة titanium tetrachloride مع oxygen أو الهواء أو مع كليهما عند درجات حرارة عالية في مفاعل أكسدة oxidation reactor . ويحتوى تيار نواتج الأكسدة الخارج من المفاعل على titanium dioxide في صورة موزعة توزيعاً دقيقاً ومعلقة فى مكونات غازية. وتتجمع جسيمات titanium dioxide حديثة التكوين، والتي توجد أولاً كجسيمات شديدة النشاط، مع بعضها لتكوين تجمعات صغيرة يقل حجمها عن ٠.١٥ مم. وقد تكبر بعض تلك التجمعات الصغيرة فتصل إلى أحجام أكبر وتتلبّد جزئياً لتكوين تجمعات صلبة بدون شكل محدد يزيد حجمها عن ٠.١٥ مم. وتميل تلك التجمعات الأكبر إلى أن تتكون على شكل طبقة وتترسّب على أسطح منطقة التفاعل الساخنة في مفاعل أكسدة oxidation reactor . ويؤدى الاستخدام المتواصل لمفاعل أكسدة oxidation reactor ونواتج التفاعل الساخنة التى تمر فوقه إلى تكوين هذه الطبقة. ولا يؤدى الاستخدام المتواصل للمفاعل إلى مجرد تكوّن هذه الطبقة، ولكن غالباً ما تتكسّر قطع من تلك الطبقة ويتم حملها مع خليط التفاعل. وهذه الجسيمات الكبيرة غير مناسبة
- ١٠
- ١٥

لإنتاج الخضاب وهى تعمل على تلوين خليط التفاعل. وقد بُذلت جهود كثيرة لتقليل تكون هذه الجسيمات غير المرغوب فيها ولكن لم تحقق أى منها نجاحاً كاملاً.

ولمنع تكون هذه الطبقة من جسيمات titanium dioxide ، تمت إضافة أوساط الصقل scouring media التى تتكون من مواد صلبة خاملة تستخدم فى التنقية إلى خليط التفاعل فى مواضع مناسبة. وقد تم استخدام العديد من المواد كأوساط صقل scouring media تشتمل على ٥ aluminum oxide ، و zirconium silicate ، ورمل السيليكا silica sand . وأحد أكثر أوساط الصقل scouring media شيوعاً هو رمل السيليكا silica sand ومع ذلك، فإن هناك عيوباً تصاحب استخدام رمل السيليكا silica sand كأوساط صقل scouring media فى مفاعل أكسدة . oxidation reactor

- ١٠ ورمل السيليكا silica sand زاوى الشكل إلى حد ما. وهذا الشكل الزاوى مؤثر فى صقل جدران المفاعل، ولكنه يحدث بلى شديداً للجدران الداخلية للمفاعل. وفى النهاية يتسبب رمل السيليكا silica sand فى عمل حفرة فى المفاعل مما يتطلب عمل اصلاحات وفى بعض الحالات يتم احلاله بالكامل. ويمكن أن يصل الوقت الذى تستغرقه عملية الإحلال إلى عدة أسابيع مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج بدرجة كبيرة. وعلاوة على فإن هذه السيليكا silica والجسيمات تتكسر بسهولة. وتلوث، السيليكا المتحطمة الخليط الموجود فى المفاعل وتجب إزالتها من الخليط. وإذا ١٥ لم تتم إزالتها، فسوف يقلل رمل السيليكا silica sand من جودة المنتج. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى وسط صقل يكون قوياً وكثيفاً بما يكفى لعمل صقل جيد لجدران مفاعل titanium dioxide ولكنه يكون مستديراً وكروياً وأقل قدره على إحداث البرى لتقليل أو منع حدوث بلى للمفاعل. كما توجد حاجة أيضاً إلى أوساط صقل scouring media يتم ضبط حجمها بطريقة مناسبة بحيث توفر فصلاً مناسب وإعادة تدوير مناسبة وتقلل احتمال تلوث الخليط الموجود فى المفاعل. ٢٠

وقد تم استخدام titanium dioxide كوسط صقل للحد من عيوب استخدام أوساط الصقل scouring media المعروفة. ومع ذلك، فإن titanium dioxide السابق إنتاجه لاستخدامه كوسط صقل لم يتغلب على كل المشاكل المصاحبة لأوساط الصقل scouring media . وفى العملية المشروحة فى براءة الاختراع الأمريكية رقم ٤٧٨٤٨٤١، يتم إنتاج جسيمات titanium dioxide بأكسدة الطور phase oxidation الغازى من titanium tetrachloride . ويتم فصل تجمعات الجسيمات المتكونة أصلاً والتي يزيد قطرها عن ٠.١٥ مم، وخلطها مع هيدروكسيدات قلوية alkaline hydroxides ، وتحميصها وإعادتها إلى العملية. وتؤدي هذه العملية إلى إنتاج تجمعات من الجسيمات ذات أحجام تتراوح بين ٠.٢ و ٢ مم تستخدم فى صقل التجمعات لمنع تكون رواسب فى المبادل الحرارى heat exchanger . وتفشل هذه العملية فى التحكم فى أحجام وأشكال التجمعات المتكونة، وبالتالي تفشل فى تقليل احتمال تلف جدران المفاعل وعدم قدرته على الوصول بكفاءة الفصل وإعادة التدوير recycle / إعادة الاستخدام reuse إلى الحد الأقصى.

وفى العملية المشروحة فى براءة الاختراع الأمريكية رقم ٢٧٢١٦٢٦ تم خلط مواد صلبة خشنة تستخدم للصقل ذات أحجام تتراوح بين ٠.١٥ و ٦.٣٥ مم مع خليط تفاعل ساخن وبعد التبريد تم فصلها من نواتج التفاعل واستخدامها مرة ثانية كمادة صلبة للصقل. ولا تتمتع عملية الفصل الجاف لجسيمات titanium dioxide الخشنة المستخدمة فى الصقل من titanium dioxide الدقيق بالكفاءة. وهكذا تكون هناك، بصفة دائمة، نسبة من المواد الصلبة الخشنة المستخدمة فى الصقل فى المنتج النهائى مما يقلل من الكفاءة الكلية للعملية.

وصف عام للاختراع

من الأهداف الرئيسية للاختراع الحالى إنتاج أوساط صقل scouring media مستديرة وكروية من titanium dioxide من خلال عملية يتم فيها التحكم فى حجم وقوة وكثافة وشكل جسيمات

titanium dioxide والتي يمكن أن تنتج أوساط صقل scouring media يمكن أن تقلل أو تزيل المشاكل المتعلقة بحدوث بلى للمفاعل وتلوث الخليط الموجود في المفاعل أثناء عملية تصنيع خصاب titanium dioxide .

وطبقاً للاختراع، يتم إنتاج حبيبات مستديرة وكروية بصفة أساسية تتكوّن أساساً من titanium dioxide لاستخدامها كأوساط صقل scouring media . ويتم تكوين الحبيبات أولاً بإضافة كمية كافية من الماء إلى تراب titanium dioxide dust في خلط ذي شدة عالية. وينتج الخلط ذي الشدة العالية حبيبات غضة مستديرة وكروية بصفة أساسية يتم بعد ذلك تلييدها لتكوين المنتج النهائي.

الوصف التفصيلي

١٠ تؤدي الطريقة الخاصة بهذا الاختراع إلى إنتاج أوساط صقل scouring media من titanium dioxide يتم التحكم في حجم وشكل حبيبات titanium dioxide فيها لإنتاج جسيمات مستديرة وكروية بصفة أساسية. ويتم التحكم في الكثافة والقوة من خلال عملية تلييد، ويمكن ضبطهما بالدرجة المطلوبة. وحبيبات titanium dioxide المنتجة بواسطة هذا الاختراع ذات شكل مستدير وكروي بشكل أساسي وهي تقلل أو تمنع المشاكل المتعلقة بحدوث بلى في المفاعل أو تلوث الخليط الموجود في المفاعل أثناء عملية تصنيع خصاب titanium dioxide . ١٥

ولأغراض هذا الاختراع، تعتبر الحبيبات مستديرة وكروية بشكل أساسي إذا بلغ قياسها حوالى ٠.٨ أو أكبر على مخطط Kurmbein/Sloss للاستدارة والكروية.

وطبقاً للاختراع، يتم إنتاج الحبيبات المستديرة والكروية بصفة أساسية والتي تتكوّن أساساً من titanium dioxide لاستخدامها كأوساط صقل scouring media ويتم إنتاج الحبيبات بخلط كمية

كافية من الماء مع كمية كافية من تراب titanium dioxide dust فى خلط ذى شدة عالية.

وتراب titanium dioxide dust متوفر تجارياً لدى العديد من المصنعين.

ويفضل أن يشتمل الخليط على كمية قليلة من مادة رابطة للمساعدة فى إمساكة للحبيبات مع بعضها أثناء طور التحبيب. ويمكن إضافة هذه المادة الرابطة فى أى مرحلة قبل التحبيب، ولكن ٥
تفضل إضافتها فى مرحلة الطحن للتأكد من الحصول على خليط دقيق مع تراب titanium dioxide . والمواد الرابطة المفضلة هى مواد عضوية بطبيعتها، مثل PVA أو النشا مما يسمح باحتراقها وتلاشيها أثناء طور التلييد. والنشا مادة رابطة مفضلة بصفة خاصة، والكمية التى تضاف هى حوالى ٠.٥٪ على أساس الوزن الجاف.

ويفضل أن يحتوى تراب titanium dioxide dust على حوالى ٩٠٪ على الأقل من titanium dioxide ، ويفضل أكثر ألا يقل عن ٩٥٪ من titanium dioxide . والأفضل على الإطلاق ألا تقل عن ٩٨٪ من titanium dioxide . والأفضل على الإطلاق ألا تقل عن ٩٨٪ من titanium dioxide . ومن الواضح أن كمية الماء المستخدم تعتمد على كمية titanium dioxide المستخدم وسوف تتغير تبعاً لحجم الخليط وحجم العبوة. وعلى سبيل المثال، فإن الشحنة التى تبلغ ٢٥٠ رطلاً من تراب titanium dioxide dust سوف تتطلب بصفة عامة ١٥
حوالى ٧ جالون من الماء لتكوين الحبيبات الغضة.

ويفضل أن يتم خلط تراب titanium dioxide dust مع الماء فى خلط ذى شدة عالية مزوّد بمروحة صدمية دوّاره، مثل خلط Eirich أو Lancaster. وبعد فترة زمنية كافية فى الخلط، تتكوّن الحبيبات الكروية الغضة. ونمطياً، يتم تجفيف هذه الحبيبات بعد تكوينها لتوفير قوة غصه كافية لعملية النخل. ومن الطبيعى أن تتراوح درجة حرارة التجفيف بين حوالى ١٥٠°م ٢٠
وحوالى ٢٥٠°م، ودرجة الحرارة المفضلة هى حوالى ٢٠٠°م. ويتم نخل الحبيبات المجففة

لإزالة الحبيبات الأصغر والأكبر. ويتم إرسال الحبيبات المجففة ذات الحجم المطلوب، والذي يفضل أن يكون mesh ٢٥+/٨- ، إلى فرن دوّار لإجراء التليد عند درجات حرارة تتراوح بين ٥٥٠°م وحوالي ١٠٥٠°م، ويفضل أن تكون حوالى ٨٥٠°م أو بكثافة حوالى ١.٦٣ جم/سم^٣. ويتم نخل الحبيبات الملبدة حتى الوصول إلى الحجم المطلوب والذي يبلغ حوالى ٣٠+/١٠ mesh. وعملية التحبيب المستخدمة فى عمل حبيبات titanium dioxide ٥ شبيهة تماماً بعملية تصنيع المواد المقوية للخزف المشروحة فى براءة الاختراع الأمريكية رقم ٤٤٢٧٠٦٨ لـ Fitzgibbon والتي تم استخدامها هنا كمرجع.

ولحبيبات titanium dioxide الناتجة شكل مستدير وكروى بصفة أساسية ولها كثافة ظاهرية تتراوح بين حوالى ١.٣٨ جم/سم^٣ وحوالى ٢.٤٦ جم/سم^٣ وتتسحق بنسبة تقل عن حوالى ٤٠٪ عند ٤٠٠٠ رطل على البوصة المربعة، عند قياسها وفقاً للاختبار الخاص بمعهد البترول ١٠ الأمريكى لتحطم للمواد المقوية. وتساعد قوة وكثافة وحجم وشكل الحبيبات المتكوّنة على حل المشكلات التى تعترض الفن السابق فيما يتعلق بحدوث بلى فى المفاعل وتلوّث الخليط الموجود فى المفاعل أثناء عملية تصنيع خضاب titanium dioxide .

وعند اقتراب درجات حرارة التليد من ٥٥٠°م يزداد تكسّر الحبيبات أثناء الصقل، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك أوساط الصقل scouring media . وتقلل حبيبات الصقل الأصغر من حدوث بلى فى الأنبوب على حساب كفاءة عملية الصقل. وعند اقتراب درجات حرارة التليد من ١٠٥٠°م تحسّن الحبيبات الصلبة والأكثر كثافة من كفاءة الصقل ولكن على حساب حدوث بلى فى أنبوب المفاعل.

وفى عملية صقل أنابيب المفاعل، تتآكل أوساط الصقل scouring media المصنوعة من titanium dioxide من خلال تآكل الحبيبات عند اصطدامها مع جدران الأنبوب. وسوف يكون ٢٠

بعض أوساط الصقل scouring media دقيقاً بما يكفي للمرور خلال النظام، وسيتم احتواؤه فى منتج titanium dioxide الذى سيتم بيعه. وسيكون جزء من المادة المتآكلة خشناً بما يكفي لإعادة تدويره كأوساط صقل scouring media . ومع ذلك، فإن جزءاً من المادة سيكون خشناً بما لا يسمح ببيعه أو ناعماً بما لا يسمح باستخدامه كأوساط صقل scouring media . وأحد المميزات الهامة لهذا المنتج هو أن هذه المادة ذات الحجم الوسيط يمكن معالجتها لتصبح أوساطاً مستديرة أو كروية، وبذلك يمكن التخلص من مشاكل الكميات المهدورة والمستغنى عنها. ويتم إنجاز عملية المادة المعالجة بطحن titanium dioxide الجديد. ويمكن معالجة titanium dioxide المطحون منفرداً أو مخلوطاً مع تراب titanium dioxide .

وسيكون من الواضح للمهرة فى هذا المجال أنه يمكن عمل صور أخرى من هذا الاختراع بإجراء تغييرات صغيرة فى محتوى المادة أو طريقة التصنيع . وطالما أن تلك المادة أو الطرق مكافئة بصفة أساسية لما هو موجود فى الاختراع، فإنها تقع فى نطاق عناصر الحماية التالية.

عناصر الحماية

- ١ - طريقة لإنتاج كريات titanium dioxide pellets متلبدة تتضمن :
 - ٢ أ- خلط الماء وغبار titanium dioxide في خلط عالٍ الشدة لتشكيل غبار
 - ٣ titanium dioxide مباشرة داخل كريات مستديره وكروية جوهرياً وخضراء
 - ٤ اللون؛
 - ٥ ب- تجفيف الكريات الخضراء اللون من titanium dioxide ؛ و
 - ٦ ج- التليد بالضغط والحرارة لكريات المجففة من titanium dioxide في درجة
 - ٧ حرارة تتراوح بين ٨٥٠ إلى حوالي ١٠٥٠ درجة مئوية، حيث تكون الكريات المتلبدة
 - ٨ sintered pellets الخضراء اللون من titanium dioxide بشكل مستدير وكروية
 - ٩ جوهرياً بقياس يصل إلى حوالي ٠.٨ على مقياس Krumbein/Sloss الخاص بالإستدارة
 - ١٠ والكروية.
-
- ١ ٢- الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (١) تتضمن علاوة على ذلك خلط رابط مع الماء وغبار
 - ٢ titanium dioxide .
-
- ١ ٣- الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (١) تتضمن علاوة على ذلك فحص الكريات المستديرة
 - ٢ والكروية جوهرياً الخضراء اللون قبل اجراء التليد بالضغط والحرارة.
-
- ١ ٤- الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (١) تتضمن علاوة على ذلك فحص الكريات المتلبدة
 - ٢ sintered pellets بالضغط والحرارة.

- ١ ٥- الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (١) حيث أن غبار titanium dioxide يتضمن حوالي
- ٢ ٩٠٪ على الأقل titanium dioxide .

- ١ ٦- الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (٢) حيث أن الرابط يتم إختياره من polyvinyl alcohol
- ٢ و نشا starch .

- ١ ٧ - الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (١) حيث أن الكريات المتلبدة sintered pellets تتميز
- ٢ بكثافة كتلة تتراوح بين حوالي ١.٣٨ جم/سم^٣ إلى حوالي ٢.٤٦ جم/سم^٣ .

- ١ ٨- الطريقة طبقاً لعنصر الحماية (١) حيث أن الكريات المتلبدة sintered pellets تتميز
- ٢ بكثافة كتلة تتراوح بين حوالي ١.٦٣ جم/سم^٣ إلى حوالي ٢.٤٦ جم/سم^٣ .