



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105802472 A

(43)申请公布日 2016.07.27

(21)申请号 201610312372.7

(22)申请日 2016.05.12

(71)申请人 武汉赫斯特涂层材料股份有限公司
地址 436070 湖北省鄂州市葛店开发区兴业路1号

(72)发明人 李文 贾伦 李伟 廖龙 操文平
张军 丁锦松 李金

(74)专利代理机构 武汉宇晨专利事务所 42001
代理人 余晓雪

(51)Int.Cl.

C09D 175/04(2006.01)

C09D 7/12(2006.01)

C08G 18/62(2006.01)

C08G 18/58(2006.01)

权利要求书2页 说明书8页

(54)发明名称

一种水性聚氨酯涂料及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种水性聚氨酯涂料及其制备方法，该涂料由甲组分和乙组分组成，甲组分与乙组分的质量比为100:7-12，乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂；所述的甲组分由一定比例的硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、成膜助剂和颜填料为原料制备而成。其步骤方法是：1)按照配比称各原料；2)将树脂类乳液混合均匀，得到混合乳液；3)将剩余的原料依次加入混合乳液中，分散均匀后进行研磨，研磨至细度小于30微米，得到甲组分；4)称取甲组分和乙组分；5)将甲组分和乙组分混合均匀即可。该涂料具有多种优异的性能，克服了传统水性涂料的不足。其制备方法简单，操作方便。

1. 一种水性聚氨酯涂料，其特征在于由甲组分和乙组分组成，甲组分与乙组分的质量比为100:7-12，乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂；

所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成：

硅丙乳液	15-55 份
阴离子水性氟碳树脂	10-40 份
阴离子水性环氧树脂	2-16 份
分散剂	0.3-0.6 份
消泡剂	0.1-0.3 份
流平剂	0.1-0.3 份
防腐剂	0.1-0.4 份
增稠剂	0.4-0.6 份
防划伤助剂	0.1-0.2 份
成膜助剂	2.5-3.5 份
颜填料	30-32 份。

2. 根据权利要求1所述的水性聚氨酯涂料，其特征在于：所述的阴离子水性氟碳树脂为南通生达化工有限公司生产的产品，型号为SD-568。

3. 根据权利要求2所述的水性聚氨酯涂料，其特征在于：所述的阴离子水性环氧树脂为梁山天佳化工有限公司的产品，型号为TJ157-70和/或TJ153-70。

4. 根据权利要求1所述的水性聚氨酯涂料，其特征在于：所述的硅丙乳液为南通生达化工有限公司的产品，型号为SD-528。

5. 根据权利要求1所述的水性聚氨酯涂料，其特征在于：所述的分散剂为BYK-184分散剂，所述的消泡剂为BYK-036消泡剂，所述的流平剂为FM-307流平剂，所述的增稠剂为罗门哈斯RM-8W增稠剂，所述的防划伤助剂为道康宁DC-51防划伤助剂，所述的防腐剂为罗门哈斯KATHON LXE防腐剂，所述的助成膜剂为丙二醇二甲醚和异丙醇中的一种，或者两种的组合。

6. 根据权利要求1所述的水性聚氨酯涂料，其特征在于：所述的颜填料为钛白粉、三聚磷酸铝、炭黑、柠檬铬黄、超细滑石粉、超细硫酸钡、超细云母粉、硅石灰粉中的任意一种，或者任意几种的组合。

7. 根据权利要求1所述的水性聚氨酯涂料，其特征在于：所述的乙组分为德国拜耳公司产品，型号为3100。

8. 一种权利要求1所述的水性聚氨酯涂料的制备方法，其特征在于包括如下步骤：

1) 按照权利要求1所述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、成膜助剂和颜填料；

2) 将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀，得到混合乳液；

3) 将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、成膜助剂和颜填料依次加

入混合乳液中,分散均匀后进行研磨,研磨至细度小于30微米,得到甲组分;

4)按照权利要求1所述的配比称取甲组分和乙组分;

5)将甲组分和乙组分混合均匀,制得水性聚氨酯涂料。

一种水性聚氨酯涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于精细化工涂料技术领域,具体涉及一种水性聚氨酯涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 水性涂料由水性树脂、助剂、颜填料等组成,属于环境友好型涂料。但是目前国内水性涂料普遍存在不少问题,如乳液稳定性、耐磨性、耐水性、耐洗刷性、耐化学性等都有待突破。作为当前最理想的水性涂料—水性聚氨酯涂料,由于国内开发利用历史较晚,特别是应用于水性木器漆、水性金属面漆等领域中;其耐化性、耐水性、以及耐磨性等综合性能,都较国外产品相差很远。为改善水性双组份聚氨酯涂料的综合性能,就必须对配方水性树脂进行复配或改性,但是水性树脂的复配往往造成相容性不好、涂料耐水性差、硬度低等问题;所以选择复配水性树脂是一大难点。

发明内容

[0003] 为解决上述现有技术存在的问题,本发明提供了一种水性聚氨酯涂料及其制备方法,该涂料储存稳定性和柔韧性好,附着力大,硬度高,而且具有良好的耐冲击性、耐水性、耐盐水性、耐盐雾性、耐人工老化性、耐洗刷性和耐酒精性。

[0004] 该制备方法简单,操作方便,制备成本低廉。

[0005] 实现本发明上述目的所采用的技术方案为:

[0006] 一种水性聚氨酯涂料,由甲组分和乙组分组成,甲组分与乙组分的质量比为100:7-12,乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂;

[0007] 所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成:

	硅丙乳液	15-55 份
	阴离子水性氟碳树脂	10-40 份
	阴离子水性环氧树脂	2-16 份
	分散剂	0.3-0.6 份
	消泡剂	0.1-0.3 份
[0008]	流平剂	0.1-0.3 份
	防腐剂	0.1-0.4 份
	增稠剂	0.4-0.6 份
	防划伤助剂	0.1-0.2 份
	成膜助剂	2.5-3.5 份
[0009]	颜填料	30-32 份。

- [0010] 所述的阴离子水性氟碳树脂为南通生达化工有限公司生产的产品,型号为SD-568。
- [0011] 所述的阴离子水性环氧树脂为梁山天佳化工有限公司的产品,型号为TJ157-70和/或TJ153-70。
- [0012] 所述的硅丙乳液为南通生达化工有限公司的产品,型号为SD-528。
- [0013] 所述的分散剂为BYK-184分散剂,所述的消泡剂为BYK-036消泡剂,所述的流平剂为FM-307流平剂,所述的增稠剂为罗门哈斯RM-8W增稠剂,所述的防划伤助剂为道康宁DC-51防划伤助剂,所述的防腐剂为罗门哈斯KATHON LXE防腐剂,所述的助成膜剂为丙二醇二甲醚和异丙醇中的一种,或者两种的组合。
- [0014] 所述的颜填料为钛白粉、三聚磷酸铝、炭黑、柠檬铬黄、超细滑石粉、超细硫酸钡、超细云母粉、硅石灰粉中的任意一种,或者任意几种的组合。
- [0015] 所述的乙组分为德国拜耳公司产品,型号为3100。
- [0016] 一种水性聚氨酯涂料的制备方法,包括如下步骤:
- [0017] 1)按照上述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、成膜助剂和颜填料;
- [0018] 2)将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀,得到混合乳液;
- [0019] 3)将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、成膜助剂和颜填料依次加入混合乳液中,分散均匀后进行研磨,研磨至细度小于30微米,得到甲组分;
- [0020] 4)按照上述的配比称取甲组分和乙组分;
- [0021] 5)将甲组分和乙组分混合均匀,制得水性聚氨酯涂料。
- [0022] 与现有技术相比,本发明的优点和有益效果在于:
- [0023] 本发明制备的涂料储存稳定性,干燥成膜后,其柔韧性好,附着力大,硬度高,而且具有良好的耐冲击性、耐水性、耐盐水性、耐盐雾性、耐人工老化性、耐洗刷性和耐酒精性,因此,该涂料具有节省资源、无污染、安全可靠和防护性好等优点,用于水性木器涂料、水性金属涂料、水性塑胶涂料及其他各种涂料。

具体实施方式

- [0024] 实施例1-5所用的原料来源如下:
- [0025] 硅丙乳液为南通生达化工有限公司的产品,型号为SD-528。
- [0026] 阴离子水性氟碳树脂为梁山天佳化工有限公司的产品,型号为TJ157-70和/或TJ153-70。
- [0027] 阴离子水性氟碳树脂为南通生达化工有限公司生产的产品,型号为SD-568。
- [0028] 分散剂为德国毕克公司生产的产品,型号为BYK-184。
- [0029] 消泡剂为德国毕克公司生产的产品,型号为BYK-036。
- [0030] 流平剂为德国毕克公司生产的产品,型号为BYK-307。
- [0031] 增稠剂为美国罗门哈斯公司生产的产品,型号为RM-8W。
- [0032] 防腐剂为美国罗门哈斯公司生产的产品,型号为KATHON LXE。
- [0033] 防划伤助剂为道康宁公司生产的产品,型号为DC-51。

[0034] 自乳化型异氰酸酯固化剂为德国拜耳公司生产的产品,型号为3100。

[0035] 实施例1

[0036] 一种水性聚氨酯涂料,由甲组分和乙组分组成,甲组分与乙组分的质量比为100.4:11,乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂;

[0037] 所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成:

	硅丙乳液	25 份
	阴离子水性氟碳树脂	35 份
	阴离子水性环氧树脂	6 份
	分散剂	0.6 份
	消泡剂	0.2 份
	流平剂	0.3 份
	防腐剂	0.1 份
[0038]	增稠剂	0.4 份
	防划伤助剂	0.3 份
	异丙醇	1.5 份
	丙二醇二甲醚	1.0 份
	钛白粉	10 份
	硅石灰粉	10 份
	超细滑石粉	10 份。

[0039] 上述水性聚氨酯涂料的制备方法,其步骤:

[0040] 1)按照上述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、丙二醇二甲醚、钛白粉、硅石灰粉和超细滑石粉;

[0041] 2)将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀(转速600r/min,搅拌10min),得到混合乳液;

[0042] 3)将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、丙二醇二甲醚、钛白粉、硅石灰粉和滑石粉依次加入混合乳液中,再置于分散机(转速1000r/min,搅拌20min)中进行分散,分散均匀后进行研磨,研磨至细度小于30微米,得到甲组分;

[0043] 4)按照上述的配比称取甲组分和乙组分;

[0044] 5)将甲组分和乙组分混合均匀,制得水性聚氨酯涂料。

[0045] 实施例2

[0046] 一种水性聚氨酯涂料,由甲组分和乙组分组成,甲组分与乙组分的质量比为92.5:8,乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂;

[0047] 所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成:

	硅丙乳液	37 份
	阴离子水性氟碳树脂	11 份
	阴离子水性环氧树脂	12.5 份
	分散剂	0.4 份
	消泡剂	0.2 份
	流平剂	0.2 份
	防腐剂	0.2 份
[0048]	增稠剂	0.4 份
	防划伤助剂	0.1 份
	异丙醇	2.5 份
	丙二醇二甲醚	1.0 份
	三聚磷酸铝	7.0 份
	钛白粉	10 份
	超细云母粉	10 份。

[0049] 上述水性聚氨酯涂料的制备方法，其步骤：

[0050] 1)按照上述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、丙二醇二甲醚、三聚磷酸铝、钛白粉和云母粉；

[0051] 2)将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀(转速600r/min,搅拌10min)，得到混合乳液；

[0052] 3)将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、丙二醇二甲醚、三聚磷酸铝、钛白粉和云母粉依次加入混合乳液中，再置于分散机(转速1000r/min,搅拌20min)中进行分散，分散均匀后进行研磨，研磨至细度小于30微米，得到甲组分；

[0053] 4)按照上述的配比称取甲组分和乙组分；

[0054] 5)将甲组分和乙组分混合均匀，制得水性聚氨酯涂料。

[0055] 实施例3

[0056] 一种水性聚氨酯涂料，由甲组分和乙组分组成，甲组分与乙组分的质量比为99.9:8，乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂；

[0057] 所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成：

	硅丙乳液	42 份
	阴离子水性氟碳树脂	18 份
	阴离子水性环氧树脂	5 份
	分散剂	0.3 份
	消泡剂	0.1 份
	流平剂	0.3 份
	防腐剂	0.1 份
[0058]	增稠剂	0.4 份
	防划伤助剂	0.2 份
	异丙醇	2.5 份
	三聚磷酸铝	5 份
	钛白粉	10 份
	超细云母粉	10 份
	超细硫酸钡	6 份。

[0059] 上述水性聚氨酯涂料的制备方法,其步骤:

[0060] 1)按照上述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、三聚磷酸铝、钛白粉、超细云母粉和超细硫酸钡;

[0061] 2)将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀(转速600r/min,搅拌10min),得到混合乳液;

[0062] 3)将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、三聚磷酸铝、钛白粉、超细云母粉和超细硫酸钡依次加入混合乳液中,再置于分散机(转速1000r/min,搅拌20min)中进行分散,分散均匀后进行研磨,研磨至细度小于30微米,得到甲组分;

[0063] 4)按照上述的配比称取甲组分和乙组分;

[0064] 5)将甲组分和乙组分混合均匀,制得水性聚氨酯涂料。

[0065] 实施例4

[0066] 一种水性聚氨酯涂料,由甲组分和乙组分组成,甲组分与乙组分的质量比为100:10,乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂;

[0067] 所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成:

	硅丙乳液	35 份
	阴离子水性氟碳树脂	25 份
	阴离子水性环氧树脂	5 份
	分散剂	0.4 份
	消泡剂	0.15 份
	流平剂	0.15 份
[0068]	防腐剂	0.1 份
	增稠剂	0.5 份
	防划伤助剂	0.2 份
	丙二醇二甲醚	2.5 份
	钛白粉	10 份
	超细硫酸钡	9 份
	超细云母粉	12 份。

[0069] 上述水性聚氨酯涂料的制备方法，其步骤：

[0070] 1)按照上述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、丙二醇二甲醚、钛白粉、超细硫酸钡和超细云母粉；

[0071] 2)将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀(转速600r/min,搅拌10min)，得到混合乳液；

[0072] 3)将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、丙二醇二甲醚、钛白粉、超细硫酸钡和超细云母粉依次加入混合乳液中，再置于分散机(转速1000r/min,搅拌20min)中进行分散，分散均匀后进行研磨，研磨至细度小于30微米，得到甲组分；

[0073] 4)按照上述的配比称取甲组分和乙组分；

[0074] 5)将甲组分和乙组分混合均匀，制得水性聚氨酯涂料。

[0075] 实施例5

[0076] 一种水性聚氨酯涂料，由甲组分和乙组分组成，甲组分与乙组分的质量比为102.7:9，乙组分为自乳化型异氰酸酯固化剂；

[0077] 所述的甲组分由以下重量份的原料制备而成：

	硅丙乳液	38 份
	阴离子水性氟碳树脂	27 份
	阴离子水性环氧树脂	3 份
	分散剂	0.5 份
	消泡剂	0.3 份
	流平剂	0.3 份
	防腐剂	0.1 份
[0078]	增稠剂	0.5 份
	防划伤助剂	0.2 份
	异丙醇	1.8 份
	丙二醇二甲醚	1.0 份
	钛白粉	10 份
	超细滑石粉	5 份
	超细云母粉	15 份。

[0079] 上述水性聚氨酯涂料的制备方法,其步骤:

[0080] 1)按照上述的配比称取硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂、阴离子水性环氧树脂、分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、丙二醇二甲醚、钛白粉、超细滑石粉和超细云母粉;

[0081] 2)将硅丙乳液、阴离子水性氟碳树脂和阴离子水性环氧树脂混合均匀(转速600r/min,搅拌10min),得到混合乳液;

[0082] 3)将分散剂、消泡剂、流平剂、防腐剂、增稠剂、防划伤助剂、异丙醇、丙二醇二甲醚、钛白粉、超细滑石粉和超细云母粉依次加入混合乳液中,再置于分散机(转速1000r/min,搅拌20min)中进行分散,分散均匀后进行研磨,研磨至细度小于30微米,得到甲组分;

[0083] 4)按照上述的配比称取甲组分和乙组分;

[0084] 5)将甲组分和乙组分混合均匀,制得水性聚氨酯涂料。

[0085] 将实施例1-5制备的水性聚硅氧烷树脂进行检测,检测标准如下:附着力,GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》;耐冲击,GB/T 1732—1993漆膜耐冲击测定法;硬度,GB/T 6739—2006色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度;耐水性,GB/T 1733—1993漆膜耐水性测定法;耐酒精性,GB/T 11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定;耐盐雾性,GB/T 1771—2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定;耐盐水性,GB/T 10834-2008船舶漆耐盐水性的测定盐水和热盐水浸;柔韧性,GB/T 1731—1993漆膜柔韧性测定法;耐人工老化,色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露;耐洗刷性,GB/T 9266—2009建筑涂料涂层耐洗刷性的测定;储存稳定性,GB/T 11175—2002(合成树脂乳液试验方法);耐冻融循环GB/T 11175—2002(合成树脂乳液试验方法)。

[0086] 测试结果如下表所示:

内容	实施例 1	实施例 2	实施例 3	实施例 4	实施例 5
附着力/级	≤3	≤2	≤2	≤2	≤2
耐冲击/cm	50	50	50	50	50
硬度	5B-H	2H	H	H	2H
耐水性 (水煮 60 度)/12h	起泡	无异常	无异常	无异常	无异常
耐酒精性/8h	无异常	无异常	无异常	无异常	无异常
耐盐雾性 /1000h	起泡、不 脱落	不起泡、不 脱落	不起泡、不 脱落	不起泡、不 脱落	不起泡、不 脱落
耐 10%NaCl	720h	≥840h	≥840h	≥1000h	≥1200h

柔韧性	2mm	1mm	1mm	2mm	2mm
耐人工老化 (3000h)	不起泡、 不脱落、 无裂纹	起泡、不脱 落	不起泡、不 脱落、无裂 纹	不起泡、不 脱落、无裂 纹	不起泡、不 脱落、无裂 纹
耐洗擦次数	≥6000 次	≥7000 次	≥8000 次	≥6000 次	≥10000 次
储存稳定性 (50℃) /30d	无异常	无异常	无异常	无异常	无异常