

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

(43) 국제공개일
2017년 12월 28일 (28.12.2017) **WIPO | PCT**

WO 2017/222203 A1

(51) 국제특허분류: **G02B 5/30** (2006.01) **C08L 33/12** (2006.01) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
G02B 1/14 (2014.01) **B29D 11/00** (2006.01)
B29C 55/12 (2006.01) **B29K 33/00** (2006.01) 공개:

(21) 국제출원번호: PCT/KR2017/005594 — 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(22) 국제출원일: 2017년 5월 29일 (29.05.2017)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2016-0078225 2016년 6월 22일 (22.06.2016) KR
10-2017-0065542 2017년 5월 26일 (26.05.2017) KR

(71) 출원인: 주식회사 엘지화학 (**LG CHEM, LTD**) [KR/
KR]; 07336 서울시 영등포구 여의대로 128, Seoul (KR).

(72) 발명자: 문병준 (**MUN, Byoung Jun**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학기술연구원, Daejeon (KR). 이충훈 (**LEE, Joong Hoon**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학기술연구원, Daejeon (KR). 황성호 (**HWANG, Sung Ho**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학기술연구원, Daejeon (KR). 박세정 (**PARK, Sei Jung**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학기술연구원, Daejeon (KR). 송현식 (**SONG, Heon-Sik**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학기술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 유미특허법인 (**YOU ME PATENT AND LAW FIRM**); 06134 서울시 강남구 테헤란로 115, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

(54) Title: OPTICAL FILM AND POLARIZING FILM COMPRISING SAME

(54) 발명의 명칭: 광학용 필름 및 이를 포함하는 편광판

(57) Abstract: According to the present invention, an optical film has excellent dimensional stability and optical characteristics while using a polymethyl methacrylate comprising no monomers having a cyclic structure, thereby being useful as a protective film of a polarizing film.

(57) 요약서: 본 발명에 따른 광학용 필름은, 고리 구조의 단량체를 포함하지 않는 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하면서도 치수 안정성 및 광학적 특성이 우수하여, 편광판의 보호 필름으로 유용하게 사용할 수 있다.



WO 2017/222203 A1

【명세서】

【발명의 명칭】

광학용 필름 및 이를 포함하는 편광판

【기술분야】

5 관련 출원(들)과의 상호 인용

본 출원은 2016년 6월 22일자 한국 특허 출원 제10-2016-0078225호, 및 2017년 5월 26일자 한국 특허 출원 제10-2017-0065542에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원들의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.

10

본 발명은, 고리 구조의 단량체를 포함하지 않는 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하면서도 치수 안정성 및 광학적 특성이 우수하여, 편광판의 보호 필름으로 유용하게 사용할 수 있는 광학용 필름, 및 이를 포함하는 편광판에 관한 것이다.

15 【배경기술】

액정 표시 장치는 편광된 빛을 이용하는 것으로 이를 위하여 편광판이 사용되고 있으며, 대표적으로 PVA 소자가 사용되고 있다. 그러나, PVA 소자와 같은 편광판은 자체의 기계적 특성이 약하고 외부 환경, 예를 들어 온도나 습도의 영향을 쉽게 받기 때문에 이를 보호하기 위한 보호
20 필름이 필요하다.

이러한 보호 필름은 광학적 특성이 우수하여야 하고 기계적 특성이 우수하여야 한다. 편광판에 사용되는 PVA 소자의 보호 필름으로 종래에는 TAC 필름(Tri-Acetyl-cellulose Film)이 사용되어 왔으나, 최근에는 TAC
25 필름보다 우수한 내열성 및 내습수성 특성을 가지는 아크릴계 필름이 사용되고 있다.

이러한 편광판 보호용 아크릴계 필름은 압출 캐스팅과 연신 가공을 통하여 제조되는데, 고온에서의 치수 변화가 적고 광학적 특성이
30 안정적으로 유지될 수 있도록, 일반적으로 유리전이온도가 120℃ 이상인

아크릴계 수지가 사용된다. 또한, 아크릴계 수지의 치수 안정성과 광학적 특성을 보다 향상시키기 위하여 내열성을 부여하는 고리(cyclic) 구조의 단량체를 도입하고 있다. 그러나, 고리 구조의 단량체를 도입할 경우, 원료의 단가가 높아질 뿐만 아니라, 보다 높은 온도에서 가공하여야 하고,
 5 이로 인하여 고분자의 말단기가 분해되거나 저분자량의 첨가제들이 열분해되는 문제가 있다.

한편, 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)는 투명성이 우수하여 편광판 보호용 필름으로의 가능성이 있으나, 유리전이온도가 낮으며, 이에 따라
 10 고온에서 사용시 치수 안정성이 나빠지는 문제가 있다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 상대적으로 높은 온도에서 연신하게 되면 연신 필름의 고온에서의 치수 안정성은 높아지나, 높은 연신 온도에 기인하여 필름 강도 등 물성이 저하된다. 또한, 필름에 첨가되는 저분자량의 첨가제가 필름 표면으로 이동하는 현상이 발생하여 필름의 접착력이 저하되고 외관 불량에
 15 의한 수율 감소 등의 문제가 있다.

이에 본 발명자들은, 고리 구조의 단량체를 포함하지 않는 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하면서도 치수 안정성 및 광학적 특성이 우수한 광학용 필름, 특히 편광판 보호용 필름을 제조하기 위하여 많은
 20 노력을 한 결과, 후술할 바와 같이 폴리메틸메타크릴레이트에 메틸 아크릴레이트 단량체를 특정량 포함하고 또한 특정 중량평균분자량을 가지는 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하여 적절한 연신 가공 조건에서, 상기의 목표를 달성할 수 있음을 확인하여 본 발명을 완성하였다.

【발명의 내용】

25 【해결하려는 과제】

본 발명은 치수 안정성 및 광학적 특성이 우수한 광학용 필름을 제공하기 위한 것이다.

또한, 본 발명은 상기 광학용 필름을 포함하는 편광판을 제공하기 위한 것이다.

30 【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 폴리메틸메타크릴레이트로 이루어진 광학용 필름으로서, 상기 폴리메틸메타크릴레이트는 메틸 아크릴레이트 단량체를 1 내지 5 중량% 포함하고, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 중량평균분자량은 120,000 내지 150,000이고, 5 상기 광학용 필름에 대하여 온도가 증가함에 따라 MD 방향 및 TD 방향으로 팽창 후 수축이 시작되는 온도(TTS)가 각각 100℃ 내지 120℃인, 광학용 필름을 제공한다.

폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)는 투명성이 우수하여 광학용 필름, 10 특히 편광판 보호용 필름으로 사용할 수 있다. 그러나, 폴리메틸메타크릴레이트를 필름으로 제조할 경우 기계적 강도를 높이기 위하여 연신 공정을 사용하여야 하는데, 폴리메틸메타크릴레이트는 유리전이온도가 낮기 때문에 이를 이용하여 제조한 광학용 필름은 고온에서 연신 이력이 완화되어 치수 안정성이 나빠지는 문제가 있다.

15

이러한 광학용 필름의 열적 치수 안정성을 평가하기 위하여 TTS(Temperature of Thermal Shrinkage)라는 변수를 도입하였고, 이는 연신 공정으로 제조된 광학용 필름이 연신 이력이 완화되면서 급격하게 수축하기 시작하는 온도를 의미한다. 구체적으로, 광학용 필름에 온도를 가하였을 때, 20 온도가 증가함에 따라 팽창 후 수축이 시작되는 온도를 의미한다.

종래에는 폴리메틸메타크릴레이트의 열적 치수 안정성을 개선하기 위하여 폴리메틸메타크릴레이트 내에 고리 구조를 도입하는 방법이 있으나, 제조 공정이 복잡하고, 원료의 단가가 높아질 뿐만 아니라, 보다 고온에서 25 가공하여야 하는 문제가 있었다. 그러나, 본 발명에서는 폴리메틸메타크릴레이트가 고리 구조가 아닌 메틸 아크릴레이트 단량체를 1 내지 5 중량% 포함하고, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 중량평균분자량이 120,000 내지 150,000이고, 또한 상기 폴리메틸메타크릴레이트를 후술할 바와 같은 조건으로 연신 공정을 수행할 경우, 이를 이용하여 제조된 30 광학용 필름의 TTS가 100℃ 내지 120℃로 광학용 필름용으로 우수하게

나타남을 확인하였다.

이하, 본 발명을 보다 상세히 설명한다.

- 5 본 발명에서 사용하는 용어 "폴리메틸메타크릴레이트(Poly(methyl methacrylate); PMMA)"는, 메틸 메타크릴레이트(Methyl methacrylate, MMA)를 단량체로 하는 중합체를 의미하며, 특히 본 발명에서는 그 말단에 메틸 아크릴레이트 단량체를 1 내지 5 중량% 포함하는 것을 의미한다. 상기 메틸 아크릴레이트는 공중합체의 분해를 억제하고 유리전이온도를 조절하는
- 10 역할을 하며, 이는 TTS의 물성에도 영향을 미친다. 또한, 상기 폴리메틸메타크릴레이트는 고리 구조의 단량체를 사용하지 않기 때문에, 고분자의 화학 구조 내에 고리 구조를 가지지 않는다. 바람직하게는, 상기 폴리메틸메타크릴레이트는 메틸 아크릴레이트 단량체를 1.5 중량% 이상, 또는 2.0 중량 이상; 및 4.5 중량% 이하, 4.0 중량% 이하, 3.5 중량% 이하,
- 15 또는 3.0 중량% 이하로 포함한다.

- 상기 폴리메틸메타크릴레이트는 메틸 메타크릴레이트 외에 메틸 아크릴레이트가 사용되는 점을 제외하고는 공지의 방법으로 제조할 수 있으며, 예를 들어 유화 중합법, 유화-현탁 중합법, 현탁 중합법 등의
- 20 방법으로 제조될 수 있다. 또한, 메틸 아크릴레이트 단량체를 폴리메틸메타크릴레이트의 말단에 도입하기 위하여, 폴리메틸메타크릴레이트를 먼저 중합한 후 메틸 아크릴레이트 단량체를 중합할 수 있다.

- 25 또한, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 중량평균분자량은 120,000 내지 160,000이며, 보다 바람직하게는 110,000 내지 140,000이다. 상기 중량평균분자량이 120,000 미만인 경우에는 광학용 필름으로 제조하였을 때 기계적 물성이 저하되는 문제가 있고, 상기 중량평균분자량이 160,000 초과인 경우에는 용융 압출이 어렵다는 문제가 있다.

또한, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도가 100℃ 내지 120℃인 것이 바람직하다. 상기 유리전이온도가 100℃ 미만인 경우에는 광학용 필름으로 제조하였을 때 열적 치수 안정성이 떨어지는 문제가 있다. 보다 바람직하게는, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도가 101℃ 이상, 102℃ 이상, 103℃ 이상, 104℃ 이상, 105℃ 이상, 106℃ 이상, 107℃ 이상, 108℃ 이상, 109℃ 이상, 또는 110℃ 이상이고; 119℃이하, 118℃이하, 117℃이하, 또는 116℃이하이다.

또한, 상기 폴리메틸메타크릴레이트 수지 조성물은 필요에 따라 당해 기술 분야에서 일반적으로 사용하는 다양한 첨가제들, 예를 들면 산화방지제, UV 흡수제, 열 안정제 등을 추가로 포함할 수 있다. 이때 상기 첨가제들은 연신 공정을 통해 제조된 광학용 필름의 물성을 해치지 않는 범위 내에서 적절한 함량으로 포함되어야 하며, 분자량 2,000 이하의 저분자량 첨가제 물질은 상기 수지 조성물 100 중량%에 대하여 2중량 % 이하로 포함하는 것이 바람직하다.

본 발명에서 사용하는 용어 "광학용 필름"이란, 상술한 폴리메틸메타크릴레이트를 연신하여 제조된 필름을 의미한다.

특히, 본 발명에 따른 광학용 필름은, 상술한 폴리메틸메타크릴레이트를 MD 방향으로 1.5배 내지 2.5배 및 TD 방향으로 1.5배 내지 3.5배의 2축 연신하는 단계를 포함하는 제조방법으로 제조된다.

상기 연신은 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 분자를 정렬하는 것으로, 연신 정도에 따라 제조되는 광학용 필름의 특성에 영향을 미친다. 보다 바람직하게는, 상기 MD 방향으로 1.6배 이상, 또는 1.7배 이상; 및 2.4배 이하, 2.3배 이하, 2.2배 이하, 2.1배 이하, 또는 2.0배 이하로 연신한다. 또한, 보다 바람직하게는, 상기 TD 방향으로, 2.0배 이상, 2.1배 이상, 2.2배 이상, 2.3배 이상, 또는 2.4배 이상; 및 3.4 배 이하, 3.3배 이하, 3.2배 이하, 또는 3.1배 이하가 바람직하다.

이에 본 발명에서는 상술한 조건으로 연신함으로써 광학용 필름의 열적 치수 안정성, 즉 광학용 필름의 TTS가 100℃ 내지 120℃로 우수한 특성을 나타내게 한다. 보다 바람직하게는, 본 발명에 따른 광학용 필름은,

5 상술한 폴리메틸메타크릴레이트를 MD 방향 및 TD 방향으로 2축 연신함에 있어서, 상기 MD 방향의 연신 배율과 TD 방향의 연신 배율의 비(TD 연신 배율/MD 연신 배율)는 1.05 이상 1.70 이하인 것이 바람직하다. 보다 바람직하게는, 상기 MD 방향의 연신 배율과 TD 방향의 연신 배율의 비(TD 연신 배율/MD 연신 배율)는 1.1 이상 1.7 이하, 1.2 이상 1.7 이하, 또는

10 1.3 이상 1.7 이하이다.

또한, 상기 연신 온도는 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도 보다 10℃ 내지 30℃ 높은 온도에서 수행하는 것이 바람직하다. 보다 바람직하게는, 상기 연신 온도는 상기

15 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도 보다 11℃ 내지 29℃ 높은 온도, 12℃ 내지 28℃ 높은 온도, 13℃ 내지 27℃ 높은 온도, 14℃ 내지 26℃ 높은 온도, 또는 15℃ 내지 25℃ 높은 온도에서 수행한다.

또한, 상기 광학용 필름은 상기 폴리메틸메타크릴레이트 수지의

20 중량평균분자량 보다 약간 떨어지는 경향이 있으며, 중량평균분자량을 기준으로 0.1 내지 3% 감소할 수 있다. 예를 들어, 폴리메틸메타크릴레이트 수지의 중량평균분자량이 130,000인 경우, 압출 연신 후 광학용 필름의 중량평균분자량은 128,000으로 약 1.7% 감소하였다.

25 본 발명에 따른 광학용 필름은 MD 방향 및 TD 방향의 TTS 값이 각각 100℃ 내지 120℃이다. TTS(Temperature of Thermal Shrinkage)는 연신 공정으로 제조된 광학용 필름이 연신이 풀리면서 급격하게 수축하기 시작하는 온도를 의미하는 것으로, 연신 방향인 MD 방향 및 TD 방향으로 측정할 수 있다. 후술할 실시예와 같이 80 × 4.5 mm의 광학용 필름을 TMA

30 측정 장비를 이용하여 대기 조건 하에 온도를 가하여 MD 방향 및 TD

방향으로 각각 팽창 후 수축이 시작되는 온도를 TTS 값으로 한다.

바람직하게는, 본 발명에 따른 광학용 필름은 MD 방향의 TTS 값이, 101℃ 이상, 102℃ 이상, 103℃ 이상, 또는 104℃ 이상이고; 115℃ 이하, 114℃ 이하, 113℃ 이하, 112℃ 이하, 111℃ 이하, 또는 110℃ 이하이다. 또한 바람직하게는, 본 발명에 따른 광학용 필름은 TD 방향의 TTS 값이, 101℃ 이상, 102℃ 이상, 또는 103℃ 이상이고; 115℃ 이하, 114℃ 이하, 113℃ 이하, 112℃ 이하, 111℃ 이하, 또는 110℃ 이하이다.

10 바람직하게는, 본 발명에 따른 광학용 필름은, 상기 MD 방향의 TTS 및 TD 방향의 TTS 차이가 10℃ 이하이다. 상기 차이가 10℃ 초과인 경우에는, 광학용 필름의 이방성이 높아 광학 필름 용도로 바람직하지 않다. 또한, 이는 연신 가공에 의하여 고분자 사슬의 배향이 MD 및 TD 방향으로 균형 있게 되지 않고 어느 한쪽 방향으로 치우쳐 진 것을 의미하기 때문에, 15 광학용 필름 물성 측면에서도 바람직하지 않다. 보다 바람직하게는, 상기 MD 방향의 TTS 및 TD 방향의 TTS 차이가 9℃ 이하, 8℃ 이하, 7℃ 이하, 또는 6℃ 이하이다.

또한 바람직하게는, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도와, 20 상기 MD 방향의 TTS 및 TD 방향의 TTS 차이가 각각 15℃ 이하이다. 상기 차이가 15℃ 초과인 경우에는 TTS 값이 너무 낮아 고온의 내구성 평가 온도 범위에서 필름이 수축하는 등의 치수 변화가 심하게 발생하기 때문에 바람직하지 않다. 보다 바람직하게는, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도와, 상기 MD 방향의 TTS 차이가, 14℃ 이하, 13℃ 이하, 12℃ 25 이하, 11℃ 이하, 또는 10℃ 이하이다. 또한 보다 바람직하게는, 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도와, 상기 TD 방향의 TTS 차이가, 14℃ 이하, 13℃ 이하, 또는 12℃ 이하이다. 상기 각각의 차이가 적을수록 TTS가 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도에 근접하여 고온 내구성이 향상된다.

30

한편, 본 발명에 따른 광학용 필름의 두께는 필요에 따라 적절히 조절할 수 있으며, 일례로 10 μm 내지 200 μm 인 것이 바람직하다. 또한, 필요에 따라 산화방지제, UV 흡수제, 열 안정제 등을 포함할 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 광학용 필름은 UV 흡수제를 포함하고, 파장 380 nm에서의 UV 투과도 값이 0% 초과 20% 이하일 수 있다.

또한, 본 발명은 상기 광학용 필름을 포함하는 편광판을 제공한다. 상술한 바와 같이 본 발명에 따른 광학용 필름은 편광판의 보호 필름으로 사용할 수 있으며, 이에 따라 편광판의 기계적 특성을 보완하고, 외부 환경, 예를 들어 온도나 습도의 영향으로부터 편광판을 보호할 수 있다.

【발명의 효과】

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 광학용 필름은, 고리 구조의 단량체를 포함하지 않는 폴리메틸메타크릴레이트를 사용하면서도 치수 안정성 및 광학적 특성이 우수하여, 편광판의 보호 필름으로 유용하게 사용할 수 있다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 실시예를 제시한다. 그러나 하기의 실시예는 본 발명을 보다 쉽게 이해하기 위하여 제공되는 것일 뿐, 이에 의해 본 발명의 내용이 한정되는 것은 아니다.

실시예 1

5리터 반응기에, 메틸 메타크릴레이트 97.5 wt% 및 메틸 아크릴레이트 2.5 wt%의 단량체 혼합물 1000 g을 넣고, 증류수 2000 g, 5% 폴리비닐알코올 용액 8.4 g(POVAL PVA217, kuraray 사), 및 분산 조력제로 붕산 0.1 g을 투입하고 용해하였다. 여기에, 사슬이동제로 n-옥틸머캡탄 2.5 g, 중합개시제로 2,2'-아조비스이소부티로니트릴 1.5 g을 투입하고 400 rpm으로 교반하면서 수상에 분산시켜 현탁액을 제조하였다. 80°C로 승온하여 90분 동안 중합시킨 후, 30°C로 냉각시켰다. 얻어진 비드를 증류수로 세척 및 탈수한 후에 건조하여 폴리메틸메타크릴레이트 수지를 제조하였다.

상기 제조된 수지의 유리전이온도와 분자량을 측정한 결과, 유리전이온도 115℃, 중량평균분자량 120,000이었다. 여기에, UV 흡수제(Tinuvin 360, BASF 사)를 고형분 기준으로 1.5 wt%, 산화방지제(Irganox 1010, BASF 사)를 고형분 기준으로 1.5 wt%를 5 첨가하여 최종적인 수지 조성물을 제조하였다. 이를 265℃에서 용융시키고 T-Die를 통하여 시트 형태로 압출 캐스팅한 후, Tg+15℃인 130℃에서 MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 2.5배로 2축 연신하여 광학용 필름을 제조하였다.

10

실시예 2

MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 3.0배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

15 실시예 3

Tg+20℃인 135℃에서 MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 2.5배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

20 실시예 4

Tg+20℃인 135℃에서 MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 3.0배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

25 비교예 1

Tg+10℃인 125℃에서 MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 2.5배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

30 비교예 2

Tg+10℃인 125℃에서 MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 3.0배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

5 비교예 3

5리터 반응기에, 메틸 메타크릴레이트 89.0 wt% 및 메틸 아크릴레이트 11.0 wt%의 단량체 혼합물 1000 g을 넣고, 증류수 2000 g, 5% 폴리비닐알코올 용액 8.4 g(POVAL PVA217, kuraray 사), 및 분산 조력제로 붕산 0.1 g을 투입하고 용해하였다. 여기에, 사슬이동제로 n-옥틸머캡탄 2.5 g, 중합개시제로 2,2'-아조비스이소부티로니트릴 1.5 g을 투입하고 400 rpm으로 교반하면서 수상에 분산시켜 현탁액을 제조하였다. 80℃로 승온하여 90분 동안 중합시킨 후, 30℃로 냉각시켰다. 얻어진 비드를 증류수로 세척 및 탈수한 후에 건조하여 폴리메틸메타크릴레이트 수지를 제조하였다.

15

상기 제조된 수지의 유리전이온도와 분자량을 측정한 결과, 유리전이온도 99℃, 중량평균분자량 95,000이었다. 여기에, UV 흡수제(Tinuvin 360, BASF 사)를 고형분 기준으로 1.5 wt%, 산화방지제(Irganox 1010, BASF 사)를 고형분 기준으로 1.5 wt%를 20 컴파운딩하여 최종적인 수지 조성물을 제조하였다. 이를 265℃에서 용융시키고 T-Die를 통하여 시트 형태로 압출 캐스팅한 후, Tg+20℃인 119℃에서 MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 2.5배로 2축 연신하여 광학용 필름을 제조하였다.

25 비교예 4

MD 방향으로 1.8배 및 TD 방향으로 3.0배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 비교예 3과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

비교예 5

30 Tg+5℃인 120℃에서 MD 방향으로 2.2배 및 TD 방향으로 2.2배로 2축

연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

비교예 6

- 5 Tg인 115℃에서 MD 방향으로 2.2배 및 TD 방향으로 2.2배로 2축 연신하는 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 필름을 제조하였다.

비교예 7

- 10 5리터 반응기에, 메틸 메타크릴레이트 95 wt% 및 메틸 아크릴레이트 5 wt%의 단량체 혼합물 1000 g을 넣고, 증류수 2000 g, 5% 폴리비닐알코올 용액 8.4 g(POVAL PVA217, kuraray 사), 및 분산 조력제로 붕산 0.1 g을 투입하고 용해하였다. 여기에, 사슬이동제로 n-옥틸머캡탄 2.5 g, 중합개시제로 2,2'-아조비스이소부티로니트릴 1.5 g을 투입하고 400 rpm으로 교반하면서 수상에 분산시켜 현탁액을 제조하였다. 80℃로 승온하여 90분 동안 중합시킨 후, 30℃로 냉각시켰다. 얻어진 비드를 증류수로 세척 및 탈수한 후에 건조하여 폴리메틸메타크릴레이트 수지를 제조하였다.
- 20 상기 제조된 수지의 유리전이온도와 분자량을 측정한 결과, 유리전이온도 110℃, 중량평균분자량 120,000이었다. 여기에, UV 흡수제(Tinuvin 360, BASF 사)를 고형분 기준으로 1.5 wt%, 산화방지제(Irganox 1010, BASF 사)를 고형분 기준으로 1.5 wt%를 컴파운딩하여 최종적인 수지 조성물을 제조하였다. 이를 265℃에서 용융시키고 T-Die를 통하여 시트 형태로 압출 캐스팅한 후, Tg+5℃인 115℃에서 MD 방향으로 2.4배 및 TD 방향으로 2.4배로 2축 연신하여 광학용 필름을 제조하였다.
- 25

실험예

- 30 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 광학용 필름을 이용하여 하기와

같이 물성을 측정하였다.

- 1) TTS(Temperature of Thermal Shrinkage): 광학용 필름을 80×4.5 mm의 치수로 샘플을 제조한 후, TA TMA(Q400) 장비를 이용하여 측정하였다. 구체적으로, 대기 조건 하에, 승온 속도 $10^\circ\text{C}/\text{min}$ 및 하중 5 0.02 N의 조건으로 온도를 가하였을 때, 상기 샘플이 MD 및 TD 방향으로 각각 팽창 후 수축이 시작되는 변곡점의 온도(접선 기울기가 0)를 TTS 값으로 하였다.

- 2) 치수변화(MD/TD): 광학용 필름을 20×200 mm의 치수로 샘플을 10 제조한 후, 85°C 의 오븐에서 100시간 체류 후 초기 길이 대비 변화한 길이를 측정하였다. 변화한 길이를 초기 길이 대비 백분율 값을 치수 변화 값으로 하였다.

- 3) POL Bending (MD/TD): 광학용 필름을 PVA 편광 소자의 보호 15 필름으로 하고, 반대면에서는 COP 필름을 보호 필름으로 하여 편광판을 제조하였다. 편광판을 MD 및 TD 방향으로 140×20 mm로 제단한 후 COP 보호 필름 면에 PSA를 라미네이션하여 COP 보호 필름 면을 150×30 mm 크기의 0.7 t glass에 라미네이션 하였다. Glass에 라미네이션한 편광판을 80°C 오븐에서 24시간 동안 체류시킨 다음, 상온에서 24시간 동안 aging 20 처리하였다. 이후 휘어진 편광판의 한쪽을 지면에 고정시킨 후, 들떠 있는 편광판의 다른 쪽 높이를 측정하여 이를 Pol Bending 값으로 하였다.

상기 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

【표 1】

	Tg	연신 온도	연신비 (MD×TD)	TTS (MD/TD)	[Tg-TTS] (MD/TD)	치수변화 (MD/TD)	Pol Bending (MD/TD)
단위	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$	-	$^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$	%/%	mm/mm
실시예 1	115	130	1.8×2.5	104/103	11/12	-0.52/-0.63	0.75/0.4
실시예 2	115	130	1.8×3.0	106/100	9/15	-0.45/-0.85	0.66/0.48
실시예 3	115	135	1.8×2.5	106/105	9/10	-0.42/-0.52	0.63/0.37
실시예 4	115	135	1.8×3.0	108/103	7/12	-0.37/-0.61	0.6/0.39
비교예 1	115	125	1.8×2.5	99/98	16/17	-0.74/-0.94	1.05/0.55
비교예 2	115	125	1.8×3.0	102/96	13/19	-0.74/-0.94	0.8/0.61
비교예 3	99	119	1.8×2.5	93/92	6/7	-0.57/-1.06	1.31/0.73
비교예 4	99	119	1.8×3.0	95/90	4/9	-1.03/-1.32	1.25/0.77

비교예 5	115	120	2.2×2.2	99/108	16/7	-	-
비교예 6	115	115	2.2×2.2	96/105	19/10	-	-
비교예 7	110	115	2.4×2.4	93/99	17/11	-	-

- 상기 실시예 1 및 비교예 1를 비교하면, 연신 온도를 높게 할수록 높은 TTS를 나타낼 뿐만 아니라 치수 변화도 적은 광학용 필름을 제조할 수 있음을 확인할 수 있고, 이를 통하여 bending이 작은 편광판을 제조할 수 있다. 실시예 2 및 비교예 2, 실시예 3 및 비교예 3, 실시예 4 및 비교예 4를 비교하여도 동일한 경향을 확인할 수 있다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

폴리메틸메타크릴레이트로 이루어진 광학용 필름으로서,
상기 폴리메틸메타크릴레이트는 메틸 아크릴레이트 단량체를 1 내지
5 5 중량% 포함하고,
상기 폴리메틸메타크릴레이트의 중량평균분자량은 120,000 내지
160,000이고,
상기 광학용 필름에 대하여 온도가 증가함에 따라 MD 방향 및 TD
방향으로 팽창 후 수축이 시작되는 온도(TTS)가 각각 100℃ 내지 120℃인,
10 광학용 필름.

【청구항 2】

제1항에 있어서,
상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도가 100℃ 내지 120℃인
15 것을 특징으로 하는,
광학용 필름.

【청구항 3】

제1항에 있어서,
20 상기 MD 방향의 TTS 및 TD 방향의 TTS 차이가 10℃ 이하인 것을
특징으로 하는,
광학용 필름.

【청구항 4】

25 제1항에 있어서,
상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도와, 상기 MD 방향의 TTS
및 TD 방향의 TTS 차이가 각각 15℃ 이하인 것을 특징으로 하는,
광학용 필름.

30 【청구항 5】

제1항에 있어서,
상기 광학용 필름은 UV 흡수제를 포함하고, 파장 380 nm에서의 UV 투과도 값이 0% 초과 20% 이하인 것을 특징으로 하는,
광학용 필름.

5

【청구항 6】

폴리메틸메타크릴레이트를 MD 방향으로 1.5배 내지 2.5배 및 TD 방향으로 1.5배 내지 3.5배의 2축 연신하는 단계를 포함하고,

상기 폴리메틸메타크릴레이트는 메틸 아크릴레이트 단량체를 1 내지
10 5 중량% 포함하고,

상기 폴리메틸메타크릴레이트의 중량평균분자량은 120,000 내지 160,000인,

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항의 광학용 필름의 제조 방법.

15 **【청구항 7】**

제6항에 있어서,

상기 MD 방향의 연신 배율과 TD 방향의 연신 배율의 비(TD 연신 배율/MD 연신 배율)이 1.05 이상 1.70 이하인 것을 특징으로 하는,

광학용 필름의 제조 방법.

20

【청구항 8】

제6항에 있어서,

상기 연신은 상기 폴리메틸메타크릴레이트의 유리전이온도 보다 10℃ 내지 30℃ 높은 온도에서 수행하는 것을 특징으로 하는,

25 광학용 필름.

【청구항 9】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항의 광학용 필름을 포함하는, 편광판.

30

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2017/005594

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02B 5/30(2006.01)i, G02B 1/14(2014.01)i, B29C 55/12(2006.01)i, C08L 33/12(2006.01)i, B29D 11/00(2006.01)i, B29K 33/00(2006.01)n

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G02B 5/30; C08K 5/1539; G02B 1/11; C08F 220/10; C08L 25/12; C08J 5/18; C08L 33/12; C08L 33/04; G02B 1/14; B29C 55/12; B29D 11/00; B29K 33/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: polymethylmethacrylate, methylacrylate

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	KR 10-2016-0062901 A (LG CHEM, LTD.) 03 June 2016 See paragraphs [0017], [0045]-[0060], [0100]-[0106], claim 4 and figure 1.	1-9
Y	KR 10-2014-0142766 A (DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD.) 15 December 2014 See paragraph [0021].	1-9
A	KR 10-2014-0142821 A (DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD.) 15 December 2014 See paragraphs [0026]-[0034] and claims 1-3.	1-9
A	KR 10-2013-0037165 A (LG CHEM, LTD.) 15 April 2013 See paragraphs [0030]-[0039] and claims 1-5.	1-9
A	KR 10-2011-0126921 A (DONGWOO FINE-CHEM CO., LTD.) 24 November 2011 See claims 1-3 and figures 1-2.	1-9



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 JULY 2017 (28.07.2017)

Date of mailing of the international search report

28 JULY 2017 (28.07.2017)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2017/005594

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2016-0062901 A	03/06/2016	NONE	
KR 10-2014-0142766 A	15/12/2014	NONE	
KR 10-2014-0142821 A	15/12/2014	TW 201446814 A WO 2014-196766 A1	16/12/2014 11/12/2014
KR 10-2013-0037165 A	15/04/2013	CN 103492479 A CN 103492479 B JP 2014-513815 A TW 201315765 A TW 1462964 B US 2014-0071530 A1 US 9297944 B2 WO 2013-051802 A1	01/01/2014 25/11/2015 05/06/2014 16/04/2013 01/12/2014 13/03/2014 29/03/2016 11/04/2013
KR 10-2011-0126921 A	24/11/2011	NONE	

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

G02B 5/30(2006.01)i, G02B 1/14(2014.01)i, B29C 55/12(2006.01)i, C08L 33/12(2006.01)i, B29D 11/00(2006.01)i, B29K 33/00(2006.01)n

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

G02B 5/30; C08K 5/1539; G02B 1/11; C08F 220/10; C08L 25/12; C08J 5/18; C08L 33/12; C08L 33/04; G02B 1/14; B29C 55/12; B29D 11/00; B29K 33/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 폴리메틸메타크릴레이트 편광필름, 메틸아크릴레이트

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y	KR 10-2016-0062901 A (주식회사 엘지화학) 2016.06.03 단락 [0017], [0045]-[0060], [0100]-[0106], 청구항 4 및 도면 1 참조.	1-9
Y	KR 10-2014-0142766 A (동우 화인켐 주식회사) 2014.12.15 단락 [0021] 참조.	1-9
A	KR 10-2014-0142821 A (동우 화인켐 주식회사) 2014.12.15 단락 [0026]-[0034] 및 청구항 1-3 참조.	1-9
A	KR 10-2013-0037165 A (주식회사 엘지화학) 2013.04.15 단락 [0030]-[0039] 및 청구항 1-5 참조.	1-9
A	KR 10-2011-0126921 A (동우 화인켐 주식회사) 2011.11.24 청구항 1-3 및 도면 1-2 참조.	1-9

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2017년 07월 28일 (28.07.2017)

국제조사보고서 발송일

2017년 07월 28일 (28.07.2017)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

강성철

전화번호 +82-42-481-8405



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2016-0062901 A	2016/06/03	없음	
KR 10-2014-0142766 A	2014/12/15	없음	
KR 10-2014-0142821 A	2014/12/15	TW 201446814 A WO 2014-196766 A1	2014/12/16 2014/12/11
KR 10-2013-0037165 A	2013/04/15	CN 103492479 A CN 103492479 B JP 2014-513815 A TW 201315765 A TW I462964 B US 2014-0071530 A1 US 9297944 B2 WO 2013-051802 A1	2014/01/01 2015/11/25 2014/06/05 2013/04/16 2014/12/01 2014/03/13 2016/03/29 2013/04/11
KR 10-2011-0126921 A	2011/11/24	없음	