

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【公表番号】特表2007-517128(P2007-517128A)

【公表日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【年通号数】公開・登録公報2007-024

【出願番号】特願2006-547535(P2006-547535)

【国際特許分類】

C 08 L 23/00 (2006.01)

C 08 L 25/06 (2006.01)

C 08 K 9/06 (2006.01)

【F I】

C 08 L 23/00

C 08 L 25/06

C 08 K 9/06

【手続補正書】

【提出日】平成19年12月19日(2007.12.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも1種の熱可塑性オレフィン、無水マレイン酸、およびグラスバブルを含んでなる充填熱可塑性樹脂複合材。

【請求項2】

前記グラスバブルがシランカップリング剤またはチタネート系カップリング剤の少なくともひとつで処理されている請求項1に記載の複合材。

【請求項3】

(a) 前記グラスバブルが少なくとも3,000 PSIの圧潰強度を示すか、または

(b) 前記グラスバブルが少なくとも18,000 PSIの圧潰強度を示す、請求項1に記載の複合材。

【請求項4】

請求項1に記載の複合材を含んでなる物品。