

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2017-505275

(P2017-505275A)

(43) 公表日 平成29年2月16日(2017.2.16)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C04B 38/00 (2006.01)	C04B 38/00 303Z	4G019
C04B 38/06 (2006.01)	C04B 38/06 D	4G033
C04B 35/185 (2006.01)	C04B 35/185	4K051
C04B 41/83 (2006.01)	C04B 41/83 A	
C04B 35/66 (2006.01)	C04B 35/66	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全16頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2016-539093 (P2016-539093)
 (86) (22) 出願日 平成26年12月12日 (2014.12.12)
 (85) 翻訳文提出日 平成28年8月15日 (2016.8.15)
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2014/077601
 (87) 国際公開番号 W02015/086829
 (87) 国際公開日 平成27年6月18日 (2015.6.18)
 (31) 優先権主張番号 13290315.4
 (32) 優先日 平成25年12月13日 (2013.12.13)
 (33) 優先権主張国 欧州特許庁 (EP)

(71) 出願人 515317282
 カルデリス フランス
 フランス エフ-92446 イッシー
 レ ムリノー プラス ド ラ レジス
 タンス 19
 (74) 代理人 100086771
 弁理士 西島 孝喜
 (74) 代理人 100088694
 弁理士 弟子丸 健
 (74) 代理人 100094569
 弁理士 田中 伸一郎
 (74) 代理人 100084663
 弁理士 箱田 篤
 (74) 代理人 100093300
 弁理士 浅井 賢治

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 不定形耐火物組成物の製造のための珪アルミン酸塩含有集合体、その製造方法及びその使用

(57) 【要約】

本発明は、不定形耐火物の形成に用いるための、 d_{50} の等価細孔径が $1\mu\text{m}$ 以上と $50\mu\text{m}$ 以下の間にあり且つ全気孔率が20%と60%の間にある、 Al_2O_3 、 SiO_2 を含み、更に Fe_2O_3 を含んでいてもよい多孔質集合体に関する。前記集合体の形成方法、不定形耐火物の形成におけるその使用及び該集合体を含んでいる不定形耐火物もまた本発明の一部である。

【選択図】 図1




Fig. 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】

d_{50} の等価細孔径が $1\mu\text{m}$ 以上と $50\mu\text{m}$ 以下の間にあり且つ全気孔率が20%と60%の間にある、70から95質量%までの Al_2O_3 、3から10質量%までの SiO_2 を含み、更に5質量%までの Fe_2O_3 を含んでいてもよい多孔質集合体。

【請求項2】

d_{10} の等価細孔径が $30\mu\text{m}$ 以下である、請求項1に記載の多孔質集合体。

【請求項3】

開口気孔率が20%以上である、請求項1又は請求項2に記載の多孔質集合体。

【請求項4】

見掛け密度が $2.5\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 以下である、請求項1～3のいずれか1項に記載の多孔質集合体。

10

【請求項5】

ポリマー、例えば熱硬化性結合剤、熱焼入れ性結合剤及び多成分反応性結合剤の群より選ばれるポリマーで更に被覆されており、且つ開口気孔率が20%以下である、請求項1、2又は4のいずれか1項に記載の多孔質集合体。

【請求項6】

前記ポリマーが、石油副産物、例えば1分子当たり20から40個までの炭素原子を含有する炭化水素である、請求項5に記載の多孔質集合体。

【請求項7】

主要相としてコランダム及びムライトを有する、請求項1～6のいずれか1項に記載の多孔質集合体。

20

【請求項8】

1300 以下の温度における続いての焼成を通して20%以上の気孔率及び/又は $50\mu\text{m}$ 以下の d_{50} の等価細孔径を維持する、請求項1～7のいずれか1項に記載の多孔質集合体。

【請求項9】

多孔質集合体の調製方法であって、

(a)(i) 粉碎されたアルミナ含有ベース材料；

(ii) 細孔形成剤；及び

(iii) 金属水酸化物

の微粒子混合物を準備する工程；

(b) ペレット化された混合物を得るためにペレタイザーにおいて前記微粒子混合物に結合剤を添加する工程；及び

(c) アルミノケイ酸塩多孔質集合体を得るために工程(b)の終わりに得られたペレット化された混合物を焼成する工程を含む、前記方法。

30

【請求項10】

(d) 工程(c)の終わりに得られた焼成ペレットを疎水ポリマーでコーティングする工程を更に含む、請求項9に記載の方法。

【請求項11】

前記ポリマーが、熱硬化性結合剤、熱焼入れ性結合剤及び多成分反応性結合剤の群より選ばれるポリマーである、請求項10に記載の方法。

40

【請求項12】

粉碎されたアルミナ含有ベース材料が、珪アルミン酸塩、純粋なアルミナ、及びこれらの混合物より選ばれる、請求項9～11のいずれか1項に記載の方法。

【請求項13】

粉碎されたアルミナ含有ベース材料が $200\mu\text{m}$ の d_{90} 及び $45\mu\text{m}$ 以下の d_{50} を有するか焼ポーキサイト、及び/又は $1000\mu\text{m}$ の d_{90} 及び $500\mu\text{m}$ 以下の d_{50} を有する原料ポーキサイトを含み且つ/又は粉碎されたポーキサイトが焼後に80質量%の Al_2O_3 、10質量%未満の SiO_2 及び5質量%未満の Fe_2O_3 を含んでいる、請求項9～12のいずれか1項に記載の方法。

50

【請求項 14】

前記細孔形成剤が、炭水化物、カーボンブラック、ポリマー粒子、穀粉及びこれらの混合物の群より選ばれる、請求項9～13のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 15】

細孔形成剤が、150 μm 以下の d_{90} 及び45 μm 以下の d_{50} を有する超微細の単糖又は多糖である、請求項9～14のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 16】

金属水酸化物が、水酸化アルミニウム、水酸化酸化アルミニウム及びアルミナ水和物の群より選ばれる、請求項9～15のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 17】

金属水酸化物が、60 μm の d_{90} 及び40%以下の1000 における強熱減量を有する、請求項9～16のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 18】

工程(a)の混合物が、混合物の全質量に基づき、65から90質量%までの粉碎されたアルミナ含有ベース材料、5から20質量%までの細孔形成剤及び5から20質量%までの金属水酸化物からなる、請求項9～17のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 19】

工程(b)において、添加される結合剤量が、前記微粒子混合物の全質量に基づき、15質量%以下、例えば2質量%から10重量%までである、請求項9～18のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 20】

工程(c)において、焼成が1200 以上の温度で2時間以上行われる、請求項9～19のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 21】

65から90質量%までの粉碎されたアルミナ含有ベース材料、5から20質量%までの細孔形成剤及び5から20質量%までの金属水酸化物からなる、請求項9～20のいずれか1項に記載の方法に用いるための微粒子混合物。

【請求項 22】

不定形耐火物組成物の調製における、請求項1～8のいずれか1項に記載の多孔質集合体又は請求項9～20のいずれか1項に記載の方法から得られる多孔質集合体の使用。

【請求項 23】

前記多孔質集合体が、前記不定形耐火物組成物の60質量%以下を形成する、請求項22に記載の使用。

【請求項 24】

前記不定形耐火物組成物が、70質量%以上の Al_2O_3 、20質量%以下の SiO_2 及び5質量%以下の CaO を含んでいる、請求項22又は請求項23に記載の使用。

【請求項 25】

前記不定形耐火物組成物が、800 において $2.8\text{t} \cdot \text{m}^{-3}$ 以下、例えば $2.8\text{t} \cdot \text{m}^{-3}$ 未満の密度を有する、請求項17～19のいずれか1項に記載の使用。

【請求項 26】

前記不定形耐火物組成物が、 $3\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 以下の熱伝導性を有する、請求項22～25のいずれか1項に記載の使用。

【請求項 27】

請求項1～8のいずれか1項に記載の多孔質集合体を含んでいる不定形耐火物組成物。

【発明の詳細な説明】

【発明の詳細な説明】

【0001】

発明の分野

本発明は、アルミナ含有多孔質集合体を調製する方法に関する。本発明は、更に、該方法によって得られたアルミナ多孔質集合体及び不定形耐火物組成物の調製におけるその使

10

20

30

40

50

用に関する。多孔質集合体の形成に用いるための微粒子混合物もまた本発明の一部である。

【0002】

発明の背景

耐火物は、高温用途における耐熱性バリアとしての使用に適したものにすることを有する材料である。形作られていない耐火材料は、継ぎ目のないライニングを形成する能力を有し、しばしばモノリシックと呼ばれる。これらの材料は、例えば、キューボラ炉床やサイフォンのためのライニング、溶鉱炉、主ランナー、副ランナー、傾斜ランナーとして、より一般的には液体金属及びスラグ、又は他の任意の高温の液体、固体又は気体を含有するか、その流れを送るか、又はその工業用処理を容易にするのに適している容器又は容器注ぎ口、レードル、タンデッシュ、反応チャンバ、トラフとして有用である。

高密度材料は、密度が高いために熱伝導率が大きくなる。それ故、熱伝導率を低下させるために不定形耐火物の密度の低下が使われてきた。このことは、以前に、種々の方法で達成されている：

密度の低い集合体、例えば高シリカ含有材料を耐火物組成物へ組み込むことが用いられた。しかしながら、これにより耐火性が低下することになり且つその使用が低温用途に制限される。

高気孔率を有する軽量骨材、例えばパーミキュライト、バブルアルミナ、又は軽量シャモットを組み込むことも用いられた。しかしながら、このような骨材の細孔径分布は高割合の100 μm 以上の細孔が存在することになり、物理的性質とスラグ及び/又は熔融金属に対する浸透抵抗性について負の影響を有する。

【0003】

追加の水又は細孔形成剤、例えばポリマー微粒子又はおがくずの使用によって耐火性マトリックスへ多孔性を組み込むことも知られている。この場合、追加の多孔性によって、浸透抵抗性と圧縮強度が共に大幅に低下することになる。

また、いくつかの絶縁耐火物は、適切な結合によって保持されるアルミナの中空小球から形成された。しかしながら、アルミナはムライト(アルミナ-シリカ)のような他の材料と比較して比較的高い温度伝導性を有するので、その絶縁性は充分には満足でない。

米国特許第4,927,611号明細書には、見掛け気孔率の高い軽量マグネシアクリンカーを得る方法が開示されている。しかしながら、そのような耐火材料を得る方法は、特にアルミナ-シリカ質耐火物と比較して、経済的に不利である。

耐火物の密度、開口気孔率、嵩密度のようないくつかのパラメータは、材料の機械的性質を評価するために求められなければならない。高アルミナ及び低シリカ含有量を有する従来の絶縁耐火物組成物の1つの欠点は、乾式加圧成形後、十分な取扱特性がないことである。このことは、特にアルミナ多孔質耐火物の場合には問題である。それ故、適切な冷間圧縮強度を有する耐火材料が望ましい。

米国特許第4,992,397号には、粒状耐火性集合体及び55~80質量%の非晶質シリカを含むセメント結合剤からなるキャストブル耐火物組成物が開示されている。しかしながら、この耐火物は、アルミナベースの耐火物と比較して高耐熱性を与えない。

米国特許第6,238,618 B1号明細書には、ろ過のために適しているムライトベースの多孔質セラミック材料を製造する方法が開示されている。しかしながら、この材料は、耐火物組成物としてその使用に有害である高い浸透性を示している。更にまた、軽量多孔質集合体は十分に結合されてなく、低耐摩耗性につながる。

【0004】

欧州特許出願公開第2 060 640 A1号明細書には、ペレット化の際に反応して、ガス状CO₂を形成し、最終生成物における開口気孔と密閉気孔の存在につながる、炭酸塩ベースの反応化合物及びパートナー化合物を添加することによって形成される軽量耐火性多孔質ペレットを形成する方法が開示されている。形成される気孔が200 μm 以上の直径を有することにより、低耐摩耗性及び低機械抵抗を有するペレットがもたらされる。

耐火物組成物中の中空構造(例えば細孔)の寸法と分布は、高温において材料の物理的強

度の程度を定量する。耐火材料を製造する従来の方法は、簡単で、経済的に実行可能で且つ制御された気孔形成プロセスを可能にしない。それ故、当該技術の状態には問題がある。

本発明の目的は、熱伝導性が低いことを除いて同一の軽量でないモノリシックと比較した場合に物理的性質(圧縮強度、耐摩耗性、荷重軟化温度等)が低下しないか又は許容限度内にわずかにだけ低下する軽量製品を提供することである。

更なる目的は、同一用途に軽量でないモノリシックよりも前記軽量モノリシックを用いるので、スラグ及び/又は溶融金属への浸透が減少しないか又は目標用途に対する使用を阻止しない特定の限度内にわずかに減少することである。

【0005】

発明の簡単な説明

本発明は、添付の特許請求の範囲に定義されている。

特に、本発明は、70から95質量%までの Al_2O_3 、3から10質量%までの SiO_2 を含み、更に5質量%までの Fe_2O_3 を含んでいてもよい多孔質集合体によって具体化される。本発明の一実施態様の多孔質集合体は、 d_{50} の等価細孔径が $1\mu m$ 以上で $50\mu m$ 以下、及び/又は d_{10} の等価細孔径が $30\mu m$ 以下、又は $20\mu m$ 以下、又は $15\mu m$ 以下であることができる。例えば、 d_{50} の等価細孔径は、 $2\mu m$ から $40\mu m$ まで、例えば $5\mu m$ から $30\mu m$ まで、又は $20\mu m$ 以下であってもよい。本発明の一実施態様によれば、多孔質集合体は、開口気孔率が20%以上で60%以下、及び/又は全気孔率が20%と60%の間であることができる。本発明の更なる実施態様によれば、多孔質集合体は、見掛け密度が $2.5g \cdot cm^{-3}$ 以下、例えば $2.4g \cdot cm^{-3}$ 以下又は $2.3g \cdot cm^{-3}$ 以下又は $2.2g \cdot cm^{-3}$ 以下であることができる。

本明細書に用いられる本発明の集合体は、珪アルミン酸塩集合体である。

本発明の個々の一実施態様によれば、多孔質集合体は、ポリマーで更に被覆されてもよく、結果として20%以下、例えば15%以下又は10%以下の開口気孔率を有する。前記ポリマーは、熱硬化性結合剤、熱焼入れ性結合剤、多成分反応性結合剤及び石油副産物ポリマー、例えば20と40個の間の炭素原子を含有する炭化水素分子又はワックスからなる群より選ばれてもよい。

【0006】

本発明の個々の一実施態様によれば、多孔質集合体は、主要相としてコランダム及びムライトを有することができる。

本発明の多孔質集合体の調製方法であって、粉碎されたアルミナ含有ベース材料、気孔形成剤及び金属水酸化物の微粒子混合物を準備する工程；ペレット化混合物を得るためにペレタイザー中の前記微粒子混合物に結合剤を添加する工程；及び珪アルミン酸塩多孔質集合体を得るために前の工程の終わりに得られたペレット化混合物を焼成する工程を含む、前記方法もまた本発明の一部である。本発明の個々の一実施態様において、方法は、前の工程の終わりに得られた焼成されたペレットを、熱硬化性結合剤、熱焼入れ性結合剤、多成分反応性結合剤及び石油副産物ポリマーからなる群より選ばれてもよい、ポリマーで被覆する追加の工程を含むことができる。一実施態様において、ポリマーは、20と40個の間の炭素原子を含有する炭化水素分子、例えばワックス又は炭化水素含有熱硬化性化合物であってもよい。

本発明の一実施態様によれば、本発明の方法に従って得られた集合体は、引き続き1300までの温度で焼成した場合に20%以上の気孔率を保持する。更にまた、本発明の更なる一実施態様によれば、本発明の方法に従って得られた集合体は、引き続き1300までの温度で焼成された場合に等価細孔径の d_{50} を保持する。

本発明の一実施態様によれば、粉碎されたアルミナ含有ベース材料は、1つ以上の珪アルミン酸塩、純粋なアルミナ及びこれらの混合物より選ばれてもよい。本発明の更なる実施態様によれば、方法に用いるための粉碎されたアルミナ含有ベース材料は、 d_{90} が約 $200\mu m$ 、又は $100\mu m$ と $300\mu m$ の間、例えば $150\mu m$ と $250\mu m$ の間、及び d_{50} が $45\mu m$ 以下であるか焼ポーキサイトを含むことができ、且つ/又は粉碎されたポーキサイトは、80質量%より多い Al_2O_3 、10質量%未満の SiO_2 及び5質量%未満の Fe_2O_3 を含むことができる。

10

20

30

40

50

【0007】

本発明の一実施態様によれば、方法に用いられる気孔形成剤は、炭水化物、カーボンブラック、ポリマー粒子、穀粉及びこれらの混合物からなる群より選ばれてもよい。例えば、気孔形成剤は、150 μm 以下の d_{90} 及び/又は45 μm の d_{50} を有する単糖又は多糖であってもよい。

本発明の一実施態様によれば、用いられる金属水酸化物は、水酸化アルミニウム、水酸化酸化アルミニウム、アルミナ水和物及びその混合物からなる群より選ばれてもよい。方法に用いられる金属水酸化物は、60 μm 、又は30 μm と100 μm の間、例えば45 μm と80 μm の間の d_{90} 、及び40%以下の1000 における強熱減量を有することができる。

本発明の一実施態様によれば、方法に用いるための微粒子混合物の成分の割合は、65から90質量%の粉碎されたアルミナ含有ベース材料、5から20質量%までの細孔形成剤及び5から20質量%までの金属水酸化物であることができる。

本発明の一実施態様によれば、微粒子混合物に添加される結合剤量は、15質量%以下、例えば2から12質量%まで又は5から10質量%までであることができる。結合剤は、液体結合剤、例えば液体有機結合剤又は水、又は一緒に反応して、ゲル、例えばセルロースを形成することができる、固体結合剤と水の混合物であってもよい。

本発明の一実施態様によれば、焼成は、1200 以上の温度で2時間以上の時間行うことができる。

【0008】

本発明の形成方法に用いるための微粒子混合物もまた本発明の一部であり、微粒子混合物は65から90質量%までの粉碎されたアルミナ含有ベース材料、5から20質量%までの細孔形成剤及び5から20質量%までの金属水酸化物からなる。

本発明は、更に、不定形耐火物組成物の製造のための本発明の多孔質集合体の使用に関する。一実施態様によれば、多孔質集合体は、得られた不定形耐火物組成物の60質量%以下を形成するような量で用いることができる。一実施態様によれば、多孔質集合体は、最終的に得られた不定形耐火物組成物が70質量%以上の Al_2O_3 、20質量%以下の SiO_2 及び5質量%以下の CaO を含むような量で用いることができる。得られた不定形耐火物組成物は、800 において $2.8\text{t} \cdot \text{m}^{-3}$ 以下、例えば $2.7\text{t} \cdot \text{m}^{-3}$ 以下又は $2.6\text{t} \cdot \text{m}^{-3}$ 以下の密度及び/又は $3\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 以下の熱伝導性を有することができる。

本発明の多孔質集合体を含む不定形耐火物組成物もまた本発明の一部である。

【0009】

下記の図面によって本発明を更に説明する。

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】図1及び図2は、本発明の多孔質集合体ペレットにおいて測定された細孔径分布曲線を表すグラフである。

【図2】図1及び図2は、本発明の多孔質集合体ペレットにおいて測定された細孔径分布曲線を表すグラフである。下記の説明及び図面についての説明は本発明の例示的实施態様に関するものであり、特許請求の範囲を制限するものでないことは理解される。

【0011】

下記の説明及び図面についての説明は本発明の例示的实施態様に関するものであり、特許請求の範囲を制限するものでないことは理解される。

【0012】

発明の詳細な説明

添付の特許請求の範囲に記載の本発明は、耐火物組成物の形成に用いるための多孔質集合体、前記多孔質集合体を形成する方法、前記方法に準備される組成物だけでなく、不定形耐火物の形成における多孔質集合体の使用を提供する。

多孔質集合体は、アルミナベースのシリカ含有集合体である。多孔質集合体は、75から95質量%までの Al_2O_3 、例えば78から92質量%までの Al_2O_3 、又は80から90質量%までの Al_2O_3 、例えば85質量%以上の Al_2O_3 を含むことができる。多孔質集合体は、更に、3から10質量%

10

20

30

40

50

までのSiO₂、例えば4~8質量%の間のSiO₂、又は4.5から6質量%までのSiO₂、例えば5質量%以上のSiO₂を含むことができる。多孔質集合体は、また、他の金属酸化物、例えば5質量%以下のFe₂O₃、又は3質量%以下のFe₂O₃を含んでいてもよい。一実施態様によれば、多孔質集合体は、更に、5質量%以下のTiO₂、又は3質量%以下のTiO₂を含んでいてもよい。

本発明の多孔質集合体は、d₅₀の等価細孔径が50 μm以下、例えば30 μm以下、又は15 μm以下、又は10 μm以下であることができる。本明細書に用いられる細孔容積、細孔容積分佈及び等価細孔径は、水銀圧入ポロシメトリー法(ASTM D4404-10)によって測定されている。

本発明の多孔質集合体は、開口気孔率が20%以上、例えば25%以上、及び全気孔率が20%から60%まで、例えば25%から50%まで、又は30%から45%まで、例えば40%以上であることができる。本明細書に用いられる開口気孔率だけでなく全気孔率もアルキメデス原理(ASTM C20)によって測定されている。

本発明の多孔質集合体は、見掛け密度が2.5g・cm⁻³以下、例えば2.1g・cm⁻³以下、又は2.0g・cm⁻³以下、又は1.8g・cm⁻³以下であることができる。一実施態様においては、本発明の多孔質集合体の見掛け密度は、1.5から2.5g/cm³まで、又は1.0から2.2g/cm³までであり得る。本明細書に用いられる見掛け密度もまた、アルキメデス原理(ASTM C20)によって測定されている。

【0013】

本発明の多孔質集合体は、一実施態様において、ポリマーで被覆されてもよい。開口気孔率を有する集合体を組み込むことによって、不定形耐火物の配置の間に水を流し込むための要求がより高くなる。この追加の水によって、制御されない気孔率の上昇が生じ且つ鍵となるモノリシックプロパティ(機械的強度、耐摩耗性、熔融スラグ/金属に対する浸透抵抗性)の劣化が生じる。集合体上に備えられるコーティングは、この欠点を回避するとともに非多孔質集合体を含むキャストブルと同じレベルの水を用いることができる。多孔質集合体を被覆することによって、このことは集合体への吸水を防止する助けになる。多孔質集合体をポリマーで被覆した後、前の多くの開口気孔が密閉気孔又は内部気孔になり、開口気孔率を20%以下、又は10%以下、例えば5%以下に減少させることができる。一実施態様において、開口気孔率は、1から20%まで、又は2から10%まで、又は3から5%までであることができる。コーティングは、モノリシックキャストの間の吸水を防止する。このことは、等価な流動特性と配置特性に到達するために追加の水を添加する必要を回避することができる。

本発明の多孔質集合体は、個別に成形されたペレット、例えば当業者に知られているペレタイザーから得られるペレットの形状に存在してもよい。ペレットは、1mm、又は2mm、又は例えば0.5mmから20mmまでの範囲内のどれでも、例えば5mmのペレット直径を有することができる。

【0014】

特に明記しない限り、本明細書に述べられる等価粒径(d₉₀、及びd₅₀の値)は、周知の方法でMicromeritics Instruments社、Norcross、ジョージア州、米国(ウェブサイト: www.micromeritics.com)から供給されるSedigraph 5100マシンを用いて水性媒体に完全に分散された条件で微粒子材料の沈降によって測定された通りであり、本明細書では「Micromeritics Sedigraph 5100ユニット」と記載される。このようなマシンは、測定値及び『等価球径』(esd)として当該技術において呼ばれる、所定のesd値より小さいサイズを有する粒子の累積質量パーセントのプロットを与える。平均粒子径d₅₀は、粒子の50質量%がそのd₅₀値未満の等価球径を有する粒子esdのこのようにして求めた値である。

本発明の一態様によれば、多孔質集合体は、本発明の方法を用いて形成されることができる。それ故、本発明は、ペレット化珪アルミナ多孔質集合体を調製して、例えば冶金学的容器のライニングとして用いるための不定形耐火物組成物のような耐火物組成物を形成する方法を提供する。本発明の方法に従って得られた珪アルミナ多孔質集合体は、形成された不定形耐火物組成物の大部分を構成するように、又は更なる成分を含む不定形耐火物組成物の一部のみ、例えば前記形成された不定形耐火物組成物の60質量%以下、又は形成

された前記不定形耐火物組成物の50質量%以下、例えば前記不定形耐火物組成物の5質量%から40質量%又は20質量%から30質量%までを構成するように用いることができる。

【0015】

本発明によれば、耐火物組成物を形成するための珪アルミナ多孔質集合体が微粒子混合物の成分としてベース材料、細孔形成剤及び金属水酸化物を含有する粉碎されたアルミナを準備することによって得ることができることがわかった。次に、ペレタイザー中の前記微粒子混合物に結合剤を添加し、引き続き前記ペレタイザーにおいてペレット化される。次に、得られたペレットは、本発明の多孔質集合体を得るために焼成される。

一実施態様において、方法に用いられる微粒子混合物は、混合物の全質量に基づき、65質量%~90質量%の粉碎されたアルミナ含有ベース材料、5質量%~20質量%の細孔形成剤及び5質量%~20質量%の金属水酸化物を含むか又はそれらからなる。粉碎されたアルミナ含有ベース材料の種類によっては、用いられる量は、60質量%から80質量%まで、例えば70質量%又は72質量%又はそれ以上の粉碎されたアルミナ含有ベース材料に変動してもよい。用いられる細孔形成剤の量は、細孔形成剤の種類によっては変動してもよく、8質量%から18質量%まで、又は10質量%から15質量%まで、例えば14質量%以上に変動してもよい。用いられる金属水酸化物の量は、細孔形成剤の種類によっては変動してもよく、8質量%から18質量%まで、又は10質量%から15質量%まで、例えば14質量%以上に変動してもよい。

10

【0016】

前記アルミナ含有ベース材料は、珪アルミン酸塩、珪アルミン酸塩化合物混合物、純粋なアルミナを含有する混合物、珪アルミン酸塩コンパウンド、及びこれらの混合物からなる群より選ばれてもよい。珪アルミン酸塩は、原料粘土(例えばカオリナイト、モンモリロナイトスメクタイト、パイロフィライト、ハロイサイト、イライト、パーミキュライト、パリゴルスカイト)、か焼粘土(例えばメタカオリン又はシャモット)、原料アルミノケイ酸塩又は合成アルミノケイ酸塩(例えばカイヤナイト、シリマナイト又はアンダルサイト)、原料ポーキサイト又はか焼ポーキサイト、純粋なアルミナと原料珪質化合物又は合成珪質化合物(例えば珪岩、トリジマイト、クリストパライト、溶融石英、砂、ヒュームシリカ、炭化珪素)の混合物、及びこれらの混合物の群より選ばれてもよい。

20

本発明の一実施態様において、アルミナベースの出発材料は、粉碎されたか焼ポーキサイト又はアルミナ含有材料と200 μm 以下の d_{90} 及び45 μm の d_{50} を有するか焼ポーキサイト及び/又は1000 μm の d_{90} 及び500 μm 以下の d_{50} を有する原料ポーキサイトの混合物であり、且つ/又は粉碎されたポーキサイトは、か焼後に80質量%以上の Al_2O_3 、10質量%以下の SiO_2 及び5質量%以下の Fe_2O_3 を含んでいる。一実施態様において、粉碎されたポーキサイトは、82質量%以上の Al_2O_3 、例えば85質量%以上の Al_2O_3 、9質量%以下の SiO_2 、例えば8質量%以下の SiO_2 及び5質量%以下の Fe_2O_3 、例えば4質量%以下の Fe_2O_3 、又は3質量%以下の Fe_2O_3 を含んでいる。一実施態様において、粉碎されたポーキサイトは、約89質量%の Al_2O_3 、約6.5質量%の SiO_2 及び約1.5質量%の Fe_2O_3 を含んでいる。

30

本発明の珪アルミン酸塩多孔質集合体を得るために、微粒子混合物は、ペレタイザーに入れられ、結合剤と混合される。ペレタイザーの作用によって、微粒子混合物のペレットが得られる。微粒子混合物に添加される結合剤量は、微粒子混合物の全質量に基づき、8質量%以下、例えば6質量%以下、又は例えば5質量%以下であることができる。

40

【0017】

次の工程において、本発明のペレットは、1500 まで、例えば1400 以下、又は1200 以下、例えば約1000 又は約1100 の温度で、8時間まで、例えば3から7時間又は約5時間までの時間焼成される。

更なる工程において、焼成されたペレットは、ポリマーで被覆されてもよい。このポリマーは、固体熱可塑性剤、熱焼入れ性(熱硬化性)結合剤及び液体結合剤、場合により多成分結合剤より選ばれてもよい。結合剤は、例えば、セルロース、酢酸酪酸セルロース、アルキド、フェノール結合剤、ポリエステル結合剤(例えばポリカプロラクトン又はポリエチレンテレフタレート)、ビニルポリマー(例えばポリブタジエン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、スチレン・ブタジエン・アク

50

リロニトリル、ポリエチレン又はポリプロピレン)、ポリウレタン結合剤、20個以上の炭素原子を有する直鎖炭化水素、芳香族アルカン、グリコール(例えばPEG 1000)、ポリ乳酸、又はポリイミドからなる群より選ばれてもよい。液体結合剤、必要により多成分結合剤は、例えば、アルキド(レチキュレーション速度の調整のためにコバルト誘導触媒を添加できる)、フェノール樹脂(触媒を添加できる)、ポリエステル(触媒を添加できる)、ポリウレタン(ポリイソシアネートが水分存在のため網状になる、又は第2の液状成分、例えばポリオール)の添加及び触媒、例えばアミンの存在のため網状になる)又はエポキシ(第2の液状成分、例えばアミンの存在のため網状になる)を含む群より選ばれてもよい。コーティング用のポリマーは、疎水ポリマー、例えばワックスであってもよい。ペレットを疎水ポリマーで被覆すると、ペレット集合体への吸水を回避するか又は減少させることができる。得られた多孔質集合体は、例えば冶金学的容器のライニングとして、不定形耐火物組成物を形成するための出発材料であることができる。

10

20

30

40

50

【0018】

本明細書に記載されているように多孔質集合体をポリマーで被覆する工程もまた、本明細書に記載されている本発明の一部である。被覆されたペレットも被覆されていないペレットも本発明の一部と考えられる。

被覆された多孔質集合体は、ペレタイザー、ミキサー、ハインリッヒミキサー又はコンクリートミキサーのような特別な装置において回転している間に集合体へのポリマーの簡単な適用によって得ることができる。ミキサーにおける前記集合体の回転は、いかなる塊の形成も防止する。コーティングが硬く均一であるときに前記ミキサー回転を停止させる。

本発明の集合体を形成するための微粒子混合物の主な成分は、粉碎されたボーキサイトであってもよい。微粒子混合物における使用前の粉碎されたボーキサイトのか焼が、特に高温(1400°C)で、集合体の気孔率の安定性に寄与することがわかった。上述したように、これは全微粒子混合物の25質量%から90質量%まで、例えば50質量%から70質量%までである。

本発明の方法に用いるためのボーキサイトは、 d_{90} が200 μm 以下、例えば100 μm 以下、又は80 μm 以下であるような粒径分布を有することができる。更に、粒径分布は、粒子の50質量%が45 μm より小さい粒径を有するか、又は粒子の60質量%が45 μm より小さい粒径を有するか、又は粒子の70質量%が45 μm より小さい粒径を有するようなものであってもよい。

【0019】

高温伝導性は高密度材料の固有特性であるので、低温伝導性を有する耐火材料を形成するために、材料の密度は低いことが好ましい。耐火材料の密度を下げるいくつかの方法、例えば軽量シャモット又はパーミキュライトのような軽量骨材タイプを組み込むことによる方法が以前に提案されている。しかしながら、この方法は、熱時に低耐火性及び低耐摩耗性を与え、前記集合体は低融点を有する。更に、該集合体の細孔径分布は、高い値を有する d_{10} を示している。この高い値は大きい直径を有する細孔を有する気孔率を示すことにより、スラグ又は溶鋼と接触させた場合には低機械的強度及び低浸透抵抗性につながる。本発明によれば、微粒子混合物に細孔形成剤、例えば炭水化物を与えることにより、最初の凝集段階の間に結合活性の生成及び超微細多孔性の制御された形成が可能になる。細孔形成剤は、全微粒子混合物の5質量%から20質量%までであることができる。ペレット化の後、粒状混合物は1500 以下の温度で2時間以上焼成される。焼成温度により細孔形成剤が揮発し、それによって、既知のサイズの空間(細孔)及び分布が生じる。本発明の方法によって得られた珪アルミン酸塩多孔質集合体は、20 μm 以下、例えば15 μm 以下、又は10 μm 以下の平均細孔径を示すことができる。

多孔質集合体の機械的性質に影響する他のパラメータは気孔率であり、材料の中の隙間のパーセントを示すものである。細孔形成剤の微粒子混合物への添加によって、炭水化物のような細孔形成剤の量と粒径分布が既知であるので、得られたペレット、従って最終耐火ライニングの密度に影響され得る。本発明の細孔形成剤として用いることができる炭水

化物の粒径分布 d_{90} は、 d_{90} が100 μm 以下、例えば80 μm 以下であるようなものであってもよい。更に、粒径分布は、粒子の50質量%が45 μm より小さい粒径を有するか、又は粒子の60質量%が45 μm より小さい粒径を有するか、又は粒子の70質量%が45 μm より小さい粒径を有する。本発明の方法によれば、細孔形成剤は1000 で99.9%の強熱減量を有することができる。

【0020】

金属水酸化物は、本発明の方法において前記微粒子混合物の一部として準備される。金属水酸化物は、超微細多孔性の生成に寄与する。更に、金属水酸化物は、凝集と焼成の工程の間に強度を与える。金属水酸化物は、ブルーサイト(水酸化マグネシウム)、水酸化アルミニウム、消石灰(水酸化カルシウム)、水酸化酸化アルミニウム及びアルミナ水和物(例えば水和性アルミナ又は -アルミナ)、及びこれらの混合物からなる群より選ばれてもよい。前記水酸化アルミニウムは、例えば、原料又は合成のギブサイト、バイヤライト、ノルドストランドライト、ドイライトより選ばれてもよい。水酸化酸化アルミニウムは、例えば、ダイアスポア、ペーライト、アクダライトより選ばれてもよい。金属水酸化物は、本発明の方法に用いられる微粒子混合物の5質量%から20質量%までであることができる。本発明の方法に用いるための金属水酸化物の粒径分布は、 d_{90} が60 μm 以下、例えば50 μm 以下であるようなものである。本発明の超微細金属水酸化物は、1000 で30%以上の強熱減量、例えば34%以上を有することができる。更にまた、いくつかの実施態様において、本発明の金属水酸化物に CaCO_3 又は MgCO_3 のような微粒子金属炭酸塩が添加されてもよい。

本方法に従って得られた珪アルミン酸塩多孔質集合体は、20%以上、例えば30%以上、又は例えば35%以上、又は例えば40%以上の開口気孔率値を有することができる。一実施態様において、開口気孔率は、20から60%まで、例えば30から50%までであってもよい。

【0021】

一実施態様において、本発明の方法は、追加のコーティング工程を含むことができる。ペレット化混合物の焼成後、得られたペレットは、疎水ポリマーで、例えば石油副産物ポリマー、例えばワックスで被覆されてもよい。この工程は、集合体による吸水を防止するために有効であり得る。混合の間の集合体による吸水は、多くの欠点、例えばモノリシックキャストリングの間に増加する水の流し込みが原因であり、乾燥後の前記モノリシックの気孔率を上昇させることにつながるので、機械的強度の減少及び/又は浸透抵抗性の減少につながる。

多孔質集合体を形成する方法において使われる上記の微粒子混合物もまた、本発明の一部を形成する。

本発明のアルミナ多孔質集合体は、不定形耐火物組成物の調製において用いることができる。一実施態様において、多孔質集合体は、最終の不定形耐火物組成物の40質量%以上、例えば50質量%以上、又は全体の耐火物組成物の60質量%以上を形成するような量で用いることができる。一実施態様において、多孔質集合体は、最終の不定形耐火物組成物の大部分を形成するような量で用いることができる。

【0022】

不定形耐火物組成物の調製は、0.5質量%から25質量%のセメント質結合剤、例えば、5質量%~15質量%又は約10質量%のアルミン酸カルシウム及び/又は珪酸カルシウムセメントの添加を必要とすることがあり得る。更に選択的添加は、コロイド分散とゲル化の不安定化が導入されるとキャストブル混合物の剛化と硬化を可能にする、導入可能な生成物の調製のための液体添加として用いられるコロイドアルミナ懸濁液及び/又はコロイドシリカ懸濁液；酸化物又は水酸化物、例えばマグネシアやアルミナ又は他の不純物と反応して、交叉網状化につながる酸、例えばリン酸；酸(ヒドロキシシリケートのゲル化によって硬化を引き起こす)、塩(ケイ酸塩溶液の粘度を増加させる及びゲル生成)又はアルカリ土類金属水酸化物(凝集を引き起こす)と反応するケイ酸ナトリウム；100 より高い温度で固化するか又はMg及び/又はP水和物網目の生成によって結合を形成するマグネシアのような酸化物とより低い温度で反応するリン酸アルミニウム；多糖ベースの水溶性ポリマー；有機成分の重合又は共重合を引き起こす化学種が存在する場合、前記化学種の存在下に網状化

、重合又は共重合されることが出来る化学種；及び水和性アルミナ又は -アルミナとして既知の酸化カルシウムを実質的に含まない反応性アルミナの水和である。これらのすべての添加剤は、キャストブル材料に十分な取扱い及び強度を達成するのを援助する。本発明によれば、用いられるセメント量は、得られた不定形耐火物組成物の全質量に基づき、最終の不定形組成物中のCaO含有量が5質量%以下のCaO、例えば3質量%以下のCaO、又は2質量%以下のCaO、例えば0.1から5質量%までのCaO又は1から4質量%までのCaO、又は約2.5質量%のCaOであるような量である。

【 0 0 2 3 】

本発明の集合体を有する不定形耐火物を形成するために、カルシウムアルミナセメントが当業者に知られている超低セメント配合物を得るためにそれに混合される。混合の間に、キャストブル組成物を得るために水が添加される。次に、モノリス、例えば容器ライニングを形成するために前記キャストブル組成物が流し込まれる。固化、及び選択的乾燥工程の後に、モノリシックが使用され得る。配置は、流し込みだけでなく、吹き付け、ショットクリーティング、スプレーキャストイング、ラミング、コテ塗り、セルフフローイング又は突固めによって行われ得る。

密度の減少と熱伝導性の低下の間に正比例の相関がある。本発明によって得られた耐火材料は、800 において $2.8\text{t}\cdot\text{m}^{-3}$ 以下、例えば $2.7\text{t}\cdot\text{m}^{-3}$ 以下、又は $2.6\text{t}\cdot\text{m}^{-3}$ 以下の密度を有することができる。密度が低いにもかかわらず、本発明の耐火物組成物は元の組成物、すなわち珪アルミン酸塩多孔質集合体を添加していない組成物と比較した場合に物理的性質が40%より弱くならないので、本発明の方法が有利である。

【 0 0 2 4 】

実施例

実施例1

本発明の不定形耐火物組成物に用いるためのアルミナ含有多孔質集合体を調製した。アルミナ多孔質集合体を、表Iに示される成分と一緒に混合することによって調製した。

【 0 0 2 5 】

表I

成分	量	質量%	サイズ(d_{50} /直径)		LOI
ロータリーキルンボーキサイトグレードIMP IIA	720kg	72	25 μm	0~0.09mm	0.15%
Indalアルミナ水和物RPF 14	140kg	14	4.5 μm	99.5%<45 μm	34.5%
「インディアンシュガー」	140kg	14	45~50 μm	99.5%<120 μm	99.9%

【 0 0 2 6 】

用いられるボーキサイトは、下記の化学組成を有した： SiO_2 ：5.8質量%； Al_2O_3 ：87.0質量%； TiO_2 ：3.7質量%； Fe_2O_3 ：1.9質量%。表Iにおける「LOI」は、「強熱減量」を表す。

アルミナ多孔質集合体を以下の通りに得た。ロータリーキルンボーキサイトグレードIMP IIA-170メッシュ(72質量%)、Indalアルミナ水和物RPF 14(14質量%)及びウルトラファインシュガー(14質量%)を低速で3分間一緒に混合した。糖の塊の形成が生じないという点で特別の注意を払った。糖の塊は、糖が長期間又は湿り大気中に貯蔵されているときに形成する。ボールミル中の3分間の短い粉碎は、糖の塊を除去するのに充分であった。

最初のペレット化工程で、混合物の約40%をパンペレタイザーに入れた。このために、2メートルの直径を有するパンペレタイザーを速度約100回転/分で用いた。用いられるパンペレタイザーの全容量は、1移動当たり400kgであった。パンペレタイザーを作動させると、混合物に水を徐々に添加した。順次少量の粉末をミキサーに添加し、続いて比例した量の水(全体で微粒子混合物の全質量に基づき8質量%)を添加した。この段階を全体に室温で実施した。このプロセスの終わりに、0.1mm~50mmの範囲にあるサイズを有する小さい丸いペレットが形成された。次に、ペレットを1500 の最高温度で3時間ロータリーキルン

において焼成したが、最高温度で15分より長く維持しなかった。

造粒後、珪アルミン酸塩多孔質集合体の組成を分析し、あらゆる成分の割合、すなわち、89質量%の Al_2O_3 、5.25質量%の SiO_2 、1.86質量%の Fe_2O_3 及び2.83質量%の TiO_2 がわかった。

図1は、得られたペレットの細孔径分布を示すグラフである。ASTM D4404 10に従って水銀圧入ポロシメトリー法を用いて測定を行った。測定した d_{50} 等価細孔径は $4.6\ \mu m$ であり、測定した d_{10} 等価細孔径は $13.7\ \mu m$ であった。得られたペレットの見掛け密度は $2.09g \cdot cm^{-3}$ 、開口気孔率は40.7%であった。

以前に調製されたペレットによる吸水を防止するために、ワックスによるコーティングを以下の通り実施した。ペレットを250 で10時間、炉内で加熱した。次に、熱集合体ペレットを回転中のコンクリートミキサーへ移し、ペレットの全質量に基づき5質量%~10質量%のワックスを添加した。6質量%のワックスを、それぞれ、3~6mm及び5~10mmグレードのペレットに添加した。1~3mmグレードのペレットは、7質量%のワックスを必要とした。ミキサーの回転は、ペレットの完全な冷却まで続けた。この形態でのペレットを大気中の吸水を含まず長時間貯蔵することができた。

【0027】

実施例2

本発明の不定形耐火物組成物に用いるために珪アルミン酸塩多孔質集合体を調製した。表IIに示される成分と一緒に混合することによってアルミナ多孔質集合体を調製した：

【0028】

表II

成分	量	質量%	サイズ(d_{50} /直径)		LOI
粉碎されたGyana rascボーキサイト	720 kg	72	$<45\ \mu m$	$<0.1mm$	0.15%
水酸化アルミニウムMartin OL-107	140 kg	14	$1.2\ \mu m$	$<0.01mm$	34.5%
ウルトラファインアイシングシュガーPS	140 kg	14	$20\ \mu m$	$<0.05mm$	99.9%

【0029】

最初のペレット化工程で、混合物の約40%を約50kgの容量を有するパンペレタイザーに入れた。パンペレタイザーを作動させると、混合物に水を徐々に添加した。順次少量の粉末をミキサーに添加し、続いて比例した量の水(全体で微粒子混合物の全質量に基づき8質量%)を添加した。この段階を全体に室温で実施した。このプロセスの終わりに、 $0.1mm \sim 30mm$ の範囲にあるサイズを有する小さい丸いペレットを形成した。次に、ペレットを1500の最高温度で5時間ラボ電気炉において焼成した。

図2は、得られたペレットの細孔径分布を示すグラフである。ASTM D4404-10に従って水銀圧入ポロシメトリー法を用いて測定を行った。測定した d_{50} 等価細孔径は $4.8\ \mu m$ であり、測定した d_{10} 等価細孔径は $23\ \mu m$ であった。得られたペレットの見掛け密度は $1.96g \cdot cm^{-3}$ であり、開口気孔率は46.2%であった。

【 図 2 】




Fig. 2

【 図 1 】




Fig. 1

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2014/077601

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. C04B35/101 C04B35/185 C04B35/622 C04B35/626 C04B35/634 C04B35/66 C04B38/00 ADD. According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C04B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 01/90030 A1 (ALCOA CHEMIE GMBH [DE]; KRIECHBAUM GANGOLF W [DE]; GARSEL DORIS VAN [D]) 29 November 2001 (2001-11-29) Abstract; claims 1, 22; tables 1 and 2 -----	1-27
A	DATABASE WPI Week 200304 Thomson Scientific, London, GB; AN 2003-044707 XP002735765, -& JP 2002 316869 A (NIKKATO KK) 31 October 2002 (2002-10-31) abstract -----	1-27
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
11 February 2015		23/02/2015
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Vathilakis, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2014/077601

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0190030	A1	AU 7242601 A	03-12-2001
		WO 0190030 A1	29-11-2001
JP 2002316869	A	JP 4822605 B2	24-11-2011
		JP 2002316869 A	31-10-2002

フロントページの続き

(51) Int. Cl. F I テーマコード (参考)
F 2 7 D 1/10 (2006.01) F 2 7 D 1/10

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(74) 代理人 100119013

弁理士 山崎 一夫

(74) 代理人 100123777

弁理士 市川 さつき

(74) 代理人 100111796

弁理士 服部 博信

(74) 代理人 100156982

弁理士 秋澤 慈

(72) 発明者 ソウディエ ジェローム

フランス エフ - 0 1 1 5 0 ヴォー アン ビュージェイ ヴォー フェヴルー リュー プラン
 シパル 5 0 6

(72) 発明者 デュロマイン カミーユ

フランス エフ - 6 9 0 0 4 リヨン リュー ド ニュイ 1

F ターム (参考) 4G019 FA13

4G033 AA02 AA06 AA21 AB02

4K051 GA01