

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第5区分

【発行日】平成19年3月8日(2007.3.8)

【公開番号】特開2005-232645(P2005-232645A)

【公開日】平成17年9月2日(2005.9.2)

【年通号数】公開・登録公報2005-034

【出願番号】特願2004-45964(P2004-45964)

【国際特許分類】

D 0 1 F 6/62 (2006.01)

D 0 3 D 15/00 (2006.01)

【F I】

D 0 1 F 6/62 3 0 5 Z

D 0 3 D 15/00 Z A B B

D 0 3 D 15/00 Z B P E

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月24日(2007.1.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 3

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 4】

【表 2】

表2.

		実施例			
		13	14	15	16
口金	スリット幅(mm)	0.23	0.23	0.23	0.23
	スリット直径(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5
	スリット幅／スリット直径	0.09	0.09	0.09	0.09
	直下温度(℃)	230	230	230	230
脂肪酸アミド 化合物	種類	なし	EBA	EBA	なし
	添加量(重量%)	なし	4	1	なし
繊維	強度(cN/dtex)	5.5	4.6	5.1	5.5
	伸度(%)	33.3	34.0	33.0	33.3
	乾熱収縮率(%)	2.5	2.2	2.5	2.5
	中空率(%)	38	36	35	38
ネット	軽量性	◎	◎	◎	△
	耐摩耗性	△	◎	○	△
備考				原着糸	

EBA: エチレンビスステアリン酸アミド

軽量性: △以上が合格