


Opublikowano dnia 10 grudnia 1957 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 40402

Kl. 75 b, 11

Zdzisław Kuśnierkiewicz

Warszawa, Polska

Sposób wykonywania barwnych wzorów dekoracyjnych na szkłe

Patent trwa od dnia 3 kwietnia 1957 r.

Wzory dekoracyjne według wynalazku mogą być wykonywane w kolorach, np. w brązie, srebrze lub w innych kolorach na szkłe.

Dotychczas znane sposoby wykonywania wzorów dekoracyjnych w brązie lub w srebrze na szkłe polegały na tym, że na tafli szklanej, pokrytej uprzednio farbą, wydrapywało się ręcznie określony wzór, który następnie napuszczano się farbą z brązu lub srebra. Sposób według wynalazku w odróżnieniu od poprzedniego sposobu polega na tym, że na czystej tafli szklanej odciska się bezbarwny wzór z pieczęci wzorcowej napuszczonej mikstonem (klejem); następnie szkło posypuje się proszkiem brązu, srebra lub barwnika, które to proszki pokrywają tylko miejsca pokryte klejem wytwarzając dany wzór. Dla zabezpieczenia uzyskanego wzoru całą tafel szklaną pokrywa się warstwą ochronną dowolnego koloru. Wzór raz wygrawerowany na pieczęci

wzorcowej po nasyceniu mikstonem, może być odciskany nieograniczoną ilość razy.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wykonywania wzorów dekoracyjnych na szkłe w brązie lub srebrze, znamienny tym, że na czystym szkłe wykonuje się odciskiem odpowiedniej pieczęci wzorcowej wzór bezbarwnym mikstonem (klejem), który jest pokrywany proszkiem metalowym lub barwnikiem.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dla zabezpieczenia otrzymanego wzoru na szkłe w brązie, srebrze lub innej barwie powierzchnię tego szkła pokrywa się warstwą ochronną.

Zdzisław Kuśnierkiewicz