【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成24年3月22日(2012.3.22)

【公開番号】特開2010-168268(P2010-168268A)
【公開日】平成22年8月5日(2010.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2010-031
【出願番号】特願2009-228070(P2009-228070)
【国際特許分類】
Ｃ０１Ｂ　33/18　　(2006.01)
Ｃ０９Ｃ　 3/12　　(2006.01)
Ｃ０９Ｃ　 1/28　　(2006.01)
Ｃ０９Ｄ 201/00　　(2006.01)
Ｃ０９Ｄ　 7/12　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０１Ｂ　33/18　　Ｚ
Ｃ０９Ｃ　 3/12
Ｃ０９Ｃ　 1/28
Ｃ０９Ｄ 201/00
Ｃ０９Ｄ　 7/12

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月6日(2012.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】

【表２】

表2

	透明被膜付基材								性能評価				
	基材	無機酸化物粒子		マトリックス成分		膜厚		全光線透過率%	ヘーズ%	密着性	可撓性	鉛筆強度	耐擦傷性
		種類	含有量質量%	種類	含有量質量%	Th／μm	DO/Th						
実施例4	PET	実施例1	10	アクリル樹脂	90	8	0.63	92.5	1	○	○	4H	◎
実施例5	PET	実施例1	5	アクリル樹脂	95	8	0.63	92.3	0.9	○	○	4H	◎
実施例6	PET	実施例1	20	アクリル樹脂	80	8	0.63	92.0	1.1	○	○	4H	◎
実施例7	PET	実施例2	50	アクリル樹脂	50	7	–	93.4	0.8	○	◎	4H	◎
実施例8	PET	実施例2	30	アクリル樹脂	70	7	–	93.0	0.8	○	◎	4H	○
実施例9	PET	実施例2	60	アクリル樹脂	40	7	–	92.8	0.9	○	◎	4H	◎
実施例10	PET	実施例3	5	アクリル樹脂	95	9	0.56	93.3	0.8	○	◎	5H	◎
実施例11	PET	実施例3	10	アクリル樹脂	90	9	0.56	93.2	0.8	○	◎	5H	◎
実施例12	PET	実施例3	0.1	アクリル樹脂	99.9	10	0.50	93.5	0.6	○	◎	4H	◎
実施例13	PET	実施例3	1	アクリル樹脂	99	10	0.50	93.3	0.7	○	◎	5H	◎
比較例3	PET	比較例1	10	アクリル樹脂	90	8	0.63	91.8	1.2	○	×	2H	△
比較例4	PET	比較例2	50	アクリル樹脂	50	7	–	92.8	0.9	○	△	2H	△
比較例5	PET	45nmシリカ	50	アクリル樹脂	50	7	–	93.0	0.8	△	△	3H	△