

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第2区分

【発行日】平成28年12月22日(2016.12.22)

【公開番号】特開2015-196189(P2015-196189A)

【公開日】平成27年11月9日(2015.11.9)

【年通号数】公開・登録公報2015-069

【出願番号】特願2014-76752(P2014-76752)

【国際特許分類】

B 2 1 B 27/03 (2006.01)

【F I】

B 2 1 B 27/03 5 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成28年11月2日(2016.11.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

請求項6に記載の圧延ロール用超硬合金製外層の製造方法において、前記アルミナ粉末が10～1000 μm の平均粒径を有することを特徴とする方法。