



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

B 29j'5/00

Nr 39466

Kl. 38 I

Spółdzielnia Pracy Stolarskiej i Wytwórczości Różnej im. „22 Lipca“*)

Jelenia Góra, Polska

Sposób wyrobu płyt stolarskich „Gabonal 3” z trocin drzewnych

Patent trwa od dnia 4 sierpnia 1955 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania płyt stolarskich i izolacyjnych z trocin i innych rozdrobnionych odpadów drzewnych. Sposób wykonania płyt według wynalazku różni się od znanych tym, że przyrządzanie płyt odbywa się bez jakichkolwiek dodatków chemicznych, czy też mechanicznych i ma przebieg następujący:

Suche trociny z drzew iglastych zmieszanych z porcją trocin drzew liściastych formuje się na płyty w hermetycznie zamkniętych matrycach przy temperaturze do 180°C i ciśnieniu kilkudziesięciu atmosfer bez jakichkolwiek dodatków chemicznych, czy też mechanicznych

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wyrobu płyt stolarskich „Gabonal 3” z trocin drzewnych, znamienny tym, że suche trociny drzew liściastych zmieszane z trocinami drzew iglastych formuje się na płyty w hermetycznie zamkniętych matrycach przy temperaturze do 180° i ciśnieniu kilkudziesięciu atmosfer bez jakichkolwiek dodatków chemicznych, czy też mechanicznych.

Spółdzielnia Pracy Stolarskiej
i Wytwórczości Różnej
im. „22 Lipca”

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Franciszek Limanowski.

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych