【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2013-40362(P2013-40362A)
【公開日】平成25年2月28日(2013.2.28)
【年通号数】公開・登録公報2013-010
【出願番号】特願2011-176644(P2011-176644)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　4/08　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　4/08

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月18日(2013.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
【表１】

試験片	溶射線材の材質（線径）	擬合金層の組成（mass%）		
		Al	Si	Mg
実施例	12%Si含有Al合金（1.6mm） 5%Mg含有Al合金（1.6mm）	91.5	6.0	2.5
比較例	Al（1.6mm）	100	—	—