


20 sierpnia 1925 r.

2

URZĄD PATENTOWY



COG d 3/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

22g, 3/06

Nr 1828.

Witold* Ulanowski
(Bydgoszcz, Polska).

Kl. ~~22 g~~ 10.

22g, 3/06

Sposób glazurowania kazeiną.

Zgłoszono 21 maja 1924 r.
Udzielono 31 marca 1925 r.

Istniejące dotychczas lakiery, szczególnie lakiery, używane do pokrywania zabawek, są drogie, a ponadto mało odporne na działanie temperatury i łatwo się ścierają.

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu glazurowania lub lakierowania wszelkiego rodzaju przedmiotów kazeiną. Sposób ten usuwa wspomniane niedogodności, a polega na tem, że przedmioty powleka się kazeiną, którą przed ostatecznem wyschnięciem utrwala się, np. działaniem aldehydu mrówkowego, kwasu mrówkowego, dwuchromianu lub garbników podobnych, wskutek czego przedmioty pokrywają się twarłą warstwą przezroczystą kazeiny ściętej, odpornej na działanie ciepła i t. p. czynników. Ten sposób lakierowania ma i tę wyz-

szłość, iż pozwala uchronić od ścierania się i uszkodzeń barwniki, obrazki, wycinanki i t. p. ozdoby, umieszczone na przedmiotach, gdyż po pokryciu ich lakierem kazeinowym ozdoby te znajdują się pod warstwą przezroczystą, która je chroni na podobieństwo szyby od uszkodzeń mechanicznych. Sposób ten nadaje się ze względu na odporność powłoki i taniość szczególnie do pokrywania zabawek, lecz, rozumie się, można go z powodzeniem stosować i do innych celów.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób glazurowania względnie lakierowania przedmiotów kazeiną, znamieny

tem, że przedmioty pokrywa się kazeiną, którą przed wyschnięciem ostatecznem utrwała się działaniem aldehydu mrówkowego, kwasu mrówkowego, dwuchromianu lub t. p. garbników, wskutek czego tworzy się

twarda warstwa przeźroczysta, odporna na działanie temperatury.

Witold Ulanowski.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.