【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年3月3日(2011.3.3)

【公開番号】特開2009-227925(P2009-227925A)
【公開日】平成21年10月8日(2009.10.8)
【年通号数】公開・登録公報2009-040
【出願番号】特願2008-78184(P2008-78184)
【国際特許分類】
Ｃ０９Ｊ　7/00　(2006.01)
Ｃ０９Ｊ 133/08　(2006.01)
Ｃ０９Ｊ 193/04　(2006.01)
Ｃ０９Ｊ 133/10　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０９Ｊ　7/00
Ｃ０９Ｊ 133/08
Ｃ０９Ｊ 193/04
Ｃ０９Ｊ 133/10

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月19日(2011.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクリル酸－ｎ－ブチルを７０～９０重量％とアクリル酸２－エチルヘキシル５～３０重量％を含有するモノマー混合物を共重合してなるアクリル系共重合体と、軟化点が１３０℃以上のロジンエステル系粘着付与樹脂とを含有する粘着テープであって、アクリル系共重合体の含有量が８０～９０重量％であり、ロジンエステル系粘着付与樹脂の含有量が５～２０重量％であり、６０～１００℃において、ポリプロピレン板に対する１８０°ピール力が１０Ｎ／２５ｍｍ幅以上であり、６０～１００℃において、ポリプロピレン板に対する保持力が２ｍｍ以下であり、かつ、厚み５０μｍとした場合に、ＪＩＳ　Ｋ　７１５０に準拠した方法によって測定したヘイズ値が２０～４０であることを特徴とする粘着テープ。