

Warszawa, 14 lutego 1933 r.

C09d 5/28

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

22g, 5/28

Nr 17472.

W. Karpiński & W. Leppert
(Warszawa, Polska).Kl. ~~22g~~

22g, 5/28

Sposób otrzymywania farby plastycznej.

Zgłoszono 8 czerwca 1931 r.

Udzielono 17 listopada 1932 r.

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania farby plastycznej, która po wyschnięciu zachowuje wzory wypukłe, jakie zostały wytworzone w sposób dowolny na powierzchni pokrytej tą farbą przed jej wyschnięciem. Sposób niniejszy polega na tem, że do farby olejnej, zawierającej zwykłe składniki, jako to barwnik, pokost, sykatywy i podobne materiały, dodaje się znaczne ilości marmuru sproszkowanego, np. 20 — 50% w stosunku do wagi wszystkich składników farby, 5 — 25% węgla wapniowego, oraz około 2% kwasu mineralnego jak np. H_2SO_4 . Otrzymaną w ten sposób masą pokrywa się w sposób zwykły jakąkolwiek powierzchnię, poczem wytwarza wzory wypukłe w jakimkolwiek znany sposób. Wzory te po wyschnięciu farby posiadają bardzo ostre krawędzie, dzięki czemu osiąga się bardzo ładne efekty. Far-

ba otrzymana w sposób powyższy nadaje się również do szpachlowania (zacierania).

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób otrzymywania farby plastycznej, która po wyschnięciu zachowuje wzory wypukłe, jakie zostały wytworzone w sposób dowolny na powierzchni pokrytej tą farbą przed jej wyschnięciem, znamienny tem, że do farby olejnej, zawierającej zwykłe składniki, dodaje się w stosunku do wagi wszystkich jej składników 20 — 50% marmuru sproszkowanego, 5 — 25% węgla wapniowego oraz około 2% kwasu mineralnego, np. H_2SO_4 .

W. Karpiński & W. Leppert.

Zastępca: K. Czempiński,
rzecznik patentowy.