

URZĄD PATENTOWY
w WARSZAWIE
OPIS PATENTOWY

CO9 d5/30

Nr 30871

Kl. 22g, 5/30

Fabryka Lakierów i Farb Towarzystwo „Nobiles”,
Kochanowicz, Sachnowski & Co, Spółka Akcyjna, Włocławek

Sposób wytwarzania ziarnistej olejowo-żywicznej matowej farby ochronnej

Zgłoszono 1 grudnia 1938

Udzielono 25 sierpnia 1942

Według znanych sposobów wytwarzania farb olejnych lub lakierowych, dających odporną na uderzenia powłokę o wyglądzie matowym, do lakierów z żywic sztucznych dodaje się materiałów wyjątkowo twardych, jak korundu, materiałów włóknistych, jak np. azbestu, mąki drzewnej, do farby zaś olejnej lub lakierowej, zawierającej zwykle składniki, dodaje się materiałów porowatych, a mianowicie trocin korkowych lub tekturowych, sieczki słomianej, koksu lub węgla mielonego.

Według wynalazku niniejszego do farb lakierowych dodaje się od 10 do 25%o

materiałów roślinnych, jak kawy, jęczmienia, cykori i oraz innych nasion, ziarn zbóżowych i prażonych korzeni roślinnych jadalnych, pastewnych lub leczniczych — w postaci zmielonej. Przez dodanie tego rodzaju materiałów otrzymuje się charakterystyczną powłokę chropowatą o najgłębszej i trwałej matowości, odporną na działanie mechaniczne, z nieznaną dotąd przyczepnością ziarenek, które nie odpryskują od tworzywa przykrytego tą farbą. Powłoka posiada wygląd zupełnie matowy bez względu na to, czy powierzchnia pokryta powłoką jest płaska, czy też wypukła.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wytwarzania ziarnistej olejo-
wo-żywicznej matowej farby ochronnej,
znamienny tym, że do znanej farby lakie-
rowej dodaje się materiałów roślinnych,
jak kawy, jęczmienia, cykorii lub innych
nasion, ziarn zbożowych i prażonych ko-
rzeni jadalnych, pastewnych lub leczni-
czych w ilości od 10 do 25% w po-

staci ziarn o średnicy nie mniejszej niż
0,1 mm.

Fabryka Lakierów i Farb
Towarzystwo „Nobiles”,
Kochanowicz, Sachnowski
& Co,

Spółka Akcyjna
Zastępca: M. Skrzypkowski
rzecznik patentowy