

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成22年5月20日(2010.5.20)

【公開番号】特開2004-156037(P2004-156037A)

【公開日】平成16年6月3日(2004.6.3)

【年通号数】公開・登録公報2004-021

【出願番号】特願2003-375146(P2003-375146)

【国際特許分類】

C 08 G 2/18 (2006.01)

【F I】

C 08 G 2/18

【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0047

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0047】

通常の操作の詳細説明

80 の液体トリオキサンを、メチラールを添加しておいたジオキソランと、平均分子量(数平均)35,000のポリエチレングリコール(PEG)と、筒状反応器中で、開始剤としてトリフルオロメタンスルホン酸を添加して、共重合させた。この共重合は155 で圧力25barで実施した。