



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106183163 A

(43)申请公布日 2016. 12. 07

(21)申请号 201610553863.0

(22)申请日 2016.07.15

(71)申请人 江阴市杜鹃珠绣有限公司

地址 214444 江苏省无锡市江阴市西石桥
西范村翟家头22号

(72)发明人 郭亚娟

(51)Int.Cl.

B32B 9/02(2006.01)

B32B 9/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

使用性能好凸点绒毛呢

(57)摘要

本发明涉及一种使用性能好凸点绒毛呢。包括呢子本体(1),呢子本体上设有若干个凸点(2),凸点(2)的上面设有绒毛层(3)。所述呢子本体的下面设置有衬里层,所述衬里层由纬线织造而成,经线和纬线分别采用木棉纤维和苧麻纤维,其中木棉纤维的直径为 $4.16\mu\text{m}$,苧麻纤维的直径为 $18.32\mu\text{m}$,经密度为16.9根/cm,纬密度为26.7根/cm。使用性能好凸点绒毛呢手感柔软又富有立体感和时尚感,满足了时装面料的要求。本发明使用性能好。



1.一种使用性能好凸点绒毛呢,包括呢子本体(1),其特征在于:所述呢子本体(1)上设有若干个凸点(2),所述凸点(2)与呢子本体(1)连接为一整体,所述凸点(2)呈长方形,并交错排列,所述凸点(2)的上面设有绒毛层(3),所述绒毛层(3)的绒毛起毛于凸点(2)的正面,并沿凸点(2)的长边方向倾倒;所述呢子本体的下面设置有衬里层,所述衬里层由纬线织造而成,经线和纬线分别采用木棉纤维和苧麻纤维,其中木棉纤维的直径为 $4.16\mu\text{m}$,苧麻纤维的直径为 $18.32\mu\text{m}$,经密度为16.9根/cm,纬密度为26.7根/cm。

使用性能好凸点绒毛呢

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,尤其涉及一种制作高档服装的面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 呢子是一种毛织品,其挺括、厚实,故在秋冬市场十分走俏,但其传统的呢子表面平整,没有立体感,对于追求时尚质感的人们来说,显得有些单调。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有立体感和时尚感的使用性能好凸点绒毛呢。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种使用性能好凸点绒毛呢,包括呢子本体,所述呢子本体上设有若干个凸点,所述凸点与呢子本体连接为一整体,所述凸点呈长方形,并交错排列,所述凸点的上面设有绒毛层,所述绒毛层的绒毛起毛于凸点的正面,并沿凸点的长边方向倾倒。所述呢子本体的下面设置有衬里层,所述衬里层由纬线织造而成,经线和纬线分别采用木棉纤维和苧麻纤维,其中木棉纤维的直径为 $4.16\mu\text{m}$,苧麻纤维的直径为 $18.32\mu\text{m}$,经密度为16.9根/cm,纬密度为26.7根/cm。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

使用性能好凸点绒毛呢手感柔软又富有立体感和时尚感,满足了时装面料的要求。

[0006] 本发明结构合理,使用性能好。

附图说明

[0007] 图1为本发明使用性能好凸点绒毛呢的结构示意图。

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

[0009] 其中:呢子本体1

凸点2

绒毛层3。

具体实施方式

[0010] 参见图1和图2,本发明涉及一种使用性能好凸点绒毛呢,包括呢子本体1,所述呢子本体1上设有若干个凸点2,所述凸点2与呢子本体1连接为一整体。所述凸点2呈长方形,并交错排列。所述凸点2的上面设有绒毛层3,所述绒毛层3的绒毛起毛于凸点2的正面,并沿凸点2的长边方向倾倒。

[0011] 所述呢子本体的下面设置有衬里层,所述衬里层由纬线织造而成,经线和纬线分别采用木棉纤维和苧麻纤维,其中木棉纤维的直径为 $4.16\mu\text{m}$,苧麻纤维的直径为 $18.32\mu\text{m}$,经密度为16.9根/cm,纬密度为26.7根/cm。




图1




图2