

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成17年1月6日(2005.1.6)

【公開番号】特開2003-261371(P2003-261371A)

【公開日】平成15年9月16日(2003.9.16)

【出願番号】特願2002-63274(P2002-63274)

【国際特許分類第7版】

C 0 4 B 28/02

C 0 4 B 16/06

// C 0 4 B 111:28

【F I】

C 0 4 B 28/02

C 0 4 B 16/06 B

C 0 4 B 16/06 E

C 0 4 B 111:28

【手続補正書】

【提出日】平成16年2月5日(2004.2.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

エチレン含有量が25～70モル%であるエチレン-ビニルアルコール系共重合体を成分とする纖維が含有されてなる耐爆裂性水硬性硬化体。

【請求項2】

エチレン含有量が25～70モル%であるエチレン-ビニルアルコール系共重合体を成分とする纖維が、下記(1)～(3)を満足してなる請求項1に記載の耐爆裂性水硬性硬化体。

(1) 繊維纖度が1～100d texであること、

(2) 繊維長さが1～30mmであること、

(3) 水硬性硬化体100容積%に対し、0.05～0.5容積%含有されてなること、