【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成17年2月17日(2005.2.17)

【公開番号】特開2003-175546(P2003-175546A)
【公開日】平成15年6月24日(2003.6.24)
【出願番号】特願2002-236234(P2002-236234)
【国際特許分類第７版】
　Ｂ２９Ｃ　61/06
　Ｂ２９Ｃ　47/08
　Ｇ０９Ｆ　 3/04
// Ｂ２９Ｋ　25:00
　Ｂ２９Ｋ 105:02
　Ｂ２９Ｌ　 7:00
【ＦＩ】
　Ｂ２９Ｃ　61/06
　Ｂ２９Ｃ　47/08
　Ｇ０９Ｆ　 3/04　　Ｃ
　Ｂ２９Ｋ　25:00
　Ｂ２９Ｋ 105:02
　Ｂ２９Ｌ　 7:00

【手続補正書】
【提出日】平成16年3月8日(2004.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
【表３】

	（１） ﾛｰﾙ全体における 熱収縮率の変動率 （％以内）	（２） 最大 熱収縮率 （％）	（３） 近紫外線の 透過率T （A/B）	（７） 収縮仕上がり性 （不良率） （％）
実施例１	±０．１５	６３	０．１４	０．８５
実施例２	±０．１６	７５	０．０７	１．２３
比較例１	±５．１１	４０	０．２４	６１．２
比較例２	±７．７０	６６	０．５５	２０．１
比較例３	±７．４２	６３	０．６７	１８．１
比較例４	±８．１２	６５	０．６８	５８．０
参考例１	±３．２０	５１	０．２３	４３．３