

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成22年10月7日(2010.10.7)

【公表番号】特表2010-501670(P2010-501670A)

【公表日】平成22年1月21日(2010.1.21)

【年通号数】公開・登録公報2010-003

【出願番号】特願2009-525634(P2009-525634)

【国際特許分類】

C 08 L 77/06 (2006.01)

C 09 J 163/00 (2006.01)

C 09 J 197/00 (2006.01)

C 09 J 189/00 (2006.01)

C 08 L 97/00 (2006.01)

C 08 L 89/00 (2006.01)

【F I】

C 08 L 77/06

C 09 J 163/00

C 09 J 197/00

C 09 J 189/00

C 08 L 97/00

C 08 L 89/00

【手続補正書】

【提出日】平成22年8月19日(2010.8.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

a) 2,000~100,000g/molの分子量、又は0.3d1/g未満の還元比  
粘度を有するポリアミドアミン-エビハロヒドリンポリマー、および、

b) タンパク質またはリグニン、

を含み、a)とb)との重量比が、100:0.1~0.1:100である組成物。

【請求項2】

a) 2,000~100,000g/molの分子量、又は0.3d1/g未満の還元比  
粘度を有するポリアミドアミン-エビハロヒドリンポリマー、および、

b) タンパク質またはリグニン、

を含み、a)とb)との重量比が、100:0.1~0.1:100である接着剤組成物

。

【請求項3】

請求項1に記載の組成物によって互いに接着した木材製品。