

ČESkoslovenská
Socialistická
Republika
(19)



URAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

240246
(11) (B1)

(51) Int. Cl.⁴
C 07 C 55/02
C 07 C 53/138

(22) Přihlášeno 24 10 84
(21) (PV 8099-84)

(40) Zveřejněno 13 06 85

(45) Vydáno 15 06 87

(75)
Autor vynálezu

BURKHARD JIŘÍ ing. CSc.; JANKŮ JOSEF ing. CSc.,
VODIČKA LUDĚK doc. ing. CSc., PRAHA



(54) Kyselina 4,9-diamantan-bischloroctová a způsob její přípravy

1

Kyselina 4,9-diamantan-bischloroctová a způsob její přípravy. Tato kyselina může sloužit jako monomer pro přípravu speciálních polymerů se zvýšenou tepelnou stabilitou, odolností vůči krátkovlnnému záření a odolností proti otěru.

Připravuje se reakcí monosubstituovaných nebo disubstituovaných derivátů diamantanu z trichlorethylenu přítomností kyseliny sírové. Pro její přípravu jsou vhodné takové mono- a disubstituované deriváty diamantanu, jejichž substituenty jsou OH, Cl, Br, NO₂, ONO₂, CHClCOOH.

2



240246

Vynález se týká kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové a způsobu její přípravy.

Kyselina 4,9-diamantan-bischloroctová může sloužit jako monomer pro přípravu speciálních polymerů, vyznačujících se zvýšenou tepelnou stálostí, odolností vůči krátkovlnnému záření a dolností proti otěru. Příprava této sloučeniny dosud nebyla popsána.

Kyselina 4,9-diamantan-bischloroctová má strukturní vzorec I, uvedený v příloze. Podstata způsobu její přípravy spočívá v tom, že se deriváty diamantanu obecného vzorce II, kde $X=OH, Cl, Br, NO_2, \text{ONO}_2, CHCl-COOH$, a $Y=H, OH, Cl, Br, NO_2, \text{ONO}_2$, případně jejich směsi podrobí reakci s trichlorethylenem v přítomnosti kyseliny sírové při teplotě -10 až $+60^\circ\text{C}$, přičemž molekulní poměr $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{CCl}_2=\text{CHCl} : \text{derivátum diamantanu obecného vzorce II}$ je 10 až $1000 : 1$ až $100 : 1$. Koncentrace kyseliny sírové může činit 60 až 100% hmot.

Jako suroviny pro přípravu této sloučeniny mohou sloužit monosubstituované a disubstituované deriváty diamantanu obecného vzorce II, uvedeného v příloze. Tyto sloučeniny poskytují směs produktů, z níž lze kyselinu 4,9-diamantan-bischloroctovou jako nejméně rozpustnou snadno získat kryštalizací z vhodného organického rozpouštědla. Vedlejšími produkty reakce jsou diamantan, 1-chlordiamantan, kyseliny 4-diamantanchloroctová, kyseliny hydroxydiamantanchloroctové a chlordiamantanchloroctové. Tyto látky s výjimkou diamantanu poskytují další reakci s trichlorethylenem kyselinu 4,9-diamantan-bischloroctovou, takže kryštalační zbytek po izolaci této sloučeniny ze surové reakční směsi je možno použít pro další reakci.

Výtěžek kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové závisí především na povaze výchozí suroviny. Obecně vyšší výtěžky (též kvantitativní) poskytují disubstituované deriváty, monosubstituované deriváty poskytují nižší výtěžek. Výtěžek dále závisí na povaze substituentu a reakční době. K reakci lze rovněž použít směs výše uvedených sloučenin.

Reakce se provádí tak, že směs surovin se míchá ve vhodné reakční nádobě 5 min až 10 h, podle povahy výchozí suroviny, poté se rozloží vylitím na led nebo do vody a surový produkt se odsaje a vysuší nebo vyextrahuje vhodným organickým rozpouštědlem, například etherem. Surový produkt se povaří s vhodným rozpouštědlem, například chloroformem, benzenem a podobně a po ochlazení se nerozpustná kyselina 4,9-diamantan-bischloroctová odsaje. Reakce lze provádět při teplotě -10 až $+60^\circ\text{C}$, s výhodou při 0 až 30°C . Při vyšších teplotách vznikají další vedlejší produkty, které se od kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové

obtížně oddělují a které další reakcí nelze na tuto kyselinu převést.

Postup podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.

Příklad 1

K 50 g koncentrované H_2SO_4 vychlazené na 0°C se přidá $2,05$ g 1-hydroxydiamantanu a za míchání se po částech přidá $9,2$ ml $\text{CCl}_2=\text{CHCl}$. Reakční směs se míchá ještě 8 hodin při teplotě místnosti, rozloží se vylitím na led a extrahuje etherem. Etherový extrakt se promyje vodou, vysuší a ether se oddestiluje. Ke zbytku se přidá 40 ml chloroformu, zahřívá se 15 až 20 min k varu a po ochlazení se nerozpustná látka odsaje. Získá se $1,05$ g kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové.

Po oddestilování chloroformu se získá $2,1$ gramů krystalizačního zbytku obsahujícího diamantan, chlordiamantan, kyselinu 4-diamantanchloroctovou a kyselinu chlordiamantanchloroctové a hydroxydiamantanchloroctové.

Příklad 2

K 200 g koncentrované H_2SO_4 vychlazené na 0°C se za míchání přikape roztok $1,0$ g 4-hydroxydiamantanu v 50 ml $\text{CCl}_2=\text{CHCl}$ a reakční směs se míchá ještě 8 h při teplotě místnosti. Poté se vylije na led a extrahuje etherem. Etherový roztok se vytřepe 5% vodným amoniakem, vodou, vysuší a ether se oddestiluje. Získá se $1,0$ g neutrálního podílu, obsahujícího diamantan a chlordiamantan. Alkalické vody se okyselí HCl , vyloučený produkt se odsaje, promyje vodou a vysuší. Získá se $0,4$ g směsi obsahující 5% kyseliny diamantanchloroctové, 18% kyseliny chlor- a hydroxydiamantanchloroctových a 77% kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové.

Příklad 3

K 90 g koncentrované H_2SO_4 vychlazené na 0°C se během 1 h za míchání přikape roztok $3,8$ g 1-chlordiamantanu v 15 ml $\text{CCl}_2=\text{CHCl}$.

Příklad 9

K 100 g koncentrované H_2SO_4 se při teplotě místnosti přidá $5,0$ g krystalizačního zbytku podle příkladu 1 a 15 ml $\text{CCl}_2=\text{CHCl}$. Reakční směs se míchá při též teplotě 8 h a zpracuje se stejným způsobem jako je uvedeno v příkladě 1. Získá se $1,6$ g kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové a $3,1$ g krystalizačního zbytku. Teplota tání kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové je vyšší než 360 stupňů Celsia, teplota tání dimethylesteru kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové je $153,2$ až $154,7^\circ\text{C}$.

PREDMET VYNÁLEZU

1. Kyselina 4,9-diamantan-bischloroctová vzorce I.

2. Způsob přípravy kyseliny 4,9-diamantan-bischloroctové vzorce I podle bodu 1, vyznačující se tím, že se deriváty diamantu obecného vzorce II, kde

$X = \text{OH, Cl, Br, NO}_2, \text{ONO}_2, \text{CHCl-COOH}$
a


$Y = \text{H, OH, Cl, Br, NO}_2, \text{ONO}_2$ případně

jejich směsi, podrobí reakci s trichlorethylenem v přítomnosti kyseliny sírové při teplotě -10 až $+60$ °C, přičemž molární poměr kyseliny sírové : trichlorethylenu : derivátum diamantanu obecného vzorce II je 10 až $1\,000 : 1$ až $100 : 1$.


3. Způsob podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že koncentrace kyseliny sírové je 60 až 100% hmot.

1 list výkresů

240246



I



II