(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202742775 U
(45)授权公告日 2013.02.20

(21)申请号 201220465765.9

(22)申请日 2012.09.13

(73)专利权人 桐乡市蒙成纺织有限公司
地址 314503 浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇工业区同裕路

(72)发明人 张汉华

(74)专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209
代理人 陈红

(51)Int.Cl.
B32B 27/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

长毛仿皮植绒布

(57)摘要

本实用新型公开了一种长毛仿皮植绒布，其特征在于：由绒毛层和涤纶材质的基布组成，所述绒毛层由长绒毛和短绒毛组成，所述长绒毛和短绒毛间隔胶合固定在基布上，所述长绒毛的密度小于短绒毛的密度，所述长绒毛呈单边倒状。本实用新型与现有技术相比，具有以下优点和效果：结构简单，具有仿动物毛皮的真实感强，面料柔软且保暖性能好。



CN 202742775 U

1. 一种长毛仿皮植绒布，其特征在于：由绒毛层和涤纶材质的基布组成，所述绒毛层由长绒毛和短绒毛组成，所述长绒毛和短绒毛间隔胶合固定在基布上，所述长绒毛的密度小于短绒毛的密度，所述长绒毛呈单边倒状。

2. 根据权利要求 1 所述的长毛仿皮植绒布，其特征在于：所述基布的厚度为 0.8-1mm，所述长绒毛的长度为 1.2-1.8cm，短绒毛的长度为 0.2-0.4cm。

3. 根据权利要求 2 所述的长毛仿皮植绒布，其特征在于：所述长绒毛的长度为 1.5cm，短绒毛的长度为 0.3cm。

长毛仿皮植绒布

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种长毛仿皮植绒布，该面料适合作为服装面料。

背景技术

[0002] 现有技术中，长毛仿皮植绒布由于其舒适的手感和个性化的视觉效果，因此经常用在为服饰和家纺用品上，然而现有长毛仿皮植绒面料植绒布的保暖性、层次感和仿皮的真实感均存在不足，不能满足服装个性化和舒适化需要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足，而提供一种结构设计合理，保暖性好、层次性好、仿皮的真实感强的长毛仿皮植绒布。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是：该长毛仿皮植绒布，其特征在于：由绒毛层和涤纶材质的基布组成，所述绒毛层由长绒毛和短绒毛组成，所述长绒毛和短绒毛间隔胶合固定在基布上，所述长绒毛的密度小于短绒毛的密度，所述长绒毛呈单边倒状。

[0005] 作为优选，本实用新型所述基布的厚度为 0.8-1mm，所述长绒毛的长度为 1.2-1.8cm，短绒毛的长度为 0.2-0.4cm。

[0006] 作为优选，本实用新型所述长绒毛的长度为 1.5cm，短绒毛的长度为 0.3cm。

[0007] 本实用新型与现有技术相比，具有以下优点和效果：结构简单，具有仿动物毛皮的真实感强，面料柔软且保暖性能好。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明，以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0010] 参见图 1，本实施例该长毛仿皮植绒布，由绒毛层 2 和涤纶材质的基布 1 组成，绒毛层 2 由长绒毛 21 和短绒毛 22 组成，长绒毛 21 和短绒毛 22 间隔胶合固定在基布 1 上，长绒毛 21 的密度小于短绒毛 22 的密度，长绒毛 21 呈单边倒状。基布 1 的厚度为 0.9mm。长绒毛 21 的长度为 1.5cm，短绒毛 22 的长度为 0.3cm。长绒毛 21 采用亮光线，短绒毛 22 采用亮无光线，以增强长毛仿皮植绒布的质感。

[0011] 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型所作的举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离本实用新型说明书的内容或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本实用新型的保护范围。




图 1