

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE

①① N° de publication :

3 133 786

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②① N° d'enregistrement national :

22 02615

⑤① Int Cl⁸ : B 29 C 70/42 (2022.01), B 29 K 311/10, B 60 R 13/02

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 24.03.22.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 29.09.23 Bulletin 23/39.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

⑦① Demandeur(s) : FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
Société par actions simplifiée (SAS) — FR.

⑦② Inventeur(s) : QUESNEL Benjamin.

⑦③ Titulaire(s) : FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
Société par actions simplifiée (SAS).

⑦④ Mandataire(s) : Lavoix.

⑤④ Procédé de fabrication d'un élément de garnissage d'un véhicule et élément de garnissage associé.

⑤⑦ Procédé de fabrication d'un élément de garnissage
d'un véhicule et élément de garnissage associé

L'invention concerne un procédé de fabrication d'un élé-
ment de garnissage d'un véhicule, comprenant les étapes
suivantes :

- fourniture d'un substrat (10) comprenant des fibres na-
turelles et des fibres thermoplastiques enchevêtrées en-
semble,


- fourniture d'une première couche (12) comprenant une
couche de base (24) et pourvue d'au moins un élément de
renforcement et/ou de décoration (26), et

- compression de la première couche (12) contre le
substrat (10).

Le procédé comprend, avant la compression, un aligne-
ment de la première couche (12) et du substrat (10) par ali-
gnement d'un premier élément de positionnement (20) du
substrat (10) et d'un deuxième élément de positionnement
(28) de la première couche (12) agencé en dehors de l'au
moins un élément de renforcement et/ou de décoration (26).

L'invention concerne en outre un élément de garnissage
associé.

Figure pour l'abrégé: Fig 1



FR 3 133 786 - A1



Description

Titre de l'invention : Procédé de fabrication d'un élément de garnissage d'un véhicule et élément de garnissage associé

- [0001] La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un élément de garnissage d'un véhicule, comprenant les étapes suivantes :
- [0002] - fourniture d'un substrat, le substrat comprenant des fibres naturelles et des fibres thermoplastiques, de préférence de polypropylène ou d'acide polylactique, les fibres naturelles et les fibres thermoplastiques étant enchevêtrées ensemble,
- [0003] - fourniture d'une première couche, la première couche comprenant une couche de base en tissu ou en non-tissé, la première couche étant pourvue d'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration, et
- [0004] - compression de la première couche contre le substrat de sorte à solidariser la première couche au substrat et former l'élément de garnissage.
- [0005] Le document US 2014/0284953 A1 décrit un élément de garnissage pour l'habitacle d'un véhicule comprenant un substrat réalisé à partir d'un matériau ayant au moins une substance naturelle, une couche décorative réalisée en un matériau ayant des fibres naturelles couvrant au moins partiellement une face visible du substrat, et une couche extérieure transparente ou translucide fournie au moins partiellement sur le substrat et/ou la couche décorative.
- [0006] Les différentes couches sont placées les unes sur les autres puis thermo-pressées ensemble pour donner un élément bi ou tri-dimensionnel.
- [0007] Cependant, il n'est pas précisé comment les couches sont placées les unes sur les autres, en particulier quant au positionnement des couches entre elles. Il existe ainsi un risque que la couche décorative soit mal positionnée sur le substrat, de sorte que l'élément de garnissage n'est pas satisfaisant.
- [0008] Le document US 2015/0314737 A1 décrit l'utilisation d'un châssis dans lequel est positionné un tissu pour bien positionner le tissu dans un moule.
- [0009] Cependant, il n'est pas décrit comment le tissu est positionné dans le moule.
- [0010] De plus, cela nécessite un tel châssis.
- [0011] Un objet de l'invention est donc de proposer un procédé de fabrication d'un élément de garnissage avec une première couche présentant au moins un élément de renforcement et/ou de décoration et un substrat pressé l'un à l'autre, dans lequel le positionnement de l'élément de renforcement et/ou de décoration est tel que souhaité.
- [0012] A cet effet, l'invention a pour objet un procédé du type précité, dans lequel le substrat présente au moins un premier élément de positionnement, la première couche présentant au moins un deuxième élément de positionnement, l'au moins un deuxième

élément de positionnement étant agencé en dehors de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration, le procédé comprenant une étape d'alignement de la première couche et du substrat par alignement de l'au moins un premier élément de positionnement et de l'au moins un deuxième élément de positionnement avant l'étape de compression.

- [0013] La présence des éléments de positionnement permet de positionner correctement la première couche, et ainsi l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration, sur le substrat. De plus, un tel positionnement est particulièrement aisé à mettre en œuvre.
- [0014] Le procédé de fabrication peut en outre présenter une ou plusieurs caractéristiques ci-dessous, considérée(s) individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :
- [0015] - l'au moins un premier élément de positionnement et l'au moins un deuxième élément de positionnement sont des orifices traversants définis respectivement dans le substrat et la première couche ;
- [0016] - la première couche présente sensiblement la taille d'une première face du substrat ;
- [0017] - la première couche présente une taille strictement inférieure à la taille d'une première face du substrat, la première couche s'étendant uniquement sur une première portion de la première face du substrat après l'étape de compression ;
- [0018] - ladite première portion de la première face du substrat comprend au moins un bord du substrat, l'au moins un premier élément de positionnement étant agencé à proximité dudit bord du substrat ;
- [0019] - la première couche est pressée contre une première face du substrat pendant l'étape de compression, le procédé comprenant l'étape de fourniture d'une deuxième couche comprenant une couche de tissu ou de non-tissé, la deuxième couche étant pourvue d'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel, la deuxième couche présentant au moins un troisième élément de positionnement, l'au moins un troisième élément de positionnement étant agencé en dehors de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel, la deuxième couche étant alignée avec la première couche et le substrat pendant l'étape d'alignement par alignement de l'au moins un troisième élément de positionnement avec l'au moins un premier élément de positionnement et l'au moins un deuxième élément de positionnement, la deuxième couche étant pressée contre une deuxième face du substrat pendant l'étape de compression, la deuxième face étant opposée à la première face ;
- [0020] - l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration de la première couche est une couche à renforcement uni- ou multi-directionnel tissé ou non-tissé ;
- [0021] - l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration de la première couche comprend une matrice et des fibres naturelles, la matrice comprenant entre 10% et 60%

de polyuréthane ou de résine époxy ; et/ou

[0022] - la couche de base de la première couche comprend au moins 20% de polypropylène, au moins 20% de polyamide, au moins 20% de polyester, ou au moins 20% d'acide polylactique ou est pourvue d'une couche agrippante.

[0023] L'invention concerne en outre un élément de garnissage pour véhicule obtenu par le procédé de fabrication du type précédent.

[0024] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit de modes de réalisation de l'invention, donnée à titre d'exemple uniquement et en référence aux dessins dans lesquels :

[0025] [Fig.1] la [Fig.1] est une vue schématique du principe d'un exemple de procédé de fabrication d'un élément de garnissage selon un mode de réalisation de l'invention, et

[0026] [Fig.2] la [Fig.2] est une vue d'un exemple d'élément de garnissage obtenu par un procédé selon un mode de réalisation de l'invention.

[0027] Une représentation schématique du principe d'un exemple de procédé de fabrication d'un élément de garnissage pour véhicule est visible à la [Fig.1].

[0028] Le procédé comprend les étapes suivantes :

[0029] - fourniture d'un substrat 10,

[0030] - fourniture d'une première couche 12,

[0031] - alignement de la première couche 12 et du substrat 10, et

[0032] - compression de la première couche 12 contre le substrat 10.

[0033] Dans un mode de réalisation particulier, le procédé comprend, en outre, l'étape additionnelle de fourniture d'une deuxième couche 14.

[0034] Le substrat 10 présente une première face 16, ici destinée à être orientée vers l'intérieur d'un habitacle d'un véhicule, et une deuxième face 18, opposée à la première face 16.

[0035] Le substrat 10 comprend des fibres naturelles, plus particulièrement de longues fibres naturelles, et des fibres thermoplastiques, en particulier de polypropylène ou d'acide polylactique.

[0036] Les fibres naturelles et les fibres thermoplastiques sont enchevêtrées ensemble.

[0037] Le substrat 10 est, par exemple, formé par au moins une étape d'aiguilletage de l'ensemble formé par les fibres naturelles et les fibres thermoplastiques.

[0038] On entend par longues fibres naturelles, des fibres naturelles présentant une longueur comprise entre 10 et 90 millimètres.

[0039] Les fibres naturelles sont, par exemple, des fibres de bois, de kénaf, de chanvre ou de lin.

[0040] Les fibres naturelles présentent un titre compris entre 6 dtex et 7 dtex, 1 tex étant la masse en grammes de mille mètres d'une de ces fibres.

[0041] Le substrat comprend entre 200 et 1500 grammes de fibres naturelles par mètres

carré de surface.

- [0042] Le substrat 10 est un substrat non tissé.
- [0043] Selon l'invention, le substrat 10 présente au moins un premier élément de positionnement 20, ici une pluralité, plus particulièrement deux premiers éléments de positionnement.
- [0044] Les premiers éléments de positionnement 20 sont, par exemple, des orifices traversant le substrat et définis dans le substrat 10.
- [0045] Le ou chaque premier élément de positionnement 20 est, par exemple, agencé à proximité d'un bord 22 du substrat 10, plus particulièrement à une distance inférieure à 100 mm dudit bord 22 du substrat 10.
- [0046] Dans l'exemple représenté, le substrat 10 présente au moins un élément de positionnement 20 à proximité de chaque extrémité dudit bord 22 du substrat, plus particulièrement à une distance inférieure à 100 mm de ladite extrémité.
- [0047] La première couche 12 comprend ici une couche de base 24, en tissu ou en non-tissé, et est pourvue d'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26.
- [0048] La première couche 12 présente une épaisseur inférieure à 5 mm.
- [0049] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est agencé sur la couche de base 24.
- [0050] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est agencé ici indifféremment d'un côté ou de l'autre de la première couche 12.
- [0051] Dans un mode de réalisation, l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est agencé sur la face de la première couche 12 destinée à s'étendre à l'opposé du substrat 10.
- [0052] Alternativement, l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est agencé sur la face de la première couche 12 destinée à s'étendre contre le substrat 10.
- [0053] L'élément 26 est, par exemple, fixé sur la couche de base 24, par thermo fixation ou par emboutissage, avec par exemple un positionnement à plat par un robot avant une étape de calandrage.
- [0054] La couche de base 24 est telle qu'elle est apte à solidariser l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 au substrat 10 par compression, plus particulièrement thermocompression, comme décrit ci-après.
- [0055] La couche de base 24 est, par exemple, un non-tissé.
- [0056] La couche de base 24 comprend, par exemple, au moins 20% de polypropylène, au moins 20% de polyamide, au moins 20% de polyester, ou au moins 20% d'acide polylactique.
- [0057] La couche de base 24 comprend, en outre, au moins 30% de contenu biosourcé, c'est-à-dire entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d'origine biologique.

- [0058] La couche de base 24 présente une masse surfacique comprise entre 80 et 100 grammes par mètre carré.
- [0059] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 s'étend uniquement sur une portion de la couche de base 24.
- [0060] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est une couche à renforcement uni- ou multi-directionnel tissé ou non-tissé.
- [0061] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est constitué d'au moins 80% massique de matériau(x) naturel(s).
- [0062] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 présente une masse surfacique comprise entre 50 et 300 grammes par mètre carré.
- [0063] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 est, par exemple, un élément composite comprenant, par exemple, une matrice chargée en fibres naturelles.
- [0064] La matrice comprend, par exemple, entre 10% et 60% de polyuréthane ou de résine époxy. La résine époxy comprend, par exemple, une portion de résine biosourcée.
- [0065] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26 comprend entre 40 et 200 grammes de fibres naturelles par mètre carré de surface.
- [0066] Les fibres naturelles sont, par exemple, orientées selon au moins une direction de renforcement, par exemple selon une unique direction de renforcement.
- [0067] La première couche 12 présente au moins un deuxième élément de positionnement 28, ici une pluralité, plus particulièrement deux deuxièmes éléments de positionnement.
- [0068] L'au moins un deuxième élément de positionnement 28 est agencé en dehors de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26.
- [0069] Les deuxièmes éléments de positionnement 28 sont des orifices traversant la première couche 12 et définis dans la première couche 12, plus particulièrement traversant la couche de base 24 et définis dans la couche de base 24, plus particulièrement traversant une portion de la couche de base 24 dépourvue d'élément de renforcement et/ou de décoration, dite portion nue de la couche de base 24, et définis dans ladite portion nue de couche de base 24.
- [0070] La première couche 12 présente le même nombre de deuxièmes éléments de positionnement 28 que le substrat 10 présente de premiers éléments de positionnement 20.
- [0071] Les deuxièmes éléments de positionnement 28 sont placés relativement les uns aux autres similairement aux emplacements relatifs des premiers éléments de positionnement entre eux 20.
- [0072] Ainsi, il existe une position relative de la première couche 12 par rapport au substrat 10, dans laquelle les premiers éléments de positionnement 20 et les deuxièmes éléments de positionnement 28 sont alignés.
- [0073] Dans l'exemple représenté, la première couche 12 présente sensiblement la forme et

la taille de la première face 16 du substrat.

- [0074] Les deuxièmes éléments de positionnement 28 sont agencés sur la première couche 12 similairement aux premiers éléments de positionnement 20 sur le substrat 10, c'est-à-dire que, lorsque la première couche 12 et le substrat 10 sont superposés avec leurs bordures respectives alignées, les premiers éléments de positionnement 20 et les deuxièmes éléments de positionnement sont alignés.
- [0075] La deuxième couche 14 est, par exemple, similaire à la première couche 12.
- [0076] La deuxième couche 14 comprend ici une couche de base 30 en tissu ou en non-tissé et est pourvue d'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32.
- [0077] La deuxième couche 14 présente une épaisseur inférieure à 5 mm.
- [0078] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 est agencé sur la couche de base 30.
- [0079] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 est agencé ici indifféremment d'un côté ou de l'autre de la deuxième couche 14.
- [0080] La couche de base 30 est telle qu'elle est apte à solidariser l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 au substrat 10 par compression, plus particulièrement thermocompression, comme décrit ci-après.
- [0081] Dans un mode de réalisation, l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 est agencé sur la face de la deuxième couche 14 destinée à s'étendre contre le substrat 10.
- [0082] Alternativement, l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 est agencé sur la face opposée à ladite face.
- [0083] La couche de base 30 de la deuxième couche 14 est, par exemple, identique à la couche de base 24 de la première couche 12.
- [0084] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 s'étend uniquement sur une portion de la couche de base 30.
- [0085] L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 est, par exemple, tel que décrit précédemment en regard de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26.
- [0086] Alternativement, l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 est différent de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration 26. Par exemple, l'élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 comprend, plus particulièrement est constitué de, entre 40% et 60% de polypropylène et entre 40% et 60% de longues fibres naturelles. L'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32 présente alors, par exemple, une masse surfacique comprise entre 250 et 350 grammes par mètre carré.
- [0087] La deuxième couche 14 présente au moins un troisième élément de positionnement

- 34, ici une pluralité, plus particulièrement deux troisièmes éléments de positionnement.
- [0088] L'au moins un troisième élément de positionnement 34 est agencé en dehors de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel 32.
- [0089] Les troisièmes éléments de positionnement 34 sont des orifices traversant la deuxième couche 14 et définis dans la deuxième couche 14, plus particulièrement traversant la couche de base 30 et définis dans la couche de base 30, plus particulièrement traversant une portion de la couche de base 30 dépourvue d'élément de renforcement et/ou de décoration, dite portion nue de la couche de base 30, et définis dans ladite portion nue de couche de base 30.
- [0090] La deuxième couche 14 présente le même nombre de troisièmes éléments de positionnement 34 que le substrat 10 présente de premiers éléments de positionnement 20.
- [0091] Les troisièmes éléments de positionnement 34 sont placés relativement les uns aux autres similairement aux emplacements relatifs des premiers éléments de positionnement entre eux 20.
- [0092] Ainsi, il existe une position relative de la deuxième couche 14 par rapport au substrat 10, dans laquelle les premiers éléments de positionnement 20 et les troisièmes éléments de positionnement 34 sont alignés.
- [0093] Dans l'exemple représenté, la deuxième couche 14 présente sensiblement la forme et la taille de la deuxième face 18 du substrat.
- [0094] Les troisièmes éléments de positionnement 34 sont agencés sur la deuxième couche 14 similairement aux premiers éléments de positionnement 20 sur le substrat 10, c'est-à-dire que, lorsque la deuxième couche 14 et le substrat 10 sont superposés avec leurs bordures respectives alignées, les premiers éléments de positionnement 20 et les troisièmes éléments de positionnement 34 sont alignés.
- [0095] Après les étapes de fourniture respectives, la première couche 12 et le substrat 10, et le cas échéant la deuxième couche 14, sont alignés par alignement de l'au moins un premier élément de positionnement 20 et de l'au moins un deuxième élément de positionnement 28, et le cas échéant de l'au moins un troisième élément de positionnement 34.
- [0096] La première couche 12 s'étend en regard de la première face 16 du substrat 10.
- [0097] Le cas échéant, la deuxième couche 14 s'étend en regard de la deuxième face 18 du substrat 10.
- [0098] Chacun du substrat 10 et de la première couche 12, et le cas échéant la deuxième couche 14, sont, par exemple, placés sur une même structure présentant des éléments de positionnement complémentaires 36.
- [0099] Plus particulièrement, la structure comprend autant d'éléments de positionnement complémentaires que le substrat 10 ne comprend de premiers éléments de positionnement 20.

- [0100] Les éléments de positionnement complémentaires 36 sont, par exemple, des mâts droits, ici horizontaux.
- [0101] La première couche 12 et le substrat 10, et le cas échéant la deuxième couche 14, sont insérés sur la structure l'un après l'autre, de sorte qu'un mât respectif est inséré dans chaque orifice traversant formant un élément de positionnement.
- [0102] La première couche 12 s'étend directement contre le substrat 10, et, le cas échéant, la deuxième couche 14 s'étend également directement contre le substrat 10 à l'opposé de la première couche 12.
- [0103] Chacun de la première couche 12, du substrat 10, et le cas échéant de la deuxième couche 14 s'étend ici verticalement sur la structure.
- [0104] Les éléments de positionnement de la première couche 12, du substrat 10 et le cas échéant de la deuxième couche 14 sont alignés le long des éléments de positionnement complémentaires 36, ici le long des mâts.
- [0105] Ainsi, la première couche 12 et le substrat 10, et le cas échéant la deuxième couche 14, sont alignés, de sorte que les éléments de renforcement et/ou de décoration 26, 32 sont correctement positionnés.
- [0106] La structure transporte alors, par exemple, l'ensemble à un moule de compression.
- [0107] Puis, la première couche 12, et le cas échéant la deuxième couche 14, est (sont) pressé(s) contre le substrat de sorte à solidariser la première couche 12, et le cas échéant la deuxième couche 14, au substrat 10 et former l'élément de garnissage
- [0108] La première couche 12 est pressée contre la première face 16 du substrat 10 pendant l'étape de compression.
- [0109] Le cas échéant, la deuxième couche 14 est pressée contre la deuxième face 18 du substrat 10 pendant l'étape de compression.
- [0110] L'étape de compression est, par exemple, réalisée par thermoformage par compression, dans le moule de compression.
- [0111] L'étape de compression est réalisée à une température comprise entre 150°C et 250°C.
- [0112] La couche de base 24 de la première couche 12, et le cas échéant la couche de base 30 de la deuxième couche 14, assurent l'union des éléments de renforcement et/ou de décoration 26, 32 avec le substrat 10.
- [0113] Les fibres entre le substrat 10 et la couche de base 24, et le cas échéant la couche de base 30, créent ici des liaisons chimiques lors de la thermocompression, pour assurer la fixation.
- [0114] Additionnellement, l'élément obtenu après l'étape de compression est découpé dans la forme souhaitée.
- [0115] Additionnellement, un film (non représenté) est, par exemple, thermoformé avec la première couche 12 lors de l'étape de compression. Plus particulièrement, le film est

agencé sur la surface de la première couche 12 opposée au substrat 10 avant l'étape de compression. Le film comprend, par exemple, plus particulièrement est constitué de, polypropylène ou polycarbonate ou polyuréthane et un ou des matériaux biosourcés.

- [0116] Le film présente, par exemple, similairement des éléments de positionnement, de manière à être correctement placé sur la première couche 12.
- [0117] Dans un mode de réalisation alternatif non représenté, la première couche 12 présente une taille strictement inférieure à la taille de la première face 16 du substrat 10, la première couche 12 s'étendant uniquement sur une première portion de la première face 16 du substrat 10 après l'étape de compression.
- [0118] Ladite première portion comprend les emplacements de l'au moins un premier élément de positionnement 20. Ladite première portion de la première face du substrat 10 comprend, en outre, ici le bord 22 du substrat 10.
- [0119] Additionnellement ou alternativement, la deuxième couche 14 présente une taille strictement inférieure à la taille de la deuxième face 18 du substrat 10, la deuxième couche 14 s'étendant uniquement sur une deuxième portion de la deuxième face 18 du substrat 10 après l'étape de compression. Ladite deuxième portion de la deuxième face du substrat 10 comprend ici le bord 22 du substrat 10.
- [0120] Ladite deuxième portion comprend les emplacements de l'au moins un premier élément de positionnement 20. Ladite deuxième portion de la première face du substrat 10 comprend, en outre, ici le bord 22 du substrat 10.
- [0121] Ainsi, dans le procédé selon l'invention, les éléments de renforcement et/ou décoration 26, 32 sont placés tel que souhaités au sein de l'élément de garnissage, les différentes couches et le substrat étant alignés pour permettre un positionnement correct.
- [0122] Dans un mode de réalisation alternatif au mode de réalisation décrit précédemment, la couche de base 24 et/ou la couche de base additionnelle 30 présente additionnellement, par exemple, une couche agrippante sur la face prévue pour s'étendre en regard du substrat 10. La couche agrippante est adaptée pour coopérer avec les fibres du substrat 10, c'est-à-dire à agripper les fibres du substrat 10.
- [0123] La couche agrippante est ici la couche agrippante d'une fermeture autoagrippante, du type dit Velcro®.
- [0124] Alternativement, la couche de base 24 et/ou la couche de base additionnelle 30 sont dépourvues de la couche agrippante, mais une telle couche agrippante est prévue sur la face du substrat 10 adaptée pour s'étendre en regard de la couche de base 24 et/ou de la couche de base additionnelle 30.
- [0125] Alternativement, une de la couche de base 24 et/ou de la couche de base additionnelle 30 est pourvue d'une telle couche agrippante sur la face prévue pour s'étendre en regard du substrat 10, le substrat présentant une telle couche agrippante en regard de l'autre de la couche de base 24 et/ou de la couche de base additionnelle 30.

- [0126] Dans un autre mode de réalisation alternatif au mode de réalisation principal décrit précédemment, la couche de base 24 et/ou la couche de base additionnelle 30 présente additionnellement, par exemple, de la colle sur la face prévue pour s'étendre contre le substrat 10.
- [0127] L'invention concerne en outre un élément de garnissage obtenu par le procédé décrit précédemment.
- [0128] Un exemple d'un tel élément de garnissage 100 est représenté sur la [Fig.2].
- [0129] L'élément de garnissage 100 est, par exemple, un panneau de porte de véhicule.
- [0130] L'élément de garnissage 100 présente une première face 102 prévue pour s'étendre en regard de l'habitacle d'un véhicule et une deuxième face opposée.
- [0131] L'élément de garnissage 100 comprend une couche centrale formée par le substrat, une première couche et, ici une deuxième couche, telles que décrites précédemment.
- [0132] La couche centrale, la première couche et la deuxième couche sont thermoformées par compression entre elles en l'élément de garnissage, comme décrit précédemment.
- [0133] L'élément de garnissage 100 comprend ici un élément de décoration 104 sur la première face 102 et un élément de renforcement 106 sur la deuxième face.
- [0134] L'élément de décoration 104 fait partie de la première couche.
- [0135] L'élément de renforcement 106 fait partie de la deuxième couche.
- [0136] L'élément de décoration 104 et l'élément de renforcement 106 sont positionnés précisément grâce au procédé décrit ci-dessus.
- [0137] En effet, comme décrit précédemment, la première couche, le substrat, et la deuxième couche le cas échéant, présentent des éléments de positionnements, lesdits éléments de positionnements permettent un positionnement précis des éléments de décoration et/ou renforcement sur le substrat par alignement des éléments de positionnements entre eux.
- [0138] Un tel élément de garnissage est ici avantageusement dépourvu de colle, la couche de base de la première couche et de la deuxième couche assurant l'union de l'élément correspondant 104, 106 au substrat.
- [0139] Dans un mode de réalisation, l'élément de garnissage présente les éléments de positionnements de la première couche, du substrat et de la deuxième couche le cas échéant alignés.
- [0140] Alternativement, l'ensemble formé de la première couche, du substrat et de la deuxième couche le cas échéant est découpé après l'étape de compression, de sorte que les éléments de localisation ne sont pas compris dans l'élément de garnissage final.
- [0141] Lors de la fabrication, la présence des éléments de positionnement permet de positionner correctement la première couche et éventuellement la deuxième couche, et ainsi l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration, sur le substrat.
- [0142] De plus, un tel positionnement est particulièrement aisé à mettre en œuvre, par

simple alignement des éléments de positionnement, en particulier par simple insertion de chaque couche sur des mâts, sur lesquels les éléments de positionnement sont donc automatiquement alignés.


Revendications

- [Revendication 1] Procédé de fabrication d'un élément de garnissage d'un véhicule, comprenant les étapes suivantes :
- fourniture d'un substrat (10), le substrat (10) comprenant des fibres naturelles et des fibres thermoplastiques, de préférence de polypropylène ou d'acide polylactique, les fibres naturelles et les fibres thermoplastiques étant enchevêtrées ensemble,
 - fourniture d'une première couche (12), la première couche (12) comprenant une couche de base (24) en tissu ou en non-tissé, la première couche (12) étant pourvue d'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration (26), et
 - compression de la première couche (12) contre le substrat (10) de sorte à solidariser la première couche (12) au substrat (10) et former l'élément de garnissage,
- dans lequel le substrat (10) présente au moins un premier élément de positionnement (20), la première couche (12) présentant au moins un deuxième élément de positionnement (28), l'au moins un deuxième élément de positionnement (28) étant agencé en dehors de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration (26), le procédé comprenant une étape d'alignement de la première couche (12) et du substrat (10) par alignement de l'au moins un premier élément de positionnement (20) et de l'au moins un deuxième élément de positionnement (28) avant l'étape de compression.
- [Revendication 2] Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans lequel l'au moins un premier élément de positionnement (20) et l'au moins un deuxième élément de positionnement (28) sont des orifices traversants définis respectivement dans le substrat (10) et la première couche (12).
- [Revendication 3] Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la première couche (12) présente sensiblement la taille d'une première face (16) du substrat (10).
- [Revendication 4] Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la première couche (12) présente une taille strictement inférieure à la taille d'une première face (16) du substrat (10), la première couche (12) s'étendant uniquement sur une première portion de la première face (16) du substrat après l'étape de compression.
- [Revendication 5] Procédé de fabrication selon la revendication 4, dans lequel ladite première portion de la première face (16) du substrat (10) comprend au


moins un bord (22) du substrat (10), l'au moins un premier élément de positionnement (20) étant agencé à proximité dudit bord (22) du substrat (10).

- [Revendication 6] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel la première couche (12) est pressée contre une première face (16) du substrat (10) pendant l'étape de compression, le procédé comprenant l'étape de fourniture d'une deuxième couche (14) comprenant une couche de tissu ou de non-tissé, la deuxième couche (14) étant pourvue d'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel (32), la deuxième couche (14) présentant au moins un troisième élément de positionnement (34), l'au moins un troisième élément de positionnement (34) étant agencé en dehors de l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration additionnel (32), la deuxième couche (14) étant alignée avec la première couche (12) et le substrat (10) pendant l'étape d'alignement par alignement de l'au moins un troisième élément de positionnement (34) avec l'au moins un premier élément de positionnement (20) et l'au moins un deuxième élément de positionnement (28), la deuxième couche (14) étant pressée contre une deuxième face (18) du substrat (10) pendant l'étape de compression, la deuxième face (18) étant opposée à la première face (16).
- [Revendication 7] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration (26) de la première couche (12) est une couche à renforcement uni- ou multi-directionnel tissé ou non-tissé.
- [Revendication 8] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel l'au moins un élément de renforcement et/ou de décoration (26) de la première couche (12) comprend une matrice et des fibres naturelles, la matrice comprenant entre 10% et 60% de polyuréthane ou de résine époxy.
- [Revendication 9] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel la couche de base (24) de la première couche (12) comprend au moins 20% de polypropylène, au moins 20% de polyamide, au moins 20% de polyester, ou au moins 20% d'acide polylactique ou est pourvue d'une couche agrippante.
- [Revendication 10] Élément de garnissage pour véhicule obtenu par le procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

[Fig. 1]



[Fig. 2]



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 904770
FR 2202615

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2014/183892 A1 (BEAU GODEFROY [FR] ET AL) 3 juillet 2014 (2014-07-03) * alinéa [0057] – alinéa [0059] * * alinéa [0060] * * alinéa [0061] * * alinéa [0037] – alinéa [0038] * * alinéa [0049] * * alinéa [0040] * * alinéa [0035] * * alinéa [0039] * * alinéa [0001] * -----	1–10	B29C70/42 B29K311/10 B60R13/02
A	US 2021/101350 A1 (AITHARAJU VENKATESHWAR R [US] ET AL) 8 avril 2021 (2021-04-08) * alinéa [0028] * * alinéa [0032] * * abrégé; figure 12 * -----	1–10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) B32B B60R B29C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
4 novembre 2022		Barunovic, Robert	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2202615 FA 904770**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **04-11-2022**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
US 2014183892 A1		03-07-2014	CN	203713741 U		16-07-2014
			EP	2749390 A1		02-07-2014
			EP	4091789 A1		23-11-2022
			ES	2926344 T3		25-10-2022
			FR	3000437 A1		04-07-2014
			US	2014183892 A1		03-07-2014

US 2021101350 A1		08-04-2021	CN	112693132 A		23-04-2021
			DE	102020124358 A1		08-04-2021
			US	2021101350 A1		08-04-2021
