



I646070

【發明摘要】

【中文發明名稱】具有螺環接結構的化合物及含有其的有機發光裝置

G07C 211/54 (2006.01)

G07C 211/61 (2006.01)

G07D 251/24 (2006.01)

G07D 239/26 (2006.01)

G07D 213/06 (2006.01)

G09K 11/06 (2006.01)

H01L 51/50 (2006.01)

【英文發明名稱】 COMPOUND HAVING SPIRO STRUCTURE
AND ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE COMPRISING THE
SAME

【中文】本說明書提供一種具有化學式1之螺環接結構的化合物，以及含有其的有機發光裝置。

【英文】The present specification provides a compound having a spiro structure of Chemical Formula 1, and an organic light emitting device including the same.

【指定代表圖】圖1。

【代表圖之符號簡單說明】


1：基板

2：陽極

3：發光層

4：陰極

【特徵化學式】



【發明圖式】

4
3
2
1

【圖1】

4
7
3
6
5
2
1

【圖2】

【發明說明書】

【中文發明名稱】具有螺環接結構的化合物及含有其的有機發光裝置

【英文發明名稱】 COMPOUND HAVING SPIRO STRUCTURE AND ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE COMPRISING THE SAME

【技術領域】

【0001】 本申請案主張 2015 年 10 月 26 日在韓國智慧財產局 (Korean Intellectual Property Office) 提申之韓國專利申請案第 10-2015-0149014 號及 2016 年 10 月 10 日在韓國智慧財產局提申之韓國專利申請案第 10-2016-0130731 號的優先權及權益，其全部內容均併入本文中供參考。

【0002】 本說明書是關於一種具有螺環接 (spiro) 結構的化合物，以及含有其的有機發光裝置。

【先前技術】

【0003】 有機發光現象通常是指使用有機材料將電能轉換成光能的現象。利用有機發光現象的有機發光裝置通常具有包含陽極、陰極以及介於其間之有機材料層的結構。本文中，有機材料層通常是以由不同材料形成之多層結構形成，以便增加有機發光裝置之效率及穩定性，且例如可經形成而具有電洞注入層、電洞轉移層、發光層、電子轉移層、電子注入層以及其類似層。當在此類有機發光

裝置結構中之兩個電極之間施加電壓時，電洞及電子分別自陽極及陰極注入有機材料層中，且當所注入之電洞與電子相遇時，形成激子，且在這些激子降回至基態時發出光。

【0004】 不斷地需要開發用於此類有機發光裝置的新材料。


【發明內容】

【0005】 [技術問題]

本說明書描述一種具有螺環接結構的化合物以及含有其的有機發光裝置。

[技術解決方案]

【0006】 本說明書中的一個實施例提供由以下化學式 1 表示之化合物：



【0007】 在化學式 1 中，

R1 至 R4 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；

經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基 (alkylthioxy group)；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

a 為整數 0 至 10，

b 為整數 0 至 7，

c 為整數 0 至 5，

d 為整數 0 至 4，以及

當 a、b、c 及 d 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。

【0008】 本說明書中的另一個實施例提供一種有機發光裝置，其包含：第一電極；在第一電極對面設置的第二電極；以及一或多個設置於第一電極與第二電極之間的有機材料層，其中有機材料層中之一或多個層包含化學式 1 之化合物。

[有利作用]

本說明書中所述之化合物可用作有機發光裝置中之有機材料

層材料。根據至少一個實施例的化合物能夠使有機發光裝置的效率提高、驅動電壓降低及/或壽命特性增強。特定言之，本說明書中所述之化合物可用作電洞注入、電洞轉移、電洞注入及電洞轉移、發光、電子轉移或電子注入的材料。另外，本說明書中所述的化合物較佳可用作發光層、電子轉移或電子注入的材料。更佳地，當使用本說明書中所述的化合物作為電洞注入、電洞轉移以及電子抑制層材料時，展現低電壓、高效率及/或長壽命特性。

【圖式簡單說明】

【0009】

圖 1 說明一種有機發光裝置，其經形成而具有基板（1）、陽極（2）、發光層（3）以及陰極（4）。

圖 2 說明一種有機發光裝置，其經形成而具有基板（1）、陽極（2）、電洞注入層（5）、電洞轉移層（6）、發光層（7）、電子轉移層（8）以及陰極（4）。

【實施方式】

【0010】 在下文中，將更詳細地描述本說明書。

【0011】 本說明書中的一個實施例提供一種由式 1 表示之化合物。

【0012】 取代基之實例如下描述，然而，取代基不限於此。


【0013】 在本說明書中，術語「經取代或未經取代」意謂經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代：氬；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；胺基；氧化膦基團；

烷氧基；芳氧基；烷基硫代氧基；芳基硫代氧基；烷基硫氧基；芳基硫氧基；未經取代或經烷基取代之矽烷基；硼基；烷基；環烷基；烯基；芳基；芳烷基；芳烯基；烷基芳基；烷基胺基；芳烷基胺基；雜芳基胺基；芳基胺基；芳基膦基；以及雜環基，或未經取代，或經使以上所說明之取代基中的兩個或超過兩個取代基連接的取代基取代，或未經取代。舉例而言，「使兩個或超過兩個取代基連接的取代基」可包含聯苯基。換言之，聯苯基可為芳基，或解釋為連接兩個苯基之取代基。

【0014】 在本說明書中，表述「經取代或未經取代」可意謂較佳經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代：氬；鹵基；腈基；烷基；三甲基矽烷基；芳基；以及雜環基，或未經取代。

【0015】 在本說明書中，「相鄰」基團可意謂取代與相應取代基所取代之原子直接連接之原子的取代基、空間位置最接近相應取代基的取代基，或取代相應取代基所取代之原子的另一個取代基。舉例而言，取代苯環中之鄰位之兩個取代基及取代脂族環中之同一碳之兩個取代基可解釋為彼此「相鄰」之基團。


【0016】 在本說明書中，羰基之碳原子數目不受特定限制，但較佳為 1 至 40。具體而言，可包含具有如下結構之化合物，但羰基不限於此。




【0017】 在本說明書中，在酯基中，酯基中之氧可經具有 1 至 25

106-02-21

個碳原子之直鏈、分支鏈或環狀烷基或具有 6 至 25 個碳原子之芳基取代。具體而言，可包含具有以下結構式之化合物，但酯基不限於此。



【0018】 在本說明書中，醯亞胺基之碳原子數目不受特定限制，但較佳為 1 至 25。具體而言，可包含具有如下結構之化合物，但醯亞胺基不限於此。



【0019】 在本說明書中，矽烷基可由化學式-SiRR'R"表示，且 R、R'以及 R"可各自為氫；經取代或未經取代之烷基；或經取代或未經取代之芳基。矽烷基之特定實例可包含三甲基矽烷基、三乙基矽烷基、第三丁基二甲基矽烷基、乙烯基二甲基矽烷基、丙基二甲基矽烷基、三苯基矽烷基、二苯基矽烷基、苯基矽烷基以及其類似基團，但不限於此。

【0020】 在本說明書中，硼基團可由化學式-BRR'表示，且 R 及 R'可各自為氫；經取代或未經取代之烷基；或經取代或未經取代之芳基。硼基團之特定實例包含三甲基硼基團、三乙基硼基團、第三丁基二甲基硼基團、三苯基硼基團、苯基硼基團以及其類似基團，但

不限於此。

【0021】 在本說明書中，鹵基之實例可包含氟、氯、溴或碘。

【0022】 在本說明書中，烷基可為直鏈或分支鏈，且碳原子數目不特別受限制，但較佳為 1 至 40。根據一個實施例，烷基之碳原子數目為 1 至 20。根據另一實施例，烷基之碳原子數目為 1 至 10。根據又一實施例，烷基之碳原子數目為 1 至 6。烷基之特定實例包含甲基、乙基、丙基、正丙基、異丙基、丁基、正丁基、異丁基、第三丁基、第二丁基、1-甲基丁基、1-乙基丁基、戊基、正戊基、異戊基、新戊基、第三戊基、己基、正己基、1-甲基戊基、2-甲基戊基、4-甲基-2-戊基、3,3-二甲基丁基、2-乙基丁基、庚基、正庚基、1-甲基己基、環戊基甲基、環己基甲基、辛基、正辛基、第三辛基、1-甲基庚基、2-乙基己基、2-丙基戊基、正壬基、2,2-二甲基庚基、1-乙基-丙基、1,1-二甲基-丙基、異己基、4-甲基己基、5-甲基己基以及其類似基團，但不限於此。

【0023】 在本說明書中，烯基可為直鏈或分支鏈，且雖然不受其特定限制，但碳原子數目較佳為 2 至 40。根據一個實施例，烯基之碳原子數目為 2 至 20。根據另一實施例，烯基之碳原子數目為 2 至 10。根據又一實施例，烯基之碳原子數目為 2 至 6。其具體實例包含乙烯基、1-丙烯基、異丙烯基、1-丁烯基、2-丁烯基、3-丁烯基、1-戊烯基、2-戊烯基、3-戊烯基、3-甲基-1-丁烯基、1,3-丁二烯基、烯丙基、1-苯基乙烯基-1-基、2-苯基乙烯基-1-基、2,2-二苯基乙烯基-1-基、2-苯基-2-(萘基-1-基)乙烯基-1-基、2,2-雙(二苯基-1-基)乙烯基-1-基、芪基、苯乙烯基及類似基團，但不限於此。

【0024】 在本說明書中，環烷基不受特定限制，但較佳具有 3 個

至 60 個碳原子，且根據一個實施例，環烷基之碳原子數目為 3 至 30。根據另一個實施例，環烷基之碳原子數目為 3 至 20。根據又一實施例，環烷基之碳原子數目為 3 至 6。其具體實例可包含環丙基、環丁基、環戊基、3-甲基環戊基、2,3-二甲基環戊基、環己基、3-甲基環己基、4-甲基環己基、2,3-二甲基環己基、3,4,5-三甲基環己基、4-第三丁基環己基、環庚基、環辛基及其類似基團，但不限於此。

【0025】 在本說明書中，烷氧基不受特定限制，但較佳具有 1 至 40 個碳原子。根據一個實施例，烷氧基之碳原子數目為 1 至 10。根據另一實施例，烷氧基之碳原子數目為 1 至 6。烷氧基之具體實例可包含甲氧基、乙氧基、丙氧基、異丁氧基、第二丁氧基、戊氧基、異戊基氧基、己氧基及其類似基團，但不限於此。

【0026】 在本說明書中，胺基之碳原子數不受特定限制，但較佳為 1 至 30。胺基之具體實例可包含甲胺基、二甲胺基、乙胺基、二乙胺基、苯胺基、萘胺基、聯苯胺基、蔥胺基、9-甲基蔥胺、二苯胺基、苯基萘胺基、二甲苯胺基、苯基甲苯胺基、三苯胺基以及其類似基團，但不限於此。

【0027】 在本說明書中，芳基胺基之實例包含經取代或未經取代之單芳基胺基、經取代或未經取代之二芳基胺基，或經取代或未經取代之三芳基胺基。芳基胺基中的芳基可為單環芳基或多環芳基。包含兩個或超過兩個芳基之芳基胺基可包含單環芳基、多環芳基，或單環芳基與多環芳基。

【0028】 芳基胺基之具體實例可包含苯胺基、萘胺基、聯苯胺基、蔥胺基、3-甲基-苯胺基、4-甲基萘胺基、2-甲基聯苯胺基、9-甲基

蔥胺基、二苯基胺基、苯基萘基胺基、二甲苯基胺基、苯基甲苯基胺基、呋唑、三苯基胺基及其類似基團，但不限於此。

【0029】 在本說明書中，雜芳基胺基之實例包含經取代或未經取代之單雜芳基胺基、經取代或未經取代之二雜芳基胺基，或經取代或未經取代之三雜芳基胺基。雜芳基胺基中的雜芳基可為單環雜環基或多環雜環基。包含兩個或超過兩個雜環基之雜芳基胺基可包含單環雜環基、多環雜環基，或單環雜環基與多環雜環基。


【0030】 在本說明書中，芳基雜芳基胺基意謂經芳基及雜環基取代之胺基。

【0031】 在本說明書中，芳基膦基之實例包含經取代或未經取代之單芳基膦基、經取代或未經取代之二芳基膦基，或經取代或未經取代之三芳基膦基。芳基膦基中的芳基可為單環芳基或多環芳基。包含兩個或超過兩個芳基之芳基膦基可包含單環芳基、多環芳基，或單環芳基與多環芳基。

【0032】 在本說明書中，芳基不受特定限制，但較佳具有 6 個至 60 個碳原子，且可為單環芳基或多環芳基。根據一個實施例，芳基之碳原子數目為 6 至 30。根據一個實施例，芳基之碳原子數目為 6 至 20。單環芳基之實例可包含苯基、聯苯基、聯三苯基以及其類似基團，但不限於此。多環芳基之實例可包含萘基、蔥基、菲基、芘基、蒽基、屈基、蒾基、聯伸三苯基及其類似基團，但不限於此。

【0033】 在本說明書中，蒾基可經取代，且取代基中之兩者可彼此鍵結而形成螺環接結構。

【0034】 當萸基經取代時，可包含



似物。然而，所述結構不限於此。

【0035】 在本說明書中，雜環基為包含 N、O、P、S、Si 以及 Se 中之一或多者作為雜原子的雜環基，且雖然不受其特定限制，但碳原子數目較佳為 2 至 60。雜環基之實例可包含噻吩基、呋喃基、吡咯基、咪唑基、噻唑基、噁唑基、噁二唑基、三唑基、吡啶基、聯吡啶基、嘧啶基、三嗪基、三唑基、吡啶基、噻嗪基、吡嗪基、喹啉基、喹唑啉基、喹啉基、酞嗪基、吡啶并嘧啶基、吡啶并吡嗪基、吡嗪并吡嗪基、異喹啉基、吲哚基、呋唑基、苯并噁唑基、苯并咪唑基、苯并噻唑基、苯并呋唑基、苯并噻吩基、二苯并噻吩基、苯并呋喃基、啡啉基、噻唑基、異噁唑基、噻二唑基、苯并噻唑基、啡噁嗪基、啡噻嗪基、二苯并呋喃基及其類似基團，但不限於此。雜環基包含脂族雜環基以及芳族雜環基。

【0036】 在本說明書中，以上關於雜環基所提供之描述可用於雜芳基，但其中雜芳基為芳族基團。

【0037】 在本說明書中，以上關於芳基所提供之描述可用於下列基團中之芳基：芳氧基、芳基硫代氧基、芳基硫氧基、芳基膦基、芳烷基、芳烷基胺基、芳烯基、烷芳基、芳胺基以及芳基雜芳基胺基。

【0038】 在本說明書中，以上關於烷基所提供之描述可用於下列

基團中之烷基：烷基硫代氧基、烷基硫氧基、芳烷基、芳烷基胺基、烷芳基以及烷胺基。

【0039】 在本說明書中，以上關於雜環基所提供之描述可用於雜芳基、雜芳基胺基以及芳基雜芳基胺基中之雜芳基。

【0040】 在本說明書中，以上關於烯基所提供之描述可用於芳烯基中之烯基。

【0041】 在本說明書中，以上關於芳基所提供之描述可用於伸芳基，但其中伸芳基為二價的。

【0042】 在本說明書中，以上關於雜環基所提供之描述可用於伸雜芳基，但其中伸雜芳基為二價的。

【0043】 在本說明書中，鍵結至相鄰基團而形成環意謂鍵結至相鄰基團而形成經取代或未經取代之脂族烴環；經取代或未經取代之芳族烴環；經取代或未經取代之脂族雜環；經取代或未經取代之芳族雜環；或其稠合環。

【0044】 在本說明書中，脂族烴環意謂不為芳族且僅由碳及氫原子形成的環。

【0045】 在本說明書中，芳族烴環之實例可包含苯基、萘基、蒽基及其類似基團。

【0046】 在本說明書中，脂族雜環意謂包含一或多個雜原子之脂族環。

【0047】 在本說明書中，芳族雜環意謂包含一或多個雜原子之芳族環。


【0048】 在本說明書中，脂族烴環、芳族烴環、脂族雜環與芳族雜環可為單環或多環。

【0049】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 至 10，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 10，且 A 為 $-NAr_1Ar_2$ ；經取代或未經取代之含氮（N）雜環基； $-P(=O)R_5R_6$ ；經取代或未經取代之蒾基；或經鹵基或腓基取代之芳基。在本文中，Ar1、Ar2、R5 及 R6 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腓基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環。

【0050】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 至 10，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 10，且 A 為 $-NAr_1Ar_2$ 。

【0051】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 2，且 A 為-NAr1Ar2。

【0052】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 1 可由以下化學式 2 表示。



【0053】 在化學式 2 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

R11 具有與 R1 至 R4 相同的定義，

L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1 與 Ar2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取

代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

p 為整數 1 至 10，

f 為整數 0 至 10，

$1 \leq p+f \leq 10$ ，


m 為整數 1 至 10，以及

當 p 、 f 以及 m 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。


【0054】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 1 可由以下化學式 3 或化學式 4 表示。

[化學式 3]

106-02-21



[化學式 4]



【0055】 在化學式 3 以及化學式 4 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

L1 與 L2 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1 至 Ar4 以及 Y1 與 Y2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳

基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

y_1 為整數 0 至 9，


y_2 為整數 0 至 8，

m_1 與 m_2 彼此相同或不同，且各自獨立地為整數 1 至 10，以及

當 y_1 、 y_2 、 m_1 以及 m_2 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。


【0056】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 1 可由以下化學式 5 至化學式 8 中之任一者表示。

[化學式 5]




[化學式 6]


106-02-21



[化學式 7]



[化學式 8]



【0057】 在化學式 5 至化學式 8 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

L1 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1、Ar2 及 Y1 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

y1 為整數 0 至 9，


m1 為整數 1 至 10，以及

當 y1 以及 m1 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。


【0058】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 1 可由以下化學

式 9 至化學式 12 中之任一者表示。


[化學式 9]




[化學式 10]



[化學式 11]





【0059】 在化學式 9 至化學式 12 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

L1 與 L2 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1 至 Ar4 以及 Y2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；
氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取


代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；
經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經
取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或
未經取代之環，

y2 為整數 0 至 8，


m1 與 m2 彼此相同或不同，且各自獨立地為整數 1 至 10，以
及

當 y2、m1 以及 m2 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此
相同或不同。

【0060】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 1 可由以下化學
式 13 或化學式 14 表示。



[化學式 14]



【0061】 在化學式 13 以及化學式 14 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

R11 具有與 R2 至 R4 相同的定義，

L、L11 及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar2、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺

基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

p 為整數 1 至 10，

f 為整數 0 至 10，

$1 \leq p+f \leq 10$ ，

m 、 $m11$ 以及 $m21$ 彼此相同或不同，且各自獨立地為整數 1 至 10，以及

當 p 、 f 、 m 、 $m11$ 以及 $m21$ 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。

【0062】 根據本發明的一個實施例， L 、 $L1$ 、 $L2$ 、 $L11$ 以及 $L21$ 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；或經取代或未經取代之單環至五環伸芳基。

【0063】 根據本發明的一個實施例， L 、 $L1$ 、 $L2$ 、 $L11$ 以及 $L21$ 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；或經取代或未經取代之單環至四環伸芳基。

【0064】 根據本發明的一個實施例， L 、 $L1$ 、 $L2$ 、 $L11$ 以及 $L21$ 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；或經取代或未經取代之伸芳基。


【0065】 根據本發明的一個實施例， L 、 $L1$ 、 $L2$ 、 $L11$ 以及 $L21$ 彼此相同或不同且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸苯基；經取代或未經取代之二價聯苯基；經取代或未經取代之二價聯

三苯基；經取代或未經取代之二價聯四苯基(quaterphenyl group)；經取代或未經取代之二價萘基；經取代或未經取代之二價蒽基；經取代或未經取代之二價芐基；經取代或未經取代之二價菲基；經取代或未經取代之二價芘基；或經取代或未經取代之二價屈基(chrysenyl group)。

【0066】 根據本發明的一個實施例，L、L1、L2、L11 以及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；伸苯基；二價聯苯基；二價聯三苯基；二價聯四苯基；二價萘基；二價蒽基；二價芐基；二價菲基；二價芘基；或二價屈基。

【0067】 根據本發明的一個實施例，L、L1、L2、L11 以及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之伸雜芳基。

【0068】 根據本發明的一個實施例，L、L1、L2、L11 以及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；或可為由以下結構中選出的任一者。




【0069】 在結構式中，

A1 與 A2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可彼此鍵結而形成經取代或未經取代之環，以及

所述結構可未取代或經由以下各者所構成的族群中選出的一或多個取代基取代：氬；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基；經取代或未經取代之胺基；氧化膦基團；烷氧基；芳氧基；烷基硫代氧基；芳基硫代氧基；烷基硫氧基；芳基硫氧基；矽烷基；硼基；烷基；環烷基；烯基；芳基；芳烷基；芳烯基；烷基

芳基；烷基胺基；芳烷基胺基；雜芳基胺基；芳基胺基；芳基膦基；以及雜環基。

【0070】 根據本發明的一個實施例，L、L1、L2、L11 以及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；或可為由以下結構中選出的任一者。




【0071】 在結構式中，


A1 與 A2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之

雜環基，或可彼此鍵結而形成經取代或未經取代之環，以及

所述結構可未取代或經由以下各者所構成的族群中選出的一或多個取代基取代：氬；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基；經取代或未經取代之胺基；氧化膦基團；烷氧基；芳氧基；烷基硫代氧基；芳基硫代氧基；烷基硫氧基；芳基硫氧基；矽烷基；硼基；烷基；環烷基；烯基；芳基；芳烷基；芳烯基；烷基芳基；烷基胺基；芳烷基胺基；雜芳基胺基；芳基胺基；芳基膦基；以及雜環基。

【0072】 根據本發明的一個實施例，L、L1、L2、L11 以及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；或可為由以下結構中選出的任一者。





【0073】 在結構式中，

A1 與 A2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或可彼此鍵結而形成經取代或未經取代之環，以及

所述結構可未取代或經由以下各者所構成的族群中選出的一或多個取代基取代：氬；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基；經取代或未經取代之胺基；氧化膦基團；烷氧基；芳氧基；烷基硫代氧基；芳基硫代氧基；烷基硫氧基；芳基硫氧基；矽烷基；硼基；烷基；環烷基；烯基；芳基；芳烷基；芳烯基；烷基芳基；烷基胺基；芳烷基胺基；雜芳基胺基；芳基胺基；芳基膦基；以及雜環基。

【0074】 根據本發明的一個實施例，L、L1、L2、L11 以及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；伸苯基；伸聯苯基；或伸

苐基。

【0075】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基。

【0076】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之包含 N、O 以及 S 中之一或多者的雜環基。

【0077】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之單環至十環芳基；或經取代或未經取代之單環至十環雜環基。

【0078】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之單環至九環芳基；或經取代或未經取代之單環至六環雜環基。

【0079】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基。

【0080】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之單環至六環芳基。

【0081】 根據本說明書中的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的芳基：氘、鹵基、腈基、硝基、羥基、羰基、酯基、醯亞胺基團、胺基、

氧化膦基團、烷基氧基、芳氧基、烷基硫代氧基、芳基硫代氧基、烷基硫氧基、芳基硫氧基、矽烷基硼基、烷基、環烷基、烯基、芳基、芳烷基、芳烯基、烷基芳基、烷基胺基、芳烷基胺基、雜芳基胺基、芳基胺基、芳基膦基以及雜環基；或未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的雜環基：氬、鹵基、腈基、硝基、羥基、羰基、酯基、醯亞胺基團、胺基、氧化膦基團、烷基氧基、芳氧基、烷基硫代氧基、芳基硫代氧基、烷基硫氧基、芳基硫氧基、矽烷基、硼基、烷基、環烷基、烯基、芳基、芳烷基、芳烯基、烷基芳基、烷基胺基、芳烷基胺基、雜芳基胺基、芳基胺基、芳基膦基以及雜環基。

【0082】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的芳基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基，以及經取代或未經取代之雜環基；或未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的雜環基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基。

【0083】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之苯基；經取代或未經取代之聯苯基；經取代或未經取代之聯三苯基；經取代或未經取代之聯四苯基；經取代或未經取代之萘基；經取代或未經取代之蒽基；經取代或未經取代之屈基；經取代或未經

取代之芘基；經取代或未經取代之萸基；經取代或未經取代之聯伸三苯基；或經取代或未經取代之菲基。

【0084】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的苯基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的聯苯基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的萘基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的蒽基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的屈基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的芘基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷

基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的聯三苯基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的聯四苯基團：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的菲基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的聯伸三苯基團：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基；或未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的萘基：氬、鹵基、腈基、經取代或未經取代之烷基、經取代或未經取代之矽烷基、經取代或未經取代之氧化膦基團、經取代或未經取代之芳基以及經取代或未經取代之雜環基。

【0085】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之雜環基。

【0086】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之包含 N、O 以及 S 中之一或多者的雜環基。

【0087】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之單環至六環雜環基。

【0088】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之單環至五環雜環基。

【0089】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之單環至四環雜環基。

【0090】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之雙環至六環雜環基。

【0091】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之三環至六環雜環基。

【0092】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之噻吩基；經取代或未經取代之呋喃基；經取代或未經取代之吡咯基；經取代或未經取代之咪唑基；經取代或未經取代之噻唑基；經取代或未經取代之噁唑基；經取代或未經取代之噁二唑基；經取代或未經取代之三唑基；經取代或未經取代之吡啶基；經取代或未經

取代之聯吡啶基；經取代或未經取代之嘧啶基；經取代或未經取代之三嗟基；經取代或未經取代之三唑基；經取代或未經取代之吡啶基；經取代或未經取代之噻嗟基；經取代或未經取代之吡嗟基；經取代或未經取代之喹啉基；經取代或未經取代之喹唑啉基；經取代或未經取代之喹喏啉基；經取代或未經取代之酞嗟基；經取代或未經取代之吡啶并嘧啶基；經取代或未經取代之吡啶并吡嗟基；經取代或未經取代之吡嗟并吡嗟基；經取代或未經取代之異喹啉基；經取代或未經取代之吲哚基；經取代或未經取代之呋唑基；經取代或未經取代之苯并噁唑基；經取代或未經取代之苯并咪唑基；經取代或未經取代之苯并噻唑基；經取代或未經取代之苯并呋唑基；經取代或未經取代之苯并噻吩基；經取代或未經取代之二苯并噻吩基；經取代或未經取代之苯并呋喃基；經取代或未經取代之啡啉基；經取代或未經取代之異噁唑基；經取代或未經取代之噻二唑基；經取代或未經取代之啡噻嗟基；或經取代或未經取代之二苯并呋喃基。

【0093】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為噻吩基；呋喃基；吡咯基；咪唑基；噻唑基；噁唑基；噁二唑基；三唑基；吡啶基；聯吡啶基；嘧啶基；三嗟基；三唑基；吡啶基；噻嗟基；吡嗟基；喹啉基；喹唑啉基；喹喏啉基；酞嗟基；吡啶并嘧啶基；吡啶并吡嗟基；吡嗟并吡嗟基；異喹啉基；吲哚基；呋唑基；苯并噁唑基；苯并咪唑基；苯并噻唑基；苯并呋唑基；苯并噻吩基；二苯并噻吩基；苯并呋喃基；啡啉基；噻唑基；異噁唑基；噻二唑基；啡噻嗟基；或二苯并呋喃基。

【0094】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21

以及 Ar²² 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之吡啶基；經取代或未經取代之嘧啶基；經取代或未經取代之三嗪基；經取代或未經取代之呋唑基；經取代或未經取代之吲哚并呋唑基；經取代或未經取代之苯并呋唑基；經取代或未經取代之噻吩基；經取代或未經取代之呋喃基；經取代或未經取代之二苯并噻吩基；經取代或未經取代之二苯并呋喃基；經取代或未經取代之喹啉基；經取代或未經取代之喹啉基；經取代或未經取代之喹啉基；經取代或未經取代之喹啉基；經取代或未經取代之喹啉基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之包含 N、S 以及 O 中之一或多者的雙環雜環基；經取代或未經取代之包含 N、O 以及 S 中之兩者或多於兩者的三環雜環基；經取代或未經取代之包含 S 以及 O 中之一或多者的四環雜環基；或經取代或未經取代之包含一或多個 N 的五環或六環雜環基。

【0095】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為吡啶基；嘧啶基；三嗪基；呋喃基；吡咯基；吡啶并呋喃基；苯并呋喃基；噻吩基；呋喃基；二苯并噻吩基；二苯并呋喃基；喹啉基；喹啉基；喹啉基；氧化膦基團；矽烷基；包含 N、S 以及 O 中之一或多者的雙環雜環基；包含 N、O 以及 S 中之兩者或多於兩者的三環雜環基；包含 S 以及 O 中之一或多者的四環雜環基；或包含一或多個 N 的五環或六環雜環基。

【0096】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的芳基：氬、鹵

基、腈基、烷基、三甲基矽烷基、芳基以及雜環基；或未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的雜環基：氬、鹵基、腈基、烷基、三甲基矽烷基、芳基以及雜環基。

【0097】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的苯基：氬、鹵基、腈基、烷基以及經烷基取代之矽烷基；萘基；聯苯基；聯三苯基；四苯基；未經取代或經烷基或芳基取代之萘基；菲基；聯伸三苯基；二苯并呋喃基；二苯并噻吩基；未經取代或經芳基取代之咪唑基；或未經取代或經芳基取代之苯并咪唑基。

【0098】 根據本說明書中的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之苯基；經取代或未經取代之聯苯基；經取代或未經取代之聯三苯基；經取代或未經取代之聯四苯；經取代或未經取代之 1-萘基；經取代或未經取代之 2-萘基；經取代或未經取代之 2-萘基；經取代或未經取代之 3-萘基；經取代或未經取代之 4-萘基；經取代或未經取代之 2-菲基；經取代或未經取代之 3-菲基；經取代或未經取代之聯伸三苯；或經取代或未經取代之 9-菲基。

【0099】 根據本說明書中的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之 2-二苯并噻吩基；經取代或未經取代之 2-二苯并呋喃基；經取代或未經取代之 4-二苯并呋喃基；經取代或未經取代之 N-咪唑基；經取代或未經取代之 1-咪唑基；經取代或未經取代之 2-咪唑基；經取代或未經取代之 3-咪唑基；經取代或未經取代之 a-苯

并咔唑基；或經取代或未經取代之 c-苯并咔唑基。

【0100】 根據本說明書中的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為苯基；聯苯基；聯三苯基；聯四苯基；1-萘基；2-萘基；2-萸基；3-萸基；4-萸基；2-菲基；聯伸三苯；3-菲基；或 9-菲基。

【0101】 根據本說明書中的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為 2-二苯并噻吩基；2-二苯并呋喃基；4-二苯并呋喃基；N-咔唑基；1-咔唑基；2-咔唑基；3-咔唑基；a-苯并咔唑基；或 c-苯并咔唑基。


【0102】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基。

【0103】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的芳基：氬、鹵基、腈基、烷基、三甲基矽烷基、芳基以及雜環基；或未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的雜環基：氬、鹵基、腈基、烷基、三甲基矽烷基、芳基以及雜環基。


【0104】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經一或多個由以下各者所構成的族群中選出之取代基取代的苯基：氬、鹵基、腈基、烷基以及經烷基取代之矽烷基；萘基；聯苯基；聯三苯基；四苯基；未經取代或經烷基或芳基取代之萸基；菲基；聯伸三苯基；二苯并呋喃基；二苯并噻吩基；未經取代或經芳基取代之咔

唑基；或未經取代或經芳基取代之苯并咪唑基。


【0105】 根據本發明的一個實施例，Ar1 至 Ar4、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自獨立地可為由以下結構選出的任一者。




106-02-21





106-02-21










106-02-21









【0106】 所述結構可未經取代或經由以下各者所構成的族群中選出的一或多個取代基取代：氬；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基；經取代或未經取代之胺基；氧化膦基團；烷氧基；芳氧基；烷基硫代氧基；芳基硫代氧基；烷基硫氧基；芳基硫氧基；矽烷基；硼基；烷基；環烷基；烯基；芳基；芳烷基；芳烯基；烷基芳基；烷基胺基；芳烷基胺基；雜芳基胺基；芳基胺基；芳基膦基；以及雜環基。


【0107】 根據本說明書中的一個實施例，、、或可為由以下結構選出的任一者。

106-02-21







106-02-21




106-02-21







106-02-21




106-02-21





106-02-21






106-02-21







106-02-21




106-02-21




106-02-21



106-02-21




106-02-21




【0108】 所述結構可未取代或經由以下各者所構成的族群中選出的一或多個取代基取代：氬；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基；經取代或未經取代之胺基；氧化膦基團；烷氧基；芳氧基；烷基硫代氧基；芳基硫代氧基；烷基硫氧基；芳基硫氧基；矽烷基；硼基；烷基；環烷基；烯基；芳基；芳烷基；芳烯基；烷

基芳基；烷基胺基；芳烷基胺基；雜芳基胺基；芳基胺基；芳基膦基；以及雜環基。


【0109】根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。



106-02-21




106-02-21





【0110】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。

106-02-21




106-02-21


























【0111】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。

106-02-21















106-02-21







106-02-21



106-02-21



106-02-21




【0113】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 2，A 為 $-NAr_1Ar_2$ ，且 Ar_1 以及 Ar_2 中的至少一者為經取代或未經取代之呋唑基，或經取代或未經取代之苯并呋唑基，且剩餘者為經取代或未經取代之芳基或經取代或未經取代之雜芳基。


【0114】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；伸芳基；或伸雜芳基，m 為整數 1 至 2，A 為 $-NAr_1Ar_2$ ，且 Ar_1 與 Ar_2 中的至少一者為未經取代或經芳基取代之呋唑基，或未經取代或經芳基取代

之苯并呿唑基，且剩餘者為經取代或未經取代之芳基。

【0115】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。



106-02-21



【0116】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 至 10，至少一個 R1 由 -(L)m-A 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 10，且 A 為經取代或未經取代之含 N 雜環基。

【0117】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或

2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為 1 或 2，且 A 為經取代或未經取代之含 N 雜環基。

【0118】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；或具有 6 至 20 個碳原子的伸芳基，m 為 1 或 2，且 A 為未經取代或經芳基或雜環基取代之含 N 雜環基。













【0119】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；或具有 6 至 20 個碳原子的伸芳基，m 為 1 或 2，且 A 為未經取代或經芳基或雜環基取代之含 N 雜環基，且在本文中，含 N 雜環基為三嗪基、嘧啶基、吡啶基、喹啉基、喹啉基、異喹啉基、苯并咪唑基、呋唑基或苯并呋唑基。

【0120】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；或具有 6 至 20 個碳原子的伸芳基，m 為 1 或 2，且 A 為具有 6 至 20 個碳原子的芳基；或未經取代或經包含 N、O 或 S 且具有 2 至 20 個碳原子之雜環基取代之含 N 雜環基，且在本文中，含 N 雜環基為三嗪基、嘧啶基、吡啶基、喹啉基、喹啉基、異喹啉基、苯并咪唑基、呋唑基或苯并呋唑基。










【0121】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；伸苯基；或伸聯苯基，m 為 1 或 2，且 A 為苯基、萘基、聯苯基、未經取代或經苯基或萘基取代之呋唑基、未經取代或經苯基或萘基取代之苯并呋唑

基、二苯并噻吩基，或未經取代或經二苯并呋喃基取代之含 N 雜環基，且在本文中，含 N 雜環基為三嗪基、嘧啶基、吡啶基、喹啉基、喹啉基、異喹啉基、苯并咪唑基、呋唑基或苯并呋唑基。
















【0122】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。












106-02-21



106-02-21


















106-02-21















【0123】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。

106-02-21



【0124】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。

106-02-21



【0125】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 至 10，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 10，A 為-P(=O)R5R6，且 R5 與 R6 彼此相同或不同且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基。


【0126】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；m 為 1 或 2，且 A 為-P(=O)R5R6，且 R5 與 R6 彼此相

同或不同且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基。

【0127】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；或具有 6 至 20 個碳原子的伸芳基，m 為 1 或 2，A 為 $-P(=O)R_5R_6$ ，且 R5 與 R6 彼此相同或不同且各自獨立地為具有 6 至 20 個碳原子的芳基。

【0128】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為伸苯基，m 為 1 或 2，A 為 $-P(=O)R_5R_6$ ，且 R5 與 R6 各自為苯基。

【0129】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。



【0130】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 至 10，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 10，且 A 為經取代或未經取代之蒽基；或經鹵基或腈基取代之芳基。

【0131】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為 1 或 2，且 A 為經取代或未經取代之蒽基；或經鹵基或腈基取代之芳基。

【0132】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由 $-(L)m-A$ 表示，L 為直接鍵；伸芳基；或伸雜芳













基， m 為 1 或 2，且 A 為經芳基取代的蔥基，所述芳基未經取代或經鹵基或腈基取代；或經鹵基或腈基取代之芳基。

【0133】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中， a 為 1 或 2，至少一個 $R1$ 由 $-(L)m-A$ 表示， L 為直接鍵；或伸芳基； m 為 1 或 2，且 A 為經芳基取代之蔥基，所述芳基未經取代或經氟基或腈基取代；或經氟基或腈基取代之芳基。

【0134】 根據本說明書中的一個實施例，在化學式 1 中， a 為 1 或 2，至少一個 $R1$ 由 $-(L)m-A$ 表示， L 為直接鍵； m 為 1 或 2，且 A 為經苯基取代之蔥基，所述苯基未經取代或經腈基取代；或經氟基或腈基取代之苯基。

【0135】 根據本發明的一個實施例，化學式 1 之化合物可為由以下化合物選出的任一者。

106-02-21




【0136】 由化學式 1 表示之化合物可依據下述製備實例製備。


【0137】 根據一個實施例，由化學式 1 表示之化合物可經由諸如以下反應式 1-1、1-2 以及 1-3 之步驟製備。

106-02-21

[反應式 1-1]




[反應式 1-2]



106-02-21

[反應式 1-3]



【0138】 在反應式中，

Ar_1 、 Ar_2 、 Ar_3 以及 Ar_4 之定義與化學式 1 中相同。

【0139】 在特定位置具有特定取代基之化合物的製備實例描述於反應式 1-1、1-2 以及 1-3 中，然而，所屬領域的技術人員可使用所屬領域中已知的材料、參照上述反應式來修改取代基的位置、類型以及數目。

【0140】 另外，本說明書提供一種包含由化學式 1 表示之化合物的有機發光裝置。

【0141】 本說明書中的一個實施例提供一種有機發光裝置，其包含：第一電極；在第一電極對面設置的第二電極；以及一或多個設置於第一電極與第二電極之間的有機材料層，其中有機材料層中之一或多個層包含化學式 1 之化合物。

【0142】 本說明書中之有機發光裝置之有機材料層可以單層結構形成，但可以其中兩個或超過兩個有機材料層層壓而成之多層結構形成。舉例而言，本發明的有機發光裝置可具有包含電洞注入層、電洞轉移層、電子抑止層、發光層、電洞抑止層、電子轉移層、電子注入層及其類似層作為有機材料層的結構。然而，有機發光裝置之結構不限於此，且可包含較少數目個有機材料層。

【0143】 在本說明書的一個實施例中，有機材料層包含電洞注入層、電洞轉移層或同時進行電洞注入和轉移的層，且電洞注入層、電洞轉移層或同時進行電洞注入和轉移的層包含化學式 1 之化合物。

【0144】 在本說明書的一個實施例中，有機材料層包含電子抑止層，且電子抑止層包含化學式 1 之化合物。

【0145】 在另一個實施例中，有機材料層包含發光層，且發光層包含化學式 1 之化合物。

【0146】 在本說明書的一個實施例中，有機材料層包含電洞抑止層，且電洞抑止層包含化學式 1 之化合物。

【0147】 在本說明書的一個實施例中，電子轉移層、電子注入層或同時進行電子轉移以及電子注入的層包含化學式 1 之化合物。

【0148】 在另一個實施例中，有機材料層包含發光層及電子轉移層，且電子轉移層包含化學式 1 之化合物。

【0149】 本說明書中的一個實施例提供一種有機發光裝置，其包含：第一電極；在第一電極對面設置的第二電極；設置於第一電極與第二電極之間的發光層；以及兩個或超過兩個設置於發光層與第一電極之間或發光層與第二電極之間的有機材料層，其中兩個

或超過兩個有機材料層中之至少一者包含所述化合物。在一個實施例中，作為兩個或超過兩個有機材料層，兩個或超過兩個可由以下各者所構成之族群中選出：電子轉移層、電子注入層、同時進行電子轉移以及電子注入的層，以及電洞抑止層。

【0150】 在本說明書的一個實施例中，有機材料層包含兩個或超過兩個電子轉移層，且兩個或超過兩個電子轉移層中的至少一者包含所述化合物。具體言之，在本說明書的一個實施例中，所述化合物可包含於兩個或超過兩個電子轉移層之一中，或可包含於兩個或超過兩個電子轉移層中的每一者中。

【0151】 在本說明書的一個實施例中，當化合物包含於兩個或超過兩個電子轉移層中的每一者中時，除所述化合物之外的材料可為彼此相同或不同的。

【0152】 在另一個實施例中，有機發光裝置可為具有陽極、一或多個有機材料層以及陰極連續層壓於基板上之結構（普通型）的有機發光裝置。

【0153】 在另一個實施例中，有機發光裝置可為具有陰極、一或多個有機材料層以及陽極連續層壓於基板上之逆向結構（倒置型）的有機發光裝置。

【0154】 舉例而言，根據本說明書中的一個實施例的有機發光裝置之結構說明於圖 1 以及圖 2 中。


【0155】 圖 1 說明一種有機發光裝置，其經形成而具有基板（1）、陽極（2）、發光層（3）以及陰極（4）。在這種結構中，所述化合物可包含於發光層中。

【0156】 圖 2 說明一種有機發光裝置，其經形成而具有基板（1）、

陽極（2）、電洞注入層（5）、電洞轉移層（6）、發光層（7）、電子轉移層（8）以及陰極（4）。在這種結構中，所述化合物可包含於電洞注入層、電洞轉移層、發光層以及電子轉移層中的一或多個層中。

【0157】 根據本說明書中的一個實施例，有機材料層包含發光層，且發光層包含由以下化學式 15 表示之化合物。

[化學式 15]



【0158】 在化學式 15 中，

$z1$ 為 1 或大於 1 的整數，且當 $z1$ 為 2 或大於 2 時，括弧中的結構彼此相同或不同，

Ar100 為經取代或未經取代之單價或更高價苯并蒽基；經取代或未經取代之單價或更高價螢蒽基（fluoranthene group）；經取代或未經取代之單價或更高價芘基；或經取代或未經取代之單價或更高價屈基，

L100 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之芳基烷基；或經取代或未經取代之雜環基，或可彼此鍵結而形成經取代或未經取代之環。

【0159】 根據本說明書中的一個實施例，發光層包含由化學式 15

表示之化合物作為發光層摻雜劑。

【0160】 根據本說明書中的一個實施例，L100 為直接鍵。

【0161】 根據本說明書中的一個實施例，z1 為 2。

【0162】 根據本說明書中的一個實施例，Ar100 為未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基或第三丁基取代之二價萘基；或未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基或第三丁基取代之二價屈基。

【0163】 根據本說明書中的一個實施例，Ar100 為未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基或第三丁基取代之二價萘基。

【0164】 根據本說明書中的一個實施例，Ar100 為二價萘基。

【0165】 根據本說明書中的一個實施例，R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之具有 6 到 60 個碳原子的芳基；或經取代或未經取代之具有 2 到 60 個碳原子的雜環基。

【0166】 根據本說明書中的一個實施例，R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為具有 6 到 60 個碳原子的芳基，所述芳基未經取代或經氬、烷基、腈基、芳基、烷基矽烷基或烷基鍺基取代；或具有 2 到 60 個碳原子的雜環基，所述雜環基未經取代或經氬、烷基、腈基、芳基、烷基矽烷基或烷基鍺基取代。

【0167】 根據本說明書中的一個實施例，R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為具有 6 到 60 個碳原子的芳基，所述芳基未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基、第三丁基、腈基、苯基、三甲基矽烷基或三甲基鍺基取代；或具有 2 到 60 個碳原子的雜環基，所述雜環基未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基、第三丁基、腈基、苯基三甲基矽烷基或三甲基鍺基取代。

【0168】 根據本說明書中的一個實施例，R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基、第三丁基、腈基、苯基、三甲基矽烷基或三甲基鍺基取代之苯基；未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基、第三丁基、腈基、苯基、三甲基矽烷基或三甲基鍺基取代之聯苯基；未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基、第三丁基、腈基、苯基、三甲基矽烷基或三甲基鍺基取代之聯三苯基；或未經取代或經氬、甲基、乙基、異丙基、第三丁基、腈基、苯基、三甲基矽烷基或三甲基鍺基取代之二苯并呋喃基團。


【0169】 根據本說明書中的一個實施例，R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經三甲基鍺基取代之苯基。

【0170】 根據本說明書中的一個實施例，R100 為苯基。

【0171】 根據本說明書中的一個實施例，R101 為經三甲基鍺基取代之苯基。


【0172】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 15 可由以下化合物中選出。

106-02-21



【0173】 根據本說明書中的一個實施例，有機材料層包含發光層，且發光層可包含由以下化學式 16 表示之化合物。

[化學式 16]



【0174】 在化學式 16 中，
Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，
L101 與 L102 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經

取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

R102 為氫；氖；鹵基；腈基；硝基；羥基；羰基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，

z_2 與 z_3 彼此相同或不同且各自獨立地為整數 1 或 2， z_4 為整數 0 到 8，且當 z_2 到 z_4 為 2 或大於 2 時，括弧中的取代基彼此相同或不同，

v 為 1 或大於 1 的整數，且當 v 為 2 或大於 2 的整數時，括弧中的取代基彼此相同或不同。

【0175】 根據本說明書中的一個實施例，發光層包含由化學式 16 表示之化合物作為發光層主體。

【0176】 根據本說明書中的一個實施例，Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之具有 6 到 60 個碳原子的芳基；或經取代或未經取代之具有 2 到 60 個碳原子的雜環

基。

【0177】 根據本說明書中的一個實施例，Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經烷基、芳基或雜環基取代之具有 6 到 60 個碳原子的芳基；或未經取代或經烷基、芳基或雜環基取代之具有 2 到 60 個碳原子的雜環基。

【0178】 根據本說明書中的一個實施例，Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為未經取代或經芳基或雜環基取代之苯基；未經取代或經芳基或雜環基取代之聯苯基；未經取代或經芳基或雜環基取代之聯三苯基；未經取代或經芳基或雜環基取代之萘基；未經取代或經烷基、芳基或雜環基取代之萘基；未經取代或經芳基或雜環基取代之菲基；或未經取代或經芳基或雜環基取代之聯伸三苯基。

【0179】 根據本說明書中的一個實施例，Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為苯基；聯苯基；聯三苯基；萘基；未經取代或經甲基或苯基取代之萘基；菲基；或聯伸三苯基。

【0180】 根據本說明書中的一個實施例，Ar101 為 2-萘基。

【0181】 根據本說明書中的一個實施例，Ar102 為 1-萘基。

【0182】 根據本說明書中的一個實施例，L101 與 L102 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；伸苯基；或伸萘基。

【0183】 根據本說明書中的一個實施例，L101 為伸苯基。

【0184】 根據本說明書中的一個實施例，L102 為直接鍵。


【0185】 根據本說明書中的一個實施例，R102 為氫。

【0186】 根據本說明書中的一個實施例，z1 為 1。


【0187】 根據本說明書中的一個實施例，v 為 1。

【0188】 根據本說明書中的一個實施例， v 為 2。


【0189】 根據本說明書中的一個實施例，化學式 16 可由以下化合物中選出。




106-02-21



106-02-21



106-02-21



【0190】 根據本說明書中的一個實施例，有機材料層包含發光層，且所述發光層包含由化學式 15 表示之化合物作為發光層摻雜劑且包含由化學式 16 表示之化合物作為發光層主體。

【0191】 本說明書中的有機發光裝置可使用所屬領域中已知的材料以及方法製造，但有機材料層中的一或多個層包含本說明書的化合物，亦即化學式 1 之化合物。

【0192】 當有機發光裝置包含多個有機材料層時，有機材料層可由彼此相同或不同的材料形成。

【0193】 本說明書中的有機發光裝置可使用所屬領域中已知的材料以及方法製造，但其中有機材料層中的一或多個層包含化學式 1 之化合物，亦即由化學式 1 表示之化合物。

【0194】 舉例而言，本說明書中之有機發光裝置可藉由在基板上連續層壓第一電極、有機材料層以及第二電極來製造。本文中，有機發光裝置可如下製造：使用物理氣相沈積（physical vapor deposition, PVD）方法（諸如濺鍍或電子束蒸發），藉由沈積金屬、具有導電性的金屬氧化物或其合金而在基板上形成陽極；且在其上形成包含電洞注入層、電洞轉移層、發光層以及電子轉移層的可有機材料層；且接著在其上沈積能夠用作陰極的材料。除這種方法之外，有機發光裝置亦可藉由在基板上連續沈積陰極材料、有機材料層以及陽極材料來製造。

【0195】 另外，當製造有機發光裝置時，化學式 1 之化合物可使用溶液塗佈法以及真空沈積法形成有機材料層。本文中，溶液塗佈法意謂旋塗、浸塗、刀片刮抹、噴墨印刷、絲網印刷、噴霧方法、滾塗法及其類似法，但不限於此。

【0196】 除這種方法以外，有機發光裝置亦可藉由在基板上連續沈積陰極材料、有機材料層以及陽極材料來製造（國際專利申請案特許公開案第 2003/012890 號）。然而，製造方法不限於此。

【0197】 在本說明書的一個實施例中，第一電極為陽極，且第二電極為陰極。

【0198】 在另一個實施例中，第一電極為陰極，且第二電極為陽極。

【0199】 作為陽極材料，具有較大功函數之材料通常較佳，以便電洞順利注入有機材料層中。能夠在本發明中使用之陽極材料之具體實例包含金屬，諸如鈳、鉻、銅、鋅以及金或其合金；金屬氧化物，諸如氧化鋅、氧化銦、氧化銦錫（indium tin oxide；ITO）以

及氧化銦鋅 (indium zinc oxide ; IZO) ; 金屬與氧化物之組合 , 諸如 ZnO:Al 或 SNO₂:Sb ; 導電聚合物 , 諸如聚(3-甲基噻吩)、聚[3,4-(伸乙基-1,2-二氧基)噻吩] (PEDOT)、聚吡咯以及聚苯胺 , 但不限於此。

【0200】 作為陰極材料 , 具有較小功函數之材料通常較佳 , 以便電子順利注入有機材料層中。能夠在本發明中使用之陰極材料的具體實例包含金屬 , 諸如鎂、鈣、鈉、鉀、鈦、銦、鉍、鋰、釷、鋁、銀、錫以及鉛 , 或其合金 ; 多層結構材料 , 諸如 LiF/Al 或 LiO₂/Al , 及其類似物 , 但不限於此。

【0201】 電洞注入層為自電極注入電洞之層 , 且電洞注入材料較佳為具有轉移電洞之能力的化合物 , 因此在陽極中具有電洞注入效應 , 對發光層或發光材料具有極佳電洞注入效應 , 防止發光層中所產生之激子移動至電子注入層或電子注入材料中 , 且另外 , 具有極佳的薄膜形成能力。電洞注入材料之最高佔用分子軌域 (HOMO) 較佳在陽極材料之功函數與周圍有機材料層之 HOMO 之間。電洞注入材料之具體實例包含金屬卟啉、寡聚噻吩、芳胺類有機材料、己腈六氫雜聯伸三苯類有機材料、喹吖啶酮類有機材料、茈類有機材料、蔥醌以及聚苯胺及聚噻吩類導電聚合物 , 以及其類似物 , 但不限於此。

【0202】 電洞轉移層為自電洞注入層接收電洞且將電洞轉移至發光層之層 , 且作為電洞轉移材料 , 能夠自陽極或電洞注入層接收電洞、使電洞移動至發光層且具有高電洞遷移率之材料為適合的。其具體實例包含芳胺類有機材料、導電聚合物、具有共軛部分及非共軛部分在一起之嵌段共聚物以及其類似物 , 但不限於此。

【0203】發光材料是一種藉由接收分別來自電洞轉移層及電子轉移層的電洞及電子且使電洞與電子結合而能夠發射可見光區域中之光的材料，且較佳為具有有利的螢光或磷光量子效率的材料。其具體實例包含 8-羥基-喹啉鋁錯合物 (Alq_3)；咔唑類化合物；二聚苯乙烯基化合物； BAlq ；10-羥基苯并喹啉金屬化合物；苯并噁唑類化合物、苯并噻唑類化合物以及苯并咪唑類化合物；聚(對伸苯基伸乙烯基)(PPV)類聚合物；螺環接化合物；聚萘、紅螢烯以及其類似物，但不限於此。

【0204】發光層可包含主體材料及摻雜材料。主體材料包含稠合芳族環衍生物、含雜環化合物或其類似物。具體地說，稠合的芳族環衍生物包含蒽衍生物、芘衍生物、萘衍生物、稠五苯衍生物、菲化合物、螢蒽化合物及其類似物，且含雜環化合物包含咔唑衍生物、二苯并呋喃衍生物、梯型呋喃化合物、嘧啶衍生物及其類似物，但材料不限於此。

【0205】摻雜材料包含芳族胺衍生物、苯乙烯基胺化合物、硼錯合物、螢蒽化合物、金屬錯合物及其類似物。具體言之，芳族胺衍生物為具有經取代或未經取代之芳基胺基之稠合芳族環衍生物且包含含有芳基胺基的芘、蒽、屈、二萘并芘及其類似物，且苯乙烯基胺化合物為其中經取代或未經取代之芳基胺經至少一個芳基乙烯基取代的化合物，且一個、兩個或超過兩個由以下各者所構成的族群中選出之取代基為經取代或未經取代：芳基、矽烷基、烷基、環烷基以及芳基胺基。具體言之，包含苯乙烯基胺、苯乙烯基二胺、苯乙烯基三胺、苯乙烯基四胺或其類似物，但苯乙烯基胺化合物不限於此。此外，金屬錯合物包括銻錯合物、鉑錯合物或其類似物，

但不限於此。

【0206】 電子轉移層為接收來自電子注入層之電子且將電子轉移至發光層之層，且作為電子轉移材料，能夠順利地接收來自陰極之電子、使電子移動至發光層且具有高電子遷移率之材料為適合的。其具體實例包含 8-羥基喹啉之 Al 錯合物；包含 Alq₃ 之錯合物；有機基團化合物；羥基黃酮金屬錯合物以及其類似物，但不限於此。電子轉移層可與所屬領域中所用的任何所需陰極材料一起使用。特定言之，適合陰極材料之實例包括具有較小功函數之常用材料，且其中鋁層或銀層符合要求。具體言之，陰極材料包含銦、鋇、鈣、鎂以及鈔，且在各種情況下，鋁層或銀層符合要求。

【0207】 電子注入層為注入來自電極之電子的層，且電子注入材料較佳為具有轉移電子之能力、具有陰極之電子注入效應、對發光層或發光材料具有極佳電子注入效應、防止發光層中所產生之激子移動至電洞注入層中且另外具有極佳薄膜形成能力的化合物。其具體實例包含蒽酮、蒽醌二甲烷、聯苯醌、硫派喃二氧化物、噁唑、噁二唑、三唑、咪唑、茚四甲酸、亞蒽基甲烷、蒽酮或其類似物及其衍生物、金屬錯合物化合物、含氮 5 員環衍生物及其類似物，但不限於此。

【0208】 金屬錯合物化合物包含 8-羥基喹啉鋰、雙(8-羥基喹啉)鋅、雙(8-羥基喹啉)銅、雙(8-羥基喹啉)鎂、參(8-羥基喹啉)鋁、參(2-甲基-8-羥基喹啉)鋁、參(8-羥基喹啉)鎂、雙(10-羥基苯并[h]喹啉)鋁、雙(10-羥基苯并[h]喹啉)鋅、雙(2-甲基-8-喹啉)鎂、雙(2-甲基-8-喹啉)(鄰甲酚)鎂、雙(2-甲基-8-喹啉)(1-萘)鋁、雙(2-甲基-8-喹啉)(2-萘)鎂及其類似物，但不限於此。

【0209】視所用材料而定，根據本說明書之有機發光裝置可為頂發射型、底發射型或雙發射型。


【0210】在本說明書的一個實施例中，化學式 1 之化合物可包含於除有機發光裝置之外的有機太陽能電池或有機電晶體中。

【0211】由化學式 1 表示之化合物的製備以及包含其之有機發光裝置的製造將參照以下實例具體描述。然而，以下實例僅出於說明之目的，且本說明書的範圍不限於此。

<合成實例 1>

<製備實例 1>

以下化合物 1 的化合物合成




【0212】在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及二苯胺 (3.31 g, 19.61 mmol) 完全溶解於 180 ml 二甲苯中之後，向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g, 21.39 mmol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鈀(0) (0.09 g, 0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 2 小時。將所得物冷卻至室溫，過濾以移除鹼，且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 150 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 1 (8.85 g, 產率：77%)。

MS[M+H]⁺=650

<製備實例 2>

106-02-21

以下化合物 2 的化合物合成




【0213】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及 N-苯基-[1,1'-聯苯]-4-胺 (4.80 g, 19.61 mmol) 完全溶解於 200 ml 二甲苯中之後，向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g, 21.39 mol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鈀(0) (0.09 g, 0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將所得物冷卻至室溫，過濾以移除鹼，且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 200 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 2 (9.42 g, 產率：73%)。

MS[M+H]⁺=726

<製備實例 3>

以下化合物 3 的化合物合成



【0214】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及二([1,1'-聯苯]-4-基)胺 (6.29 g, 19.61 mmol) 完全溶解於 220 ml 二甲苯中之後，向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g, 21.39 mol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鈀(0) (0.09 g, 0.18


106-02-21

mmol)，且所得物加熱且攪拌 4 小時。將所得物冷卻至室溫，過濾以移除鹼，且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 250 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 3 (12.22 g，產率：86%)。

MS[M+H]⁺=803

<製備實例 4>

以下化合物 4 的化合物合成




【0215】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g，17.83 mmol) 及 N-([1,1'-聯苯]-4-基)-[1,1'-聯苯]-2-胺 (6.29 g，19.61 mmol) 完全溶解於 220 ml 二甲苯中之後，向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g，21.39 mol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鉀(0) (0.09 g，0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將所得物冷卻至室溫，過濾以移除鹼，且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 230 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 4 (11.01 g，產率：77%)。

MS[M+H]⁺=803

<製備實例 5>

以下化合物 5 的化合物合成

106-02-21




【0216】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及 N-([1,1'-聯苯]-4-基)-9,9-二甲基-9H-芴-2-胺 (7.08 g, 19.61 mmol) 完全溶解於 240 ml 二甲苯中之後，向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g, 21.39 mol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鈀(0) (0.09 g, 0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 5 小時。將所得物冷卻至室溫，過濾以移除鹼，且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 280 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 5 (11.32 g，產率：76%)。

MS[M+H]⁺=843

<製備實例 6>

以下化合物 6 的化合物合成



【0217】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及 N-([1,1'-聯苯]-2-基)-9,9-二甲基-9H-芴-2-胺 (7.08 g, 19.61 mmol) 完全溶解於 220 ml 二甲苯中之後，向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g, 21.39 mol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鈀(0)


106-02-21

(0.09 g, 0.18 mmol), 且所得物加熱且攪拌 3 小時。將所得物冷卻至室溫, 過濾以移除鹼, 且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 240 ml 乙酸乙酯再結晶, 製得化合物 6 (10.19 g, 產率: 68%)。

MS[M+H]⁺=843

<製備實例 7>

以下化合物 7 的化合物合成




【0218】在氮氣氛圍下, 在 500 ml 圓底燒瓶中, 將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及 9,9-二甲基-N-苯基-9H-芴-2-胺 (5.59 g, 19.61 mmol) 完全溶解於 220 ml 二甲苯中之後, 向其中添加第三丁醇鈉 (2.05 g, 21.39 mol) 且接著添加雙(三-第三丁基膦)鈀(0) (0.09 g, 0.18 mmol), 且所得物加熱且攪拌 3 小時。將所得物冷卻至室溫, 過濾以移除鹼, 且接著真空濃縮二甲苯。所得物利用 240 ml 乙酸乙酯再結晶, 製得化合物 7 (10.02 g, 產率: 75%)。

MS[M+H]⁺=767

<製備實例 8>

以下化合物 8 的化合物合成

106-02-21




【0219】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及(4-(二苯胺基)苯基)硼酸 (5.92 g, 20.50 mmol) 完全溶解於 220 ml 四氫呋喃中之後，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (110 ml) 且接著添加肆-(三苯基膦)鈀 (0.21 g, 0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 210 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 8 (9.97 g, 77%)。

MS[M+H]⁺=726

<製備實例 9>

以下化合物 9 的化合物合成



【0220】 在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 以及(9-苯基-9H-吡唑-3-基)硼酸 (5.92 g, 20.50 mmol) 完全溶解於 260 ml 四氫呋喃中之後，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (130 ml) 且接著添加肆-(三苯基膦)鈀 (0.21 g, 0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 5 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 280 ml 乙


106-02-21

酸乙酯再結晶，製得化合物 9 (10.47 g, 81%)。

MS[M+H]⁺=724

<製備實例 10>

以下化合物 10 的化合物合成




【0221】在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A (10.0 g, 17.83 mmol) 及 (4-(二苯基磷醯基)苯基)硼酸 (6.60 g, 20.50 mmol) 完全溶解於 220 ml 四氫呋喃中之後，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (110 ml) 且接著添加肆-(三苯基磷)鈰 (0.21 g, 0.18 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 210 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 10 (11.46 g, 85%)。

MS[M+H]⁺=759

<製備實例 11>

以下化合物 11 的化合物合成



【0222】在氮氣氛圍下，在 500 mL 圓底燒瓶中，將化合物 A-1 (10.0 g, 16.50 mmol) 以及 2-氯-4,6-二苯基-1,3,5-三嗪 (3.83 g,


106-02-21

14.34 mmol) 完全溶解於 240 ml 四氫呋喃中，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (120 ml) 且接著添加肆-(三苯基膦)鈀 (0.17 g, 0.14 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 210 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 11 (9.44 g, 80%)。

$$MS[M+H]^+=714$$

<製備實例 12>

以下化合物 12 的化合物合成




【0223】在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A-1 (10.0 g, 16.50 mmol) 以及 2-氯-4,6-二苯基嘓啶 (3.83 g, 14.34 mmol) 完全溶解於 280 ml 四氫呋喃中，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (140 ml) 且接著添加肆-(三苯基膦)鈀 (0.17 g, 0.14 mmol)，且所得物加熱且攪拌 5 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 230 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 12 (8.49 g, 71%)。

$$MS[M+H]^+=713$$

<製備實例 13>

以下化合物 13 的化合物合成

106-02-21




【0224】在氮氣氛圍下，在 500 mL 圓底燒瓶中，將化合物 A-1 (10.0 g, 16.50 mmol) 以及 4-氯-2,6-二苯基嘓啶 (3.83 g, 14.34 mmol) 完全溶解於 240 ml 四氫呋喃中，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (120 ml) 且接著添加肆-(三苯基膦)鈀 (0.17 g, 0.14 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 260 ml 乙酸乙酯再結晶，製得化合物 13 (7.92 g, 67%)。

MS[M+H]⁺=713

<製備實例 14>

以下化合物 14 的化合物合成




【0225】在氮氣氛圍下，在 500 ml 圓底燒瓶中，將化合物 A-1 (10.0 g, 16.50 mmol) 以及 2-氯-4,6-二苯基嘓啶 (3.83 g, 14.34 mmol) 完全溶解於 240 ml 四氫呋喃中之後，向其中添加 2 M 碳酸鉀水溶液 (120 ml) 且接著添加肆-(三苯基膦)鈀 (0.17 g, 0.14 mmol)，且所得物加熱且攪拌 3 小時。將溫度降低至室溫，移除水層，且所得物經無水硫酸鎂乾燥，真空濃縮，且接著用 210 ml 乙酸乙酯再

結晶，製得化合物 14（8.23 g，70%）。


MS[M+H]⁺=712

<製備實例 15>至<製備實例 28>



【0226】 化合物 15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27 以及 28 是以與製備實例 1 至製備實例 14 相同之方式製備，

但其中使用化合物 B 或化合物 B-1 而非化合物 A 或化合物 A-1 作為起始物質。




<實例 1-1>

【0227】 將上面塗有 1,000 Å 厚度之薄膜形式之氧化銦錫（ITO）的玻璃基板放入溶有清潔劑之蒸餾水中且進行超音波清潔。本文中，使用 Fischer Co.之產品作為清潔劑且使用經 Millipore Co.製造之過濾器過濾兩次之蒸餾水作為蒸餾水。將 ITO 清潔 30 分鐘之後，使用蒸餾水重複進行超音波清潔兩次持續 10 分鐘。蒸餾水清潔完成之後，用異丙醇、丙酮以及甲醇之溶劑對基板進行超音波清潔，接著乾燥且接著轉移至電漿清潔器中。此外，使用氧電漿清潔基板 5 分鐘，且接著轉移至真空沈積器中。


【0228】 在如上製備的透明 ITO 電極上，藉由熱真空沈積以下化合物己腈六氫雜聯伸三苯（HAT）至 500 Å 厚度來形成電洞注入層。

[HAT]




【0229】 藉由真空沈積以下化合物 4-4'-雙[N-(1-萘基)-N-苯基胺


基]聯苯 (NPB) ($300 \text{ \AA}$) (電洞轉移材料) 而在電洞注入層上形成電洞轉移層。




【0230】 隨後，藉由真空沈積以下化合物 1 而在電洞轉移層上形成電子抑止層至 $100 \text{ \AA}$ 之膜厚度。




【0231】 接著，藉由以 25:1 之重量比真空沈積如下所示之 BH 及 BD 而在電子抑止層上形成發光層至 $300 \text{ \AA}$ 之膜厚度。






[ET1]



[LiQ]



【0232】 藉由以 1:1 之重量比真空沈積化合物 ET1 及化合物喹啉鋰（LiQ）而在發光層上形成電子注入及轉移層至 300 Å 之厚度。藉由依序沈積氟化鋰（LiF）至 12 Å 厚度及鋁至 2,000 Å 厚度而在電子注入及轉移層上形成陰極。

【0233】 藉由在上述方法中，將有機材料之沈積速率維持在 0.4 Å/sec 至 0.7 Å/sec，將陰極之氟化鋰及鋁之沈積速率分別維持在 0.3 Å/sec 及 2 Å/sec，以及將沈積期間的真空度維持在 2×10^{-7} 托至 5×10^{-6} 托來製造有機發光裝置。

<實例 1-2>

【0234】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 2 而非化合物 1。

<實例 1-3>

【0235】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 3 而非化合物 1。

<實例 1-4>

【0236】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 4 而非化合物 1。

<實例 1-5>

【0237】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 5 而非化合物 1。

<實例 1-6>

【0238】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 6 而非化合物 1。

<實例 1-7>

【0239】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 7 而非化合物 1。

<實例 1-8>

【0240】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 8 而非化合物 1。

<實例 1-9>

【0241】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 15 而非化合物 1。

<實例 1-10>

【0242】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 16 而非化合物 1。

<實例 1-11>

【0243】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 17 而非化合物 1。

<實例 1-12>

【0244】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 18 而非化合物 1。

<實例 1-13>

【0245】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 19 而非化合物 1。

<實例 1-14>

【0246】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 20 而非化合物 1。

<實例 1-15>

【0247】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 21 而非化合物 1。


<實例 1-16>

【0248】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 22 而非化合物 1。

<比較實例 1-1>


【0249】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用以下 EB 1（TCTA）而非化合物 1。

[EB 1]



<比較實例 1-2>

【0250】 有機發光裝置是以與實例 1-1 相同之方式製造，但其中使用 EB 2 而非化合物 1。



【0251】 對實例 1-1 至實例 1-16 以及比較實例 1-1 以及比較實例 1-2 中所製造的有機發光裝置施加電流時，獲得下表 1 的結果。

[表 1]

	化合物 (電子抑止層)	電壓 (V， 10 mA/cm ²)	效率 (cd/A，10 mA/cm ²)	色彩座標 (x，y)
實例 1-1	化合物 1	3.55	5.40	(0.139，0.125)
實例 1-2	化合物 2	3.62	5.35	(0.138，0.126)
實例 1-3	化合物 3	3.47	5.59	(0.138，0.127)
實例 1-4	化合物 4	3.48	5.57	(0.137，0.125)
實例 1-5	化合物 5	3.49	5.58	(0.137，0.125)
實例 1-6	化合物 6	3.44	5.51	(0.137，0.127)
實例 1-7	化合物 7	3.43	5.53	(0.137，0.125)
實例 1-8	化合物 8	3.44	5.55	(0.137，0.125)
實例 1-9	化合物 15	3.53	5.44	(0.138，0.125)
實例 1-10	化合物 16	3.58	5.43	(0.137，0.125)
實例 1-11	化合物 17	3.53	5.41	(0.137，0.125)
實例 1-12	化合物 18	3.55	5.41	(0.137，0.125)

實例 1-13	化合物 19	3.62	5.55	(0.138 , 0.126)
實例 1-14	化合物 20	3.67	5.54	(0.137 , 0.125)
實例 1-15	化合物 21	3.60	5.56	(0.137 , 0.127)
實例 1-16	化合物 22	3.61	5.58	(0.137 , 0.127)
比較實例 1-1	EB 1 (TCTA)	4.56	4.32	(0.138 , 0.127)
比較實例 1-2	EB 2	4.25	4.58	(0.139 , 0.125)

【0252】 如自表 1 所見，相較於使用現有 TCTA 的比較實例 1 以及具有類似於本發明之化學式 1 的核心結構的比較實例 2，發現有機發光裝置中使用由化學式 1 表示之化合物作為電子抑止層的實例 1-1 至實例 1-16 之有機發光裝置展現低電壓以及高效率之特性。

【0253】 已鑑別出根據本發明之化學式 1 之化合物具有極佳的電子抑止能力且展現低電壓以及高效率之特性，且因此能夠用於有機發光裝置中。

<實例 2-1>





【0254】 合成實例中所合成的化合物使用通常已知的方法進行高純度昇華純化，且接著使用如下方法製造綠色有機發光裝置。

【0255】 將上面塗有 1,000 Å 厚度之薄膜形式之氧化銦錫（ITO）的玻璃基板放入溶有清潔劑之蒸餾水中且進行超音波清潔。本文中，使用 Fischer Co.之產品作為清潔劑且使用經密理博公司（Millipore Co.）製造之過濾器過濾兩次之蒸餾水作為蒸餾水。將 ITO 清潔 30 分鐘之後，使用蒸餾水重複進行超音波清潔兩次持續 10 分鐘。蒸餾水清潔完成之後，用異丙醇、丙酮以及甲醇之溶劑對基板進行超音波清潔，接著乾燥且接著轉移至電漿清潔器中。此外，使用氧電漿清潔基板 5 分鐘，且接著轉移至真空沈積器中。


【0256】 使用化合物 11 作為主體，在如此製備的 ITO 透明電極上以 m-MTDATA（60 nm）/TCTA（80 nm）/化合物 11 + 10% Ir(ppy)₃

(300 nm) / BCP (10 nm) / Alq₃ (30 nm) / LiF (1 nm) / Al (200 nm)
的次序形成發光元件來製造有機發光裝置。

m-MTDATA、TCTA、Ir(ppy)₃ 以及 BCP 之結構如下。



[化合物 11]

**<實例 2-2>**

【0257】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 12 而非化合物 11。

<實例 2-3>

【0258】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 13 而非化合物 11。

<實例 2-4>

【0259】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 14 而非化合物 11。

<實例 2-5>

【0260】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 25 而非化合物 11。

<實例 2-6>

【0261】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 26 而非化合物 11。

<實例 2-7>

【0262】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用化合物 27 而非化合物 11。


<實例 2-8>

【0263】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中

使用化合物 28 而非化合物 11。


<比較實例 1>

【0264】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用以下 GH 1（CBP）而非化合物 11。



<比較實例 2>

【0265】 有機發光裝置是以與實例 2-1 相同之方式製造，但其中使用以下 GH 2 而非化合物 11。



【0266】 對實例 2-1 至實例 2-8 以及比較實例 1 及比較實例 2 中所製造的有機發光裝置施加電流時，獲得下表 2 的結果。

[表 2]

	化合物 (主體)	電壓 (V， 10 mA/cm ²)	效率 (cd/A，10 mA/cm ²)	EL 峰 (nm)
實例 2-1	化合物 11	5.18	46.93	517
實例 2-2	化合物 12	5.26	45.24	516
實例 2-3	化合物 13	5.15	46.54	518
實例 2-4	化合物 14	5.29	45.15	517
實例 2-5	化合物 25	5.28	45.31	515
實例 2-6	化合物 26	5.13	46.63	516
實例 2-7	化合物 27	5.29	45.42	516

實例 2-8	化合物 28	5.27	45.54	517
比較實例 1	GH 1 (CBP)	7.21	35.41	517
比較實例 2	GH 2	6.51	39.56	517

【0267】 根據測試結果，相較於使用現有 CBP 的比較實例 1 以及具有類似於本發明化學式 1 之核心結構的比較實例 2 之綠色有機發光裝置，已鑑別出使用根據本發明之由化學式 1 表示之化合物作為綠色發光層之主體材料的實例 2-1 至 2-8 的綠色有機發光裝置就電流效率以及驅動電壓而言展現優良效能。

【0268】 上文中已描述本發明之較佳實施例(電子抑止層、綠色發光層)，然而本發明不限於此，且可在申請專利範圍以及實施方式之範圍內進行各種潤飾，且所述潤飾亦包含於本發明之範圍中。


【符號說明】

【0269】

- 1：基板
- 2：陽極
- 3、7：發光層
- 4：陰極
- 5：電洞注入層
- 6：電洞轉移層
- 8：電子轉移層

【發明申請專利範圍】

【第1項】 一種由以下化學式 1 表示的化合物：



其中，在化學式 1 中，

R1 至 R4 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環

基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

a 為整數 1 至 10，

b 為 0，

c 為 0，


d 為 0，以及

當 a 為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。

【第2項】如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中，在化學式 1 中，a 為 1 至 10，至少一個 R1 由 $-(L)_m-A$ 表示，L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，m 為整數 1 至 10，A 為 $-NAr_1Ar_2$ ；經取代或未經取代之含氮雜環基； $-P(=O)R_5R_6$ ；經取代或未經取代之蒽基；或經鹵基或腈基取代之芳基，且 Ar_1 、 Ar_2 、 R_5 以及 R_6 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經

取代或未經取代之雜環基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環。

【第3項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中化學式 1 由以下化學式 2 表示：



其中，在化學式 2 中，
R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，
R11 具有與 R1 至 R4 相同的定義，
L 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，


Ar1 與 Ar2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取


代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

- p 為整數 1 至 10，
- f 為整數 0 至 10，
- $1 \leq p + f \leq 10$ ，
- m 為整數 1 至 10，以及

當 p、f 以及 m 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。

【第4項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中化學式 1 由以下化學式 3 或化學式 4 表示：





其中，在化學式 3 及化學式 4 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

L1 與 L2 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1 至 Ar4 以及 Y1 與 Y2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取

代之環，

y1 為整數 0 至 9，


y2 為整數 0 至 8，

m1 與 m2 彼此相同或不同，且各自獨立地為整數 1 至 10，以及


當 y1、y2、m1 以及 m2 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。

【第5項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中化學式 1 由以下化學式 5 至化學式 8 中的任一者表示：


[化學式 5]




[化學式 6]



[化學式 7]



[化學式 8]



其中，在化學式 5 至化學式 8 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

L1 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1、Ar2 及 Y1 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氘；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；

經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，


y1 為整數 0 至 9，

m1 為整數 1 至 10，以及


當 y1 以及 m1 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。

【第6項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中化學式 1 由以下化學式 9 至化學式 12 中的任一者表示：


[化學式 9]




[化學式 10]



[化學式 11]



[化學式 12]



其中，在化學式 9 至化學式 12 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

L1 與 L2 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar1 至 Ar4 以及 Y2 彼此相同或不同，且各自獨立地為氫；氖；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，
y2 為整數 0 至 8，


m1 與 m2 彼此相同或不同，且各自獨立地為整數 1 至 10，以及

當 y2、m1 以及 m2 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。


【第7項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中化學式 1 由

以下化學式 13 或化學式 14 表示：

[化學式 13]



[化學式 14]



其中，在化學式 13 及化學式 14 中，

R2 至 R4、b、c 以及 d 的定義與化學式 1 中相同，

R11 具有與 R2 至 R4 相同的定義，

L、L11 及 L21 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

Ar2、Ar11、Ar12、Ar21 以及 Ar22 彼此相同或不同，且各自

獨立地為氫；氖；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；醯亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，或與相鄰基團鍵結而形成經取代或未經取代之環，

p 為整數 1 至 10，


f 為整數 0 至 10，


$1 \leq p+f \leq 10$ ，


m、m11 以及 m21 彼此相同或不同，且各自獨立地為整數 1 至 10，以及


當 p、f、m、m11 以及 m21 各自為 2 或大於 2 時，括弧中之結構彼此相同或不同。


【第8項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中所述化學式 1 之化合物為由以下結構式中選出的任一者：






































【第9項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中所述化學式 1 之化合物為由以下結構式中選出的任一者：








【第10項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中所述化學式 1 之化合物為由以下結構式中選出的任一者：






















【第11項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；或具有 6 至 20 個碳原子的伸芳基，m 為 1 或 2，且 A 為未經取代或經芳基或雜環基取代之含氮雜環基，且所述含氮雜環基為三嗪基、




嘧啶基、吡啶基、喹唑啉基、喹啉基、異喹啉基、苯并咪唑基、呋唑基或苯并呋唑基。
















【第12項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中所述化學式 1 之化合物為由以下結構式中選出的任一者：
















【第13項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；或具有 6 至 20 個碳原子的伸芳基，m 為 1 或 2，A 為-P(=O)R5R6，且 R5 與 R6 彼此相同或不同且各自獨立地為具有 6 至 20 個碳原子的芳基。

【第14項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中所述化學式 1 之化合物為由以下結構式中選出的任一者：



【第15項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中在化學式 1 中，a 為 1 或 2，至少一個 R1 由-(L)m-A 表示，L 為直接鍵；伸芳基；或伸雜芳基，m 為 1 或 2，且 A 為經芳基取代的蒽基，所述芳基未經取代或經鹵基或腈基取代；或經鹵基或腈基取代之芳基。

【第16項】 如申請專利範圍第 1 項所述的化合物，其中所述化學式 1 之化合物為由以下結構式中選出的任一者：



【第17項】 一種有機發光裝置，包括：

第一電極；

第二電極，設置在所述第一電極對面；以及

一或多個有機材料層，設置於所述第一電極與所述第二電極之間，

其中所述有機材料層中之一或多個層包含如申請專利範圍第 1 項至第 16 項中任一項所述的化合物。


【第18項】 如請求項 17 之有機發光裝置，其中所述有機材料層包含電洞注入層、電洞轉移層、電子抑止層、發光層、電洞抑止層、

電子轉移層以及電子注入層中的至少一個層。

【第19項】 如申請專利範圍第 17 項所述的有機發光裝置，其中所述有機材料層包含發光層，且所述發光層包含所述化合物。

【第20項】 如申請專利範圍第 17 項所述的有機發光裝置，其中所述有機材料層包含電子抑止層，且所述電子抑止層包含所述化合物。

【第21項】 如申請專利範圍第 17 項所述的有機發光裝置，其中所述有機材料層包含發光層，且所述發光層包含由以下化學式 15 表示之化合物：



其中，在化學式 15 中，
z1 為 1 或大於 1 的整數，且當 z1 為 2 或大於 2 的整數時，
括弧中的結構彼此相同或不同，

Ar100 為經取代或未經取代之單價或更高價苯并茚基；經取代或未經取代之單價或更高價螢蒽基；經取代或未經取代之單價或更高價芘基；或經取代或未經取代之單價或更高價屈基，

L100 為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，以及


R100 與 R101 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之芳基烷基；或經取代或未經取代之雜環

基，或彼此鍵結而形成經取代或未經取代之環。

【第22項】 如申請專利範圍第 21 項所述的有機發光裝置，其中 z_1 為 2，Ar100 為二價芘基，L100 為直接鍵，且 R100 與 R101 彼此相同或不同且各自獨立地為未經取代或經烷基鍺基取代之芳基。

【第23項】 如申請專利範圍第 17 項所述的有機發光裝置，其中所述有機材料層包含發光層，且所述發光層包含由以下化學式 16 表示之化合物：

[化學式 16]



其中在化學式 16 中，

Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，

L101 與 L102 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

R102 為氫；氖；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；鹽亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳

其中在化學式 16 中，

Ar101 與 Ar102 彼此相同或不同，且各自獨立地為經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，

L101 與 L102 彼此相同或不同，且各自獨立地為直接鍵；經取代或未經取代之伸芳基；或經取代或未經取代之伸雜芳基，

R102 為氫；氖；鹵基；腈基；硝基；羥基；酯基；鹽亞胺基團；經取代或未經取代之胺基；經取代或未經取代之矽烷基；經取代或未經取代之硼基；經取代或未經取代之烷基；經取代或未經取代之環烷基；經取代或未經取代之烷氧基；經取代或未經取代之芳氧基；經取代或未經取代之烷基硫代氧基；經取代或未經取代之芳基硫代氧基；經取代或未經取代之烷基硫氧基；經取代或未經取代之芳基硫氧基；經取代或未經取代之烯基；經取代或未經取代之芳烷基；經取代或未經取代之芳烯基；經取代或未經取代之烷基芳基；經取代或未經取代之烷基胺基；經取代或未經取代之芳烷基胺基；經取代或未經取代之雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基胺基；經取代或未經取代之芳基雜芳基胺基；經取代或未經取代之芳基膦基；經取代或未經取代之氧化膦基團；經取代或未經取代之芳基；或經取代或未經取代之雜環基，

z_2 與 z_3 彼此相同或不同且各自獨立地為整數 1 或 2， z_4 為整數 0 到 8，且當 z_2 至 z_4 為 2 或大於 2 時，括弧中的取代基彼此相同或不同，以及

v 為 1 或大於 1 的整數，且當 v 為 2 或大於 2 的整數時，括弧中的取代基彼此相同或不同。