

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第6区分

【発行日】平成26年4月24日(2014.4.24)

【公開番号】特開2012-214240(P2012-214240A)

【公開日】平成24年11月8日(2012.11.8)

【年通号数】公開・登録公報2012-046

【出願番号】特願2011-80180(P2011-80180)

【国際特許分類】

B 6 5 D 65/40 (2006.01)

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

【F I】

B 6 5 D 65/40 D

B 3 2 B 27/00 H

【手続補正書】

【提出日】平成26年3月6日(2014.3.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0035

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0035】

(実施例1)

叩解してフリーネスを600m¹に調整した市販のNBKP60質量%と、ダイワボウ
ポリテック(株)製のNBF(MWP)25質量%と、レオニア社製のポロサニアJ15
質量%とを配合した原料スラリーに、湿潤紙力剤((星光PMC(株)製、品名:WS4
024)を纖維材固形分に対し固形分で1.5質量%添加し、円網抄紙機きにて抄紙し、
坪量20g/m²の纖維材層を作製した。得られた纖維材層と市販のOPフィルム(フタ
ムラ化学(株)製、品名:FOH、厚さ30μ)をドライラミネートにて貼合し、転写型
食品用包材を作製した。得られた転写型食品用包材について、上記評価を行った。結果を
表1および表2に示す。