

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2023년 7월 20일 (20.07.2023)



WIPO | PCT



(10) 국제공개번호

WO 2023/136457 A1

(51) 국제특허분류:

C07D 403/10 (2006.01) C07D 413/10 (2006.01)
C07D 239/26 (2006.01) C07D 417/10 (2006.01)
C07D 263/57 (2006.01) C07D 403/14 (2006.01)
C07D 277/66 (2006.01) C07D 251/24 (2006.01)
C07D 235/08 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2022/018546

(22) 국제출원일: 2022년 11월 23일 (23.11.2022)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:

10-2022-0005128 2022년 1월 13일 (13.01.2022) KR
10-2022-0157379 2022년 11월 22일 (22.11.2022) KR

(71) 출원인: 주식회사 엘지화학 (LG CHEM, LTD.) [KR/
KR]; 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, Seoul
(KR).

(72) 발명자: 허동욱 (HEO, Dong Uk); 34122 대전광역시 유
성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). 홍
성길 (HONG, Sung Kil); 34122 대전광역시 유성구 문지
로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). 이재탁 (LEE,
Jae Tak); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학
기술연구원, Daejeon (KR). 윤정민 (YOON, Jung Min);
34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구
원, Daejeon (KR). 한수진 (HAN, Su Jin); 34122 대전광
역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon
(KR). 윤희경 (YUN, Heekyung); 34122 대전광역시 유성
구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 유미특허법인 (YOU ME PATENT AND LAW
FIRM); 06134 서울특별시 강남구 테헤란로 115, Seoul
(KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국
내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,

SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역
내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM),
유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: NOVEL COMPOUND AND ORGANIC LIGHT-EMITTING DEVICE COMPRISING SAME

(54) 발명의 명칭: 신규한 화합물 및 이를 포함하는 유기발광 소자

5
4
3
2
1

(57) Abstract: The present invention relates to a novel compound and an organic light-emitting device comprising same.

(57) 요약서: 본 발명은 신규한 화합물 및 이를 포함하는 유기발광 소자에 관한 것이다.



WO 2023/136457 A1

명세서

발명의 명칭: 신규한 화합물 및 이를 포함하는 유기발광 소자 기술분야

- [1] 관련 출원(들)과의 상호 인용
- [2] 본 출원은 2022년 1월 13일자 한국 특허 출원 제10-2022-0005128호 및 2022년 11월 22일자 한국 특허 출원 제10-2022-0157379호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원들의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
- [3]
- [4] 본 발명은 신규한 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.
- [5]

배경기술

- [6] 일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기 발광 현상을 이용하는 유기 발광 소자는 넓은 시야각, 우수한 콘트라스트, 빠른 응답 시간을 가지며, 휘도, 구동 전압 및 응답 속도 특성이 우수하여 많은 연구가 진행되고 있다.
- [7]
- [8] 유기 발광 소자는 일반적으로 양극과 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 유기물 층을 포함하는 구조를 가진다. 상기 유기물 층은 유기 발광 소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 유기 발광 소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이, 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다.
- [9]
- [10] 상기와 같은 유기 발광 소자에 사용되는 유기물에 대하여 새로운 재료의 개발이 지속적으로 요구되고 있다.
- [11]
- [12] 선행기술문헌
- [13] 특허문헌
- [14] (특허문헌 1) 한국특허 공개번호 제10-2000-0051826호

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [15] 본 발명은 신규한 유기발광 재료 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.


[16]

과제 해결 수단

[17] 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다:

[18] [화학식 1]

[19]



[20] 상기 화학식 1에서,

[21] Ar_1 및 Ar_3 는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴이고, 단 Ar_1 내지 Ar_3 중 둘 이상은 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴이고,

[22] Ar_2 는 2개의 페닐로 치환된 피리미디닐, 2개의 페닐로 치환된 트리아지닐, 2개의 페닐과 1개의 메틸로 치환된 이미다졸릴, 페닐 퀴나졸리닐, 페닐 피리다지닐, 벤즈옥사졸릴, 벤조티아졸릴, 메틸 벤즈이미다졸릴, 에틸 벤즈이미다졸릴, 또는 페닐 벤즈이미다졸릴이고,

[23] 상기 Ar_2 는 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환되고,

[24] Ar_4 는 수소, 페닐, 비페닐릴, 또는 나프틸이고,

[25] 상기 Ar_4 가 페닐, 비페닐릴, 또는 나프틸인 경우, Ar_4 는 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환되고,

[26] L_1 은 단일결합 또는 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴렌이고,

[27] R_1 내지 R_3 는 각각 독립적으로 수소 또는 중수소이고,

[28] n_1 은 0 내지 2인 정수이고,

[29] n_2 및 n_3 는 각각 독립적으로, 0 내지 4인 정수이다.

[30]

[31] 또한, 본 발명은 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자를 제공한다.

[32]

발명의 효과

[33] 상술한 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 유기물층의 재료로서 사용될 수 있으며, 유기 발광 소자에서 효율의 향상, 낮은 구동전압 및/또는 수명

특성을 향상시킬 수 있다. 특히, 상술한 화학식 1로 표시되는 화합물은 정공주입, 정공수송, 발광, 전자수송, 및/또는 전자주입 재료로 사용될 수 있다.

[34]

도면의 간단한 설명

[35] 도 1은 기관(1), 양극(2), 발광층(3), 전자주입 및 수송층(4) 및 음극(5)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.

[36] 도 2는 기관(1), 양극(2), 정공주입층(6), 제1 정공수송층(7), 제2 정공수송층(8), 발광층(3), 전자주입 및 수송층(4) 및 음극(5)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.

발명의 실시를 위한 형태

[37] 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 보다 상세히 설명한다.

[38]

[39] 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다.

[40]

[41] 본 명세서에서, --- 또는 --- 는 다른 치환기에 연결되는 결합을 의미한다.


[42]

[43] 본 명세서에서 "치환 또는 비치환된"이라는 용어는 중수소; 할로젠기; 니트릴기; 니트로기; 히드록시기; 카보닐기; 에스테르기; 이미드기; 아미노기; 포스핀옥사이드기; 알콕시기; 아릴옥시기; 알킬티옥시기; 아릴티옥시기; 알킬술폰시기; 아릴술폰시기; 실릴기; 붕소기; 알킬기; 사이클로알킬기; 알케닐기; 아릴기; 아르알킬기; 아르알케닐기; 알킬아릴기; 알킬아민기; 아랄킬아민기; 헤테로아릴아민기; 아릴아민기; 아릴포스핀기; 또는 N, O 및 S 원자 중 1개 이상을 포함하는 헤테로아릴기로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상의 치환기로 치환 또는 비치환되거나, 상기 예시된 치환기 중 2 이상의 치환기가 연결된 치환 또는 비치환된 것을 의미한다. 예컨대, "2 이상의 치환기가 연결된 치환기"는 비페닐기일 수 있다. 즉, 비페닐기는 아릴기일 수도 있고, 2개의 페닐기가 연결된 치환기로 해석될 수 있다.

[44]


[45] 본 명세서에서 카보닐기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 40인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 치환기가 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[46]




[47]

- [48] 본 명세서에 있어서, 에스테르기는 에스테르기의 산소가 탄소수 1 내지 25의 직쇄, 분지쇄 또는 고리쇄 알킬기 또는 탄소수 6 내지 25의 아릴기로 치환될 수 있다. 구체적으로, 하기 구조식의 치환기가 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



[50]

- [51] 본 명세서에 있어서, 이미드기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 25인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 치환기가 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



[53]

- [54] 본 명세서에 있어서, 실릴기는 구체적으로 트리메틸실릴기, 트리에틸실릴기, t-부틸디메틸실릴기, 비닐디메틸실릴기, 프로필디메틸실릴기, 트리페닐실릴기, 디페닐실릴기, 페닐실릴기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

[55]

- [56] 본 명세서에 있어서, 붕소기는 구체적으로 트리메틸붕소기, 트리에틸붕소기, t-부틸디메틸붕소기, 트리페닐붕소기, 페닐붕소기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

[57]

- [58] 본 명세서에 있어서, 할로젠기의 예로는 불소, 염소, 브롬 또는 요오드가 있다.

[59]

- [60] 본 명세서에 있어서, 상기 알킬기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 1 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 6이다. 알킬기의 구체적인 예로는 메틸, 에틸, 프로필, n-프로필, 이소프로필, 부틸, n-부틸, 이소부틸, tert-부틸, sec-부틸, 1-메틸-부틸, 1-에틸-부틸, 펜틸, n-펜틸, 이소펜틸, 네오펜틸, tert-펜틸, 헥실, n-헥실, 1-메틸헥실, 2-메틸헥실, 4-메틸-2-헥실, 3,3-디메틸부틸, 2-에틸부틸, 헵틸, n-헵틸, 1-메틸헵틸, 사이클로헵틸메틸, 사이클로헵틸메틸, 옥틸, n-옥틸,

tert-옥틸, 1-메틸헵틸, 2-에틸헥실, 2-프로필펜틸, n-노닐, 2,2-디메틸헵틸, 1-에틸-프로필, 1,1-디메틸-프로필, 이소헥실, 2-메틸펜틸, 4-메틸헥실, 5-메틸헥실 등이 있으나, 이들에 한정되지 않는다.

[61]

[62] 본 명세서에 있어서, 상기 알케닐기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 2 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 6이다. 구체적인 예로는 비닐, 1-프로페닐, 이소프로페닐, 1-부테닐, 2-부테닐, 3-부테닐, 1-펜테닐, 2-펜테닐, 3-펜테닐, 3-메틸-1-부테닐, 1,3-부타디에닐, 알릴, 1-페닐비닐-1-일, 2-페닐비닐-1-일, 2,2-디페닐비닐-1-일, 2-페닐-2-(나프틸-1-일)비닐-1-일, 2,2-비스(디페닐-1-일)비닐-1-일, 스틸베닐기, 스티레닐기 등이 있으나 이들에 한정되지 않는다.

[63]


[64] 본 명세서에 있어서, 사이클로알킬기는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 3 내지 60인 것이 바람직하며, 일 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 30이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 6이다. 구체적으로 사이클로프로필, 사이클로부틸, 사이클로펜틸, 3-메틸사이클로펜틸, 2,3-디메틸사이클로펜틸, 사이클로헥실, 3-메틸사이클로헥실, 4-메틸사이클로헥실, 2,3-디메틸사이클로헥실, 3,4,5-트리메틸사이클로헥실, 4-tert-부틸사이클로헥실, 사이클로헵틸, 사이클로옥틸 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[65]

[66] 본 명세서에 있어서, 아릴기는 특별히 한정되지 않으나 탄소수 6 내지 60인 것이 바람직하며, 단환식 아릴기 또는 다환식 아릴기일 수 있다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 30이다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 20이다. 상기 아릴기가 단환식 아릴기로는 페닐기, 바이페닐기, 터페닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 다환식 아릴기로는 나프틸기, 안트라세닐기, 페난트릴기, 파이레닐기, 페릴레닐기, 크라이세닐기, 플루오레닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[67]

[68] 본 명세서에 있어서, 플루오레닐기는 치환될 수 있고, 치환기 2개가 서로



이에 한정되는 것은 아니다.

[69]

[70] 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴기는 이종 원소로 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 헤테로아릴기로서, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 2 내지 60인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 헤테로아릴기의 탄소수는 6 내지 30이다. 일 실시상태에 따르면, 상기 헤테로아릴기의 탄소수는 6 내지 20이다. 헤테로아릴기의 예로는 티오펜기, 퓨란기, 피롤기, 이미다졸기, 티아졸기, 옥사졸기, 옥사디아졸기, 트리아졸기, 피리딜기, 비피리딜기, 피리미딜기, 트리아진기, 아크리딜기, 피리다진기, 피라지닐기, 퀴놀리닐기, 퀴나졸린기, 퀴녹살리닐기, 프탈라지닐기, 피리도 피리미디닐기, 피리도 피라지닐기, 피라지노 피라지닐기, 이소퀴놀린기, 인돌기, 카바졸기, 벤조옥사졸기, 벤즈이미다졸기, 벤조티아졸기, 벤조카바졸기, 벤조티오펜기, 디벤조티오펜기, 벤조퓨라닐기, 페난쓰롤린기(phenanthroline), 이소옥사졸릴기, 티아디아졸릴기, 페노티아지닐기 및 디벤조퓨라닐기 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[71]

[72] 본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 아르알케닐기, 알킬아릴기, 아릴아민기 중의 아릴기는 전술한 아릴기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 알킬아릴기, 알킬아민기 중 알킬기는 전술한 알킬기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴아민 중 헤테로아릴은 전술한 헤테로아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 아르알케닐기 중 알케닐기는 전술한 알케닐기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 헤테로아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 탄화수소 고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 아릴기 또는 사이클로알킬기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴은 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 헤테로아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다.

[73]


[74] 한편, 본 명세서에서 "제1" 및 "제2"라는 용어는 양자 구분을 위해 임의로 순서를 붙인 것으로 이해되어야 한다.

[75]

[76] 바람직하게는, 상기 화학식 1은 하기 화학식 1-1 내지 화학식 1-4 중 어느 하나로 표시될 수 있다:


[77] [화학식 1-1]

[78]




[79] [화학식 1-2]

[80]




[81] [화학식 1-3]

[82]



[83] [화학식 1-4]

[84]



[85] 상기 화학식 1-1 내지 화학식 1-4에서,

[86] Ar₁ 내지 Ar₄, L₁, R₁ 내지 R₃ 및 n₁ 내지 n₃에 대한 설명은 상기 화학식 1에서

정의한 바와 같다.


[87]

[88] 바람직하게는, Ar_1 은 치환 또는 비치환된 C_{6-20} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴일 수 있고,

[89] 보다 바람직하게는, Ar_1 은 페닐, 비페닐릴, 나프틸, 2개의 페닐로 치환된 피리미디닐, 2개의 페닐로 치환된 트리아지닐, 페닐 퀴나졸리닐, 페닐 피리다지닐, 벤즈옥사졸릴, 벤조티아졸릴, 에틸 벤즈이미다졸릴, 또는 페닐 벤즈이미다졸릴일 수 있고, 상기 Ar_1 은 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환될 수 있다.

[90] 가장 바람직하게는, Ar_1 은 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:

[91]




[92]

[93] 바람직하게는, Ar_3 는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴일 수 있고,

[94] 보다 바람직하게는, Ar_3 는 2개의 페닐로 치환된 피리미디닐, 2개의 페닐로 치환된 트리아지닐, 2개의 페닐과 1개의 메틸로 치환된 이미다졸릴, 페닐 퀴나졸리닐, 페닐 피리다지닐, 벤즈옥사졸릴, 벤조티아졸릴, 메틸 벤즈이미다졸릴, 에틸 벤즈이미다졸릴, 또는 페닐 벤즈이미다졸릴일 수 있고, 상기 Ar_3 는 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환될 수 있다.

[95] 가장 바람직하게는, Ar_3 는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:

[96]



[97]

[98] 바람직하게는, Ar_2 와 Ar_3 는 서로 동일할 수 있다.

[99]

[100] 바람직하게는, Ar_1 내지 Ar_3 는 서로 동일할 수 있다.

[101]

[102] 바람직하게는, Ar_4 는 수소; 비치환되거나 또는 5개의 중수소로 치환된 페닐; 비치환되거나 또는 9개의 중수소로 치환된 비페닐릴; 또는 비치환되거나 또는 7개의 중수소로 치환된 나프틸일 수 있다.













[103]

[104] 바람직하게는, Ar_4 가 수소가 아닌 경우, L_1-Ar_1 및 Ar_4 는 서로 동일할 수 있다.













[105]

[106] 상기 화학식 1로 표시되는 화합물의 대표적인 예는 다음과 같다:













[107]















[108]















[109]















[110]















[111]















[112]




[113]



[114]



[115]




[116]

[117] 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은, 일례로 하기 반응식 1과 같은 제조 방법으로 제조할 수 있으며, 그 외 나머지 화합물도 유사하게 제조할 수 있다.

[118] [반응식 1]

[119]



[120] 상기 반응식 1에서, L_1 및 Ar_1 내지 Ar_4 는 상기 화학식 1에서 정의한 바와 같으며, X는 할로젠이고, 바람직하게는 X는 클로로 또는 브로모이다.

[121]

[122] 상기 반응식 1은 스즈키 커플링 반응으로서, 팔라듐 촉매와 염기 존재 하에 수행하는 것이 바람직하며, 스즈키 커플링 반응을 위한 반응기는 당업계에 알려진 바에 따라 변형이 가능하다. 상기 제조 방법은 후술할 제조예에서 보다 구체화될 수 있다.

[123]

[124] 또한, 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다. 일례로, 본 발명은 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물 층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자를 제공한다.

[125]

[126] 본 발명의 유기 발광 소자의 유기물 층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 본 발명의 유기 발광 소자는 유기물 층으로서 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등을 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나 유기 발광 소자의 구조는 이에 한정되지 않고 더 적은 수의 유기물층을 포함할 수 있다.

[127]

[128] 또한, 상기 유기물 층은 또는 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

[129]

[130] 또한, 상기 유기물 층은 정공수송층, 정공주입층, 또는 정공수송 및 정공주입을 동시에 하는 층을 포함할 수 있고, 상기 정공수송층, 정공주입층, 또는 정공수송 및 정공주입을 동시에 하는 층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

[131]

[132] 또한, 상기 유기물 층은 전자수송층, 전자주입층, 또는 전자 주입 및 수송층을 포함할 수 있고, 상기 전자수송층, 전자주입층, 또는 전자 주입 및 수송층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

[133]

[134] 또한, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 기판 상에 양극, 1층 이상의 유기물 층

및 음극이 순차적으로 적층된 구조(normal type)의 유기 발광 소자일 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 기관 상에 음극, 1층 이상의 유기물 층 및 양극이 순차적으로 적층된 역방향 구조(inverted type)의 유기 발광 소자일 수 있다. 예컨대, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 소자의 구조는 도 1 및 도 2에 예시되어 있다.

[135]

[136] 도 1은 기관(1), 양극(2), 발광층(3), 전자주입 및 수송층(4) 및 음극(5)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 도 2는 기관(1), 양극(2), 정공주입층(6), 제1 정공수송층(7), 제2 정공수송층(8), 발광층(3), 전자주입 및 수송층(4) 및 음극(5)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 전자주입 및 수송층에 포함될 수 있다.

[137]

[138] 본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 상기 유기물 층 중 1층 이상이 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 제외하고는 당 기술분야에 알려져 있는 재료와 방법으로 제조될 수 있다. 또한, 상기 유기 발광 소자가 복수개의 유기물층을 포함하는 경우, 상기 유기물층은 동일한 물질 또는 다른 물질로 형성될 수 있다.

[139]

[140] 예컨대, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 기관 상에 제1 전극, 유기물층 및 제2 전극을 순차적으로 적층시켜 제조할 수 있다. 이때, 스퍼터링법(sputtering)이나 전자빔 증발법(e-beam evaporation)과 같은 PVD(physical Vapor Deposition)방법을 이용하여, 기관 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극을 형성하고, 그 위에 정공주입층, 정공수송층, 발광층 및 전자수송층을 포함하는 유기물 층을 형성한 후, 그 위에 음극으로 사용할 수 있는 물질을 증착시켜 제조할 수 있다. 이와 같은 방법 외에도, 기관 상에 음극 물질로부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 만들 수 있다.

[141]

[142] 또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 제조시 진공 증착법 뿐만 아니라 용액 도포법에 의하여 유기물 층으로 형성될 수 있다. 여기서, 용액 도포법이라 함은 스핀 코팅, 딥코팅, 닥터 블레이딩, 잉크젯 프린팅, 스크린 프린팅, 스프레이법, 롤 코팅 등을 의미하지만, 이들만으로 한정되는 것은 아니다.

[143]

[144] 이와 같은 방법 외에도, 기관 상에 음극 물질로부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 제조할 수 있다(WO 2003/012890). 다만, 제조 방법이 이에 한정되는 것은 아니다.

[145]

[146] 일례로, 상기 제1 전극은 양극이고, 상기 제2 전극은 음극이거나, 또는 상기 제1 전극은 음극이고, 상기 제2 전극은 양극이다.

[147]

[148] 상기 양극 물질로는 통상 유기물 층으로 정공 주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 상기 양극 물질의 구체적인 예로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연 산화물, 인듐 산화물, 인듐주석 산화물(ITO), 인듐아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SnO₂:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDOT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[149]

[150] 상기 음극 물질로는 통상 유기물 층으로 전자 주입이 용이하도록 일함수가 작은 물질인 것이 바람직하다. 상기 음극 물질의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 티타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석 및 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; LiF/Al 또는 LiO₂/Al과 같은 다층 구조 물질 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[151]

[152] 상기 정공주입층은 전극으로부터 정공을 주입하는 층으로, 정공 주입 물질로는 정공을 수송하는 능력을 가져 양극에서의 정공 주입효과, 발광층 또는 발광재료에 대하여 우수한 정공 주입 효과를 갖고, 발광층에서 생성된 여기자의 전자주입층 또는 전자주입재료에의 이동을 방지하며, 또한, 박막 형성 능력이 우수한 화합물이 바람직하다. 정공 주입 물질의 HOMO(highest occupied molecular orbital)가 양극 물질의 일함수와 주변 유기물 층의 HOMO 사이인 것이 바람직하다. 정공 주입 물질의 구체적인 예로는 금속 포피린(porphyrin), 올리고티오펜, 아릴아민 계열의 유기물, 헥사니트릴헥사아자트리페닐렌 계열의 유기물, 퀴나크리돈(quinacridone)계열의 유기물, 페릴렌(perylene) 계열의 유기물, 안트라퀴논 및 폴리아닐린과 폴리티오펜 계열의 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[153]

[154] 상기 정공수송층은 정공주입층으로부터 정공을 수취하여 발광층까지 정공을 수송하는 층으로, 정공 수송 물질로 양극이나 정공주입층으로부터 정공을 수송받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로 정공에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 아릴아민 계열의 유기물, 전도성 고분자, 및 공액 부분과 비공액 부분이 함께 있는 블록 공중합체 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[155]

[156] 상기 발광 물질로는 정공수송층과 전자수송층으로부터 정공과 전자를 각각

수송받아 결합시킴으로써 가시광선 영역의 빛을 낼 수 있는 물질로서, 형광이나 인광에 대한 양자 효율이 좋은 물질이 바람직하다. 구체적인 예로 8-히드록시-퀴놀린 알루미늄 착물(Alq_3); 카르바졸 계열 화합물; 이량체화 스티릴(dimerized styryl) 화합물; BALq ; 10-히드록시벤조 퀴놀린-금속 화합물; 벤족사졸, 벤즈티아졸 및 벤즈이미다졸 계열의 화합물; 폴리(p-페닐렌비닐렌)(PPV) 계열의 고분자; 스피로(spiro) 화합물; 폴리플루오렌, 루브렌 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[157]

[158] 상기 발광층은 호스트 재료 및 도펀트 재료를 포함할 수 있다. 호스트 재료는 축합 방향족환 유도체 또는 헤테로환 함유 화합물 등이 있다. 구체적으로 축합 방향족환 유도체로는 안트라센 유도체, 피렌 유도체, 나프탈렌 유도체, 펜타센 유도체, 페난트렌 화합물, 플루오란텐 화합물 등이 있고, 헤테로환 함유 화합물로는 카바졸 유도체, 디벤조퓨란 유도체, 래더형 퓨란 화합물, 피리미딘 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[159]

[160] 도펀트 재료로는 방향족 아민 유도체, 스티릴아민 화합물, 붕소 착체, 플루오란텐 화합물, 금속 착체 등이 있다. 구체적으로 방향족 아민 유도체로는 치환 또는 비치환된 아릴아미노기를 갖는 축합 방향족환 유도체로서, 아릴아미노기를 갖는 피렌, 안트라센, 크리센, 페리플란텐 등이 있으며, 스티릴아민 화합물로는 치환 또는 비치환된 아릴아민에 적어도 1개의 아릴비닐기가 치환되어 있는 화합물로, 아릴기, 실릴기, 알킬기, 사이클로알킬기 및 아릴아미노기로 이루어진 군에서 1 또는 2 이상 선택되는 치환기가 치환 또는 비치환된다. 구체적으로 스티릴아민, 스티릴디아민, 스티릴트리아민, 스티릴테트라아민 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 금속 착체로는 이리듐 착체, 백금 착체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[161]

[162] 상기 전자수송층은 전자주입층으로부터 전자를 수취하여 발광층까지 전자를 수송하는 층으로 전자 수송 물질로는 음극으로부터 전자를 잘 주입 받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로서, 전자에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 8-히드록시퀴놀린의 Al 착물; Alq_3 를 포함한 착물; 유기 라디칼 화합물; 히드록시플라본-금속 착물 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다. 전자수송층은 종래기술에 따라 사용된 바와 같이 임의의 원하는 캐소드 물질과 함께 사용할 수 있다. 특히, 적절한 캐소드 물질의 예는 낮은 일함수를 가지고 알루미늄층 또는 실버층이 뒤따르는 통상적인 물질이다. 구체적으로 세슘, 바륨, 칼슘, 이테르븀 및 사마륨이고, 각 경우 알루미늄 층 또는 실버층이 뒤따른다. 바람직하게는, 전자 수송 물질로 상기 화학식 1로 표시되는 화합물이 사용될 수 있다.

[163]

[164] 상기 전자주입층은 전극으로부터 전자를 주입하는 층으로, 전자를 수송하는 능력을 갖고, 음극으로부터의 전자 주입 효과, 발광층 또는 발광 재료에 대하여 우수한 전자주입 효과를 가지며, 발광층에서 생성된 여기자의 정공주입층에의 이동을 방지하고, 또한, 박막형성능력이 우수한 화합물이 바람직하다. 구체적으로는 플루오레논, 안트라퀴노다이메탄, 다이페노퀴논, 티오피란 다이옥사이드, 옥사졸, 옥사다이하졸, 트리아졸, 이미다졸, 페릴렌테트라카복실산, 프레오레닐리덴 메탄, 안트론 등과 그들의 유도체, 금속 착체 화합물 및 질소 함유 5원환 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다. 바람직하게는, 전자 주입 물질로 상기 화학식 1로 표시되는 화합물이 사용될 수 있다.

[165]

[166] 상기 금속 착체 화합물로서는 8-하이드록시퀴놀리나토 리튬, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)아연, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)구리, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)망간, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(2-메틸-8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)갈륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)베릴륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)아연, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)클로로갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(o-크레졸라토)갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(1-나프톨라토)알루미늄, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(2-나프톨라토)갈륨 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[167]

[168] 한편, 본 발명에 있어서 "전자 주입 및 수송층"은 상기 전자주입층과 상기 전자수송층의 역할을 모두 수행하는 층으로 상기 각 층의 역할을 하는 물질을 단독으로, 혹은 혼합하여 사용할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[169]

[170] 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 배면 발광(bottom emission) 소자, 전면 발광(top emission) 소자, 또는 양면 발광 소자일 수 있으며, 특히 상대적으로 높은 발광 효율이 요구되는 배면 발광 소자일 수 있다.

[171]

[172] 또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자 외에도 유기 태양 전지 또는 유기 트랜지스터에 포함될 수 있다.

[173]


[174] 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 보다 상세히 설명한다. 단, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명의 내용이 하기의 실시예에 의하여 한정되는 것은 아니다.

[175]

[176] [제조예]

[177] 제조예 1: 화합물 E1의 제조

[178]




[179] 질소 분위기에서 화합물 E1-A(20 g, 51.5 mmol)와 화합물 E1-B(44.8 g, 103.0 mmol)를 테트라하이드로 퓨란 400 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이 후 포타슘카보네이트(21.4 g, 154.6 mmol)를 물 21 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(1.8 g, 1.5 mmol)을 투입하였다. 2 시간 반응 후 상온으로 식인 후 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름 869 mL에 투입하여 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트 재결정을 통해 흰색의 고체 화합물 E1(29.1 g, 67 %)을 제조하였다.

[180] MS: $[M+H]^+ = 843$

[181]

[182] 제조예 2: 화합물 E2의 제조

[183]




[184] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E2를 제조하였다.

[185] MS: $[M+H]^+ = 819$

[186]

[187] 제조예 3: 화합물 E3의 제조

[188]




[189] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E3를 제조하였다.

[190] MS: $[M+H]^+ = 769$

[191]

[192] 제조예 4: 화합물 E4의 제조

[193]




[194] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E4를 제조하였다.

[195] MS: $[M+H]^+ = 595$

[196]

[197] 제조예 5: 화합물 E5의 제조

[198]




[199] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E5를 제조하였다.

[200] MS: $[M+H]^+ = 715$

[201]

[202] 제조예 6: 화합물 E6의 제조

[203]




[204] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E6를 제조하였다.

[205] MS: $[M+H]^+ = 845$

[206]

[207] 제조예 7: 화합물 E7의 제조

[208]




[209] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E7을 제조하였다.

[210] MS: $[M+H]^+ = 617$

[211]

[212] 제조예 8: 화합물 E8의 제조

[213]




[214] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E8을 제조하였다.

[215] MS: $[M+H]^+ = 691$

[216]

[217] 제조예 9: 화합물 E9의 제조

[218]




[219] 질소 분위기에서 화합물 E9-A(20 g, 35 mmol)와 화합물 E9-B(15.2 g, 35 mmol)를 Diox 400 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이 후 제3인산칼륨(22.3 g, 105.1 mmol)를 물 22 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 디벤질리덴아세톤팔라듐(0.6 g, 1.1 mmol) 및 트리시클로헥실포스핀(0.6 g, 2.1 mmol)을 투입하였다. 7 시간 반응 후 상온으로 식인 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 887 mL에 투입하여 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트 재결정을 통해 노랑의 고체 화합물 E9(4.4 g, 15 %)을 제조하였다.

[220] MS: $[M+H]^+ = 844$

[221]

[222] 제조예 10: 화합물 E10의 제조

[223]




[224] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 9의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E10을 제조하였다.

[225] MS: $[M+H]^+ = 817$

[226]

[227] 제조예 11: 화합물 E11의 제조

[228]




[229] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 9의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E11을 제조하였다.

[230] MS: $[M+H]^+ = 768$

[231]

[232] 제조예 12: 화합물 E12의 제조

[233]




[234] 질소 분위기에서 화합물 E12-A(20 g, 63.5 mmol)와 화합물 E12-B(82.1 g, 190.5 mmol)를 테트라하이드로 퓨란 400 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이 후 포타슘카보네이트(26.3 g, 190.6 mmol)를 물 26 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(2.2 g, 1.9 mmol)을 투입하였다. 1 시간 반응 후 상온으로 식인 후 유기층과 물층을 분리 후 유기층을 증류하였다. 이를 다시 클로로포름 1271 mL에 투입하여 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트 재결정을 통해 흰색의 고체 화합물 E12(44.5 g, 70 %)을 제조하였다.

[235] MS: $[M+H]^+ = 1000$

[236]

[237] 제조예 13: 화합물 E13의 제조

[238]




[239] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 12의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E13를 제조하였다.

[240] MS: $[M+H]^+ = 706$

[241]

[242] 제조예 14: 화합물 E14의 제조

[243]




[244] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 12의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E14를 제조하였다.

[245] MS: $[M+H]^+ = 769$

[246]

[247] 제조예 15: 화합물 E15의 제조

[248]




[249] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 12의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E15를 제조하였다.

[250] MS: $[M+H]^+ = 782$

[251]

[252] 제조예 16: 화합물 E16의 제조

[253]



[254] 각 출발 물질을 상기 반응식과 같이 하는 것을 제외하고는, 상기 제조예 1의 제조 방법과 동일한 방법으로 상기 화합물 E16을 제조하였다.

[255] MS: $[M+H]^+ = 774$

[256]

[257] [실시예]

[258] 실시예 1


[259] ITO(indium tin oxide)가 1000 Å의 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 세제를 녹인 증류수에 넣고 초음파로 세척하였다. 이때, 세제로는 피셔사(Fischer Co.) 제품을 사용하였으며, 증류수로는 밀리포어사(Millipore Co.) 제품의 필터(Filter)로 2차로 걸러진 증류수를 사용하였다. ITO를 30 분간 세척한 후 증류수로 2회 반복하여 초음파 세척을 10 분간 진행하였다. 증류수 세척이 끝난 후, 이소프로필알콜, 아세톤, 메탄올의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 플라즈마 세정기로 수송시켰다. 또한, 산소 플라즈마를 이용하여 상기 기판을 5 분간 세정한 후 진공 증착기로 기판을 수송시켰다.

[260] 이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 하기 화합물 HI-A를 600 Å의 두께로 열 진공 증착하여 정공주입층을 형성하였다. 상기 정공주입층 위에 하기 화합물 HAT(50 Å) 및 하기 화합물 HT-A(60 Å)를 순차적으로 진공 증착하여 제1 정공수송층 및 제2 정공수송층을 형성하였다.


[261] 이어서, 상기 제2 정공수송층 위에 막 두께 200 Å로 하기 화합물 BH와 BD를 25:1의 중량비로 진공 증착하여 발광층을 형성하였다.

[262] 상기 발광층 위에 앞서 제조한 화합물 E1과 하기 화합물 LiQ를 1:1의 중량비로 진공 증착하여 350 Å의 두께로 전자주입 및 수송층을 형성하였다. 상기 전자주입 및 수송층 위에 순차적으로 10 Å의 두께로 리튬 플루오라이드(LiF)와 1000 Å 두께로 알루미늄을 증착하여 음극을 형성하였다.


[263]




HI-A




HAT



HT-A



BH



BD



LiQ

[264] 상기의 과정에서 유기물의 증착 속도는 $0.4 \text{ \AA/sec}$ 내지 $0.9 \text{ \AA/sec}$ 를 유지하였고, 음극의 리튬 플루오라이드는 $0.3 \text{ \AA/sec}$, 알루미늄은 $2 \text{ \AA/sec}$ 의 증착 속도를 유지하였으며, 증착시 진공도는 $1 \times 10^{-7} \text{ torr}$ 내지 $5 \times 10^{-5} \text{ torr}$ 를 유지하여, 유기 발광 소자를 제조하였다.

[265]

[266] 실시예 2 내지 실시예 16


[267] 화합물 E1 대신 하기 표 1의 화합물을 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 유기 발광 소자를 제조하였다.

[268]


[269] 비교예 1 내지 비교예 4

[270] 화합물 E1 대신 하기의 표 1의 화합물을 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 유기 발광 소자를 제조하였다. 하기 표 1에서 사용한 화합물 ET-1 내지 ET-4는 하기와 같다.


[271]




ET-1



ET-2



ET-3



ET-4

[272]

[273] [실험 예]

[274] 상기 실시예 1 내지 16 및 비교예 1 내지 4에서 제조한 유기 발광 소자에 대하여 10 mA/cm²의 전류 밀도에서 구동 전압과 발광 효율을 측정하였고, 20 mA/cm²의 전류 밀도에서 초기 휘도 대비 90%가 되는 시간(T90)을 측정하였다. 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

[275]

[276] [표1]

구분	화합물	구동 전압 (V@10mA/cm ²)	효율 (cd/A@10mA/cm ²)	색좌표(x, y)	수명(hr) (T90@20mA/cm ²)
실시예 1	E1	3.86	4.70	(0.140, 0.090)	168
실시예 2	E2	3.90	4.79	(0.140, 0.091)	158
실시예 3	E3	3.86	4.89	(0.140, 0.090)	152
실시예 4	E4	3.98	4.56	(0.141, 0.090)	163
실시예 5	E5	3.90	4.65	(0.140, 0.090)	175
실시예 6	E6	3.94	4.94	(0.140, 0.091)	146
실시예 7	E7	4.02	4.65	(0.140, 0.090)	158
실시예 8	E8	4.06	4.56	(0.141, 0.090)	174
실시예 9	E9	3.82	4.77	(0.140, 0.090)	163
실시예 10	E10	3.91	4.77	(0.140, 0.091)	151
실시예 11	E11	3.98	4.79	(0.140, 0.090)	170
실시예 12	E12	3.98	4.99	(0.141, 0.090)	155
실시예 13	E13	4.14	4.79	(0.140, 0.090)	161
실시예 14	E14	4.14	4.67	(0.140, 0.091)	177
실시예 15	E15	4.18	4.84	(0.140, 0.090)	151

실시예 16	E16	3.86	4.89	(0.140, 0.090)	160
비교예 1	ET-1	4.05	3.42	(0.141, 0.090)	106
비교예 2	ET-2	4.63	1.41	(0.140, 0.090)	34
비교예 3	ET-3	4.13	3.59	(0.140, 0.091)	85
비교예 4	ET-4	4.54	1.48	(0.140, 0.090)	40

[277]

[278] 상기 표 1에 나타난 바와 같이, 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 전자 주입 및 전자 수송을 동시에 할 수 있는 유기물층에 사용되어 구동 전압, 효율 및 수명면에서 우수한 효과를 나타낼 수 있다.

[279]

[280] [부호의 설명]

[281] 1: 기판 2: 양극

[282] 3: 발광층 4: 전자주입 및 수송층


[283] 5: 음극 6: 정공주입층

[284] 7: 제1 정공수송층 8: 제2 정공수송층

청구범위

[청구항 1] 하기 화학식 1로 표시되는 화합물:

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

Ar₁ 및 Ar₃는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C₂₋₆₀ 헤테로아릴이고, 단 Ar₁ 내지 Ar₃ 중 둘 이상은 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C₂₋₆₀ 헤테로아릴이고,

Ar₂는 2개의 페닐로 치환된 피리미디닐, 2개의 페닐로 치환된 트리아지닐, 2개의 페닐과 1개의 메틸로 치환된 이미다졸릴, 페닐 퀴나졸리닐, 페닐 피리다지닐, 벤즈옥사졸릴, 벤조티아졸릴, 메틸 벤즈이미다졸릴, 에틸 벤즈이미다졸릴, 또는 페닐 벤즈이미다졸릴이고,

상기 Ar₂는 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환되고,

Ar₄는 수소, 페닐, 비페닐릴, 또는 나프틸이고,

상기 Ar₄가 페닐, 비페닐릴, 또는 나프틸인 경우, Ar₄는 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환되고,

L₁은 단일결합 또는 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴렌이고,

R₁ 내지 R₃는 각각 독립적으로 수소 또는 중수소이고,


n₁은 0 내지 2인 정수이고,

n₂ 및 n₃는 각각 독립적으로, 0 내지 4인 정수이다.


[청구항 2] 제1항에 있어서,

상기 화학식 1은 하기 화학식 1-1 내지 1-4 중 어느 하나로 표시되는, 화합물:


[화학식 1-1]




[화학식 1-2]



[화학식 1-3]



[화학식 1-4]




상기 화학식 1-1 내지 화학식 1-4에서,
 Ar_1 내지 Ar_4 , L_1 , R_1 내지 R_3 및 n_1 내지 n_3 에 대한 설명은 제1항에서
 정의한 바와 같다.

[청구항 3] 제1항에 있어서,


상기 Ar₁은 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환되는, 화합물.

Ar₁은 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:
















Ar₃는 2개의 페닐로 치환된 피리미디닐, 2개의 페닐로 치환된 트리아지닐, 2개의 페닐과 1개의 메틸로 치환된 이미다졸릴, 페닐 퀴나졸리닐, 페닐 피리다지닐, 벤즈옥사졸릴, 벤조티아졸릴, 메틸 벤즈이미다졸릴, 에틸 벤즈이미다졸릴, 또는 페닐 벤즈이미다졸릴이고, 상기 Ar₃는 비치환되거나 또는 1개 이상의 중수소로 치환되는, 화합물.













Ar₂ 및 Ar₃는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인,
화합물:



























- [청구항 7] 제1항에 있어서,
Ar₂와 Ar₃는 서로 동일한,
화합물.
- [청구항 8] 제1항에 있어서,
Ar₄는 수소; 비치환되거나 또는 5개의 중수소로 치환된 페닐;
비치환되거나 또는 9개의 중수소로 치환된 비페닐릴; 또는 비치환되거나
또는 7개의 중수소로 치환된 나프틸인,
화합물.
- [청구항 9] 제1항에 있어서,
Ar₄가 수소가 아닌 경우, L₁-Ar₁ 및 Ar₄는 서로 동일한,
화합물.
- [청구항 10] 제1항에 있어서,
상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기로 구성되는 군으로부터
선택되는 어느 하나인,
화합물:
























































- [청구항 11] 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 제1항 내지 제10항 중 어느 하나의 항에 따른 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자.
- [청구항 12] 제11항에 있어서, 상기 유기물층은 전자주입층, 전자수송층, 또는 전자주입 및 수송층인, 유기 발광 소자.

[도1]

5
4
3
2
1

[도2]

5
4
3
8
7
6
2
1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2022/018546

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07D 403/10(2006.01)i; **C07D 239/26**(2006.01)i; **C07D 263/57**(2006.01)i; **C07D 277/66**(2006.01)i; **C07D 235/08**(2006.01)i;
C07D 413/10(2006.01)i; **C07D 417/10**(2006.01)i; **C07D 403/14**(2006.01)i; **C07D 251/24**(2006.01)i; **C07D 413/14**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07D 403/10(2006.01); C07D 209/82(2006.01); C07D 209/86(2006.01); C07D 235/06(2006.01); C07D 235/18(2006.01);
C07D 251/24(2006.01); C07D 263/52(2006.01); C07D 263/57(2006.01); C07D 401/14(2006.01); C09K 11/06(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal), STN (Registry, Caplus), PubChem, Google & keywords: 유기 발광소자(organic light-emitting device), o-터페닐(o-terphenyl), 유기물층(organic material layer)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2016-0150000 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 28 December 2016 (2016-12-28) See claims 1, 4 and 12; and paragraphs [0089], [0090], [0196], [0197] and [0202].	1-12
X	KR 10-2017-0060831 A (SK CHEMICALS CO., LTD.) 02 June 2017 (2017-06-02) See claims 1, 2 and 6.	1-12
A	CN 113735780 A (CHANGCHUN HIPRUNSI TECHNOLOGY CO., LTD.) 03 December 2021 (2021-12-03) See entire document.	1-12
A	KR 10-2019-0004870 A (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.) 15 January 2019 (2019-01-15) See entire document.	1-12
A	CN 113717122 A (CHANGCHUN HIPRUNSI TECHNOLOGY CO., LTD.) 30 November 2021 (2021-11-30) See entire document.	1-12



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
“D” document cited by the applicant in the international application
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 March 2023

Date of mailing of the international search report

02 March 2023

Name and mailing address of the ISA/KR

**Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208**

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2022/018546

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
KR	10-2016-0150000	A	28 December 2016	CN	107810182	A	16 March 2018
				CN	107810182	B	11 May 2021
				EP	3272833	A1	24 January 2018
				EP	3272833	A4	14 November 2018
				EP	3272833	B1	13 January 2021
				JP	2018-524797	A	30 August 2018
				JP	6575976	B2	18 September 2019
				KR	10-2059021	B1	24 December 2019
				TW	201702233	A	16 January 2017
				TW	1613197	B	01 February 2018
				US	10644245	B2	05 May 2020
				US	2018-0006238	A1	04 January 2018
				WO	2016-204406	A1	22 December 2016
				None			
KR	10-2017-0060831	A	02 June 2017	None			
CN	113735780	A	03 December 2021	None			
KR	10-2019-0004870	A	15 January 2019	CN	109206409	A	15 January 2019
				KR	10-2362796	B1	15 February 2022
				US	10741774	B2	11 August 2020
				US	11165026	B2	02 November 2021
				US	2019-0013480	A1	10 January 2019
				US	2020-0335707	A1	22 October 2020
CN	113717122	A	30 November 2021	None			

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) C07D 403/10(2006.01)i; C07D 239/26(2006.01)i; C07D 263/57(2006.01)i; C07D 277/66(2006.01)i; C07D 235/08(2006.01)i; C07D 413/10(2006.01)i; C07D 417/10(2006.01)i; C07D 403/14(2006.01)i; C07D 251/24(2006.01)i; C07D 413/14(2006.01)i		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) C07D 403/10(2006.01); C07D 209/82(2006.01); C07D 209/86(2006.01); C07D 235/06(2006.01); C07D 235/18(2006.01); C07D 251/24(2006.01); C07D 263/52(2006.01); C07D 263/57(2006.01); C07D 401/14(2006.01); C09K 11/06(2006.01) 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템), STN(Registry, Caplus), PubChem, 구글 & 키워드: 유기발광소자(organic light-emitting device), o-터페닐(o-terphenyl), 유기물층(organic material layer)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	KR 10-2016-0150000 A (삼성에스디아이 주식회사) 2016.12.28 청구항 1, 4, 12; 단락 [0089], [0090], [0196], [0197], [0202]	1-12
X	KR 10-2017-0060831 A (에스케이케미칼주식회사) 2017.06.02 청구항 1, 2, 6	1-12
A	CN 113735780 A (CHANGCHUN HIPRUNSI TECHNOLOGY CO., LTD.) 2021.12.03 전체 문헌	1-12
A	KR 10-2019-0004870 A (삼성디스플레이 주식회사) 2019.01.15 전체 문헌	1-12
A	CN 113717122 A (CHANGCHUN HIPRUNSI TECHNOLOGY CO., LTD.) 2021.11.30 전체 문헌	1-12
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2023년03월02일(02.03.2023)		국제조사보고서 발송일 2023년03월02일(02.03.2023)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 허주형 전화번호 +82-42-481-5373

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2016-0150000 A	2016/12/28	CN 107810182 A	2018/03/16
		CN 107810182 B	2021/05/11
		EP 3272833 A1	2018/01/24
		EP 3272833 A4	2018/11/14
		EP 3272833 B1	2021/01/13
		JP 2018-524797 A	2018/08/30
		JP 6575976 B2	2019/09/18
		KR 10-2059021 B1	2019/12/24
		TW 201702233 A	2017/01/16
		TW I613197 B	2018/02/01
		US 10644245 B2	2020/05/05
		US 2018-0006238 A1	2018/01/04
		WO 2016-204406 A1	2016/12/22
		없음	
KR 10-2017-0060831 A	2017/06/02	없음	
CN 113735780 A	2021/12/03	없음	
KR 10-2019-0004870 A	2019/01/15	CN 109206409 A	2019/01/15
		KR 10-2362796 B1	2022/02/15
		US 10741774 B2	2020/08/11
		US 11165026 B2	2021/11/02
		US 2019-0013480 A1	2019/01/10
		US 2020-0335707 A1	2020/10/22
CN 113717122 A	2021/11/30	없음	