



Государственный комитет  
СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

(11) 790725

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 27.07.79. (21) 2804848/23-05

(51) М. Кл.<sup>3</sup>

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 23.01.83. Бюллетень № 3

(53) УДК 678.  
.675(088.8)

Дата опубликования описания 09.02.83

(72) Авторы  
изобретения

С.Г.Алексеева, С.В.Виноградова, Я.С.Выгодский, В.Д.Воробьев,  
Р.Д.Кацарава, Е.И.Кисунько, В.В.Коршак, И.Я.Слоним,  
П.М.Танунина и Я.Г.Урман

(71) Заявитель

## (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛКИЛАРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИИМИДОВ

Изобретение относится к области синтеза полимеров, а именно, к синтезу алкилароматических полимеров. Эти полимеры перерабатываются прессованием, литьем под давлением и другими способами и дают прочные изделия, сохраняющие высокие механические и электрические характеристики в условиях высоких температур. Полимеры находят применение в электро- и радиотехнической промышленности.

Известен способ получения алкилароматических полимеров [1] реакцией диангидридов 3,3', 4,4' - дифенилоксидетракарабновой, 3,3', 4,4' - дифенилсульфонетракарабновой, пиромеллитовой и других тетракарабновых кислот и диаминов, таких как гексаметилендиамин, октаметилендиамин, декаметилендиамин, ксилилендиамин, 9,9 бис-(4-аминофенил)-флуорен и других, одностадийной высокотемпературной поликонденсацией. Следует, однако, отметить, что при по-

лучении полимеров этим способом из-за происходящих при высоких температурах обменных реакций между аминогруппами и имидными циклами затруднено регулирование микроструктуры сополимеров, т. е. практически исключается создание блоксополимеров.

Известен также способ получения алкилароматических полимеров [2] на основе диангидридов тетракарабновых кислот и алифатических диаминов, таких как гексаметилендиамин, октаметилендиамин и других, двухстадийной поликонденсацией через промежуточное образование полiamидокислоты с ее последующей гермической или химической циклизацией. Недостатком этого способа является то, что полимеры, полученные таким образом, имеют низкую молекулярную массу, что обусловлено побочной реакцией солеобразования между аминами и карбоксильными группами полiamидокислот. Из-за низкой молекулярной мас-

сы такие полиимиды характеризуются недостаточным уровнем прочности и термических свойств.

Целью данного изобретения является увеличение молекулярной массы полиимида и регулирование микроструктуры конечно-го продукта.

Это достигается тем, что в реакции поликонденсации диангидрида тетракарбоновой кислоты используется силицирован-  
ный алифатический диамин при эквиво-  
лярном соотношении исходных веществ.

В качестве силицированных алифати-  
ческих диаминов применяют  $N, N'$ -бис  
(триметилсилил)-гексаметилендиамин,  
 $N, N'$ -бис(триметилсилил)-октаметилен-  
диамин,  $N, N'$ -бис(триметилсилил)-  
декаметилендиамин,  $N^2N^4$ -бис(триме-  
тилсилил)-DS-лизин,  $N, N'$ -бис(три-  
метилсилил)- $\alpha$ -лизин,  $N, N'$ -бис(три-  
метилсилил)- $\alpha$ -цистин и др.

Гомо- и смешанные алкилароматические полиимиды получают в две стадии путем прибавления при температуре 0-25°C диангидрида тетракарбоновой кислоты к раствору силицированного диамина и другого диамина в диметилформамиде, диме-  
тилацетамиде,  $N$ -метилпирролидоне, гек-  
саметилфосфортиамида и других раство-  
рителях с циклизацией образовавшейся полиамидокислоты, без ее предваритель-  
ного выделения, при температуре 20-  
100°C в растворе под действием сме-  
си ангидридов или хлорангидридов карбо-  
новых кислот и оснований, например,  
третичных аминов, формиатов или ацета-  
тов щелочных металлов, а также сила-  
занов; смесей триалкилгалоидосиланов;  
третичных аминов.

П р и м е р 1. К раствору 1,59 г  
(0,005 моля) этилового эфира  $N^{\alpha}, N^{\epsilon}$ -  
бис(триметилсилил)-DS-лизина в гекса-  
метилфосфортиамиде при постоянном  
перемешивании добавляют 1,09 г  
(0,005 моля) пиромеллитового диангид-  
рида в твердом виде. Перемешивание  
продолжают в течение 6 ч. К образовав-  
шемуся густому раствору добавляют  
1,58 г (0,05 моля) пирицина и 2,04 г  
(0,02 моля) уксусного ангидрида и наг-  
ревают при 150°C в течение 1 ч. Реак-  
ционный раствор охлаждают до комнатной  
температуры и выливают в воду. Выпав-  
ший полимер отфильтровывают, тщательно  
промывают водой и сушат. Выход 94%  
 $\eta_{\text{пр}} = 0,67 \text{ дL/g}$  (в ГМФА,  $c=0,5 \text{ g/dL}$ ,  
 $t = 25^\circ\text{C}$ ).

П р и м е р 2. Синтез полимера осу-  
ществляют аналогично методике, приве-

денной в примере 1, с той разницей,  
что вместо этилового эфира  $N^{\alpha}, N^{\epsilon}$ -бис  
(триметилсилил)-DS-лизина используют  
этиловый эфир  $N^{\alpha}, N^{\epsilon}$ -бис(триметил-  
силил)- $\alpha$ -лизина. Выход 95%.  $\eta_{\text{пр}} =$   
 $= 0,72 \text{ дL/g}$  в ГМФА,  $c = 0,5 \text{ g/dL}$ ,  $t =$   
 $= 25^\circ\text{C}$ .

П р и м е р 3. Синтез полимера осу-  
ществляют аналогично методике, приведен-  
ной в примере 1, с той разницей, что  
вместо этилового эфира  $N^{\alpha}, N^{\epsilon}$ -бис  
(триметилсилил)-DS-лизина используют  
диэтиловый эфир  $N, N'$ -бис(триметил-  
силил)- $\alpha$ -цистина. Выход полимера  
95%,  $\eta_{\text{пр}} = 0,68 \text{ дL/g}$  в ГМФА,  
 $c = 0,5 \text{ g/dL}$ ,  $T = 25^\circ\text{C}$ .

П р и м е р 4. При постоянном пере-  
мешивании в 10,2 г  $N$ -метилпирроли-  
дона растворяют 0,87 г (0,0025 моля)  
9,9би-(4-аминофенил)-флуорена и 0,65 г  
(0,0025 моля)  $N, N'$ -бис(триметил-  
силил)-гексаметилендиамина. В получен-  
ный раствор при  $t = +5^\circ\text{C}$  вводят 1,55 г  
(0,005 моля) диангидрида 3,3'-4,4'-  
диフェноксидтетракарбоновой кислоты.  
При этой температуре перемешивают ре-  
акционную смесь до полного растворения  
диангидрида. Перемешивание продолжают  
5 ч при комнатной температуре. К обра-  
зовавшемуся густому раствору добавля-  
ют 2,04 г уксусного ангидрида и 1,36 г  
пирицина. Реакционный раствор перемеши-  
вают при комнатной температуре в тече-  
ние 10 ч и осаждают в воду. Выпавший  
полимер отфильтровывают, тщательно про-  
мыают водой и сушат. Выход полимера  
количественный.  $\eta_{\text{лог.}} = 0,62 \text{ дL/g}$  в  
тетрахлорэтане,  $c = 0,5 \text{ g/dL}$ ,  $t = 25^\circ\text{C}$ .  
По данным ЯМР  $C^{13}$ -спектроскопии  
полученный сополимер имеет блочное стро-  
ение.

Полученное изобретение позволяет пул-  
тем использования силицированного али-  
фатического диамина исключить побочную  
реакцию солеобразования, регулировать  
микроструктуру смешанных полиимидов,  
т. е. дает возможность получать блоко-  
полиимиды и соответствующие статисти-  
ческие сополиимиды, что позволяет целе-  
направленно регулировать их тепло- и  
термостойкость, а также растворимость  
полимеров и обеспечивает получение высо-  
комолекулярных полиимидов -  $\eta_{\text{лог.}} =$   
 $= 0,6-1,0 \text{ дL/g}$  (при  $t = 25^\circ\text{C}$  и  $c =$   
 $= 0,5 \text{ g/dL}$ ), в то время как для полиме-  
ров, синтезированных с использованием  
несилицированных диаминов  $\eta_{\text{лог.}}$  не  
превышает 0,2-0,3 дL/g.

## Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ получения алкилароматических полиимидов поликонденсацией диангидрида тетракарбоновой кислоты и алифатического 5 диамина, отличающийся тем, что, с целью увеличения молекулярной массы и регулирования микроструктуры конечного продукта, в качестве алифати-

ческого диамина используют силицированный алифатический диамин.

## Источники информации,

- принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР № 565045, кл. C 08 G 73/10, 1977.
  2. Английский патент № 898651, кл C 3 R , опублик. 1962 (прототип).

Составитель Л. Платонова

Редактор Е. Зубиетова Техред Т. Маточки Корректор У. Пономаренко

Заказ 10778/7

Тираж 492

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4