

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2005-103410(P2005-103410A)

【公開日】平成17年4月21日(2005.4.21)

【年通号数】公開・登録公報2005-016

【出願番号】特願2003-339088(P2003-339088)

【国際特許分類】

B 0 1 J	23/58	(2006.01)
B 0 1 J	37/02	(2006.01)
B 0 1 J	37/04	(2006.01)
F 0 1 N	3/10	(2006.01)
F 0 1 N	3/28	(2006.01)
B 0 1 D	53/94	(2006.01)

【F I】

B 0 1 J	23/58	Z A B A
B 0 1 J	37/02	3 0 1 L
B 0 1 J	37/04	1 0 2
F 0 1 N	3/10	A
F 0 1 N	3/28	3 0 1 P
B 0 1 D	53/36	1 0 4 A

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月24日(2005.11.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

担体と、該担体上に設けられた触媒層と、を備えた排気ガス浄化用触媒であって、
上記触媒層は、貴金属が担持された活性 Al_2O_3 と、Rhが担持された酸素吸蔵材と、
Rhが担持された ZrO_2 被覆 Al_2O_3 と、バインダー材と、を含有し、上記 ZrO_2 被覆 Al_2O_3 は、その質量比が $\text{ZrO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 = 5/95 \sim 15/85$ であることを特徴とする、排気ガス浄化用触媒。

【請求項2】

請求項1に記載された排気ガス浄化用触媒において、
上記酸素吸蔵材は、 $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物であることを特徴とする、
排気ガス浄化用触媒。

【請求項3】

請求項2に記載された排気ガス浄化用触媒において、
上記酸素吸蔵材の $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物は、その質量比が $\text{CeO}_2/\text{ZrO}_2/\text{Nd}_2\text{O}_3 = 20 \sim 25/65 \sim 70/5 \sim 15$ であることを特徴とする、排気
ガス浄化用触媒。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれかに記載の排気ガス浄化用触媒において、
上記バインダー材は、 ZrO_2 であることを特徴とする、排気ガス浄化用触媒。

【請求項5】

担体と、該担体上に設けられた内側触媒層と、該内側触媒層の直上に設けられた外側触媒層と、を備えた排気ガス浄化用触媒であって、

上記内側触媒層は、貴金属が担持された活性 Al_2O_3 と、酸素吸蔵材と、バインダー材と、を含有し、

上記外側触媒層は、貴金属が担持された活性 Al_2O_3 と、Rhが担持された酸素吸蔵材と、Rhが担持され質量比が $\text{ZrO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3 = 5 / 95 \sim 15 / 85$ である ZrO_2 被覆 Al_2O_3 と、バインダー材と、を含有していることを特徴とする、排気ガス浄化用触媒。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【発明の名称】排気ガス浄化用触媒

【技術分野】

【0001】

本発明は、排気ガス浄化用触媒に関する。

【背景技術】

【0002】

自動車用の排気ガス浄化用触媒に含有される触媒金属として、排気ガス中に含まれる NO_x の還元浄化性能が優れことから、貴金属である Rh が広く用いられている。

【0003】

特許文献 1 には、粒子状のジルコニウム系複合酸化物に Pt 及び Rh を共存担持させ、このジルコニウム系複合酸化物を少なくとも酸素吸蔵性希土類酸化物とともに耐熱性支持担体に被覆させた排気ガス浄化用触媒が開示されている。そして、これによれば、ジルコニウム系複合酸化物に Pt 及び Rh を共存担持させているので、過酷な高温環境下であっても優れた触媒活性を期待できる、と記載されている。

【0004】

特許文献 2 には、Rh を含む白金属金属をジルコニア粉末上に担持させた白金属金属担持ジルコニアを含有し、且つ耐火性無機酸化物及び希土類酸化物を含有してなる触媒組成物をハニカム担体に被覆せしめた排気ガス浄化用触媒が開示されている。そして、これによれば、微粒子のジルコニアに白金属金属を担持した触媒は優れた初期性能を有すると共に、高温酸化雰囲気のような厳しい耐久条件に曝されても優れた耐久性をもつ、と記載されている。

【特許文献 1】特開平 11-138001 号公報

【特許文献 2】特公平 5-47263 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

一般に、排気ガス浄化用触媒では、排気ガスとの接触面積を広く確保して高い浄化性能を得るために、触媒金属を担持させるための材料として比表面積の大きなものが用いられ、代表的なものとして Al_2O_3 がある。

【0006】

ところが、 Al_2O_3 上に触媒金属として Rh を担持させた場合、高温度下での使用が長期間に渡って繰り返されることにより Rh の Al_2O_3 への固溶が進行し、触媒活性が経時に低下することとなる。そのため、Rh については、セリア材に担持させることが行われている。しかしながら、セリア材は、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされると、シンタリングにより比表面積が Al_2O_3 の場合に比べて著しく小さくなるため、高い浄化性能を得るにはその担持量を多くすることが必要である。

【0007】

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、従来よりも少ないR hの担持量で同等の浄化性能を発揮する排気ガス浄化用触媒を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記目的を達成する本発明は、

担体と、該担体上に設けられた触媒層と、を備えた排気ガス浄化用触媒であって、

上記触媒層は、貴金属が担持された活性Al₂O₃と、R hが担持された酸素吸蔵材と、R hが担持されたZrO₂被覆Al₂O₃と、バインダー材と、を含有し、上記ZrO₂被覆Al₂O₃は、その質量比がZrO₂/Al₂O₃=5/95~15/85であることを特徴とする。

【0009】

上記の構成によれば、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、Al₂O₃はセリア材ほどには比表面積が小さくならず、また、Al₂O₃がZrO₂で被覆されており、R hとAl₂O₃との間にZrO₂が介在しているので、R hとAl₂O₃との接触が制限され、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、R hのAl₂O₃への固溶が抑制される。そのため、R hの担持量が同じであれば、従来のR hがセリア材に担持されたものよりも高い浄化性能を長期間に渡って維持することができる。従って、従来のものと同等の浄化性能を得ようとする場合、従来よりもR hの担持量の低減が可能であり、それによるコストダウンを図ることができる。

【0010】

また、Al₂O₃に被覆したZrO₂の上にR hが担持されているので、排気ガス中に水分(H₂O)が共存している場合、スチームリフォーミング反応により排気ガス中に含まれるHCとH₂Oとの反応により水素(H₂)の生成が促進される。そして、この水素(H₂)の作用により、R h、Pd、Pt等の触媒貴金属が酸化物の状態から還元して三元触媒機能を高めることができ、低い触媒温度からでも高い浄化性能を得ることができる。さらに、生成した水素(H₂)は、触媒貴金属酸化物を還元する効果のみならず、NO_xを還元することによる排気ガス浄化効果をも直接得ることができる。

【0011】

さらに、R hが担持された酸素吸蔵材とZrO₂被覆Al₂O₃とが併用されているので、R hがAl₂O₃に直接担持されている場合よりも空燃比(A/F)定常時(ストイキ時)、及び、空燃比(A/F)が変動する過渡時、とりわけ、加速時(リッチ時)の高いNO_x浄化性能を得ることができる。

【0012】

ZrO₂/Al₂O₃が小さくなると、R hのAl₂O₃への固溶が進む、つまり、ZrO₂の量が少ないためにAl₂O₃上に担持されるR h量が多くなる結果、R hがAl₂O₃に固溶し易くなり、一方、ZrO₂/Al₂O₃が大きくなると、Al₂O₃の割合が少なくなつて全体として比表面積が小さくなるため好ましくない。従って、本発明は、上記ZrO₂被覆Al₂O₃の質量比がさらにZrO₂/Al₂O₃=1/9であることが好ましい。

【0013】

本発明は、上記酸素吸蔵材がCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物であるものであつてもよい。

【0014】

上記の構成によれば、CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物がCeO₂単体よりもR hを介した酸素吸蔵放出速度が数倍速いので、空燃比A/Fの変動に即応した酸素の吸蔵放出がなされ、それによって空燃比A/Fが変動しても即座に高い浄化性能を得ることができる。

【0015】

この場合、上記作用が適正に営まれるためには、本発明は、上記酸素吸蔵材のCeO₂

- ZrO_2 - Nd_2O_3 複合酸化物の質量比が $CeO_2 / ZrO_2 / Nd_2O_3 = 20 \sim 25 / 6.5 \sim 7.0 / 5 \sim 1.5$ であることが望ましい。

【0016】

本発明は、上記バインダー材が ZrO_2 であるものであってもよい。

【0017】

上記の構成によれば、貴金属が担持された活性 Al_2O_3 等の各粒子を ZrO_2 が強固に固定するので、各粒子間が相互に離間した状態が保持され、それによってシンタリングの進行による触媒活性の低下を抑制することができる。特に、バインダー材が ZrO_2 であるので、 ZrO_2 被覆 Al_2O_3 表面の ZrO_2 との馴染みがよく、 Rh と共に ZrO_2 被覆 Al_2O_3 粒子を高い固定度で固定することができる。

【0018】

本発明は、触媒層が単一層構造であっても、また、以下のような 2 層構造であってもよい。

【0019】

つまり、本発明は、

担体と、該担体上に設けられた内側触媒層と、該内側触媒層の直上に設けられた外側触媒層と、を備えた排気ガス浄化用触媒であって、

上記内側触媒層は、貴金属が担持された活性 Al_2O_3 と、酸素吸蔵材と、バインダー材と、を含有し、

上記外側触媒層は、貴金属が担持された活性 Al_2O_3 と、 Rh が担持された酸素吸蔵材と、 Rh が担持され質量比が $ZrO_2 / Al_2O_3 = 5 / 9.5 \sim 1.5 / 8.5$ である ZrO_2 被覆 Al_2O_3 と、バインダー材と、を含有しているものであってもよい。

【発明の効果】

【0020】

以上説明したように、本発明によれば、 Rh が ZrO_2 を介して Al_2O_3 に担持された構成であるので、高温度下での使用が繰り返されて熱エーティングされても、 Al_2O_3 は比表面積の低下がセリア材に比べて少なく、また、 Rh の Al_2O_3 への固溶が ZrO_2 により抑制され、そのため、 Rh の担持量が同じであれば、従来の Rh がセリア材に担持されたものよりも高い浄化性能を長期間に渡って維持することができる。従って、従来のものと同等の浄化性能を得ようとする場合、従来よりも Rh の担持量の低減が可能であり、それによるコストダウンを図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。

【0022】

図 1 は、自動車のエンジン 1 の構成を示す。

【0023】

このエンジン 1 では、最上部に点火プラグ 5 が設けられた燃焼室 4 を各気筒 2 毎に有しており、その燃焼室 4 に吸気通路 6 及び排気通路 7 のそれぞれが接続されている。そして、排気通路 7 に排気ガス浄化用触媒としての三元触媒 8 が配置されている。なお、排気ガスには、吸入空気、すなわち、大気中の空気に含まれる水分が含まれているのが好ましいが、これに限定されるものではない。

【0024】

<三元触媒の構成>

図 2 は、本発明の実施形態に係る三元触媒 8 の構成を示す。

【0025】

この三元触媒 8 は、担体 11 と、担体 11 の直上に設けられた内側触媒層 12 と、内側触媒層 12 の直上に設けられた外側触媒層 13 と、を備えている。

【0026】

担体 11 は、例えばコージェライト製のハニカム担体である。

【0027】

内側触媒層12は、貴金属であるPdが活性Al₂O₃に担持されてなるPd/活性Al₂O₃成分と、酸素吸蔵材としてのCeO₂(セリア)及びCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物と、バインダー材としてのZrO₂と、を含有している。ここで、CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物において、質量比はCeO₂/ZrO₂/Nd₂O₃=20~25/65~70/5~15であり、好ましくは23/67/10である。

【0028】

外側触媒層13は、貴金属であるPtが活性Al₂O₃に担持されてなるPt/活性Al₂O₃成分と、RhがCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物に担持されてなるRh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分と、RhがZrO₂被覆Al₂O₃に担持されてなるRh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分と、バインダー材としてのZrO₂とを含有している。ここで、Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分において、質量比はCeO₂/ZrO₂/Nd₂O₃=20~25/65~70/5~15であり、好ましくは23/67/10である。また、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分において、質量比はZrO₂/Al₂O₃=5/95~15/85である。

【0029】

図3は、外側触媒層13の構成を模式的に示す。

【0030】

外側触媒層13では、Pt/活性Al₂O₃成分の粒子、Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分の粒子、及び、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分の粒子が分散し、それらの粒子間にZrO₂(不図示)が介在している。Pt/活性Al₂O₃成分の粒子では、活性Al₂O₃粒子上にPtが担持されている。Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分の粒子では、CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分の粒子上にRhが担持されている。Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分の粒子では、Al₂O₃の粒子上にZrO₂の粒子が多数付着して表面を被覆しており、そのZrO₂の粒子上にRhが担持されている。従って、Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分の粒子は、Al₂O₃の粒子に担持されている形態ではなく、Al₂O₃に担持されたZrO₂に接触した状態であり、触媒層全体としても、Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分の粒子と、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分の粒子とが混合状態にあるといえる。これは、後述する三元触媒8の製造方法からも明らかである。ここで、外側触媒層13にRh/ZrO₂被覆Al₂O₃を含めているのは、外側触媒層13においてスチームリフォーミング反応が起こりやすく、また、Pdが外側触媒層13に含まれていると、Pdの硫黄被毒による排ガス浄化性能の低下を招くこととなるからである。

【0031】

また、内側触媒層12及び外側触媒層13のいずれにも、Rhのシンタリング抑制及びP被毒抑制機能を有するBaが担持されている。

【0032】

この三元触媒8では、貴金属としてPd、Pt及びRhが担持されているが、それらの質量比はPd/Pt/Rh=1/5/2であるのが好ましい。

【0033】

なお、内側触媒層12及び外側触媒層13に含まれる活性Al₂O₃には、その熱劣化を抑制するためにLaが少量(5%)添加されている。

【0034】

次に、この排ガス浄化用触媒による排ガスの浄化メカニズムについて説明する。

【0035】

まず、エンジン1の始動時には、低温触媒活性の高い内側触媒層12のPdにより排ガスに含まれるHCを燃焼させ、それによって触媒温度を上昇させて外側触媒層13のPtやRhが触媒活性を有するようになる。

【0036】

そして、定常時(理論空燃比A/F=14.7:ストイキ時)には、Pdと触媒活性と

なった P t 及び R h とにより、排気ガスに含まれる H C 及び C O を酸化浄化すると共に N O x を還元浄化する。ここで、P d は不飽和 H C の酸化活性が特に高く、P t は飽和 H C の酸化活性が特に高く、R h は N O x の還元活性が特に高い。

【 0 0 3 7 】

空燃比 A / F がリーン側又はリッチ側に振れたときには、内側触媒層 1 2 の酸素吸蔵材である Ce O₂ 及び Ce O₂ - Zr O₂ - Nd₂O₃ 複合酸化物、並びに、外側触媒層 1 3 の R h / Ce O₂ - Zr O₂ - Nd₂O₃ 複合酸化物成分により、酸素の吸蔵又は放出を行い、排気ガスの酸化還元浄化が適正に営まれるようにバランスをとる。ここで、R h が担持された Ce O₂ - Zr O₂ - Nd₂O₃ 複合酸化物は、R h を介した酸素吸蔵放出速度が極めて高く、空燃比 A / F の変動に即応した酸素の吸蔵又は放出を行う。

【 0 0 3 8 】

また、内側触媒層 1 2 及び外側触媒層 1 3 に担持された Ba により R h のシンタリングを抑制すると共に P 被毒を抑制する。

【 0 0 3 9 】

以上説明した本発明の実施形態に係る三元触媒 8 によれば、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、Al₂O₃ はセリア材ほどには比表面積が小さくならない。また、外側触媒層 1 3 において、Al₂O₃ が Zr O₂ で被覆されており、R h と Al₂O₃ との間に Zr O₂ が介在しているので、R h と Al₂O₃ との接触が制限され、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、R h の Al₂O₃ への固溶が抑制される。そのため、R h の担持量が同じであれば、従来の R h がセリア材に担持されたものよりも高い浄化性能を長期間に渡って維持することができる。従って、従来のものと同等の浄化性能を得ようとする場合、従来よりも R h の担持量の低減が可能であり、それによるコストダウンを図ることができる。

【 0 0 4 0 】

また、外側触媒層 1 3 において、Al₂O₃ を被覆した Zr O₂ の上に R h が担持されているので、排気ガス中に水分 (H₂O) が共存している場合、スチームリフォーミング反応により排気ガス中に含まれる H C と H₂O との反応により水素 (H₂) の生成が促進される。そして、この水素 (H₂) の作用により、R h、P d 及び P t の触媒貴金属が酸化物の状態から還元して三元触媒機能を高めることができ、低い触媒温度からでも高い浄化性能を得ることができる。しかも、生成した水素 (H₂) は、触媒貴金属酸化物を還元する効果のみならず、N O x を還元することによる排気ガス浄化効果をも直接得ることができる。

【 0 0 4 1 】

さらに、外側触媒層 1 3 において、R h / Ce O₂ - Zr O₂ - Nd₂O₃ 複合酸化物成分と R h / Zr O₂ 被覆 Al₂O₃ 成分とが併用されているので、後の試験評価 3 で明らかにするように、R h が Al₂O₃ に直接担持されたもの単独のものの場合よりも空燃比 A / F が定常時、及び、空燃比 A / F が変動する過渡時、とりわけ、加速時に高い N O x 浄化性能を得ることができる。

【 0 0 4 2 】

また、外側触媒層 1 3 の R h / Ce O₂ - Zr O₂ - Nd₂O₃ 複合酸化物成分による R h を介した酸素吸蔵又は放出の速度が非常に速いので、空燃比 A / F の変動に即応した酸素の吸蔵又は放出が可能であり、これによって空燃比 A / F が変動しても即座に高い浄化性能を得ることができる。

【 0 0 4 3 】

さらに、バインダー材が Zr O₂ であり、これが P d / 活性 Al₂O₃ 成分等の各粒子を強固に固定するので、各粒子間が相互に離間した状態が保持され、これによってシンタリングの進行による触媒活性の低下を抑制することができる。

【 0 0 4 4 】

< 三元触媒の製法 >

次に、三元触媒 8 の製造方法について説明する。

【0045】

- 内側触媒コート層の形成 -

L a を 5 質量 % 添加してなる活性 Al_2O_3 粉末に硝酸パラジウム水溶液を滴下し、450 で乾燥・焼成することにより Pd / 活性 Al_2O_3 触媒粉を得る。

【0046】

この Pd / 活性 Al_2O_3 触媒粉と酸素吸蔵材である CeO_2 及び $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物とバインダーである ZrO_2 とを混合し、これに水と硝酸とを加え、ディスパーサで混合攪拌してスラリーを得る。

【0047】

このスラリーに担体 11 を浸し、引き上げて余分なスラリーをエアブローで除去する操作を繰り返すことにより、所定量のスラリーを担体 11 にコーティングする。

【0048】

しかる後、担体 11 を常温から 450 になるまで一定の昇温速度で 1.5 時間をかけて昇温し、その温度に 2 時間保持する（乾燥・焼成）ことにより内側触媒コート層を形成する。

【0049】

- 外側触媒コート層の形成 -

L a を 5 質量 % 添加してなる活性 Al_2O_3 粉末にジニトロジアミン白金硝酸塩水溶液を滴下し、450 で乾燥・焼成することにより Pt / 活性 Al_2O_3 触媒粉を得る。

【0050】

また、 $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物に硝酸ロジウム水溶液を滴下し、450 で乾燥・焼成することにより Rh / $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物触媒粉を得る。

【0051】

さらに、Zr が担持された Al_2O_3 に硝酸ロジウム水溶液を滴下し、450 で乾燥・焼成することにより Rh / ZrO_2 被覆 Al_2O_3 触媒粉を得る。

【0052】

そして、この Pt / 活性 Al_2O_3 触媒粉と Rh / $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物触媒粉と Rh / ZrO_2 被覆 Al_2O_3 触媒粉とバインダーである ZrO_2 とを混合し、これに水と硝酸とを加え、ディスパーサで混合攪拌してスラリーを得る。

【0053】

このスラリーに内側触媒コート層を形成した担体 11 を浸し、引き上げて余分なスラリーをエアブローで除去する操作を繰り返すことにより、所定量のスラリーを内側触媒コート層上にコーティングする。

【0054】

しかる後、担体 11 を常温から 450 になるまで一定の昇温速度で 1.5 時間をかけて昇温し、その温度に 2 時間保持する（乾燥・焼成）ことにより外側触媒コート層を形成する。

【0055】

- Ba の含浸担持 -

以上のようにして担体 11 上に形成した内側触媒コート層及び外側触媒コート層に酢酸バリウムの水溶液を含浸させる。

【0056】

しかる後、担体 11 を常温から 200 まで略一定の昇温速度で 1.5 時間をかけて昇温し、その温度に 2 時間保持し（乾燥）、200 から 500 になるまで略一定の昇温速度で 4 時間をかけて昇温し、その温度に 2 時間保持する（焼成）。

【0057】

以下に、本発明の三元触媒について行った試験評価について説明する。

【0058】

[試験評価 1]

(試験評価触媒)

<実施例1>

上記実施形態と同一構成であって、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分によるRh担持量がそれぞれ異なる5種類の三元触媒を調製し、それらを実施例1とした。

【0059】

一例として、貴金属担持量が1.68g/Lのものの構成は以下の通りである。なお、担持量はハニカム担体1L当たりの量である。

【0060】

- 内側触媒層 -

Pd / 活性Al₂O₃成分担持量：62.479g/L

(Pd担持量：1.050g/L)

CeO₂ (セリア) 担持量：4.770g/L

CeO₂ - ZrO₂ - Nd₂O₃複合酸化物担持量：4.770g/L

ZrO₂担持量：7.120g/L

- 外側触媒層 -

Pt / 活性Al₂O₃成分担持量：25.373g/L

(Pt担持量：0.210g/L)

Rh / CeO₂ - ZrO₂ - Nd₂O₃複合酸化物成分担持量：55.825g/L

(Rh担持量：0.294g/L)

Rh / ZrO₂被覆Al₂O₃成分担持量：16.710g/L

(Rh担持量：0.126g/L)

ZrO₂担持量：10.950g/L

- Ba -

Ba担持量：11.00g/L

<比較例1>

Rh / ZrO₂被覆Al₂O₃成分を含まないことを除いて実施例1と同構成の三元触媒を調製し、それを比較例1とした。構成は以下の通りである。

【0061】

- 内側触媒層 -

Pd / 活性Al₂O₃成分担持量：59.438g/L

(Pd担持量：4.091g/L)

CeO₂ (セリア) 担持量：4.770g/L

CeO₂ - ZrO₂ - Nd₂O₃複合酸化物担持量：4.770g/L

ZrO₂担持量：7.120g/L

- 外側触媒層 -

Pt / 活性Al₂O₃成分担持量：25.447g/L

(Pt担持量：0.136g/L)

Rh / CeO₂ - ZrO₂ - Nd₂O₃複合酸化物成分担持量：55.846g/L

(Rh担持量：0.273g/L)

ZrO₂担持量：9.080g/L

- Ba -

Ba担持量：11.00g/L

(試験評価方法)

実施例1及び比較例1の各三元触媒についてリグテストを実施した。

【0062】

リグテストは、エンジンエージングを施した三元触媒を排気管から取り外して直径2.54cm、長さ5cmの円筒型に切り出し、これを固定床流通式反応評価装置に取り付けて行なった。

【0063】

模擬排気ガスは、空燃比A/F = 14.7 ± 0.9のガスの燃焼後のガスを模したもの

とした。具体的には、空燃比 $A/F = 14.7$ に対応したメインストリームガスを定常的に流しつつ、所定量の変動用ガスを 1 Hz でパルス状に添加することにより A/F を ± 0.9 の振幅で強制的に振動させた。なお、メインストリームガスの組成は、 $\text{CO}_2: 13.9\%$ 、 $\text{O}_2: 0.6\%$ 、 $\text{CO}: 0.6\%$ 、 $\text{H}_2: 0.2\%$ 、 $\text{C}_3\text{H}_6: 0.056\%$ 、 $\text{NO}: 0.1\%$ 、 $\text{H}_2\text{O}: 10\%$ 、残り N_2 とした。また、模擬排気ガスの三元触媒への流入量は 25 L / 分とした。さらに、変動用ガスとしては、 A/F をリーン側 ($A/F = 15.6$) へ振らせる場合には O_2 を用い、リッチ側 ($A/F = 13.9$) へ振らせる場合には H_2 及び CO を用いた。

【0064】

そして、各三元触媒について、 HC 、 CO 及び NO_x のそれぞれの T_{50} と C_{400} を求めた。

【0065】

ここで、 T_{50} は、模擬排気ガス温度を漸次上昇させていく、三元触媒下流で検出されるガスの当該成分 (HC 、 CO 又は NO_x) 濃度が三元触媒に流入するガスの当該成分濃度の半分になった時点 (浄化率が 50 % になった時点) の触媒入口ガス温度 (ライトオフ温度) である。

【0066】

C_{400} は、三元触媒入口での模擬排気ガス温度が 400 であるときの各成分の浄化率である。

【0067】

(試験評価結果)

図 4 (a) ~ (c) は、実施例 1 及び比較例 1 の貴金属担持量と T_{50} との関係を示す。

【0068】

図 4 (a) ~ (c) によれば、実施例 1 では、 HC 、 CO 及び NO_x のいずれの成分についても、貴金属担持量が多くなるに従って T_{50} が低くなることが分かる。これは、貴金属担持量が多いときよりも少ないときの方が貴金属に高い触媒活性が必要であり、これに対し、触媒温度が高いほど貴金属の触媒活性が高くなるためであると考えられる。

【0069】

また、貴金属担持量が 1.0 ~ 2.5 g / L の範囲よりも 2.5 g / L より多い範囲の方がその低下傾向が緩やかであるのが分かる。これは、貴金属担持量が多くなれば、排気ガス量に対して充分な貴金属量となるため、浄化能力に余裕が生じるためであると考えられる。

【0070】

比較例 1 は、貴金属担持量が 4.58 g / L であるが、 HC 、 CO 及び NO_x のいずれの成分についても、実施例 1 から推測される Rh/ZrO_2 被覆 Al_2O_3 成分を含む同等のものよりも T_{50} が約 20 高いのが分かる。これは、 Rh/ZrO_2 被覆 Al_2O_3 成分を含むものでは、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、 Al_2O_3 はセリア材ほどには比表面積が小さくならず、また、 Al_2O_3 が ZrO_2 で被覆されており、 Rh と Al_2O_3 との間に ZrO_2 が介在しているので、 Rh と Al_2O_3 との接触が制限され、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、 Rh の Al_2O_3 への固溶が抑制され、そのため、浄化性能を長期間に渡って維持されるのに対し、比較例 1 では、 Rh が担持された $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ 複合酸化物が、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされると、シンタリングにより比表面積が著しく小さくなり、それによって触媒性能が低下するためであると考えられる。

【0071】

また、 Rh/ZrO_2 被覆 Al_2O_3 成分を含む三元触媒により比較例 1 と同等の触媒性能を得るには、貴金属担持量が 2.0 ~ 2.5 g / L であればよいことが分かる。貴金属担持量が 2.5 g / L の場合で上記実施例 1 を考えると、例えば、 Pd の担持量が 1.562 g / L、 Pt の担持量が 0.313 g / L、 Rh の担持量が 0.625 g / L とする

ことができ、これを比較例1と比べると、Pt及びRhの担持量は若干多くなるものの、Pdの担持量を大幅に削減できることとなり、コスト低減に非常に有効であることが分かる。

【0072】

図5(a)～(c)は、実施例1及び比較例1の貴金属担持量とC400との関係を示す。

【0073】

図5(a)～(c)によれば、実施例1では、HC、CO及びNOxのいずれの成分についても、貴金属担持量が多くなるに従ってC400が高くなることが分かる。これは、貴金属担持量が少ないときよりも多いときの方が排気ガスの浄化能力が高くなるためであると考えられる。

【0074】

また、HCについては、貴金属担持量に依らず非常に高い浄化率を示しているのが分かる。これはHCの反応性が高いためであると考えられる。

【0075】

さらに、CO及びNOxについては、貴金属担持量が1.0～2.5g/Lの範囲よりも2.5g/Lよりも多い範囲の方がその上昇傾向が緩やかであるのが分かる。これは、貴金属担持量が多くなれば、排気ガス量に対して充分な貴金属量となるため、浄化能力に余裕が生じるためであると考えられる。

【0076】

比較例1は、HCについては、実施例1から推測されるRh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分を含む同等のものとほぼ同じ浄化率となっているのが分かる。これもHCの反応性が高いためであると考えられる。

【0077】

また、CO及びNOxについては、実施例1から推測されるRh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分を含む同等のものよりもC400が15～20%低いのが分かる。これもT50の場合と同様に、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分を含むものでは、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされても、Al₂O₃は比表面積の低下がセリア材に比べて少なく、また、RhのAl₂O₃への固溶がZrO₂により抑制されるので、浄化性能を長期間に渡って維持されるのに対し、比較例1では、Rhが担持されたCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物が、高温度下での使用が繰り返されて熱エージングされると、シンタリングにより比表面積が著しく小さくなつて触媒性能が低下するためであると考えられる。

【0078】

そして、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃成分を含む三元触媒により比較例1と同等の触媒性能を得るには、貴金属担持量が1.5～2.0g/Lであればよいことが分かる。

【0079】

以上の結果より、ZrO₂被覆したAl₂O₃にRhを担持させることで触媒性能の低下を抑制することができると結論することができる。従って、従来の三元触媒と同等の性能を得ようとする場合には、高価である貴金属の担持量を減量することができ、それによって三元触媒のコストダウンを図ることができる。

【0080】

[試験評価2]

(試験評価触媒)

<実施例2>

上記実施形態と同一構成の三元触媒を調製し、それを実施例2とした。

【0081】

<比較例2>

Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分の代わりにRh/CeO₂成分を含んだことを除いて実施例2と同一構成の三元触媒を調製し、それを比較例2とした。

【0082】

(試験評価方法)

図6は、酸素吸蔵速度を測定するための試験装置の要部構成を示す。

【0083】

この試験装置は、排気通路7に三元触媒8を介設したものを模したもので、模擬ガスを流通させることができるように、三元触媒8の入口側及び出口側にそれぞれリニア酸素センサ9が設けられている。

【0084】

実施例2及び比較例2のそれぞれについて、1100で24時間の熱エージングを施した後、試験装置の排気通路7に配置して以下の試験評価を行った。

【0085】

三元触媒8を所定の温度に昇温させた後、まず、酸素を流通させてCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物或いはCeO₂に酸素を吸蔵させ、次いで、窒素ガスを流通させてガス置換し、そして、COを流通させてその酸化のためにCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物或いはCeO₂から酸素を放出させ、続いて、窒素ガスを流通させてガス置換する、というサイクルで模擬ガスを流通させた。そして、図7に示すように、そのときの三元触媒8の入り口側及び出口側それぞれのリニア酸素センサ9の出力差の積分値を酸素吸蔵量(S)とし、それを酸素の供給開始からリニア酸素センサ9の出力差が無くなるまでの時間(吸蔵時間t)で除した値を酸素吸蔵速度(V)とした。なお、リニア酸素センサ9の出力は、酸素濃度に変換し、そのときのガス流量からモル値に換算した。

【0086】

(試験評価結果)

図8は、実施例2及び比較例2の酸素吸蔵速度を示す。

【0087】

図8によれば、比較例2よりも実施例2の方が酸素吸蔵速度が高いことが分かる。これは、実施例2では、酸素吸蔵材であるCeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物のRhを介した酸素の吸蔵・放出の方がCeO₂のRhを介した酸素の吸蔵・放出よりも活性が高いことを示すものである。従って、触媒成分としてRh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物成分を含有させることにより、空燃比A/Fの変動に伴って排気ガス組成が変動しても、それに即応して酸素の需給がなされるので、高い浄化性能を得ることができる。

【0088】

[試験評価3]

(試験評価触媒)

<実施例3>

担体にRh/ZrO₂被覆Al₂O₃を担持した触媒を調整し、それを実施例3とした。

【0089】

<実施例4>

担体にRh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物を担持した触媒を調整し、それを実施例4とした。

【0090】

<比較例3>

担体にRh/Al₂O₃を担持した触媒を調整し、それを比較例3とした。

【0091】

(試験評価方法)

実施例3及び4並びに比較例3のそれぞれについて、試験評価2で用いた試験装置を用い、触媒を排気通路に配置して、図9に示すように、ストイキ(空燃比A/F=14.7)リーン(空燃比A/F=17.0)リッチ(空燃比A/F=14.3)ストイキリーンリッチのサイクリックな走行を想定した排気ガスを排気通路に流通させ、ストイキ時及びリッチ時のNOx浄化率を計測した。

【0092】

(試験評価結果)

図9によれば、ストイキ時のNO_x浄化率は、実施例4>実施例3>比較例3の順であり、リッチ時のそれは、実施例3>比較例3>実施例4であるのが分かる。

【0093】

上記の結果は、ストイキ時については、実施例4では、CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物の高い酸素吸蔵及び放出能により空燃比A/Fの変動が吸収されてRhが効果的にNO_x浄化性能を発揮するのに対し、実施例3及び比較例3では、ZrO₂被覆Al₂O₃やAl₂O₃に酸素吸蔵及び放出能がないために、実施例4に比べてNO_x浄化性能が低いためであると考えられる。一方、リッチ時については、実施例4では、CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物の酸素放出能によりRh表面を介して酸素が放出され、Rh表面が酸素過剰となってNO_xの吸着及び浄化ができなくなるのに対し、実施例3及び比較例3では、ZrO₂被覆Al₂O₃やAl₂O₃に酸素吸蔵及び放出能がないため、実施例4のような障害がなく、NO_x浄化性能が影響を受けないためであると考えられる。

【0094】

従って、実施例3及び4の両方の要素を含む本発明では、ストイキ時には、Rh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物により高いNO_x浄化性能が得られ、リッチ時には、Rh/ZrO₂被覆Al₂O₃によりRh/CeO₂-ZrO₂-Nd₂O₃複合酸化物のNO_x浄化性能の低下が補われることとなり、幅広い運転条件下で高いNO_x浄化性能を得ることができる。

【0095】

[試験評価4]

(試験評価触媒)

試験評価3の実施例3及び比較例3を試験評価触媒とした。

【0096】

(試験評価方法)

実施例3及び比較例3のそれぞれについて、1100で24時間の熱エージング後にXPS(X線光電子分光分析)を行った。

【0097】

(試験評価結果)

図10は、結合エネルギーと強度との関係を示す。なお、Rh⁰はRhのピークを表し、Al₂O₃に固溶したRhは310.3eVの位置にピークを移す。

【0098】

図10によれば、実施例3では、比較例3よりも低エネルギー側、つまり、Rh⁰に近い側にピークを有していることが分かる。これは、Al₂O₃とRhとの間にZrO₂が介在していることにより、RhのAl₂O₃への固溶が抑制されるためであると考えられる。

【0099】

[試験評価5]

(試験評価触媒)

実施例3と同一構成であってZrO₂/Al₂O₃を5水準変量した5つの触媒と比較例3とを試験評価触媒とした。

【0100】

(試験評価方法)

上記触媒のそれぞれについて、100で5時間の熱エージング後に比表面積の測定を行った。

【0101】

(試験評価結果)

図11は、ZrO₂/Al₂O₃中のZrO₂の質量百分率と比表面積との関係を示す。

【0102】

図11によれば、ZrO₂の量が多くなるに従って比表面積が小さくなるのが分かる。ZrO₂が20質量%近くになると約20m²/gの低下となって好ましくない。従って、ZrO₂/Al₂O₃中のZrO₂の質量百分率は15質量%を上限とするのがよい。

【産業上の利用可能性】**【0103】**

以上説明したように、本発明は、自動車等の排気ガス浄化用触媒について有用である。

【図面の簡単な説明】**【0104】**

【図1】自動車のエンジンの構成を示す図である。

【図2】本発明の実施形態に係る三元触媒の構成を示す図である。

【図3】外側触媒層の構成を示す図である。

【図4】貴金属担持量とT50との関係を示すグラフである。

【図5】貴金属担持量とC400との関係を示すグラフである。

【図6】酸素吸蔵速度を測定するための試験装置の要部構成を示す図である。

【図7】酸素吸蔵速度の算出方法を説明するための説明図である。

【図8】実施例2及び比較例2の酸素吸蔵速度を示すグラフである。

【図9】試験評価3の試験評価方法を説明するための説明図である。

【図10】実施例3及び比較例3の結合エネルギーと強度との関係を示すグラフである。

【図11】ZrO₂ / Al₂O₃中のZrO₂の質量百分率と比表面積との関係を示すグラフである。

【符号の説明】**【0105】**

1 エンジン

2 気筒

4 燃焼室

5 点火プラグ

6 吸気通路

7 排気通路

8 三元触媒（排気ガス浄化用触媒）

9 リニア酸素センサ

1 1 担体

1 2 内側触媒層

1 3 外側触媒層