

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【公開番号】特開2008-169263(P2008-169263A)

【公開日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【年通号数】公開・登録公報2008-029

【出願番号】特願2007-2086(P2007-2086)

【国際特許分類】

C 0 8 G 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 61/00

【手続補正書】

【提出日】平成20年7月30日(2008.7.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 1】

[実施例 1]

無水塩化ニッケル 0 . 1 6 2 g とジメチルスルホキシド 1 . 5 m L とを混合し、内温 7 0 に調整した。これに、2 , 2 ' - ビピリジン 0 . 2 1 5 g を加え、同温度で 1 0 分攪拌し、溶液 A を調製した。

2 , 5 - ジクロロ安息香酸メチル 0 . 1 0 3 g をジメチルスルホキシド 0 . 5 m L に溶解させて得られた溶液に、亜鉛粉末 0 . 1 2 3 g を加え、7 0 に調整し、溶液 B を調製した。これに、前記溶液 A を注ぎ込み、7 0 で 4 時間重合反応を行った。以上の方法により得られたポリマーの分子量は 9 , 4 0 0 g / m o l の M w 及び 5 , 0 0 0 g / m o l の M n を示した。