




(22) Data de Depósito: 08/06/2010
(43) Data da Publicação: 06/03/2012
(RPI 2148)



(51) Int.Cl.:
G01N 15/08

(57) Resumo: MÉTODO DE OBTENÇÃO DE MEIO POROSO ANISOTRÓPICO POR INTERFERÊNCIA E MEIO POROSO ANISOTRÓPICO OBTIDO A presente invenção descreve um método de obtenção por interferência de um meio poroso anisotrópico para avaliação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, empregados em um ensaio de permeabilidade. O meio poroso obtido apresenta pelo menos duas áreas com diferentes características de permeabilidade, de forma a reproduzir em um mesmo ensaio, um comportamento de um fluido de perfuração em zonas de produção sequenciais que apresentam permeabilidades diferentes.



MÉTODO DE OBTENÇÃO DE MEIO POROSO ANISOTRÓPICO POR INTERFERÊNCIA E MEIO POROSO ANISOTRÓPICO OBTIDO

CAMPO DA INVENÇÃO

5 A presente invenção encontra-se no campo dos métodos de obtenção de meios porosos anisotrópicos para avaliação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, empregados em ensaios de filtração estática.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO

10 Durante as operações de perfuração de um poço produtor de petróleo, as propriedades permoporosas dos reservatórios normalmente se apresentam de forma distinta entre eles.

No caso de reservatórios carbonáticos, observa-se dentre suas características principais, uma grande heterogeneidade.

15 A avaliação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração é de extrema importância para o desenvolvimento de projetos de formulações de fluidos para a perfuração de um poço de petróleo. A presente invenção descreve um método para a obtenção de meios porosos anisotrópicos para avaliação das propriedades filtrantes dos fluidos de perfuração em reservatórios heterogêneos.

20 TÉCNICA RELACIONADA

Normalmente, para realização da investigação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, é empregado um equipamento comercial.

25 O equipamento nada mais é do que uma célula de filtração para altas pressões e temperaturas (Filter Press HPHT) de modo a simular as condições de fundo de poço. Através dele é possível medir as taxas de filtração, a espessura e as propriedades permoporosas do reboco (torta de filtração) que é formado sobre o meio poroso. A determinação e otimização das propriedades permoporosas do reboco é de extrema
30 importância no projeto de fluidos de perfuração.

Um volume fixo de fluido é colocado no interior de uma célula de filtração, sobre um meio poroso que apresenta uma permeabilidade constante e conhecida, normalmente em formato de um disco com uma determinada espessura, que pode ser constituído de papel de filtro, cerâmica ou aço sinterizado.

Após essa etapa, é aplicado um diferencial de pressão à célula com uma magnitude pré-estabelecida e de forma constante. O volume de fluido que atravessa o meio poroso é monitorado ao longo do tempo do ensaio.

O meio poroso existente é construído de forma a simular tanto a porosidade quanto a permeabilidade de formações naturais e, para tanto, existem em grande variedade de valores para o binômio porosidade e permeabilidade.

Os meios porosos de papel e de cerâmica disponíveis no mercado não possuem capacidade de suportar altas pressões e temperaturas, além de não serem capazes de simular o comportamento que um fluido de perfuração assumirá em meios heterogêneos, ou anisotrópicos.

Desta forma, não é possível realizar a avaliação de zonas de produção sequenciais, que tenham permeabilidades diferentes, muito comuns em reservatórios carbonáticos e, conseqüentemente, impossibilita a obtenção de dados seguros que possibilitem estabelecer uma formulação de um fluido de perfuração que não perca muito filtrado para o reservatório e que evite, desta forma, danos à rocha.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

A presente invenção compreende um método de obtenção de um meio poroso anisotrópico para avaliação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, empregados em um ensaio de permeabilidade e dos referidos meios porosos assim obtidos.

O método prevê a montagem dos meios porosos anisotrópicos por interferência, que consiste na compactação dos discos e anel separadamente, montados num mesmo plano e recompactados

posteriormente.

O meio poroso obtido apresenta diferentes características de permeabilidade, onde as áreas de permeabilidade podem ser concêntricas ou distribuídas setorialmente, de forma a reproduzir em um mesmo ensaio um comportamento de um fluido de perfuração em zonas de produção sequenciais que apresentam permeabilidades diferentes.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

A Figura 1 é uma representação esquemática da rotina de obtenção de um meio poroso por interferência.

A Figura 2 é uma representação da vista em perspectiva do meio poroso obtido por interferência em uma configuração concêntrica.

A Figura 3 é uma representação da vista em perspectiva do meio poroso obtido por interferência em uma configuração semicircular.

A Figura 4 é uma representação da vista em perspectiva do meio poroso obtido por interferência em uma configuração setorial.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

Trata a presente invenção de um método de obtenção de um meio poroso em forma de disco com características anisotrópicas, que é montado em um equipamento de avaliação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, onde este equipamento é empregado em ensaios de permeabilidade. Também compreende a presente invenção o referido meio poroso assim obtido.

O método para obtenção dos meios porosos (MP) por interferência (Figura 1) compreende as seguintes etapas:

- a) compactar um primeiro pó (G1), em um molde no formato de um disco central (DC), com a aplicação de um primeiro valor de pressão (P1), que pode ser acompanhado na área pontilhada H1;
- b) compactar com a aplicação de um segundo valor de pressão (P2) um segundo pó (G2) em um molde no formato de um anel externo (AE) no qual o diâmetro interno do anel (DI) é igual ao

diâmetro externo (DE) do disco central (DC);

c) montar o disco central (DC) e o anel externo (AE) em um mesmo plano, que pode ser acompanhado na área pontilhada H2;

5 d) compactar com a aplicação de um terceiro valor de pressão (P3) novamente o disco central (DC) e o anel externo (AE) para interferência e ajuste de altura do meio poroso (MP), que pode ser acompanhado na área pontilhada H3;

10 e) sinterizar o meio poroso (MP) formado sob vácuo, em uma temperatura que pode variar na faixa entre 1230°C e 1300°C por um tempo que pode variar entre 30 minutos e 60 minutos.

Adicionalmente, pode ser introduzida à rotina de obtenção, após a etapa de sinterização do meio poroso (MP), uma etapa de calibragem que compreende uma recompressão, na faixa de 1,0 ton/cm² e 2,0 ton/cm².

15 Os valores de permeabilidade (α) dos meios porosos obtidos são definidos e dependentes dos valores das pressões de compactação (P1, P2, P3) e da composição e granulometria dos pós (G1, G2).

As pressões P1 e P2 variam entre 3,5 ton/cm² e 4,0 ton/cm² e a pressão P3 varia entre 2,5 ton/cm² e 3,0 ton/cm².

20 Os pós (G1 e G2) empregados na obtenção do meio poroso (MP) da presente invenção são compostos por ligas metálicas que compreendem pelo menos um dos seguintes componentes:

- aço;
- ferro;
- cobre;
- 25 - alumínio.

Para a obtenção de meios porosos com diferentes permeabilidades, a distribuição granulométrica dos pós (G1 e G2) apresentam tamanhos de partícula inferiores a 149 µm, podendo ser classificados em quatro faixas: entre 149 µm e 105 µm, entre 105 µm e 62 µm, entre 62 µm e 44 µm e 30 inferior a 44 µm.

No meio poroso (MP) obtido, as áreas tanto do disco central quanto do anel externo (A1, A2) tem valores aproximadamente iguais, mas com permeabilidades (α_1 , α_2) de valores diferentes. O meio poroso (MP) recebe uma caracterização física segundo parâmetros dimensionais e de permeabilidade e uma caracterização microestrutural com detalhamento da interface entre duas regiões de diferentes permeabilidades.

O meio poroso (MP) apresenta uma permeabilidade radial diferente da permeabilidade axial. O meio poroso (MP) obtido pode ter áreas que apresentem permeabilidades diferentes entre si dispostas em uma configuração que pode ser escolhida entre: concêntrica (Figura 2), semicircular (Figura 3) ou setorial (Figura 4).

De acordo com o método da presente invenção, foram obtidos meios porosos que apresentam valores de permeabilidade (α_1 , α_2) que variam na faixa entre 1 mD e 750 mD, distribuído da seguinte forma:

- disco central (DC) na faixa de valores entre 10 mD e 750 mD;
- anel externo (AE) na faixa de valores entre 1 mD a 100 mD.

Da maneira como foi descrito, o método da presente invenção prevê a obtenção de meios porosos anisotrópicos com duas áreas que apresentam permeabilidades (α_1 , α_2) diferentes, o que não impede que o mesmo método seja utilizado para a obtenção de meios porosos anisotrópicos com três ou mais áreas de permeabilidades diferentes. Para tanto, basta escolher pós com granulometrias variadas (tamanhos de partícula inferiores a 149 μm) e/ou aplicar pressões diferentes (entre 2,5 ton/cm^2 e 4,0 ton/cm^2) para cada área que se deseja obter uma permeabilidade distinta.

EXEMPLO

Em um ensaio padrão API, foram utilizados 350 mL de um fluido de perfuração, sob uma pressão constante de 6,80 atm, uma temperatura de 65,56°C por um tempo de 30 minutos. Foi feita uma medição do volume de fluido filtrado. Como o fluido contém sólidos, formou-se uma torta sobre o

meio poroso, o que minimiza o volume de filtrado.

Na Tabela 1 abaixo encontram-se os resultados do ensaio realizado com um meio poroso segundo a presente invenção nos valores de 50 mD e 500 mD com aplicação de pressão no valor de 6,80 atm.

<u>TABELA 1</u>	
Tempo (s)	V_{Exp.} (mL)
1	1
2	3
3	4
4	5
5	7
10	11
15	15
20	19
25	22
30	26
40	32
50	37
60	42
70	47
80	51
90	56
100	59
110	63
120	67
130	72
140	74
150	77
160	80
170	84
180	87
190	90
200	93
210	96
220	99
230	102
240	104
250	107
260	110
270	113
280	115
290	118

Na Tabela 2 abaixo encontram-se os resultados do ensaio realizado com um meio poroso segundo a presente invenção nos valores de 50 mD e 500 mD com aplicação de pressão no valor de 13,60 atm.

<u>TABELA 2</u>	
Tempo (s)	V_{Exp.} (mL)
3	5
4	6
5	7
10	12
15	18
20	23
25	28
30	32
40	40
50	49
60	57
70	66
80	75
90	85
100	94
110	103
120	113
130	122

Embora a presente invenção tenha sido descrita em sua forma de
 5 realização preferida, o conceito principal que norteia a presente invenção
 que é um método de obtenção de meios porosos para avaliação das
 propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, empregados em ensaios
 de permeabilidade e dos referidos meios porosos assim obtidos se
 mantém preservado quanto ao seu caráter inovador, onde aqueles
 10 usualmente versados na técnica poderão vislumbrar e praticar variações,
 modificações, alterações, adaptações e equivalentes, cabíveis e
 compatíveis ao meio de trabalho em questão, sem, contudo se afastar da
 abrangência do espírito e escopo da presente invenção, que estão
 representados pelas reivindicações que se seguem.

REIVINDICAÇÕES

1- MÉTODO PARA OBTENÇÃO DE MEIO POROSO ANISOTRÓPICO POR INTERFERÊNCIA, caracterizado por compreender as seguintes etapas:

- 5 a) compactar um primeiro pó (G1), em um molde no formato de um disco central (DC), com a aplicação de um primeiro valor de pressão (P1);
- b) compactar com a aplicação de um segundo valor de pressão (P2) um segundo pó (G2) em um molde no formato de um anel
- 10 externo (AE) no qual o diâmetro interno do anel (DI) é igual ao diâmetro externo (DE) do disco central (DC);
- c) montar o disco central (DC) e o anel externo (AE) em um mesmo plano;
- d) compactar com a aplicação de um terceiro valor de pressão (P3)
- 15 novamente o disco central (DC) e o anel externo (AE) para interferência e ajuste de altura do meio poroso (MP);
- e) sinterizar o meio poroso (MP) formado sob vácuo, em uma temperatura que pode variar na faixa entre 1230°C e 1300°C por um tempo que pode variar entre 30 minutos e 60 minutos.

20 **2- MÉTODO**, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender adicionalmente uma etapa de calibragem que consiste de uma recompressão, na faixa de 1,0 ton/cm² e 2,0 ton/cm² após a etapa de sinterização do meio poroso (MP).

25 **3- MÉTODO**, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por as pressões P1 e P2 variarem entre 3,5 ton/cm² e 4,0 ton/cm² e a pressão P3 variar entre 2,5 ton/cm² e 3,0 ton/cm².

30 **4- MÉTODO**, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por as áreas (A1, A2) tanto do disco central (DC) quanto do anel externo (AE) terem valores aproximadamente iguais, mas com permeabilidades (α_1 , α_2) de valores diferentes.

5- MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o disco central (DC) e o anel externo (AE) apresentarem valores de permeabilidade distribuídos da seguinte forma:

- disco central (DC) na faixa de valores entre 10 mD e 750 mD.
- 5 - anel externo (AE) na faixa de valores entre 1 mD a 100 mD.

6- MEIO POROSO ANISOTRÓPICO, para avaliação das propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, empregados em ensaios de filtração estática, caracterizado por serem compostos por ligas metálicas na forma de pós compactados e sinterizados, e possuir pelo menos duas

10 áreas com permeabilidades diferentes entre si.

7- MEIO POROSO ANISOTRÓPICO, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por as ligas metálicas compreenderem pelo menos um dos seguintes componentes:

- aço;
- 15 - pó de ferro;
- cobre;
- alumínio.

8- MEIO POROSO ANISOTRÓPICO, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por os pós apresentarem tamanhos de partícula inferiores

20 a 149 µm.

9- MEIO POROSO ANISOTRÓPICO, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por apresentar uma permeabilidade radial diferente da permeabilidade axial.

10- MEIO POROSO ANISOTRÓPICO, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por as áreas que apresentem permeabilidades diferentes

25 entre si estejam dispostos em uma configuração que pode ser escolhida entre: concêntrica, semicircular e setorial.

11- MEIO POROSO ANISOTRÓPICO, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por apresentar valores de permeabilidade que variam na

30 faixa entre 1 mD e 750 mD.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

RESUMO**MÉTODO DE OBTENÇÃO DE MEIO POROSO ANISOTRÓPICO POR
INTERFERÊNCIA E MEIO POROSO ANISOTRÓPICO OBTIDO**

A presente invenção descreve um método de obtenção por
5 interferência de um meio poroso anisotrópico para avaliação das
propriedades filtrantes de fluidos de perfuração, empregados em um
ensaio de permeabilidade. O meio poroso obtido apresenta pelo menos
duas áreas com diferentes características de permeabilidade, de forma a
reproduzir em um mesmo ensaio, um comportamento de um fluido de
10 perfuração em zonas de produção sequenciais que apresentam
permeabilidades diferentes.