【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成18年3月30日(2006.3.30)

【公開番号】特開2004-115551(P2004-115551A)
【公開日】平成16年4月15日(2004.4.15)
【年通号数】公開・登録公報2004-015
【出願番号】特願2002-276380(P2002-276380)
【国際特許分類】
Ｃ０９Ｄ　11/00　　(2006.01)
Ｂ４１Ｍ　 5/00　　(2006.01)
Ｂ４１Ｊ　 2/01　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０９Ｄ　11/00
Ｂ４１Ｍ　 5/00　　Ａ
Ｂ４１Ｍ　 5/00　　Ｅ
Ｂ４１Ｊ　 3/04　１０１Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成18年1月31日(2006.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】　　明細書
【発明の名称】　インクジェット用インク組成物及びインクジェット方法
【特許請求の範囲】
【請求項１】　着色剤の含有量が５～１４重量％であり、水の含有量が９４～８５重量％であることを特徴とするインクジェット用インク組成物。
【請求項２】　５重量％以下の湿潤剤を含有していることを特徴とする請求項１に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項３】　湿潤剤を少なくとも１０重量％以上含有することを特徴とする保湿液。
【請求項４】　請求項１に記載のインクジェット用インク組成物を用いるインクジェット方法であって、長期停止する際に、請求項３に記載の保湿液でノズル近傍のインクジェット用インク組成物を置換し、インクジェット方法を再開する際に、該保湿液を請求項１に記載のインクジェット用インク組成物で置換してから画像形成することを特徴とするインクジェット方法。
【請求項５】　請求項１に記載のインクジェット用インク組成物を用いるインクジェット方法であって、インクを吐き出さない電圧でピエゾ駆動を行う操作を施すことにより空スキャンを行うことを特徴とするインクジェット方法
【請求項６】　該着色剤が顔料であることを特徴とする請求項１又は２に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項７】　該着色剤が染料であることを特徴とする請求項１又は２に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項８】　該着色剤が自己分散性の顔料であることを特徴とする請求項１又は２に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項９】　該着色剤が、ポリマー微粒子に水不溶性または難溶性の色材を含有させてなるポリマーエマルジョン型のインクジェット用顔料インク、又は顔料を親水性基を有する樹脂で被服したマイクロカプセル型の顔料インクであることを特徴とする請求項１又は

２に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項１０】　炭素数８以上１１以下のポリオール、及び／又はグリコールエーテル、及び／又はアニオン若しくはノニオン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項１１】　該ポリオールが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールであり、グリコールエーテルが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールからなるエーテルであることを特徴とする請求項１０に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項１２】　該アニオンまたはノニオン系界面活性剤が下記一般化学式（１）、（２）、（３）、（４）、（５ａ）、（５ｂ）、又は（６）の界面活性剤の中から選ばれた少なくとも一種よりなることを特徴とする請求項１０に記載のインクジェット用インク組成物。
【化１】

$$R_1-O-(CH_2CH_2O)_mCH_2COOM \qquad (1)$$

［（１）式中、R_1は炭素数６～１４の分岐していてもよいアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンであり、ｍは３～１２の数である。］
【化２】

$$\begin{array}{l} CH_2COO-R_2 \\ | \\ MO_2SCHCOO-R_2 \end{array} \qquad (2)$$

［（２）式中、R_2は炭素数５～１６の分岐したアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンである。］
【化３】



$$(3)$$

［（３）式中、R_3は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｋは５～２０の数である。）
【化４】

$$R_4-(OCH_2CH_2)_nOH \qquad (4)$$

［（４）式中、R_4は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｎは５～２０の数である。］
【化５】



（５ａ）

あるいは



（５ｂ）

［（５ａ）、（５ｂ）式中、Ｒ′は炭素数６から１４の炭素鎖であり、ｍ、ｎは共に２０以下の数である。］

【化６】



（６）

［（６）式中、ｐ、ｑは０～４０の数である。］

【請求項１３】　アルカリ金属元素の水酸化物、アルカノールアミン、少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウム、アミノアルコールの中から選ばれる少なくとも一種を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載のインクジェット用インク組成物。

【請求項１４】　該アルカリ金属元素がナトリウム、カリウム、リチウムであることを特徴とする請求項１３に記載のインクジェット用インク組成物。

【請求項１５】　該アルカノールアミンがトリエタノールアミンであることを特徴とする請求項１３に記載のインクジェット用インク。

【請求項１６】　該アミノアルコールが、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－エチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオールのいずれかであることを特徴とする請求項１３に記載のインクジェット用インク。

【請求項１７】　該少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウムが、下記化学構造式（７）～（９）のいずれかで示される化合物であることを特徴とする請求項１３に記載のインクジェット用インク。

【化７】



（７）

【化８】



（８）

【化９】



(9)

【請求項１８】　炭素数８以上１１以下のポリオール、及び／又はグリコールエーテル、及び／又はアニオン若しくはノニオン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項３に記載の保湿液。
【請求項１９】　該ポリオールが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールであり、グリコールエーテルが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールからなるエーテルであることを特徴とする請求項１８に記載の保湿液。
【請求項２０】　該アニオンまたはノニオン系界面活性剤が下記一般化学式（１）、（２）、（３）、（４）、（５ａ）、（５ｂ）、又は（６）の界面活性剤の中から選ばれた少なくとも一種よりなることを特徴とする請求項１８に記載の保湿液。
【化１０】



(1)

［（１）式中、R_1は炭素数６～１４の分岐していてもよいアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンであり、ｍは３～１２の数である。］
【化１１】



(2)

［（２）式中、R_2は炭素数５～１６の分岐したアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンである。］
【化１２】



(3)

［（３）式中、R_3は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｋは５～２０の数である。］
【化１３】



(4)

［（４）式中、R_4は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｎは５～２０の数である。］
【化１４】



（５ａ）

あるいは



（５ｂ）

［（５ａ）、（５ｂ）式中、Ｒ′は炭素数６から１４の炭素鎖であり、ｍ、ｎは共に２０以下の数である。］

【化１５】



（６）

［（６）式中、ｐ、ｑは０～４０の数である。］

【請求項２１】　アルカリ金属元素の水酸化物、アルカノールアミン、少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウム、アミノアルコールの中から選ばれる少なくとも一種を含有することを特徴とする請求項１８に記載の保湿液。

【請求項２２】　該アルカリ金属元素がナトリウム、カリウム、リチウムであることを特徴とする請求項２１に記載の保湿液。

【請求項２３】　該アルカノールアミンがトリエタノールアミンであることを特徴とする請求項２１に記載の保湿液。

【請求項２４】　該アミノアルコールが、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－エチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオールのいずれかであることを特徴とする請求項２１に記載の保湿液。

【請求項２５】　該少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウムが、下記化学構造式（７）～（９）のいずれかで示される化合物であることを特徴とする請求項２１に記載の保湿液。

【化１６】



（７）

【化１７】



（８）

【化１８】



(9)

【請求項２６】　２色以上のインクからなるカラーインクジェット用インクセットであって、前記インクの少なくとも１種が、請求項１～２、６～１７のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物であることを特徴とするカラーインクジェット用インクセット。
【請求項２７】　請求項１～２、６～１７のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物、又は請求項３、１８～２５のいずれかに記載の保湿液が充填されているインクカートリッジ。
【請求項２８】　インクジェット用インク組成物を収容したインク収容部と該インクジェット用インク組成物を吐出させるためのヘッド部を備えたインクジェット用インクカートリッジにおいて、該インクジェット用インク組成物が請求項１～２、６～１７のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物、又は請求項３、１８～２５のいずれかに記載の保湿液であることを特徴とするインクジェット用インクカートリッジ。
【請求項２９】　請求項２７又は２８に記載のインクカートリッジが装着されたインクジェット装置。
【請求項３０】　請求項１～２、６～１７のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物を用いるインクジェット方法によって形成された画像。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、インクジェット方法に好ましく用いられるインクジェット用インク組成物、保湿液、及びこれらを用いたインクジェット方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　インクジェット方法は、インクの小液滴を飛翔させ、紙等の記録媒体に付着させて印刷を行う印刷方法である。インクジェット用インク組成物としては、一般に各種の染料や顔料の着色剤を水または水と有機溶剤とに溶解させ、更に高沸点有機溶剤からなる湿潤剤を多く含有させたものを用いている。そのため、湿潤剤に不溶性の不純物が着色剤中に存在したり、着色剤自身の湿潤剤中での溶解・分散安定性が悪かったりすると噴射安定性が悪くなっている。更に、噴射安定性が悪くなると、着色剤の添加量を多くすることができないので、画像濃度を高くすることができない。また湿潤剤を多く含有するインクジェット用インク組成物は裏面濃度が大きくなるという欠点もある。
【０００３】
　従って、噴射安定性に優れ、高画像濃度で、裏面濃度の低いインクジェット用インク組成物（インク液）の開発が期待されていた。
【０００４】
【特許文献１】
特願２００１－１６４１４８
【特許文献２】
特願２０００－７９３６
【特許文献３】
特願２００２－２０１３９０
【特許文献４】
特願２００２－１５５２６
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】

本発明は、噴射安定性に優れ、高画像濃度で、裏面濃度の低いインクジェット用インク組成物（インク液）の提供を目的とする。

【０００６】

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、以下に示すインクジェット用インク組成物、保湿液、インクジェット方法、カラーインクジェット用インクセット、インクカートリッジ、インクジェット用インクカートリッジ、インクジェット装置が提供される。

〔１〕着色剤の含有量が５～１４重量％であり、水の含有量が９４～８５重量％であることを特徴とするインクジェット用インク組成物。

〔２〕５重量％以下の湿潤剤を含有していることを特徴とする前記〔１〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔３〕湿潤剤を少なくとも１０重量％以上含有することを特徴とする保湿液。

〔４〕前記〔１〕に記載のインクジェット用インク組成物を用いるインクジェット方法であって、長期停止する際に、前記〔３〕に記載の保湿液でノズル近傍のインクジェット用インク組成物を置換し、インクジェット方法を再開する際に、該保湿液を前記〔１〕に記載のインク組成物で置換してから画像形成することを特徴とするインクジェット方法。

〔５〕前記〔１〕に記載のインクジェット用インク組成物を用いるインクジェット方法であって、インクを吐き出さない電圧でピエゾ駆動を行う操作を施すことにより空スキャンを行うことを特徴とするインクジェット方法。

〔６〕前記着色剤が顔料であることを特徴とする前記〔１〕又は〔２〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔７〕前記着色剤が染料であることを特徴とする前記〔１〕又は〔２〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔８〕前記着色剤が自己分散性の顔料であることを特徴とする前記〔１〕又は〔２〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔９〕前記着色剤が、ポリマー微粒子に水不溶性または難溶性の色材を含有させてなるポリマーエマルジョン型のインクジェット用顔料インク組成物、又は顔料を親水性基を有する樹脂で被服したマイクロカプセル型の顔料インクであることを特徴とする前記〔１〕又は〔２〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔１０〕炭素数８以上１１以下のポリオール、及び／又はグリコールエーテル、及び／又はアニオン若しくはノニオン系界面活性剤を含有することを特徴とする前記〔１〕又は〔２〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔１１〕前記ポリオールが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールであり、グリコールエーテルが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールからなるエーテルであることを特徴とする前記〔１０〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔１２〕前記アニオンまたはノニオン系界面活性剤が下記一般化学式（１）、（２）、（３）、（４）、（５ａ）、（５ｂ）、又は（６）の界面活性剤の中から選ばれた少なくとも一種よりなることを特徴とする前記〔１０〕に記載のインクジェット用インク組成物。

【化１９】

$R_1-O-(CH_2CH_2O)_mCH_2COOM$ （１）

［（１）式中、R_1は炭素数６～１４の分岐していてもよいアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンであり、ｍは３～１２の数である。］

【化２０】



（２）

［（２）式中、R_2は炭素数５～１６の分岐したアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンである。］

【化２１】



（３）

［（３）式中、R_3は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｋは５～２０の数である。）

【化２２】



（４）

［（４）式中、R_4は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｎは５～２０の数である。］

【化２３】



（５ａ）

あるいは



（５ｂ）

「（５ａ）、（５ｂ）式中、Ｒ′は炭素数６から１４の炭素鎖であり、ｍ、ｎは共に２０以下の数である。］

【化２４】



（６）

［（６）式中、ｐ、ｑは０～４０の数である。］

〔１３〕アルカリ金属元素の水酸化物、アルカノールアミン、少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウム、アミノアルコールの中から選ばれる少なくとも一種を含有することを特徴とする前記〔１〕又は〔２〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔１４〕前記アルカリ金属元素がナトリウム、カリウム、リチウムであることを特徴とする前記〔１３〕に記載のインクジェット用インク組成物。

〔１５〕前記アルカノールアミンがトリエタノールアミンであることを特徴とする前記〔

１３〕に記載のインクジェット用インク組成物。
〔１６〕前記アミノアルコールが、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－エチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオールのいずれかであることを特徴とする前記〔１３〕に記載のインクジェット用インク組成物。
〔１７〕前記少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウムが、下記化学構造式（７）～（９）のいずれかで示される化合物であることを特徴とする前記〔１３〕に記載のインクジェット用インク組成物。
【化２５】



（7）

【化２６】



（8）

【化２７】



（9）

〔１８〕炭素数８以上１１以下のポリオール、及び／又はグリコールエーテル、及び／又はアニオン若しくはノニオン系界面活性剤を含有することを特徴とする前記〔３〕に記載の保湿液。
〔１９〕前記ポリオールが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールであり、グリコールエーテルが２－エチル－１，３－ヘキサンジオールまたは２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールからなるエーテルであることを特徴とする前記〔１８〕に記載の保湿液。
〔２０〕前記アニオンまたはノニオン系界面活性剤が下記一般化学式（１）、（２）、（３）、（４）、（５ａ）、（５ｂ）、又は（６）の界面活性剤の中から選ばれた少なくとも一種よりなることを特徴とする前記〔１８〕に記載の保湿液。
【化２８】

$R_1-O-(CH_2CH_2O)_mCH_2COOM$ （１）

［（１）式中、R_1は炭素数６～１４の分岐していてもよいアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンであり、ｍは３～１２の数である。］
【化２９】



（2）

［（２）式中、R_2は炭素数５～１６の分岐したアルキル基、Ｍはアルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム又はアルカノールアミンである。］

【化３０】



（３）

［（３）式中、R_3は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｋは５～２０の数である。）

【化３１】

$R_4-(OCH_2CH_2)_nOH$ （４）

［（４）式中、R_4は分岐していてもよい炭素数６～１４の炭素鎖であり、ｎは５～２０の数である。］

【化３２】



（５ａ）

あるいは



（５ｂ）

［（５ａ）、（５ｂ）式中、Ｒ′は炭素数６から１４の炭素鎖であり、ｍ、ｎは共に２０以下の数である。］

【化３３】



（６）

［（６）式中、ｐ、ｑは０～４０の数である。］

〔２１〕アルカリ金属元素の水酸化物、アルカノールアミン、少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウム、アミノアルコールの中から選ばれる少なくとも一種を含有することを特徴とする前記〔１８〕に記載の保湿液。

〔２２〕前記アルカリ金属元素がナトリウム、カリウム、リチウムであることを特徴とする前記〔２１〕に記載の保湿液。

〔２３〕前記アルカノールアミンがトリエタノールアミンであることを特徴とする前記〔２１〕に記載の保湿液。

〔２４〕前記アミノアルコールが、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－エチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオールのいずれかであることを特徴とする前記〔２１〕に記載の保湿液。

〔２５〕前記少なくとも一つ以上の水酸基で置換された第四級アンモニウムが、下記化学構造式（７）～（９）のいずれかで示される化合物であることを特徴とする前記〔２１〕

に記載の保湿液。

【化３４】



(7)

【化３５】



(8)

【化３６】



(9)

〔２６〕２色以上のインクからなるカラーインクジェット用インクセットであって、前記インクの少なくとも１種が、前記〔１〕～〔２〕、〔６〕～〔１７〕のいずれかに記載のインク組成物であることを特徴とするカラーインクジェット用インクセット。

〔２７〕前記〔１〕～〔２〕、〔６〕～〔１７〕のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物、又は前記〔３〕、〔１８〕～〔２５〕のいずれかに記載の保湿液が充填されているインクカートリッジ。

〔２８〕インクジェット用インク組成物を収容したインク収容部と該インクを吐出させるためのヘッド部を備えたインクジェット用インクカートリッジにおいて、該インクジェット用インク組成物が前記〔１〕～〔２〕、〔６〕～〔１７〕のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物、又は前記〔３〕、〔１８〕～〔２５〕のいずれかに記載の保湿液であることを特徴とするインクジェット用インクカートリッジ。

〔２９〕前記〔２７〕又は〔２８〕に記載のインクカートリッジが装着されたインクジェット装置。

〔３０〕前記〔１〕～〔２〕、〔６〕～〔１７〕のいずれかに記載のインクジェット用インク組成物を用いるインクジェット方法によって形成された画像。

【０００７】

【発明の実施の形態】

以下、発明をさらに詳細に説明する。

本発明のインクジェット用インク組成物（以下、単にインクともいう。）は、着色剤の含有量が５～１４重量％、好ましくは８～１０重量％であり、水の含有量が９４～８５重量％、好ましくは９２～８７重量％である。即ち、本発明のインクは、着色剤と水の含有量の合計が９０～９９重量％、好ましくは９５～９６重量％であり、その他の成分は１０重量％以下、好ましくは５重量％以下である。本発明のインクは従来のものと比較すると着色剤の含有量が多く、乾燥が遅く紙中に長期間残留する成分の含有量が少ないので高濃度の画像を形成することができると共に、裏面濃度を低く抑えることができる。尚、従来のインクにおいては、着色剤の含有量が１～８重量であり、着色剤と水の含有量の合計が６０～８０重量％であった。

【０００８】

本発明のインクは、湿潤剤を全く含有しなくてもよいが、１０重量％以下の湿潤剤を含

有していることが好ましく、８重量％以下の湿潤剤を含有していることがより好ましく、５重量％以下の湿潤剤を含有していることが更に好ましい。本発明のインクにおいては、湿潤剤の含有量がこのように少ないので、裏面濃度を低く抑えることができる。又、湿潤剤に不溶性の不純物が着色剤中に存在したり、着色剤自身の湿潤剤中での溶解・分散安定性が悪い場合であっても、噴射安定性が悪くなることがない。尚、従来のインクにおいては、湿潤剤の含有量が少なくとも１０重量％以上であった。

【０００９】

本発明のインクを用いてインクジェット画像形成する場合は、１日以上にわたって長期停止する際は（インクジェット方法を行わない場合は）、湿潤剤を少なくとも１０重量％以上含有する保湿液でノズル近傍のインクを置換し、インクジェット方法を再開する際に、該保湿液を本発明のインクで置換してから画像形成することが好ましい。長期停止する場合は、このように保湿液でノズル近傍のインクを置換することにより、水が蒸発して着色剤が乾固することによるノズルの目詰まりを防ぐことができる。また、インクジェット方法を再開する際に、保湿液を本発明のインクで置換してから画像形成することにより、高濃度の画像を形成することができる。

【００１０】

上記保湿液はインクとは別のタンクに保存しておき長期停止前にノズル部に供給することが好ましい。その場合、インクタンク自体を交換する方法でもよければ、保湿液のタンクも常設し保湿液をノズルに供給する通路をインク用通路と別に設けてもよい。保湿液には着色剤が添加されていてもよい。また、着色剤が添加されており、インクと同じ成分で湿潤剤量だけが異なっている保湿液を用いてもよい。

【００１１】

本発明のインクを用いて空スキャンを行う場合は、インクを吐き出さない電圧でピエゾ駆動を行う操作を施すことが好ましい。このようにノズルを微駆動させながら空スキャンを行うと、着色剤が凝固してノズルが目詰まりすることを防ぐことができるので、噴射安定性が向上する。

【００１２】

本発明のインクが含有する着色剤は顔料でも染料でもよい。

着色剤として染料を用いると、色調に優れたインクを得ることができる。本発明において好ましく用いられる染料の具体例としては、以下のものがある。但し、本発明はこれらに限定されるものではない。尚、以下に挙げる染料は保湿剤に含有させてもよい。

【００１３】

酸性染料、食用染料としては、以下のものが挙げられる。

Ｃ．Ｉ．アシッドイエロー　１７，２３，４２，４４，７９，１４２

Ｃ．Ｉ．アシッドレッド　１，８，１３，１４，１８，２６，２７，３５，３７，４２，５２，８２、８７，８９，９２，９７，１０６，１１１，１１４，１１５，１３４，１８６，２４９，２５４，２８９

Ｃ．Ｉ．アシッドブルー　９，２９，４５，９２，２４９

Ｃ．Ｉ．アシッドブラック　１，２，７，２４，２６，９４

Ｃ．Ｉ．フードイエロー　３，４

Ｃ．Ｉ．フードレッド　７，９，１４

Ｃ．Ｉ．フードブラック　１，２

【００１４】

直接性染料としては、以下のものが挙げられる。

Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー　１，１２，２４，２６，３３，４４，５０，８６，１２０，１３２，１４２，１４４

Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド　１，４，９，１３，１７，２０，２８，３１，３９，８０，８１，８３，８９，２２５，２２７

Ｃ．Ｉ．ダイレクトオレンジ　２６，２９，６２，１０２

Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー　１，２，６，１５，２２，２５，７１，７６，７９，８６，

８７，９０，９８，１６３，１６５，１９９，２０２
Ｃ．Ｉ．ダイレクトブラック １９，２２，３２，３８，５１，５６，７１，７４，７５，７７，１５４，１６８，１７１
【００１５】
塩基性染料としては、以下のものが挙げられる。
Ｃ．Ｉ．ベーシックイエロー １，２，１１，１３，１４，１５，１９，２１，２３，２４，２５，２８，２９，３２，３６，４０，４１，４５，４９，５１，５３，６３，６４，６５，６７，７０，７３，７７，８７，９１
Ｃ．Ｉ．ベーシックレッド ２，１２，１３，１４，１５，１８，２２，２３，２４，２７，２９，３５，３６，３８，３９，４６，４９，５１，５２，５４，５９，６８，６９，７０，７３，７８，８２，１０２，１０４，１０９，１１２
Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー １，３，５，７，９，２１，２２，２６，３５，４１，４５，４７，５４，６２，６５，６６，６７，６９，７５，７７，７８，８９，９２，９３，１０５，１１７，１２０，１２２，１２４，１２９，１３７，１４１，１４７，１５５
Ｃ．Ｉ．ベーシックブラック ２，８
【００１６】
反応性染料としては、以下のものが挙げられる。
Ｃ．Ｉ．リアクティブブラック ３，４，７，１１，１２，１７
Ｃ．Ｉ．リアクティブイエロー １，５，１１，１３，１４，２０，２１，２２，２５，４０，４７，５１，５５，６５，６７
Ｃ．Ｉ．リアクティブレッド １，１４，１７，２５，２６，３２，３７，４４，４６，５５，６０，６６，７４，７９，９６，９７
Ｃ．Ｉ．リアクティブブルー １，２，７，１４，１５，２３，３２，３５，３８，４１，６３，８０，９５
【００１７】
上記染料の中では、酸性染料および直接性染料が好ましく用いられる。
【００１８】
着色剤として顔料を用いると、耐光性に優れたインクを得ることができる。本発明において用いられる顔料としては特に限定はなく、通常のインクジェット用の顔料が用いられるが、次に挙げるものが好ましい。
▲１▼顔料表面に親水基を付与した自己分散性の顔料
▲２▼ポリマー微粒子に水不溶性または難溶性の色材を含有させてなるポリマーエマルジョン型のインクジェット用顔料インク
▲３▼顔料を親水性基を有する樹脂で被服したマイクロカプセル型の顔料インク
着色剤として▲１▼自己分散性の顔料を用いると、安定性に優れたインクを得ることができる。着色剤として▲２▼▲３▼の顔料を用いると、耐光性、定着性に優れたインクを得ることができる。尚、これらの顔料は保湿剤に含有させてもよい。
【００１９】
なおインク中の染料、顔料濃度としては高画像濃度を得るためにはなるべく高濃度が好ましい。少なくとも５重量％以上、好ましくは８重量％以上である。染料の場合、染料飽和濃度がその限界となる。顔料の場合も含め１４重量％程度まで可能である。本発明のインクは、湿潤剤を含有しないため湿潤剤に溶解しにくい（おそらく無機化合物である。ただし着色剤自身が溶解・分散不安定であることも否定できない）不溶性不純物が噴射安定性を乱すことがない。
【００２０】
本発明における湿潤剤とは、沸点が１００℃以上の水溶性高沸点有機溶剤であり、浸透剤として添加するポリオールまたはグリコールエーテル、アニオンまたはノニオン系界面活性剤は含めない。しかしこのような浸透剤も種類によっては湿潤剤と同様の悪影響を有するのでその量には制限がある。なお、本発明においては、浸透剤は必ずしも必要ない。
【００２１】

本発明のインク、保湿剤に添加する湿潤剤としては、次のものが挙げられる。但し、本発明はこれらのものに限定するものではない。
エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラエチレングリコール、ヘキシレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、グリセロール、１，２，６－ヘキサントリオール、１，２，４－ブタントリオール、１，２，３－ブタントリオール、ペトリオール等の多価アルコール類；エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、テトラエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等の多価アルコールアルキルエーテル類；エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノベンジルエーテル等の多価アルコールアリールエーテル類；２－ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２－ピロリドン、１，３－ジメチルイミイダゾリジノン、ε－カプロラクタム、γ－ブチロラクトン等の含窒素複素環化合物；ホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド等のアミド類；モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン等のアミン類；ジメチルスルホキシド、スルホラン、チオジエタノール等の含硫黄化合物類；プロピレンカーボネート、炭酸エチレン等である。

【００２２】

これら有機溶媒の中でも、特にジエチレングリコール、チオジエタノール、ポリエチレングリコール２００乃至６００、トリエチレングリコール、グリセリン、１，２，６－ヘキサントリオール、１，２，４－ブタントリオール、ペトリオール、１，５－ペンタンジオール、２－ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、１，３－ブタンジオールが好ましい

【００２３】

本発明のインクにおいては、紙への浸透性向上及びブリード防止のためにアニオンまたはノニオン系界面活性剤を含有させることが好ましい。該アニオンまたはノニオン系界面活性剤は特に限定されないが、アニオン性界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル酢酸塩、ドデシルベンゼンスルホン酸塩、ラウリル酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの塩などが挙げられる。

【００２４】

非イオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミドなどが挙げられる。

【００２５】

アセチレングリコール系界面活性剤は、２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジオール、３，６－ジメチル－４－オクチン－３，６－ジオール、３，５－ジメチル－１－ヘキシン－３－オールなどのアセチレングリコール系（例えばエアープロダクツ社（米国）のサーフィノール１０４、８２、４６５、４８５あるいはＴＧなど）を用いることができるが、特にサーフィノール４６５、１０４やＴＧが良好な印字品質を示す。

【００２６】

前記界面活性剤は、単独または二種以上を混合して用いることができる。

【００２７】

本発明のインクにおいては、炭素数８以上、１１以下のポリオール、及び／又はグリコールエーテルを含有させることが好ましい。これらのポリオール、及び／又はグリコールエーテルは、紙への浸透速度を速めると共にブリードを防止する効果を有し、２５℃の水中において０．１～４．５重量％未満の間の溶解度を有する部分的に水溶性のポリオール

および／またはグリコールエーテルである。具体的には、次のものが好ましい。
▲１▼２－エチル－１，３－ヘキサンジオール　溶解度：４．２％（２０℃）　▲２▼２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール　溶解度：２．０％（２５℃）▲３▼これらのエーテルである。
尚、ポリオール、及び／又はグリコールエーテルの含有量は５重量％以下が好ましい。
【００２８】
本発明のインクにおいては、その他に従来公知の各種添加剤、各種の分散剤、粘度調整剤、及び／又は蛍光増白剤等を必要に応じて含有することができる。粘度調整剤としては、例えば、セルロース類、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、水溶性樹脂等の水溶性の天然又は合成高分子化合物を挙げることができる。更に、ｐＨ調整剤としての緩衝液、防カビ剤等を含有することもできる。
【００２９】
例えば、防腐防黴剤としてはデヒドロ酢酸ナトリウム、ソルビン酸ナトリウム、２－ピリジンチオール－１－オキサイドナトリウム、安息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナトリウム等が本発明に使用できる。
【００３０】
ｐＨを調整剤としては、調合されるインクに悪影響をおよぼさずにｐＨを７以上に調整でき、緩衝性を高めることができるものであれば、任意の物質を使用することができる。
その例として、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアミン、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属元素の水酸化物、水酸化アンモニウム、第４級アンモニウム水酸化物、第４級ホスホニウム水酸化物、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属の炭酸塩等が挙げられる。
【００３１】
キレート試薬としては、例えば、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム、ニトリロ三酢酸ナトリウム、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム、ジエチレントリアミン五酢酸ナトリウム、ウラミル二酢酸ナトリウム等がある。
【００３２】
防錆剤としては、例えば、酸性亜硫酸塩、チオ硫酸ナトリウム、チオジグリコール酸アンモン、ジイソプロピルアンモニウムニトライト、四硝酸ペンタエリスリトール、ジシクロヘキシルアンモニウムニトライト等がある。
【００３３】
その目的に応じて水溶性紫外線吸収剤、水溶性赤外線吸収剤等を添加することができる。
【００３４】
また、比抵抗調整剤、例えば、無機塩類、例えば、アルカリ金属ハロゲン化物又はハロゲン化アンモニウム（例えば、塩化リチウム、塩化アンモニウム、塩化ナトリウム）等を含有させることにより、インク液を帯電するタイプのインクジェット方法に使用されるインク液を調製することができる。
【００３５】
また、本発明のインクの粘度は、好ましくは２０ｍＰａ・ｓ以下、より好ましくは１５ｍＰａ・ｓ以下、より好ましくは５ｍＰａ・ｓに調整し、ヘッドからの安定吐出、及びヘッドへの安定なインク供給を確保することが好ましい。又、本発明のインクは湿潤剤が添加されていないか、添加されていても５重量％以下であることから高着色剤濃度でも低粘度化が可能である。
【００３６】
【実施例】
以下、本発明について実施例を挙げて説明する。但し、本発明は実施例により制約を受けるものではない。
［処方］
実施例１～５及び比較例１、２

表１に示す処方によりインクジェット用インク組成物を調合した。表１に示す数値の単位は重量％である。表１に示す黒顔料分散液はカーボンブラックに親水基を付与した顔料含有分散液を使用した。インクを調合後、水酸化リチウムでｐＨ約９．５に調整した。得られたインクジェット用インク組成物の表面張力、粘度を表２に示す。

尚、上記黒顔料分散液を構成する自己分散性黒顔料の製造方法は特開平１１－３２３２３２、特開平２００１－０８０１９９、特開平２０００－７９６４などに記載されている。

【００３７】

【表１】

単位：重量％

	着色剤	着色剤量(着色剤/水)	ｲｵﾝ交換水	水合計	1,3-ﾌﾞﾀﾝｼﾞｵｰﾙ	ｸﾞﾘｾﾘﾝ	2-ｴﾁﾙ1,3-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙ	ﾎﾟﾘｵｷｼｱﾙｷﾚﾝ誘導体ﾃﾞｨｽﾊﾟｿｰﾙTOC日本油脂	防腐剤ﾌﾟﾛｷｾﾙLV
実施例１	黒顔料分散水溶液(固形分20%)	10/40	46.8	86.8	0	0	2	1	0.2
実施例２	黒顔料分散水溶液(固形分20%)	10/40	42.3	82.3	3	1.5	2	1	0.2
比較例１	黒顔料分散水溶液(固形分20%)	10/40	16.8	56.8	20	10	2	1	0.2
実施例３	C.I.ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾞﾙｰ199(固形分10.25%)	8.2/71.8	16.8	88.6	0	0	2	1	0.2
実施例４	C.I.ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾞﾙｰ199(固形分10.25%)	4.6/40.4	51.8	92.2	0	0	2	1	0.2
実施例５	C.I.ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾞﾙｰ199(固形分10.25%)	4.6/40.4	47.3	87.7	3	1.5	2	1	0.2
比較例２	C.I.ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾞﾙｰ199(固形分10.25%)	4.6/40.4	21.8	62.2	20	10	2	1	0.2

【表２】

インク物性

	表面張力 ｍＮ/ｍ （２５℃）	粘度 （ｍＰａ・ｓｅｃ） （２５℃）
実施例１	27.4	2.25
実施例２	27.7	2.53
比較例１	29.2	6.93
実施例３	27.4	1.74
実施例４	27.7	1.44
実施例５	27.9	1.63
比較例２	29.3	4.07

【００３８】

実施例１～５、比較例１～２で得られたインクジェット用インク組成物を用いて、次の画像形成試験を行った。

画像形成試験

リコー製インクジェットプリンターＩＰＳｉＯ　Ｊｅｔ３００のヘッドの駆動電圧を変え（滴量を変化させるため）、双方向１パス印字あるいは双方向２パス印字でべた及び文字を印字した。紙は普通紙（リコー製造　マイペーパーＴＡ）を用いた。印字乾燥後、色調、画像濃度、裏面濃度を目視及び反射型カラー分光測色濃度計（Ｘ－Ｒｉｔｅ社製）により調べた。結果を図１～５に示す。尚、ここで裏面濃度とは表がベタ画像の部分の紙の裏面から測定した画像濃度であり、両面印写の場合は裏面濃度が小さいほど好ましい。

【００３９】

画像濃度と裏面濃度について

図１に実施例１のインク及び比較例１のインクの各々について、双方向１パス印字及び双方向２パス印字で黒色の画像を形成した結果を示す。尚、図１の横軸は黒画像濃度、縦軸は黒色の裏面濃度である。

図２に実施例２のインクについて、双方向１パス印字及び双方向２パス印字で黒色の画像を形成した結果を示す。尚、図２の横軸は黒画像濃度、縦軸は黒色の裏面濃度である。

図３に実施例４のインク及び比較例２のインクの各々について、双方向１パス印字及び双方向２パス印字でシアンの画像を形成した結果を示す。尚、図３の横軸はシアン画像濃度、縦軸はシアンの裏面濃度である。

図４に実施例５のインクについて、双方向１パス印字及び双方向２パス印字でシアンの画像を形成した結果を示す。尚、図４の横軸はシアン画像濃度、縦軸はシアンの裏面濃度である。

図５に実施例４と実施例３のインクについて、双方向１パス印字及び双方向２パス印字でシアンの画像を形成した結果を示す。尚、図５の横軸はシアン画像濃度、縦軸はシアンの裏面濃度である。

【００４０】

図１から、湿潤剤（ブタンジオール、グリセリン）を含まない実施例１の黒色の方が、湿潤剤が合計３０重量％含む比較例１に比べ、同じ画像濃度でも裏面濃度が小さいことがわかる。また、湿潤剤を添加しないと、独特の印象のある画像が得られることが確認できた。尚、図１において、２パスの場合は、実施例１は比較例１より優れているが、１パスの場合は、実施例１と比較例１との間に差が現れていない。これは１パスの場合は一度で目的のインクを付着させるので差が現れにくいのに対し、２パスの場合は２回にわけてインクを付着させることから、最初に付着したインクの溶媒（水＋湿潤剤）が速やかに乾き、その差が裏面濃度の低減効果として現れていると考えることができる。

図２から、実施例２では湿潤剤（ブタンジオール、グリセリン）を１．５重量％含むので、実施例１に比較すると、裏面濃度を小さくするという効果は小さくなっているが、比較例１よりも優れていることが判る。

シアン染料を用いた場合も、同一染料濃度で比べると湿潤剤（ブタンジオール、グリセリン）が添加されていない実施例４の方が、湿潤剤を合計３０重量％含む比較例２よりも同じ画像濃度での裏面濃度が小さいことが判る。

図１と図３の比較から、染料シアンインク（実施例４）の方が顔料黒インク（実施例１）よりも湿潤剤を除いた効果が大きいことが判る。

図４と図３の比較から、湿潤剤を４．５重量％含む実施例５の方が、湿潤剤を合計３０重量％含む比較例２よりも、同じ画像濃度での裏面濃度が小さいことが判る。

【００４１】

湿潤剤を含有しないと、湿潤剤に溶解しにくい不純物の影響が小さくなるため０．８μｍフィルターろ過が容易でインクジェット用インク組成物中の染料高濃度化が可能であった。粉黛染料を使用すれば染料濃度をさらに上げることが可能で噴射安定性も確保できる。インクジェット用インク組成物中の染料の高濃度化が可能になると高画像濃度が得られる。また染料濃度が大きいと同じ画像濃度での裏面濃度がさらに小さくなる。

なお湿潤剤を添加しない実施例１及び実施例３、４の方が湿潤剤を少量添加した実施例２、５よりも噴射安定性が良好であった。裏面濃度低下、噴射安定性のためには湿潤剤５％以下が妥当である。（１０％を超えるとまた噴射安定になる）。

また保湿剤中の湿潤剤の添加量が１０％以下だと逆に目詰まりが発生しやすい。

【００４２】

実施例６

まづ、インクジェット装置（型式：リコー製インクジェットプリンターＩＰＳｉＯ　Ｊｅｔ３００）に、実施例１のインクを装着して画像形成を行った。次に、実施例１のインクを装着したまま１日放置してから、画像形成を行ったところ問題なく画像形成をすることができた。次に、保湿液として比較例１のインクを用い、ノズル近傍のインクを保湿液で置換し、１０日間放置した。その後、実施例１のインクで保湿液を置換してから、画像形成を行ったところ噴射安定性を確保することができた。

【００４３】

実施例７

実施例１のインクの代わりに、実施例２のインクを用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行い、実施例６と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００４４】

実施例８

実施例１のインクの代わりに、実施例３のインクを用い、保湿液として比較例１のインクの代わりに、比較例２のインクを用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行い、実施例６と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００４５】

実施例９

染料が添加されていないこと以外は比較例２と同様の成分からなる保湿液を用いたこと以外は、実施例８と同様に操作を行い、実施例８と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００４６】

実施例１０

実施例１のインクの代わりに、実施例４のインクを用い、保湿液として比較例１のインクの代わりに、比較例２のインクを用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行い、実

施例６と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００４７】

実施例１１

染料が添加されていないこと以外は比較例２と同様の成分からなる保湿液を用いたこと以外は、実施例１０と同様に操作を行い、実施例１０と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００４８】

実施例１２

実施例１のインクの代わりに、実施例４のインクを用い、保湿液として比較例１のインクの代わりに、比較例２のインクを用いたこと以外は、実施例６と同様の操作を行い、実施例６と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００４９】

実施例１３

染料が添加されていないこと以外は比較例２と同様の成分からなる保湿液を用いたこと以外は、実施例１２と同様に操作を行い、実施例１２と同様に、１日放置では保湿液で置換しなくても噴射安定性を確保することができ、保湿液で置換すれば１０日放置後でも噴射安定性を確保することができた。

【００５０】

実施例１４（空スキャン実験）

湿潤剤を含有しないインクジェット用インク組成物やわずかに含有するインクジェット用インク組成物は空スキャン（印字なしでヘッドを主走査方向に移動を繰り返すこと）を連続するとノズル部が乾き噴射しなくなる。しかし実施例３のシアンインク用いて空スキャンを行ったところ、５０秒間の空スキャンを行っても噴射可能であった。また空スキャン時にインクジェット用インク組成物が吐き出さない程度のピエゾ電圧（約８０ボルト）にして非吐出駆動を連続して行う（微駆動走査）走査を追加すると、長時間空スキャンをしても問題なく印写が可能であった。実施例１の顔料黒インクは微駆動走査がないと２４秒の空スキャンで噴射しなくなるが微駆動走査を追加すると印写可能であった。

【００５１】

【発明の効果】

本発明のインクジェット用インク組成物は、着色剤の含有量が多いのに対して、湿潤剤が全く含まれていないか、含まれていても５重量％以下なので、高濃度の画像を形成することができると共に、裏面濃度を低く抑えることができる。

【００５２】

本発明のインクジェット方法においては、長期停止する際に、湿潤剤を少なくとも１０重量％以上含有する保湿液でノズル近傍のインクジェット用インク組成物を置換し、インクジェット方法を再開する際に、該保湿液を請求項１に記載のインクジェット用インク組成物で置換してから画像形成を行うので、長期停止する場合であっても水が蒸発して着色剤が乾固することによるノズルの目詰まりを防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】実施例１のインク及び比較例１のインクの各々について、双方向１パス印字及び双方向２パス印字で黒色の画像を形成した結果を示す図面である。

【図２】実施例２のインクについて、双方向１パス印字及び双方向２パス印字で黒色の画像を形成した結果を示す図面である。

【図３】実施例４のインク及び比較例２のインクの各々について、双方向１パス印字及び双方向２パス印字でシアンの画像を形成した結果を示す図面である。

【図４】実施例５のインクについて、双方向１パス印字及び双方向２パス印字でシアンの画像を形成した結果を示す図面である。

【図５】実施例４、実施例３のインクについて、双方向１パス印字及び双方向２パス印字でシアンの画像を形成した結果を示す図面である。