



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia



الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property

براءة اختراع

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية و بموجب أحكام نظام براءات الاختراع و التصميمات التخطيطة للدارات المتكاملة و الأصناف النباتية و النماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 1425/05/29هـ و المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 و تاريخ 1439/10/19هـ ، و لأئحته التنفيذية. يقرر منح :

شركة الزيت العربية السعودية
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
سوميتومو كيميكال كمباني، ليميتد
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

بتاريخ : 1444/04/19 هـ
الموافق : 2022/11/13 م

براءة اختراع رقم : SA 11349

عن الاختراع المسمى :

أنظمة محفز تكوين أوليجومرات مضادة للالتساخ
Antifouling Oligomerization Catalyst Systems

وفق ما هو موضح في وصف الاختراع المرفق، ولمالك البراءة الحق في الانتفاع بكامل الحقوق النظامية في المملكة العربية السعودية خلال فترة سريان الحماية.

الرئيس التنفيذي:

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم



[19] الهيئة السعودية للملكية الفكرية

[11] رقم البراءة: SA 11349 B1

[12] براءة اختراع

[45] تاريخ المنح: 1444/04/19 هـ

الموافق: 2022/11/13 م

[86] رقم الطلب الدولي: PCT/US2017/012299 تاريخ إيداع الطلب الدولي: 2017/01/05 م [87] رقم النشر الدولي: WO/2017/120310 تاريخ النشر الدولي: 2017/07/13 م [51] التصنيف الدولي (IPC): B01J 031/012, B01J 031/012 B01J 031/014, C07C 011/008 [56] المراجع: JP 2000327707, JP H1045637 US 2014088331 الفاحص: عبدالرحمن بن محمد الفيقي	[21] رقم الطلب: 518391947 [22] تاريخ دخول المرحلة الوطنية: 1439/10/18 هـ الموافق: 2018/07/02 م [30] بيانات الأسبقية: US 62/275,932 2017/01/07 م [72] اسم المخترع: كينجي سوجو، وي زو، سهيل شيخي، معتز خاواجي، حسين اليامي [73] مالك البراءة: (1) شركه الزيت العربية السعودية، (2) سوميتومو كيميكا كمبرني، ليمتد عنسوانه: (1) ص ب 3437 الرياض 11471، المملكة العربية السعودية، (2) 1-27، شينكاوا 2-تشوم، تشو-كو، طوكيو 104-8260، اليابان جنسيتها: (1) سعودية، (2) يابانية [74] الوكيل: مكتب المحامي سليمان ابراهيم العمار
--	--

1 إلى 100 و R4 هي مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl. يمكن أن تكون المجموعات الكيميائية chemical groups R1، R2، أو R3 التي لا تشتمل على المجموعة المضادة للاتساخ، إن وُجدت، عبارة عن مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl.

عدد عناصر الحماية (28)

[54] اسم الاختراع: أنظمة محفز تكوين أوليجومرات مضادة للاتساخ

Antifouling Oligomerization Catalyst Systems

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي، وفقاً لأحد نماذجه، بنظام محفز catalyst system يقلل الاتساخ البوليمري polymeric fouling، حيث يمكن أن يشتمل على مركب تيتانات titanate واحد على الأقل، مركب ألومينيوم aluminum واحد على الأقل، وعامل مضاد للاتساخ antifouling agent واحد على الأقل أو مشتق منه. يمكن أن يشتمل العامل المضاد للاتساخ على بنية تشتمل على جزيء ألومينيوم مركزي central aluminum molecule مرتبط بمجموعة R1، مرتبط بمجموعة R2، ومرتبط بمجموعة R3. يمكن أن تتضمن واحدة أو أكثر من المجموعات الكيميائية R1، R2، و R3 مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups تتضمن الصيغة البنائية $O((CH_2)_nO)_mR_4$ ، حيث n هي عدد صحيح من 1 إلى 20، m هي عدد صحيح من

أنظمة محفز تكوين أوليغومرات مضادة للاتساخ

Antifouling Oligomerization Catalyst Systems

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي، في النماذج التي يقدمها، بصفة عامة، بأنظمة محفزات catalyst systems تُستخدم في تكوين أوليغومرات من إيثيلين ethylene oligomerization ، وبشكل أكثر تحديداً، يتعلق بأنظمة محفزات مضادة للاتساخ antifouling catalyst systems تُستخدم في تكوين أوليغومرات من إيثيلين حيث تقلل من البلمرة غير المرغوبة undesirable polymerization.

إن 1-بيوتين butene-1 و 1-هكسين hexene-1 عبارة عن مركبات بتروكيميائية petrochemicals مهمة، وبخاصة لإنتاج البولي إيثيلين polyethylene. إن تفاعل الإيثيلين ethylene ومركبات ألفا-أوليفين alpha-olefins الأخرى، وبخاصة 1-بيوتين butene-1 و 1-هكسين hexene-1، تكوّن فئات مختلفة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة linear low density polyethylene (LLDPE)، وهو بوليمر polymer تجاري مفيد. وهناك مصدر لـ 1-بيوتين butene-1 هو جزء البيوتين butene من تيار متدفق من وحدة تكسير هيدروكربون hydrocarbon cracker، مثل وحدة تكسير البخار steam cracker أو وحدة تكسير حفزي ذات طبقة متميعة fluidized catalytic cracker. وبرغم ذلك، فإن عملية استخلاص 1-بيوتين butene-1 من هذا التيار المتدفق تتطلب خطوات عملية صعبة عديدة يمكن أن تجعل العملية غير مرغوبة.

تعمل عمليات تجارية عديدة على تكوين أوليغومرات من إيثيلين ethylene oligomerization إلى مركبات ألفا أوليفين alpha olefins مثل 1-بيوتين butene-1 و 1-هكسين hexene. وهناك عملية دايمرة dimerization process ناجحة تجارياً هي عملية 20 Alkylol™، التي طورها معهد (IFP) Institut Francais du Petrole، والموصوفة في A. Forestiere, et al., "Oligomerization of Monoolefins by

Technology—Review de l'Institute و Homogenous Catalysts", Oil & Science Francais du Petrole, pages 663-664 (Volume 64, Number 6, November 2009). وهذه العملية تستخدم مفاعل نقطة فقاعات يحتوي على 1-بيوتين 1-butene كمائع للعملية لتكوين أوليغومرات من إيثيلين ethylene oligomerization بشكل انتقائي إلى 1-بيوتين 1-butene . 5

هناك مشكلة معروفة أيضا بأنظمة تكوين الأوليغومرات oligomerization systems هي: تكوين بوليمرات polymer formation. إن أزمنة البقاء الطويلة وإزالة التسخين بشكل رديء من التفاعلات الطاردة للحرارة العالية يؤدي إلى تكوين بقايا أساسها بولي إيثيلين polyethylene. وهناك أثر جانبي للانساخ المزمّن يتمثل في الإيقاف المتكرر على نحو زائد للعملية، وتكبّد تكاليف صيانة أعلى لإزالة البقايا البوليمرية polymer residues الملتصقة. يمكن أن تكوّن البقايا البوليمرية طبقة على طبقة وفي النهاية تسد الفتحات والمنافذ في المواقع التي تتضمن تدفق المائع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطلاء بوليمري polymer coating بطول جدار مفاعل أن يعمل كعازل، حيث يمكن أن يؤثر سلبا على نقل الحرارة إلى نظام المفاعل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجمع البوليمر polymer الحطام الذي يمكن أن يكون نشط حفزيا أو الذي يمكن أن يتسبب في إفساد عملية المفاعل. 15

هناك مسألة مزعجة بوجه خاص هي تكوين "بقع ساخنة". والبقعة الساخنة هي منطقة حيث يكون التبريد الخارجي غير فعال ويكون نشاط المحفز مرتفعا. وهذا يمثل فقدان للتحكم في العملية. يمكن لبقعة ساخنة أن تكون منطقة من البوليمر polymer المجمع تشتمل على مادة نشطة حفزيا تعزز التفاعلات الثانوية، بما في ذلك البلمرة. وإذا تُركت بدون فحص، يمكن أن تؤدي البقعة الساخنة في نهاية المطاف إلى إيقاف عملية نظرا لفقدان القدرة على البرودة، تقلب تفاعل بلمرة، أو كليهما. 20

تكشف البراءة اليابانية 1045637 عن إنتاج الإيثيلين ethylene باستخدام بعض البولي إيثيلين جلايكول polyethylene glycol و/أو مشتقاته، على سبيل المثال، مادة مضافة أساسها بولي إيثيلين جلايكول أحادي الإيثيلين polyethylene glycol monoether أو أحادي إيثيلين جلايكول polyethylene glycol monoester.

تتعلق البراءة اليابانية 2000327707 بطريقة بلمرة الملاط slurry polymerization للأوليفينات olefins، وبشكل أكثر تحديداً بطريقة بلمرة ملاط slurry polymerization للأوليفينات olefins قادرة على الحصول على بوليمر أساسه أوليفين olefin-based polymer ذو فعالية عالية وخصائص جسيمية ممتازة.

5 تكشف البراءة الأمريكية 2014088331 عن عملية لإنتاج 1، 3-بوتادين butadiene-1,3 من الإيثيلين ethylene عن طريق ديمرة الإيثيلين dimerizing ethylene إلى بيوتينات butenes باستخدام التحفيز المتجانس homogeneous catalysis، ثم نزع الهيدروجين dehydrogenating من البيوتين butene المتحصل عليه.

الوصف العام للاختراع

10 يتعلق الاختراع الحالي، وفقاً لأحد النماذج، بنظام محفز يقلل الاتساخ البوليمري catalyst system that reduces polymeric fouling، حيث يمكن أن يشتمل على مركب تيتانات titanate واحد على الأقل، مركب ألومينيوم aluminum واحد على الأقل، وعامل مضاد للاتساخ antifouling agent واحد على الأقل أو مشتق منه. يمكن أن يشتمل العامل المضاد للاتساخ antifouling agent على بنية تشتمل على جزيء ألومينيوم مركزي central aluminum molecule مرتبط بمجموعة R1، مرتبط بمجموعة R2، ومرتبطة بمجموعة R3. يمكن أن تتضمن واحدة أو أكثر من المجموعات الكيميائية R1، R2، R3 مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups تتضمن الصيغة البنائية - $O((CH_2)_nO)_mR_4$ ، حيث n هي عدد صحيح من 1 إلى 20، m هي عدد صحيح من 1 إلى 100 و R_4 هي مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group. يمكن أن تكون المجموعات الكيميائية R1، R2، R3 التي لا تشتمل على المجموعة المضادة للاتساخ antifouling group، إن وجدت، عبارة عن مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups.

وفقاً لأحد نماذج الاختراع، يمكن إنتاج 1-بيوتين butene-1 بعملية تشتمل على تلامس إيثيلين ethylene مع نظام محفز لتكوين أوليجومرات من الإيثيلين catalyst system to

oligomerize the ethylene لتكوين 1-بيوتين 1- butene يمكن أن يشتمل نظام المحفز catalyst system على مركب تيتانات titanate واحد على الأقل، مركب ألومينيوم aluminum واحد على الأقل، وعامل مضاد للاتساخ antifouling agent واحد على الأقل أو مشتق منه. يمكن أن يشتمل العامل المضاد للاتساخ antifouling agent على بنية تتضمن 5 جزيء ألومينيوم مركزي central aluminum molecule مرتبط بمجموعة R1، مرتبط بمجموعة R2، ومرتبط بمجموعة R3. يمكن أن تكون واحدة أو أكثر من المجموعات الكيميائية R1، R2، R3 chemical groups عبارة عن مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups لها الصيغة البنائية $-O((CH_2)_nO)_mR_4$ ، حيث n هي عدد صحيح من 1 إلى 20، m هي عدد صحيح من 1 إلى 100، و R4 هي مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group. 10 يمكن أن تكون المجموعات الكيميائية R1، R2، R3 chemical groups التي لا تشتمل على المجموعات المضادة للاتساخ antifouling groups، إن وجدت، مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups.

سيتم فيما يلي وصف خصائص ومميزات إضافية للنماذج الموصوفة هنا في الوصف التفصيلي التالي، وستتضح بسهولة على نحو جزئي للمهرة في المجال، من خلال هذا الوصف أو يتم إدراكها 15 من خلال ممارسة النماذج المبينة عمليا بما في ذلك الوصف التفصيلي التالي، وعناصر الحماية.

الوصف التفصيلي:


يتم توجيه واحد أو أكثر من نماذج الكشف الحالي إلى أنظمة محفز يمكن استخدامها في تعزيز تكوين أوليغومرات من إيثيلين ethylene oligomerization ، على سبيل المثال دايمة إيثيلين dimerization of ethylene لتكوين 1-بيوتين 1- butene ، مع تقليل اتساخ المفاعل الناجم 20 عن بلمرة غير مرغوبة. أحيانا ما يُشار إلى أنظمة المحفز هذه في هذا الاختراع باسم "أنظمة محفز تكوين أوليغومرات من إيثيلين مضادة للاتساخ antifouling ethylene oligomerization catalyst systems" أو "أنظمة محفز مضادة للاتساخ antifouling catalyst systems". يمكن لأنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems أن تشتمل على مركب تيتانات titanate واحد على الأقل، مركب ألومينيوم aluminum واحد على الأقل، وعامل مضاد للاتساخ antifouling agent واحد على الأقل أو دايمر dimer منه. يمكن لأنظمة 25

المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems أن تشتمل أيضا على واحد أو أكثر من مركبات الإيثر ether . يمكن استخدام أنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems لتكوين أوليجومرات من إيثيلين ethylene oligomerization بشكل انتقائي لإنتاج 1-بيوتين 1-butene ، مع تقليل البلمرة غير المرغوبة undesirable polymerization 5 ، والتي يُشار إليها أحيانا في هذا الكشف باسم "اتساخ". على سبيل المثال، يمكن أن يحدث اتساخ مفاعل بسبب تكوّن بقايا بولي إيثيلين polyethylene صلبة حيث يمكن أن تقلل تدفق المائع وتغرق الموائع في نظام مفاعل من التدفق بمعدل مرغوب بشكل كامل أو جزئي على الأقل. ويجب فهم أن "أنظمة محفز تكوين أوليجومرات من إيثيلين مضادة للاتساخ antifouling ethylene oligomerization catalyst systems" أو "أنظمة محفز مضادة للاتساخ antifouling catalyst systems" الموصوفة يمكن أن لا تخلصنا بشكل تام من الاتساخ خلال تفاعل. وبرغم ذلك، تقلل أنظمة المحفز المذكورة الاتساخ مقارنة بأنظمة المحفز التي لا تتضمن عاملا مضادا للاتساخ طبقا لما هو مبين في الكشف الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب فهم أنه بينما يمكن أن تكون أنظمة المحفز وفقا للاختراع الحالي مفيدة في تفاعلات تكوين أوليجومرات من الإيثيلين ethylene oligomerization، مثل دايمرة إيثيلين dimerization of ethylene لتكوين 1-بيوتين 1-butene ، فيمكن أن تكون مفيدة أيضا لتحفيز تفاعل كيميائي آخر، ولا يجب اعتبار أنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems الموصوفة في الكشف مقيدة في استخدامها بدايمرة إيثيلين dimerization of ethylene إلى 1-بيوتين 1-butene .

طبقا لما هو مبين مسبقا في هذا الكشف، يمكن أن تشتمل نماذج أنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems الموصوفة على واحد أو أكثر من مركبات التيتانات titanate . ويمكن تضمين مركبات تيتانات titanate عديدة في النظام المحفز المضاد للاتساخ antifouling catalyst system، في بعض النماذج يمكن تضمين مركب تيتانات titanate مفرد في النظام المحفز المضاد للاتساخ. في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن يكون مركب التيتانات titanate عبارة عن ألكيل تيتانات alkyl titanate. يمكن لألكيل تيتانات أن يتضمن بنية $Ti(OR)_4$ حيث تكون R عبارة عن مجموعة ألكيل alkyl group متفرعة أو مستقيمة 25

- السلسلة. في واحدة أو أكثر من النماذج، يمكن لكل مجموعة ألكيل أن تشتمل على من 2 إلى 8 ذرة كربون carbon، حيث يمكن لكل مجموعة R أن تكون مماثلة أو مختلفة. يمكن أن تتضمن مجموعات ألكيل تيتانات alkyl titanate المناسبة تترا إيثيل تيتانات tetraethyl titanate، تترا أيزو بروبيل تيتانات tetraisopropyl titanate، تترا n-بيوتيل تيتانات tetra-n-butyl titanate (يشار إليه أحيانا باسم بوتوكسيد تيتانيوم titanium butoxide أو تترا بيوتيل أوروثو تيتانات (tetrabutyl orthotitanate)، 2-تترا إيثيل هكسيل تيتانات 2-tetraethylhexyl titanate. في واحد أو أكثر من النماذج، يتكون مركب تيتانات titanate للنظام المحفز المضاد للاتساخ من تترا n-بيوتيل تيتانات tetra-n-butyl titanate.
- طبقا لما هو مبين مسبقا أيضا في هذا الكشف، يمكن لنماذج لأنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems الموصوفة أن تشتمل على واحد أو أكثر من مركبات الألومينيوم aluminum. بينما يمكن تضمين عدة مركبات ألومينيوم في نظام المحفز المضاد للاتساخ antifouling catalyst system، في بعض النماذج، يمكن تضمين مركب ألومينيوم aluminum مفرد. في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن تضمين واحد أو أكثر من مركبات ألكيل ألومينيوم aluminum alkyl في النظام المحفز المضاد للاتساخ antifouling catalyst system. يمكن لمركبات ألومينيوم ألكيل Aluminum alkyl أن تتضمن صيغة بنائية AIR'3 أو AIR'2H، حيث R' هي ألكان alkane متفرع أو مستقيم السلسلة تتضمن من 1 إلى 20 ذرة كربون carbon، أو صيغة ألومينوكسان aluminosilane (بمعنى، ناتج انحلال جزئي partial hydrolysis أو تراي ألومينيوم ألكيل trialkylaluminum). على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، يمكن لمركبات ألومينيوم ألكيل Aluminum alkyl مناسبة أن تتضمن تراي إيثيل ألومينيوم triethylaluminum، تراي بروبيل ألومينيوم tripropylaluminum، تراي-أيزو-بيوتيل ألومينيوم tri-n-butylaluminum، وتراي هكسيل ألومينيوم trihexylaluminum. في واحد أو أكثر من النماذج، يتكون مركب الألومينيوم aluminum وفقا لنظام المحفز المضاد للاتساخ antifouling catalyst system من تراي إيثيل ألومينيوم triethylaluminum.
- يمكن أن تشتمل أنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems على واحد أو أكثر من العوامل المضادة للاتساخ antifouling agents أو مشتقات منها. طبقا لاستخدامها،


يشير مشتق إلى بنية مشتق لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent، مثل دايمر dimer، ترايمر trimer، أوليجومر oligomer، بوليمر polymer، أيزومر isomer، ناتج انحلال جزئي partial hydrolysate لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent تم وصفه في هذا الوصف. في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent أن يشتمل على 5 جزيء ألومينيوم مركزي central aluminum molecule مرتبط بالثلاث مجموعات التالية كلها: مجموعة كيميائية أولى R1، مجموعة كيميائية ثانية R2، مجموعة كيميائية ثالثة R3. تصف الصيغة الكيميائية #1 صيغة كيميائية عامة لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent



• الصيغة الكيميائية #1 - العامل المضاد للاتساخ العام

في واحد أو أكثر من النماذج، تكون واحدة أو أكثر من R1، R2، و R3 هي مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups تتضمن الصيغة البنائية $\text{O}((\text{CH}_2)_n\text{O})_m\text{R}_4$ ، حيث n هي عدد صحيح من 1 إلى 20 (على سبيل المثال، 1 إلى 15، 1 إلى 10، 1 إلى 5، 1 إلى 4، 1 إلى 3، 1 إلى 2، 2 إلى 20، 3 إلى 20، 4 إلى 20، 5 إلى 20، 10 إلى 20، أو 15 إلى 20)، m هي عدد صحيح من 1 إلى 100 (على سبيل المثال، 1 إلى 10، 1 إلى 20، 1 إلى 30، 1 إلى 40، 1 إلى 50، 1 إلى 75، 5 إلى 100، 10 إلى 100، 25 إلى 100، 50 إلى 100، أو 75 إلى 100)، و R4 هي مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group. يتم وصف 15 الصيغة البنائية للمجموعة المضادة للاتساخ، $\text{O}((\text{CH}_2)_n\text{O})_m\text{R}_4$ في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #2. يتم ربط ذرة الألومينيوم المركزية central aluminum atom بأكسجين طرفي للمجموعة المضادة للاتساخ مقابل مجموعة الهيدروكربيل hydrocarbyl R4 group. وطبقا للاستخدام خلال هذا الكشف، تشير مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl

group إلى مجموعة كيميائية chemical group تتكون من هيدروجين hydrogen وذرات كربون carbon atoms. على سبيل المثال، يمكن لمجموعة الهيدروكربيل hydrocarbyl group أن تكون متفرعة أو غير متفرعة، ويمكن أن تشتمل على واحد أو أكثر من شطور ألكان alkane، واحد أو أكثر من شطور ألكين alkene، واحد أو أكثر من شطور ألكين alkyne، أو توليفات منها. يمكن أن تشتمل مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups على شقوق حلقة أو عطرية. في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن تكون R4 عبارة عن مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group بها من 1 إلى 100 ذرة كربون carbon، على سبيل المثال من 5 إلى 50 ذرة كربون carbon، أو من 12 إلى 28 ذرة كربون، أو من 12 إلى 28 ذرة كربون carbon.



• الصيغة البنائية الكيميائية#٢ - مجموعة مضادة للالتساخ

10

طبقا لما هو مبين مسبقا في هذا الكشف، يمكن لواحدة أو اثنتين أو الثلاث مجموعات R1، R2، و R3 أن تشتمل على المجموعات المضادة للالتساخ antifouling groups التي لها بنية الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #2. في النماذج الموصوفة في هذا الكشف، فإن المجموعات الكيميائية chemical groups R1، R2، و R3 التي لا تتضمن المجموعة المضادة للالتساخ antifouling group، إن وجدت، هي مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups.


15

على سبيل المثال، يمكن أن تكون R1 مجموعة مضادة للالتساخ antifouling group لها البنية المبينة في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #2 و R2 و R3 يمكن تكون مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups. في نموذج آخر، يمكن تكون R1 و R2 مجموعات مضادة للالتساخ antifouling groups لها البنية المبينة في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #2، ويمكن تكون R3 مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group. في نموذج آخر، يمكن تكون R1، R2، و R3 مجموعات مضادة للالتساخ antifouling groups لها البنية المبينة في الصيغة

20

البنائية الكيميائية Chemical Structure #2. عندما تكون اثنين على الأقل من R1، R2، و R3 هي مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups، فيمكن أن تكون متطابقة مع بعضها بعضا أو مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون اثنين أو أكثر من R1، R2، و R3 هي مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups، يمكن أن تكون المجموعات المضادة للاتساخ antifouling groups متماثلة أو مختلفة كيميائيا. برغم ذلك، كل منها ستتضمن البنية العامة المبينة في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #2. يمكن أن تتضمن كل من R1، R2، و R3 التي هي مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups عددا من ذرات الكربون carbon atoms من 1 إلى 100، مثل من 1 إلى 50 ذرة كربون carbon، على سبيل المثال إذا كانت R1، R2، و R3 هي مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups، فيمكن أن تكون مركبات ألكان alkane مستقيمة السلسلة مثل ميثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبيل propyl، أو بيوتيل butyl.

على سبيل المثال، إذا كانت المجموعة R1 هي مجموعة مضادة للاتساخ antifouling group، والمجموعتين R2 و R3 هي مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups، يمكن تمثيل البنية العامة للعامل المضاد للاتساخ بالصيغة الكيميائية #3.




15

الصيغة البنائية الكيميائي #3 - مثال للعامل المضاد للاتساخ العام generalized antifouling agent


في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن يشتمل العامل المضاد للاتساخ antifouling agent على مجموعة R1 عبارة عن مجموعة إيثيل ethyl، مجموعة R2 عبارة عن مجموعة إيثيل ethyl، و R3 عبارة عن مجموعة مضادة للاتساخ antifouling group لها الصيغة البنائية - 20 4O((CH₂)_nO)_mR، حيث 2 n =، 4 m =، و R4 هي مجموعة دودييل dodeyl. يمكن كتابة العامل المضاد للاتساخ antifouling agent المذكور كما يلي:

الصيغة البنائية الكيميائية $(CH_3CH_2)_2AlO(CH_2CH_2O)_4(CH_2)_{11}CH_3$ ، وله الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure المبينة في الصيغة البنائية الكيميائية #4، حيث "Et" تعبر عن مجموعة إيثيل ethyl.



5 الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #4 - مثال لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent


في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن يوجد العامل المضاد للاتساخ antifouling agent كصورة دايمرية dimerized، يُشار إليها هنا كمثال لمشتق من عامل مضاد للاتساخ antifouling agent. يمكن أن يوجد عامل مضاد للاتساخ antifouling agent تم تحضيره وذلك في صورة دايمرية dimerized أو غير دايمرية non-dimerized (بمعنى غير مرتبطة). 10 على سبيل المثال، في حالة دايمرية dimerized، يمكن أن يشتمل العامل المضاد للاتساخ antifouling agent على بنية كما هو مبين في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #5. تبين الصيغة البنائية الكيميائية #5 النموذج الدايمرية لبنية العامل المضاد للاتساخ antifouling agent المبينة في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #3. في نموذج دايمرية، 15 يمكن أن تتكون رابطة بين ذرة ألومينيوم مركزية central aluminum atom لجزيء عامل مضاد للاتساخ antifouling agent molecule وذرة أكسجين oxygen atom لجزيء عامل مضاد للاتساخ antifouling agent molecule مجاور. يجب فهم أنه بينما في الصيغ البنائية الكيميائية يتم ربط ذرات الألومينيوم المركزية central aluminum atoms بذرة الأكسجين oxygen atom في العامل المضاد للاتساخ antifouling agent المجاور الأقرب إلى ذرة الألومينيوم المركزية central aluminum atom له، في نماذج أخرى، يمكن أن لا تكون هذه 20 هي الحالة، ويمكن أن ترتبط ذرة ألومينيوم مركزية central aluminum atom بذرة أكسجين oxygen atom لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent مجاور لا تكون الأقرب إلى ذرة ألومينيوم مركزية central aluminum atom خاصة بها.



الصيغة البنائية الكيميائية # Chemical Structure 5 - مثال لعامل مضاد للاتساخ
antifouling agent محوّل إلى دايمر dimer

5 في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن يوجد العامل المضاد للاتساخ antifouling agent في حالات أيزومر isomer مختلفة، وقد تم بيان مثل هذا المثال في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #6. وهناك أيزومر isomer مثال لبنية مشتقة من عامل مضاد للاتساخ antifouling agent. على سبيل المثال، وكما هو مبين في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #6، يمكن ربط ذرة ألومينيوم المركزية central aluminum atom لعامل مضاد للاتساخ بذرتي أكسجين oxygens atoms لمجموعة مضادة للاتساخ antifouling group مفردة. يجب فهم أنه بينما توضح الصيغة الكيميائية #6 أيزومر isomer حيث يتم ربط ذرتي الأكسجين two oxygens atoms الأقرب إلى ذرة الألومينيوم المركزية central aluminum atom بذرة الألومينيوم المركزية central aluminum atom، في نماذج أخرى، يمكن أن يتكون أيزومرات isomers أخرى، مثل أيزومر isomer يتكون عندما تكون ذرة الألومينيوم المركزية central aluminum atom ذرة رابطة في جزيء العامل المضاد للاتساخ antifouling agent. على سبيل المثال، بينما تبين الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #6 بنية حلقة ذات ذرتي أكسجين oxygens atoms وذرة كربون n carbon، يمكن أن تتكون بنات حلقة أكبر في أيزومرات isomers أخرى، مثل حلقات تتضمن ثلاث ذرات أكسجين أو أكثر. يجب فهم أن أيزومرات isomers العوامل المضادة للاتساخ antifouling agents الموصوفة، مثل تلك المبينة في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure

#6، يتم اعتبارها عوامل مضادة للاتساخ antifouling agents وتتواءم في البنية الأساسية المبنية في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #1. على سبيل المثال، فإن وجود ذرتي أكسجين oxygens atoms مرتبطتين بالألومينيوم المركزي، حيث يعتبر وجود ذرتي أكسجين oxygens atoms جزءًا من مجموعة مضادة للاتساخ antifouling group لتأكيد البنية الأساسية المبنية في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #1. 5



الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #6 - مثال لأيزومر isomer لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent

في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن تشتمل أنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems على أكثر من نوع لعامل مضاد للاتساخ antifouling agent. على سبيل المثال، يمكن أن يشتمل النظام المحفز على عوامل مضادة للاتساخ antifouling agents ذات عدد متباين من مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups. على سبيل المثال، يمكن أن تشتمل بعض جزيئات عامل مضاد للاتساخ على مجموعة مضادة للاتساخ antifouling group أو مجموعتين أو ثلاث، بينما تشتمل أخرى على عدد مختلف من مجموعات مضادة للاتساخ. يمكن أن يكون خليط من أنواع العامل المضادة للاتساخ هذه عامل مضاد للاتساخ antifouling agent 10 15

حجمي يمكن أن يتميز بنسبة مولارية حجمية من مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups إلى مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups المرتبطة بذرات الألومينيوم المركزية central aluminum atoms، بالترتيب. على سبيل المثال، إذا كان نصف العامل المضاد

- للتساخ يتضمن مجموعة مضادة للتساخ antifouling group واحدة واثنين من مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups، ويتضمن النصف الآخر من العامل المضاد للتساخ antifouling agent اثنين من مجموعات مضادة للتساخ antifouling groups ومجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group واحدة، فإن النسبة المولية الحجمية لمجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups إلى مجموعات مضادة للتساخ antifouling groups ستكون 1 : 1 5 نظرا لأنه توجد كمية متساوية جميعا من مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups إلى مجموعات مضادة للتساخ antifouling groups . في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن تكون النسبة المولية الحجمية من مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups إلى مجموعات مضادة للتساخ antifouling groups من 1 : 1 إلى 1 : 20. تتضمن أمثلة غير حصرية للنسب المولية الحجمية لمجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups إلى مجموعات مضادة للتساخ antifouling groups من 1 : 1 إلى 1 : 2، من 1 : 1 إلى 1 : 3، من 1 : 1 إلى 1 : 4، من 1 : 1 إلى 1 : 5، من 1 : 1 إلى 1 : 10، من 1 : 1 إلى 1 : 15، من 1 : 2 إلى 1 : 20، من 1 : 3 إلى 1 : 20، من 1 : 4 إلى 1 : 20، من 1 : 5 إلى 1 : 20، من 1 : 10 إلى 1 : 20، أو من 1 : 15 إلى 1 : 20. وفقا لواحد أو أكثر من النماذج، تتراوح النسبة المولية الحجمية لمجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl groups إلى مجموعات مضادة للتساخ antifouling groups من 1.5 إلى 2.5، من 1.8 إلى 2.2، أو 2. 15 في واحد أو أكثر من النماذج، يمكن أن يشتمل النظام المحفز المضاد للتساخ antifouling catalyst system على واحد أو أكثر من مركبات إيثر ether . يمكن أن يشتمل الواحد أو أكثر من مركبات إيثر ether على إيثرات حلقية cyclic ethers ، على سبيل المثال وليس الحصر، تترا هيدرو فيوران THF tetrahydrofuran، داي أوكسان dioxane، تترا هيدرو بيران THP Tetrahydropyran أو ت وليفات منها. 20 يمكن أن تشتمل أنظمة المحفز المضادة للتساخ antifouling catalyst systems على مركب تيتانات titanate واحد أو أكثر على الأقل، واحد أو أكثر من مركبات ألومينيوم aluminum ، وواحد أو أكثر من العوامل المضادة للتساخ antifouling agents. في واحد أو أكثر من النماذج، تتراوح النسبة المولية لإجمالي مركب تيتانات titanate إلى إجمالي مركب ألومينيوم 25

في واحد أو أكثر من النماذج، تتراوح النسبة المولية لإجمالي مركبات التيتانات titanate إلى إجمالي العامل المضاد للاتساخ antifouling agent من 1:5 إلى 1:0.01 (على سبيل المثال، من 1:5 إلى 1:0.05، من 1:5 إلى 1:0.1، من 1:5 إلى 1:0.3، من 1:5 إلى 1:0.5، من 1:5 إلى 1:0.7، من 1:5 إلى 1:1، من 1:5 إلى 1:2، من 1:5 إلى 1:3، من 1:5 إلى 1:4، من 1:4 إلى 1:0.01، من 1:3 إلى 1:0.01، من 1:2 إلى 1:0.01، من 1:1 إلى 1:0.01، من 1:0.7 إلى 1:0.01، أو من 1:0.3 إلى 1:0.01).

في واحد أو أكثر من النماذج، تتراوح النسبة المولية لإجمالي مركبات التيتانات titanate إلى إجمالي مركبات الإيثر ether من 1:20 إلى 1:0 (على سبيل المثال، من 1:15 إلى 1:0، من 1:10 إلى 1:0، من 1:5 إلى 1:0، من 1:1 إلى 1:0، من 1:0.5 إلى 1:0، من 1:0.3 إلى 1:0، من 1:0.1 إلى 1:20، من 1:0.5 إلى 1:20، من 1:1 إلى 1:20، من 1:5 إلى 1:20 إلى 1:10).

يجب فهم أن النسبة المولارية لمكونات أنظمة المحفز المضادة للالتساخ antifouling catalyst systems الموصوفة مسبقا ممثلة لإجمالي كمية كل مكون من النظام المحفز المضاد للالتساخ antifouling catalyst system بالنسبة لإجمالي كمية مركب التيتانات titanate ، حيث أن مصطلح "إجمالي" الكمية يشير إلى الكمية المولارية لكل أنواع النظام المحفز المضاد للالتساخ antifouling catalyst system التي يمكن اعتبارها نوع مكون معين (بمعنى أكثر تحديداً، مركب تيتانات titanate ، مركب ألومينيوم aluminum ، مركب إيثر ether، أو عامل مضاد للالتساخ antifouling agent). يمكن أن تشتمل الكمية الإجمالي لمكون على اثنين أو أكثر من الأنواع الكيميائية التي تكون عبارة عن مركبات تيتانات titanate ، مركبات ألومينيوم aluminum ، مركبات إيثر ether ، أو عوامل مضادة للالتساخ antifouling agents، بالترتيب. يجب أيضا

فهم، طبقا للاستخدام في هذا الكشف، أن إجمالي كمية مركب الألومينيوم aluminum لا تتضمن جزيئات يتم اعتبارها عوامل مضادة للاتساخ antifouling agents. بالتالي أي نوع يُعتبر عامل مضاد للاتساخ antifouling agent طبقا لوصفه في هذا الوصف لا يساهم في إجمالي كمية مركب الألومينيوم aluminum حتى لو كان العامل المضاد للاتساخ antifouling agent يتضمن ذرة ألومينيوم مركزية central aluminum atom ويمكن بخلاف ذلك اعتباره كمركب يحتوي على ألومينيوم aluminum .

في واحد أو أكثر من النماذج، لا ينزع الألكيل dealkylate ، أو يقاوم نزع الألكيل resistant to dealkylation ، مقارنة بأنظمة محفز أخرى. يمكن أن تكون تفاعلات إطلاق الإيثان Ethane غير مرغوبة، حيث يمكن أن تلوث تيار تغذية. في واحد أو أكثر من النماذج، لا يقوم العامل المضاد للأكسدة بإخماد نشاط المركز الحفزية لواحد أو أكثر من مركب التيتانات titanate أو مركب الألومينيوم aluminum .

وفقا لنموذج آخر للكشف الحالي، يمكن إنتاج 1-بيوتين 1-butene . وفقا لطريقة إنتاج 1-بيوتين 1-butene ، يمكن تلامس إيثيلين ethylene مع نظام المحفز المضاد للاتساخ antifouling catalyst system الموصوف مسبقا لتكوين أوليجومرات من الإيثيلين ethylene oligomerization لتكوين 1-بيوتين 1-butene . في واحد أو أكثر من النماذج، يتم الإمداد بالإيثيلين ethylene والنظام المحفز المضاد للاتساخ antifouling catalyst system إلى مفاعل وخلطهما. يمكن إجراء التفاعل كتفاعل دفعة أو كتفاعل عملية مستمرة، مثل عملية مفاعل خزان بالتقليب المستمر. وفقا للنماذج، يتراوح ضغط المفاعل من 5 بار إلى 100 بار ويمكن أن تتراوح درجة حرارة المفاعل من 30 درجة مئوية إلى 180 درجة مئوية. ومع ذلك، يتم مراعاة ظروف العملية خارج هذه النطاقات، بخاصة في ضوء التصميم المحدد لنظام المفاعل وتركيزات مواد التفاعل والمحفزات.

الأمثلة

سيتم أيضا توضيح النماذج المختلفة لأنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems بالأمثلة التالية. إن الأمثلة توضيحية بطبيعتها، ولا يجب فهمها على أنها مقيدة لموضوع الكشف الحالي.

لتكوين عامل مضاد للاتساخ antifouling agent له الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure 5 $(CH_3CH_2)_2AlO(CH_2CH_2O)_4C_{12}H_{25}$ (المبينة باسم الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure 4#)، تم تفاعل 10 مل من تري إيثيل ألومينيوم triethylaluminum (1 مولار في هكسين hexane) مع 10 مل من إيثر بولي إيثيلين جليكول دوديسيل polyethylene glycol dodecyl ether (1 مولار في هكسين hexane). وبخاصة، تم أولاً تجفيف إيثر بولي إيثيلين جليكول دوديسيل polyethylene glycol dodecyl ether بواسطة كبريتات صوديوم sodium sulfate من الفئة غير المائية لإزالة أي رطوبة متبقية. تم بعد ذلك إضافة إيثر بولي إيثيلين دوديسيل polyethylene dodecyl ether إلى تري إيثيل ألومينيوم triethylaluminum بالتقطيط في دورق سعة 30 مل. تم قلب الخليط التفاعل لاحقاً لمدة 15 دقيقة. تم إجراء التفاعل في جو خامل داخل درج القفزات. تم ملاحظة تغير في لون الإضاءة وإطلاق غاز الإيثان ethane gas خلال التفاعل. تم إنتاج عوامل مضادة للاتساخ antifouling agents أخرى من خلال تقنيات مشابهة تضمنت مواد تفاعل مناسبة لتحقيق العوامل المضادة للاتساخ antifouling agents بقيم متغيرة لـ n و m و R4 طبقاً لما هو موصوف في هذا الكشف بالإشارة إلى مجموعات مضادة للاتساخ antifouling groups .

لتقييم الآثار المضادة للاتساخ وأنظمة المحفز المضادة للاتساخ antifouling catalyst systems الموصوفة، تم إجراء تفاعلات تكوين أوليغومرات من إيثيلين ethylene oligomerization وتقييمها. تم صياغة عدة عينات من أنظمة محفز مضادة للاتساخ antifouling catalyst systems. يبين الجدول 1 البنية التفصيلية للعوامل المضادة للاتساخ المستخدمة فضلاً عن نسبها. بالنسبة للتجارب، تم استخدام خلاط محفز احتوت على تترابيوتوكسيد تيتانيوم titanium tetrabutoxide (يُشار إليه باسم "Ti" في الجدول 1)، THF، تري إيثيل ألومينيوم triethylaluminum (يُشار إليه باسم "TEAL" في الجدول 1)، وعوامل مضادة للاتساخ antifouling agents (يُشار إليها باسم "AFA" في الجدول 1). يتم وصف

العوامل المضادة للاتساخ antifouling agents المستخدمة الموصوفة مسبقا في هذا الكشف ويتم توضيحها في الصيغة البنائية الكيميائية Chemical Structure #3 (حيث أنه، في التجارب، تكون R2 و R3 عبارة عن مجموعات إيثيل ethyl ، ويتم تحديد n و m و R4 في الجدول 1). بالإضافة إلى خلائط المحفز التي تحتوي على عامل مضاد للاتساخ antifouling agent 5، تم اختبار عينات مقارنة لم تحتوي على عامل مضاد للاتساخ ومقارنتها بأنظمة المحفز التي تضمنت العوامل المضادة للاتساخ antifouling agents.

تم تحضير مكونات عينات أنظمة المحفز ونقلها إلى أسطوانات شحن معدنية في درج قفازات. تم إجراء خلط مسبق لـ THF بنترابوتوكسيد التيتانيوم titanium tetrabutoxide (في العينات حيث تم تضمين THF) ونقلها إلى أسطوانة شحن، وتم إجراء خلط مسبق للعامل المضاد للاتساخ بتراي إيثيل ألومينيوم triethyl aluminum في هبتان heptane (1 مولار) مستخدم كمذيب solvent. تم إجراء تفاعلات تكوين الأوليجومرات oligomerization reactions في وحدة مفاعل أوتوكلاف autoclave batch reactor unit بالدفعة (حجم 1000 مل). خلال تشغيل تفاعل نمطي، تم تطهير وعاء المفاعل تحت التفريغ باستخدام نيتروجين فائق النقاء ultrapure nitrogen لإزالة الأكسجين remove oxygen والرطوبة. بعدها، تم ملء مفاعل الدفعة بهكسان غير مائي anhydrous hexane والاحتفاظ به عند 50 درجة مئوية. بعد ذلك تم إدخال العامل المضاد للاتساخ antifouling agent ومحلول تري إيثيل ألومينيوم triethylaluminum في هبتان heptane (1 مولار) إلى وعاء التفاعل. بعدها، تم إدخال محلول مسبق الخلط من نترابوتوكسيد التيتانيوم titanium tetrabutoxide و THF إلى المفاعل. كان محلول المحفز يتضمن تركيزا من نترابوتوكسيد التيتانيوم titanium tetrabutoxide يبلغ 1 ميكرو مولار. عقب إدخال مكونات نظام المحفز، تم ضغط المفاعل إلى 2.3 ميجا باسكال باستخدام إيثيلين ethylene وتم ضبط درجة حرارة المفاعل على 53 درجة مئوية بمعدل تقليب بلغ 300 لفة في الدقيقة. تم إنهاء تفاعل الدايمة dimerization reaction عن طريق حقن 2 مل من إيثانول ethanol بعد 30 دقيقة. تم ضغط المفاعل لاحقا. وتم ترشيح البوليمر الصلب المتبقي، وتجفيفه طوال الليل، في فرن، عند 110 درجة مئوية ووزنه.

يبين الجدول 1 نشاط الدايمة ووزن مخزون البوليمر polymer لتفاعلات تم فيها استخدام كلا من عينة أنظمة المحفز. وكما يتضح من خلال البيانات المبينة في الجدول 1، فإن إضافة المادة المضافة المضادة للالتساخ قلل من تكوين البوليمر polymer بشكل كبير.

الجدول 1

البوليمر المنتج (مجم)	النشاط (جم من إيثيلين لكل ساعة لكل مل مول من تيتانيوم)	R4	m	n	النسبة المولارية من Ti : THF : TEAL : AFA	
200	221	N/A	N/A	N/A	1 : 4 : 7.5	المثال المقارن 1 صفر
35	291	C12H25- n	4	2	0.4 : 7 : 4 : 1	المثال 1
21	224	C18H37- n	10	2	3 : 7.5 : 4 : 1	المثال 2
78	228	C18H37- n	20	2	3 : 7.5 : 4 : 1	المثال 3
187	190	N/A	N/A	N/A	1 : 6 : 7.5	المثال المقارن 2 صفر
N/A	254	C12H25- n	4	2	1 : 6 : 7.5 0.6	المثال 4

91	278	N/A	N/A	N/A	:7.5 :6 :1 صفر	المثال المقارن 3
4	276	C18H37- n	2	2	:7.5 :6 :1 0.6	المثال 5
6	289	C12H25- n	4	2	:7.5 :6 :1 0.6	المثال 6
4	263	C12H25- n	4	2	1 :7.5 :6 :1	المثال 7

عناصر الحماية

1- نظام محفز catalyst system يقلل الاتساخ البوليمري polymeric fouling، يشتمل نظام

المحفز catalyst system على:

مركب تيتانات titanate ؛


مركب ألومينيوم aluminum ؛ و

5 عامل مضاد للاتساخ antifouling agent، أو ديمر dimer ، تريمر trimer ، أوليغومر

oligomer ، بوليمر polymer ، أيزومر isomer ، أو هيدروليسات hydrolysate من العامل

المضاد للاتساخ antifouling agent ، حيث يكون للعامل المضاد للاتساخ الصيغة البنائية

التالية:



10 حيث تكون المجموعة الكيميائية R1 هي مجموعة مضادة للاتساخ antifouling group لها

الصيغة البنائية: $\text{R4}(\text{O}((\text{CH}_2)_n\text{O}))_m$ ، حيث:

n هي عدد صحيح من 1 إلى 20؛

m هي عدد صحيح من 1 إلى 100؛ و

R4 هي مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl ؛ و

15 حيث تكون المجموعات الكيميائية R2 و R3 عبارة عن مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl.

2- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تكون n عبارة عن من 1 إلى

5.

20 3- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تكون m عبارة عن من 1

إلى 20.

4- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث R4 تتضمن من 1 إلى 100 ذرة كربون carbon atoms.

5 5- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل أيضاً على مركب إثير ether.

6- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 5، حيث يكون مركب الإثير ether عبارة عن تترا هيدرو فيوران tetrahydrofuran.

10 7- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون مركب تيتانات titanate عبارة عن ألكيل تيتانات alkyl titanate .

8- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 7، حيث يكون لألكيل تيتانات alkyl titanate الصيغة البنائية $4Ti(OR)$ ، حيث تكون R عبارة عن شق ألكيل alkyl متفرع أو مستقيم السلسلة به من 2 إلى 8 ذرة كربون carbon atoms . 15

9- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 7، حيث يكون ألكيل تيتانات alkyl titanate عبارة عن تترا n-بيوتيل تيتانات tetra-n-butyl titanate.

20 10- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون لمركب الألومينيوم aluminum الصيغة البنائية AlR'_3 أو AlR'_2H ، حيث تكون R' عبارة عن شق ألكيل متفرع أو مستقيم السلسلة به من 2 إلى 8 ذرة كربون carbon atoms .

11- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم اختيار مركب الألومينيوم aluminum من تراي إيثيل ألومينيوم triethylaluminum ، تراي بروبيل ألومينيوم 25

tripropylaluminum ، تري-أيزو-بيوتيل ألومينيوم tri-iso-butylaluminum ، تري هكسيل
ألومينيوم trihexylaluminum ، أو ألومينوكسان aluminosilane.

12- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث: النسبة المولية من

5 إجمالي مركب تيتانات titanate إلى إجمالي مركب ألومينيوم aluminum من 1:10 إلى 1:

1.5؛ و لا تشمل الكمية الإجمالية لمركب الألومينيوم aluminum الجزيئات التي تعتبر عوامل
مضادة للاتساخ antifouling agent .

13- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث النسبة المولية من

10 إجمالي مركب تيتانات titanate إلى إجمالي عامل مضاد للاتساخ antifouling agent من 1:
5 إلى 1:0.01.

14- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث النسبة المولية من إجمالي

مركب تيتانات titanate إلى إجمالي مركب إيثر ether من 1:10 إلى 1:0.

15

15- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث لا يؤدي فيه العامل المضاد

للاتساخ إلى تعطيل المراكز المحفزة لمركب التيتانات titanate أو مركب الألومينيوم aluminum.

16- نظام المحفز catalyst system وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تكون المجموعات الكيميائية

20 R2 و R3 عبارة عن مجموعات إيثيل ethyl، وحيث لا يطلق نظام المحفز غاز الإيثان

ethane gas عندما يكون مركب تيتانات titanate ؛ ومركب الألومينيوم aluminum ؛ والعامل

المضاد للاتساخ، أو ديمر dimer ، تريمر trimer ، أوليغومر oligomer ، بوليمر polymer ،

أيزومر isomer ، أو هيدروليسات hydrolysate العامل المضاد للاتساخ antifouling agent،

متواجدين معاً.

25


17 - طريقة لإنتاج 1-بيوتين 1-butene، حيث تشتمل على:

تلامس إيثيلين ethylene مع نظام محفز catalyst system لتكوين أوليغومرات oligomerize من الإيثيلين ethylene لتكوين 1-بيوتين 1-butene ، حيث يشتمل نظام المحفز على:

مركب تيتانات titanate ؛

5 مركب ألومينيوم aluminum ؛ و

عامل مضاد للاتساخ antifouling agent ، أو ديمر dimer ، تريمر trimer ، أوليغومر oligomer ، بوليمر polymer ، أيزومر isomer ، أو هيدروليسات hydrolysate العامل المضاد للاتساخ antifouling agent ، حيث يكون للعامل المضاد للاتساخ antifouling agent الصيغة البنائية التالية



10

حيث تكون المجموعة الكيميائية R1 هي مجموعة مضادة للاتساخ antifouling لها الصيغة البنائية $-O((CH_2)_nO)_mR_4$ ، حيث:

n هي عدد صحيح من 1 إلى 20؛

m هي عدد صحيح من 1 إلى 100؛ و

15 R4 هي مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl ؛ و

حيث تكون المجموعات الكيميائية R2 ، أو R3 عبارة عن مجموعات هيدروكربيل hydrocarbyl.

18- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17، حيث النسبة المولية من إجمالي مركب تيتانات titanate إلى إجمالي مركب إيثر ether من 10 : 1 إلى 0 : 1.

20

19- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17، حيث تكون n عبارة عن من 1 إلى 5.

20- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 17، حيث تكون m عبارة عن من 1 إلى 20.

21- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 17، حيث R4 تتضمن من 1 إلى 100 ذرة كربون .
carbon atoms

5

22- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 17، حيث يشتمل أيضًا على مركب إيثر ether.

23- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 22، حيث يكون مركب الايثر ether عبارة عن تترا هيدرو فيوران tetrahydrofuran ، داوكسان dioxane ، أو تترا هيدرو بيران tetrahydropyran .

10

24- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 17، حيث يكون مركب تيتانات titanate عبارة عن ألكيل تيتانات alkyl titanate .

25- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 24، حيث يكون لألكيل تيتانات alkyl titanate الصيغة

البنائية $Ti(OR)_4$ ، حيث تكون R عبارة عن شق ألكيل alkyl متفرع أو مستقيم السلسلة به من 2 إلى 8 ذرة كربون carbon atoms .

15

26- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 24، حيث يتم اختيار ألكيل تيتانات alkyl titanate من تترا

إيثيل تيتانات tetraethyl titanate ، تترا أيزو بروبيل تيتانات tetraisopropyl titanate ، تترا

n-بيوتيل تيتانات tetra-n-butyl titanate ، أو 2-تترا إيثيل هكسيل تيتانات 2-tetraethylhexyl titanate .

20

27- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 17، حيث يكون لمركب الألومينيوم aluminum الصيغة

البنائية AIR'_3 أو AIR'_2H ، حيث تكون R' عبارة عن شق ألكيل متفرع أو مستقيم السلسلة به

من 2 إلى 8 ذرة كربون carbon atoms .

25

28- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17، حيث يتم اختيار مركب الألومينيوم aluminum من تاري إيثيل ألومينيوم triethylaluminum ، تاري بروبييل ألومينيوم tripropylaluminum ، تاري - أيزو-بيوتيل ألومينيوم tri-iso-butylaluminum ، تاري هكسيل ألومينيوم trihexylaluminum ، أو ألومينوكسان aluminoxane.



مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب

وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية.

صادرة عن
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ص ب ٦٥٣١ ، الرياض ١٣٣٢١ ، المملكة العربية السعودية

SAIP@SAIP.GOV.SA