【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和3年10月7日(2021.10.7)

【公開番号】特開2020-50778(P2020-50778A)
【公開日】令和2年4月2日(2020.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2020-013
【出願番号】特願2018-182183(P2018-182183)
【国際特許分類】
Ｃ０９Ｊ 133/00 (2006.01)
Ｃ０９Ｊ 201/00 (2006.01)
Ｂ３２Ｂ 7/12 (2006.01)
Ｂ３２Ｂ 27/12 (2006.01)
Ｂ３２Ｂ 27/00 (2006.01)
Ｂ６５Ｄ 65/40 (2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０９Ｊ 133/00
Ｃ０９Ｊ 201/00
Ｂ３２Ｂ 7/12
Ｂ３２Ｂ 27/12
Ｂ３２Ｂ 27/00 Ｈ
Ｂ６５Ｄ 65/40 Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月25日(2021.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】

【表１】

	主剤	粘着層厚み	接着性	収縮性	溶断性	TIP (質量%)	Tg (℃)	融点 (℃)
比較例 1	CMX AC1002-S16	2.9μm	○	×	-	0	-34	なし
比較例 2	CMX AC1002-S16	3.3μm	○	×	-	0	-34	なし
実施例 1A*-1	CMX AC1002-S16	2.1μm	○	○	◎	30	-34	なし
実施例 1A*-2	CMX AC1002-S16	3.0μm	○	○	◎	30	-34	なし
実施例 1A*-3	CMX AC1002-S16	4.2μm	○	○	◎	30	-34	なし
実施例 1B**	CMX AC1002-S16	3μm	○	○	◎	30	-34	なし
実施例 2	CMX AC1002-S16	3μm	○	○	◎	47	-34	なし
比較例 3	CMX AC1002-S16	3μm	○	×	○	55	-34	なし
実施例 3	CMX AD1001-S18	3μm	○	○	◎	49	-24	なし
実施例 4	CMX AD1002-S17	3μm	○	○	◎	47	-30	なし
実施例 5	CMX AD1003-S19	2.1μm	○	○	◎	48	-40	なし
実施例 6	CMX AD1001-S18	3μm	○	○	○	53	-24	なし
比較例 4	CMX AB1002-S01	2.5μm	×	-	-	0	-9	なし
比較例 5	CMX AB1003-S03	3μm	×	-	-	0	-28	71

＊：不織布がポリプロピレン不織布（株式会社ツジトミ製、製品名リーファＬＰ０１５２Ｄ、目付量：１５ｇ／ｍ^2、融点：１６５℃）

＊＊：不織布がポリプロピレン不織布（三井化学株式会社製、製品名シンテックスＰＳ－１０３、目付量：１６ｇ／ｍ^2、融点：１６５℃）