

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 0269/90 A

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 0269/90 (51) Int.Cl. 5: C 03 C 13/06
(22) Indleveringsdag:.... 01 feb 1990
(24) Løbedag:..... 01 feb 1990
(41) Alm. tilgængelig:.... 02 aug 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: *Rockwool International A/S, Hovedgaden 501; 2640 Hedehusene, DK
(72) Opfinder: Gurli *Mogensen, Egevej 78; Vemmedrup; 4632 Bjæverskov, DK
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Grundtvigsvej 37, 1864, Fr.berg C

(54) Mineralfibre

(57) Sammendrag

269-90

Opfindelsen angår højtemperaturbestandige mineralfibre med følgende sammensætning:

SiO ₂ :	34-42	vægtprocent
Al ₂ O ₃ :	31-38	-
TiO ₂ :	0-1	-
FeO:	2,5-7,5	-
CaO:	17-21	-
MgO:	0,5-4,3	-
Na ₂ O:	0,3-1,5	-
K ₂ O:	0,1-2,3	-

fortsættes

269-90

