


Opublikowano dnia 20 listopada 1957 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 40245

Kl. 8 o,

Centralny Instytut Ochrony Pracy *)
Zakład Włókiennictwa

Lódź, Polska

Środek do impregnacji sieci rybackich

Patent trwa od dnia 31 grudnia 1956 r.

Przedmiotem wynalazku jest środek do impregnacji sieci rybackich i włókien używanych do ich wyrobu.

Przeprowadzone badania dowiodły, że roztwór β -naftolu posiada duże własności, konserwujące te włókna. Impregnacja sieci w 2% — 4%-ej kąpieli β -naftolu pozwala uzyskać odporność sieci z włókna roślinnego lub sztucznego na działanie wody morskiej oraz zwiększyć odporność na gnicie i butwienie.

Przy k ł a d. Skład kąpieli:

10 kg β -naftolu

10 kg ługu sodowego 36°Bé

4 kg spirytusu denaturowanego

rozcieńczyć w 250 l — 500 l wody.

Sieć rybacką po napojeniu w powyższej kąpieli w ciągu 2 — 3 minut i po wyjęciu suszy się w temperaturze 40° — 60°.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób do impregnacji sieci rybackich, znamienny tym, że stanowi go w spirytusie 2% — 4% roztwór β -naftolu w ługu sodowym.

Centralny Instytut Ochrony Pracy Zakład Włókiennictwa

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest inż. mgr Kazimierz Aścik.

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.