(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103614844 A
(43)申请公布日 2014.03.05

(21)申请号 201310678304.9

(22)申请日 2013.12.14

(71)申请人 徐意
地址 315105 浙江省宁波市鄞州区投资创业中心启明路

(72)发明人 徐意

(51)Int.Cl.
D03D 15/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种黄麻纤维的面料

(57)摘要

本发明提供一种黄麻纤维的面料，经线采用黄麻纤维，纬线采用竹纤维，其中黄麻纤维的直径为37.24um，纤度为558tex，竹纤维的直径为65.67um，纤度为428tex，经密度为32.4根/cm，纬密度为15.6根/cm。本发明结构合理，使用性能好，能满足特殊需要的消费者，特殊的面料结构使用寿命长。

CN 103614844 A

1. 一种黄麻纤维的面料，其特征在于：经线采用黄麻纤维，纬线采用竹纤维，其中黄麻纤维的直径为37.24um，纤度为558tex，竹纤维的直径为65.67um，纤度为428tex，经密度为32.4根/cm，纬密度为15.6根/cm，面料包括涤纶面料和植绒雪纺面料，所述涤纶面料由经线和纬线，经线为涤纶纤维，纬线为木浆纤维与涤纶阳离子纤维的混合纤维，所述植绒雪纺面料覆盖在涤纶面料的外侧，涤纶面料和植绒雪纺面料用线固定，涤纶面料和植绒雪纺面料底端设有蕾丝。

一种黄麻纤维的面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，特别涉及一种黄麻纤维的面料。

背景技术

[0002] 针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类，纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成，经纱密度面料长度方向，该向纱线称做经纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度)，纬纱密度面料宽度方向，该向纱线称做纬纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度)，用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱线的根数来表示密度，如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别 45 支，经纬密度为 108、58，现在布料品种众多，随着人们生活水平的提高，需要满足不同人的需求。

[0003] 上述可知，有必要对现有技术进一步改进。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术不足，提出一种结构合理，使用性能好，能满足特殊需要的消费者的面料。

[0005] 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种黄麻纤维的面料，经线采用黄麻纤维，纬线采用竹纤维，其中黄麻纤维的直径为 37.24um，纤度为 558tex，竹纤维的直径为 65.67um，纤度为 428tex，经密度为 32.4 根 /cm，纬密度为 15.6 根 /cm。

[0006] 所述黄麻纤维的面料，其中：所述面料包括涤纶面料和植绒雪纺面料，所述涤纶面料由经线和纬线，经线为涤纶纤维，纬线为木浆纤维与涤纶阳离子纤维的混合纤维。

[0007] 所述黄麻纤维的面料，其中：所述植绒雪纺面料覆盖在涤纶面料的外侧，涤纶面料和植绒雪纺面料用线固定，涤纶面料和植绒雪纺面料底端设有蕾丝。

[0008] 本发明结构合理，使用性能好，能满足特殊需要的消费者，特殊的面料结构使用寿命长。

具体实施方式

[0009] 一种黄麻纤维的面料，经线采用黄麻纤维，纬线采用竹纤维，其中黄麻纤维的直径为 37.24um，纤度为 558tex，竹纤维的直径为 65.67um，纤度为 428tex，经密度为 32.4 根 /cm，纬密度为 15.6 根 /cm，所述面料包括涤纶面料和植绒雪纺面料，所述涤纶面料由经线和纬线，经线为涤纶纤维，纬线为木浆纤维与涤纶阳离子纤维的混合纤维，所述植绒雪纺面料覆盖在涤纶面料的外侧，涤纶面料和植绒雪纺面料用线固定，涤纶面料和植绒雪纺面料底端设有蕾丝。

[0010] 针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类，纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成，经纱密度面料长度方向，该向纱线称做经纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度），纬纱密度面料宽度方向，该向纱线称做纬纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度），用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度。

[0011] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非是对本发明作任何其他形式的限制，而依据本发明的技术实质所作的任何修改或等同变化，仍属于本发明所要求保护的范围。