



(19)  
Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 102 25 652 B4 2004.10.28

(12)

## Patentschrift

(21) Aktenzeichen: **102 25 652.7**

(22) Anmelddetag: **08.06.2002**

(43) Offenlegungstag: **24.12.2003**

(45) Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: **28.10.2004**

(51) Int Cl.<sup>7</sup>: **C08F 8/00**

C08F 210/14, C08F 220/14, C08F 220/06,  
C08F 220/54

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden.

(71) Patentinhaber:  
**Clariant GmbH, 65929 Frankfurt, DE**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
**Derwent-Abstract 1992-120228 der JP 04063880;**

(72) Erfinder:  
**Heinrichs, Franz-Leo, Dr., 86456 Gablingen, DE**

(54) Bezeichnung: **Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse**

(57) Hauptanspruch: Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse aus langkettigen Olefinen, Acrylsäureestern und Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden, dadurch gekennzeichnet, dass sie hergestellt werden aus wachsartigen Copolymeren von langkettigen  $\alpha$ -Olefinen mit 18 bis 60 C-Atomen, Acrylsäuremethylester, Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden, deren Carboxylfunktionalität durch chemische Umsetzung mit nucleophilen Komponenten modifiziert wurde.

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse aus langkettigen Olefinen, Acrylsäureestern, Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung.

**[0002]** Copolymere mit variierenden Anteilen an Ethylen und Acrylsäure sind weitverbreitet. Sie sind charakterisiert durch einen hohen linearen Kohlenwasserstoffanteil und der Säurefunktion aus der Acrylsäure. Neben Ethylen werden auch andere kurzkettige Olefine und Acrylsäureester eingesetzt. Da es sich bei diesen Umsetzungsprodukten bevorzugt um kunststoffartige Polymere handelt, die einer nachträglichen chemischen Umsetzung nur noch bedingt zugänglich sind, werden bisher zur Modifizierung der Seitenketten die entsprechenden Acrylsäurederivate (beispielsweise Ester oder Amide) direkt eingesetzt.

**[0003]** So werden in der US-A-4,413,096 Copolymere aus Ethylen und Acrylsäureestern aus 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol beschrieben, die durch ihre Funktionalität als Lichtschutzmittel eingesetzt werden können.

**[0004]** In der DE 41 39 601 A1 werden Copolymere aus langkettigen Olefinen mit Acrylsäure und Acrylsäuremethylester beschrieben. Bedingt durch die Wahl der Olefine zeigen diese Produkte stark wachsartigen Charakter. Die Seitenkettenfunktionalität beschränkt sich auf Methyl oder Ethylester der Acrylsäure.

**[0005]** Gesucht wird nach Produkten, die wachsartigen Charakter haben, aber in ihren Seitenketten eine zusätzliche Funktionalität aufweisen. Solche Produkte lassen sich bekannterweise herstellen, in dem langkettige Olefine mit den entsprechend modifizierten Acrylsäurederivate copolymerisiert werden. Diese Verfahren sind aber mit einer Reihe von Nachteilen behaftet. So sind Acrylsäurederivate von langkettigen Alkoholen, fluorierten Alkoholen oder Aminen sehr teuer und aufwendig in der Herstellung und Reinigung. Darüberhinaus verändern sich aminhaltige Derivate in Gegenwart von Peroxiden oder anderen radikalischen Startern der Polymerisationsreaktion, so dass die gewünschten Produkte nicht hergestellt werden können. Andere modifizierte Acrylsäurederivate lassen sich nur schwer oder gar nicht unverändert an das jeweilige Olefin anlagern.

**[0006]** Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Copolymerwachse zur Verfügung zu stellen, die auf besonders einfache Art und Weise modifiziert werden können und die die Nachteile aus dem Stand der Technik vermeiden. Außerdem sollen bisher nicht oder nur sehr schwierig herzustellende Produkte leicht bzw. überhaupt zugänglich gemacht werden.

**[0007]** Gelöst wird diese Aufgabe durch seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse der eingangs genannten Art, dadurch gekennzeichnet, dass sie hergestellt werden aus wachsartigen Copolymeren von langkettigen  $\alpha$ -Olefinen mit 18 bis 60 C-Atomen, Acrylsäuremethylester, Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden, deren Carboxylfunktionalität durch chemische Umsetzung mit nucleophilen Komponenten modifiziert wurde.

**[0008]** Bevorzugt handelt es sich bei den nucleophilen Komponenten um langkettige Alkohole, Perfluoralkylalkohole, kurzkettige Amine, langkettige Amine und/oder Aminoalkohole.

**[0009]** Bevorzugt handelt es sich bei den langkettigen Alkoholen um Talgfettalkohol, Kokosfettalkohol, Oxoalkoholen und/oder Guerbetalkohol.

**[0010]** Bevorzugt handelt es sich bei den Perfluoralkoholen um  $C_8-C_{18}$ -Perfluoralkylpropanol und Destillatschnitte dieser Alkohole.

**[0011]** Destillatschnitt: Die Destillation ist eine physikalische Trennmethode, bei welcher die unterschiedlichen Siedepunkte der Bestandteile (Komponenten) eines Gemisches zur Trennung ausgenutzt werden. In ihrer einfachsten Variante wird die aus dem Kühler herabtropfende Flüssigkeit in kleinen Anteilen nacheinander und getrennt aufgefangen. Dieser Vorgang wird solange fortgesetzt, bis der grösste Teil des ursprünglichen Volumens destilliert ist. Danach untersucht man mit einer geeigneten Methode die Zusammensetzung der einzelnen Anteile (Fraktionen). Diese Fraktionen werden auch als Destillationsschnitt (Destillatschnitt) bezeichnet. Die Zusammensetzung dieser Fraktionen hängt von den Siedepunktsunterschieden der einzelnen Komponenten und den Destillationsbedingungen ab.

**[0012]** Bevorzugt handelt es sich bei den kurzkettigen Amine um Butylamin, Dimethylaminopropylamin, Diethylaminoethanol, Tetramethylpiperidinol und/oder Triacetondiamin.

**[0013]** Bevorzugt handelt es sich bei den langkettigen Aminen um Octylamin, Decylamin, Dodecylamin, Talg-

fettamin, Cocosfettamin, Didecylamin und/oder Cyclohexylamin. Unter langkettigen Verbindungen versteht man in der Technik üblicherweise solche mit Alkylkettenlängen > C8 wie sie in Netzmitteln, Surfactants und Wachsen vorkommen. Es können sowohl lineare aliphatische als auch verzweigte aliphatische und cycloaliphatische Substanzen unter diesen Begriff fallen.

**[0014]** Bevorzugt handelt es sich bei den Alkanolaminen um Diethylaminoethanol, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol, N-Acetyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol und/oder 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol N-Oxid.

**[0015]** Die vorliegende Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung von Seitenkettenmodifizierten Copolymerwachsen, dadurch gekennzeichnet, dass man zunächst langkettige Alpha-Olefine mit 18 bis 60 C-Atomen mit Acrylsäureestern, Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden zu langkettigen Copolymerwachsen umsetzt und diese anschließend mit nucleophilen Komponenten zu den Seitenkettenmodifizierten Copolymerwachsen umsetzt.

**[0016]** Bevorzugt handelt es sich bei den nucleophilen Komponenten, wie sie für das vorgenannte Verfahren eingesetzt werden können, um langkettige Alkohole wie Talgfettalkohol, Kokosfettalkohol, Oxoalkoholen und/oder Guerbetalkohol; um Perfluoralkylalkohol wie C<sub>8</sub>-C<sub>18</sub>-Perfluoralkylpropanol und Destillatschnitte dieser Alkohole; um kurzkettige Amine wie Butylamin, Dimethylaminopropylamin, Diethylaminoethanol, Tetramethylpiperidinol und/oder Triacetondiamin; um langkettige Amine, wie Octylamin, Decylamin, Dodecylamin, Talgfettamin, Cocosfettamin, Didecylamin und/oder Cyclohexylamin und/oder um Alkanolamine, Wie Diethylaminoethanol, 2,2,6,6-Tetramethyl-piperidinol, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol, N-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinol und/oder 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol N-Oxid handelt.

**[0017]** Die Erfindung betrifft ebenfalls die Verwendung der erfindungsgemäßen Seitenkettenmodifizierten Copolymerwachse in emulgierte Form für Beschichtungen und die Wasserabweisendauswirkung.

**[0018]** Die Seitenkettenmodifizierten Copolymerwachse finden auch Verwendung in mikronisierter Form als Mattierungsmittel, Slipmittel, Antikratzmittel und zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit.

**[0019]** Sie finden ebenfalls Verwendung in Form von Gleitmitteln, Dispergiermittel bzw. Lichtschutzmittel als Verarbeitungshilfsmittel für Kunststoffe.

**[0020]** Der Begriff Carboxylfunktionalität wird wie folgt erläutert:

Bei der Copolymerisation von Olefinen mit Acrylsäure und Acrylsäureestern entstehen Polymere, in denen Carbonsäure- und Esterfunktionen enthalten sind. Diese Funktionen werden üblicherweise als Carboxylfunktionen bezeichnet. In den Rohstoffen sind es die Funktionalität der Säure COOH und des Methylesters COOCH<sub>3</sub>, die in den erfindungsgemäßen Umsetzungsprodukten zu COOR und CONR<sup>1</sup>R<sup>2</sup> verändert werden. Hierbei sind unter R Alkylgruppen zu verstehen die nicht CH<sub>3</sub> sind.

**[0021]** Die Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele erläutert. Es wurden die folgenden Bestimmungsmethoden angewandt:

– Tropfpunkt	DIN 51801/", ASTM D 127
– Erweichungspunkt	DIN EN 1427, ASTM E 28, ASTM D 36
– Säurezahl	DIN 53402, ASTM 1386
– Verseifungszahl	DIN 53401 ASTM 1387
– Dichte	DIN 53479 ASTM D 1298, D 1505
– Viskosität	DIN 51562 DIN 53018
– Hydroxylzahl	OHZ DGF M IV 6 (57)

## Herstellbeispiele

## Vergleichsbeispiel 1:

Copolymer aus C<sub>30</sub>-α-Olefinen mit Acrylsäure/Acrylsäuremethylester

## Ansatz:

C <sub>30</sub> -α-Olefin	1 mol
Acrylsäure	0,3 mol
Acrylsäuremethylester	2,5 mol
di-tert.-Butylperoxid	5 Gew.-% auf Acrylsäuremethylester

## Verfahren:

**[0022]** Das Olefin wird bei 100°C aufgeschmolzen, der Ansatz auf 150°C erhitzt, dann di-tert.-Butylester, Acrylsäuremethylester und Acrylsäure zudosiert und es wird 5 Stunden nachgerührt. Die freien Monomere werden abdestilliert.

Säurezahl:	5
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	149
Tropfpunkt (°C):	76,5
Molekulargewicht:	ca. 3.000

## Vergleichsbeispiel 2:

Copolymer aus C<sub>20</sub>/C<sub>22</sub>-α-Olefin mit Acrylsäuremethylester

## Ansatz:

C <sub>20</sub> /C <sub>22</sub> -α-Olefin	1 mol
Acrylsäure	0,1 mol
Acrylsäuremethylester	1,5 mol
di-tert.-Butylperoxid	5 Gew.-% auf Acrylsäuremethylester

## Verfahren:

**[0023]** Das Olefin wird bei 100°C aufgeschmolzen, der Ansatz auf 150°C erhitzt, dann di-tert.-Butylperoxid, Acrylsäuremethylester und Acrylsäure zudosiert und es wird 5 Stunden nachgerührt. Die freien Monomere werden abdestilliert.

Säurezahl:	15
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	180
Tropfpunkt (°C):	56,5
Molekulargewicht:	ca. 5.000

## Vergleichsbeispiel 3:

Copolymer aus C<sub>30</sub>-α-Olefin mit Acrylsäuremethylester

## Ansatz:

C <sub>30</sub> -α-Olefin	1 mol
Acrylsäuremethylester	1,5 mol
di-tert.-Butylperoxid	5 Gew.-% auf Acrylsäuremethylester

## Verfahren:

**[0024]** Das Olefin wird bei 100°C aufgeschmolzen, der Ansatz auf 150°C erhitzt, dann di-tert.-Butylperoxid und Acrylsäuremethylester zudosiert und es wird 3 Stunden nachgerührt. Die freien Monomere werden abdestilliert.

Säurezahl:	1
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	101
Tropfpunkt (°C):	71,3
Molekulargewicht:	ca. 3.500

## Vergleichsbeispiel 4:

Copolymer aus C<sub>18</sub>-α-Olefin mit Acrylsäuremethylester

## Ansatz:

C <sub>18</sub> -α-Olefin	1 mol
Acrylsäuremethylester	2,5 mol
di-tert.-Butylperoxid	5 Gew.-% auf Acrylsäuremethylester

## Verfahren:

**[0025]** Das Olefin wird bei 100°C aufgeschmolzen, der Ansatz auf 150°C erhitzt, dann di-tert.-Butylperoxid und Acrylsäuremethylester zudosiert und es wird 5 Stunden nachgerührt. Die freien Monomere werden abdestilliert.

Säurezahl:	1
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	385
Tropfpunkt (°C):	46,5
Molekulargewicht:	ca. 5.000
Schmelzviskosität (160 l):	2060 mPas

## Erfindungsgemäße Beispiele:

Beispiel 1: Mit Talgfettalkoholseitenketten modifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 3	1 mol,
Talgfettalkohol	0,5 mol,
Na-Methylat	0,3 Gew.-% auf Ansatz

## Verfahren:

**[0026]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator (Na-Methylat) und der Alkoholkomponente (Talgfettalkohol) versetzt und auf 180°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert.

**[0027]** Dann wird Vakuum angelegt, um Reste an Methanol und andere Alkohole abzudestillieren, es wird mit Phosphorsäure neutralisiert, auf 120°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	10
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	80
Tropfpunkt (°C):	74,3

**[0028]** Das Produkt eignet sich als Gleitmittel für PVC mit heller Farbe und über den Austauschgrad einstellbare Polarität, sowie als Dispergierhilfsmittel für Pigmente

## Beispiel 2:

Mit Perfluoralkylpropanol-(C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub>)-seitenketten modifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 1	1 mol
C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> -Perfluoralkylpropanol	0,12 mol
Na-Methylat	0,3 Gew.-% auf Ansatz

## Verfahren:

**[0029]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator (Na-Methylat) und der Alkoholkomponente (C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub>-Perfluoralkylpropanol) versetzt und auf 180°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und andere Alkohole abzudestillieren, es wird mit Phosphorsäure neutralisiert, auf 120°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	10
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	145
Tropfpunkt (°C):	70,3
Schmelzviskosität (100°C):	572 mPas

**[0030]** Das Produkt eignet sich zur Herstellung von Emulsionen mit wasserabweisender Wirkung, Autopolituren, Textilemulsionen sowie zur Herstellung von Mikronisaten mit ca.10 Mikron Partikelgröße und zur Einstellung von Glanz und Rutschigkeit in wässrigen und lösemittelbasierten Lacken.

## Emulsionsrezept:

Versuchswachs gemäß Beispiel 3	5,0 g
®Licowax KSL	15,0 g
Wachsemulgator 4106	3,0 g
Olein	1,0 g
KOH	0,4 g
Wasser	75,6 g

## Lackrezeptur:

K-PUR Lack	98,0 g
Wachs gemäß Beispiel 2 mikronisiert	2,0 g

Glanzwert bei 60°C 55 Einheiten gegenüber 140 ohne Zusatz = gute Mattierung  
 Gleitreibung bei 0,914 kg Belastung 0,16 g gegenüber 0,35 g ohne Zusatz = guter Scheuerschutz  
 Wasser und Alkoholbeständigkeit kein Anlösen gegenüber erkennbarem Anlösen ohne Zusatz = gute Wasser- und Alkoholfestigkeit

## Beispiel 3:

Mit Triacetondiaminseitenketten modifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 1	1 mol
Triacetondiamin	0,25 mol
®Fascat 4102	0,2 Gew.-% auf Ansatz

## Verfahren:

**[0031]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator (®Fascat 4102) und der Aminkomponente versetzt und auf 190°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und Amin abzudestillieren, es wird auf 120°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	10
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	145
Tropfpunkt (°C):	70,3
Schmelzviskosität (100°C):	572 mPas

## Anwendungsempfehlung:

**[0032]** Lichtschutzmittel für sehr dünne Polypropylenanwendungen, Bändchenware mit reduzierter Wasserhaftung.

## Anwendungsprüfung

**[0033]** water carry over effect = wco (Mengenmäßige Bewertung der Wasseraufnahme bei der Herstellung, die Bewertung erfolgt nach einer Skalierungsmethode von 1–5)

\*Mosten 58.412 Polypropylen + 0,15 Teile Hilfsmittel

\*(tschechisches Polypropylen)

extrudiert zu Bändchen mit 100 micron Filmdicke

Extruder: 270°C, 92 rpm, 4 m/min

®Chimasorb 944	5 wco value
®Hostavin N 24	4 wco value
®Tinuvin 622	2 wco value
Versuchsprodukt gemäß Beispiel 3	0 wco value

**[0034]** Die Bewertung erfolgte auf einer Skale von 0–5, mit 0 = keine Wasseraufnahme und 1–5 steigende Wasseraufnahme, ab 3 wurde eine technische Nutzung als ausgeschlossen eingestuft.

## Beispiel 4:

## Mit Triacetondiamin seitenkettenmodifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 4	1 mol
Triacetondiamin	0,5 mol
®Fascat 4102	0,2 Gew.-% auf Ansatz

## Verfahren:

**[0035]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator (®Fascat 4102) und der Aminkomponente versetzt und auf 190°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und Amin abzudestillierendes wird auf 150°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	18
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	136
Tropfpunkt (°C):	120°C
Alkalizahl:	67,8
Schmelzviskosität (170°C):	572 mPas

## Anwendungsempfehlung:

**[0036]** Verarbeitungshilfsmittel für Polyolefine und Pigmentdispergierung mit Lichtschutzwirkung.

## Anwendungsprüfung:

**[0037]** 0,1 mm Filme gepresst aus PP mit 0,15 % Wirksubstanz oder Wirksubstanzequivalenten

Wirksubstanz	Zeit bis zur Zersetzung in Stunden
® Hostavin N20	2100
® Hostavin N30	2000
® Cimasorb 944	2000
® Tinuvin 770	1400
Versuchsprodukt gemäß Beispiel 4	2100

## Beispiel 5:

Mit 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol Seitenkettenmodifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 1 1 mol

2,2,6,6 Tetramethylpiperidinol 0,6 mol

® Fascat 4102 0,2 Gew.-% auf Ansatz

## Verfahren:

**[0038]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator und der Aminkomponente versetzt und auf 190°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und Amin abzudestillieren, es wird auf 150°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	8
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	136
Tropfpunkt (°C):	68
Alkalizahl:	21
Schmelzviskosität (170°C):	76 mPas

**[0039]** Das Produkt findet Verwendung als Verarbeitungshilfsmittel in Polypropylen mit Lichtschutzwirkung.

## Beispiel 6:

Mit Triacetondiamin Seitenkettenmodifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 1	1 mol
Triacetondiamin	0,6 mol,
® Fascat 4102	0,2 Gew.-% auf Ansatz

**[0040]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator und der Aminkomponente versetzt und auf 190°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und Amin abzudestillieren, es wird auf 150°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	16
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	82
Tropfpunkt (°C):	113
Alkalizahl:	67,8
Schmelzviskosität (170°C):	572 mPas

## Beispiel 7:

## Mit Diethylaminopropylamin seitenkettenmodifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 4	1 mol
Diethylaminopropylamin	0,6 mol
®Fascat 4102	0,2 Gew.-% auf Ansatz

**[0041]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator und der Aminkomponente versetzt und auf 190°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und Amin abzudestillieren, es wird auf 150°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	5
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	82
Tropfpunkt (°C):	118
Alkalizahl:	74
Schmelzviskosität (170°C):	572 mPas

## Anwendungsempfehlung:

**[0042]** Kationisch emulgierbares Wachs für wasserfeste Beschichtungen, Autopolituren, Fußböden, Pflanzenschutz

## Rezeptur:

Versuchswachs gemäß Beispiel 7	22,5 g
Wachsemulgator	2,25 g
Essigsäure	1,5 g
Wasser	73,75 g

## Beispiel 8:

## Mit Octylamin seitenkettenmodifiziertes Copolymerwachs

Copolymer gemäß Vergleichsbeispiel 1	1 mol
Octylamin	0,6 mol
®Fascat 4102	0,2 Gew.-% auf Ansatz

**[0043]** Das Copolymer wird bei 100°C aufgeschmolzen, mit dem Katalysator und der Aminkomponente versetzt und auf 190°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird 7 Stunden gerührt und freiwerdendes Methanol abdestilliert. Dann wird Vakuum angelegt um Reste an Methanol und Amin abzudestillieren, es wird auf 150°C abgekühlt und filtriert.

Säurezahl:	16
Viskositätszahl (cm <sup>3</sup> /g):	45
Tropfpunkt (°C):	95
Alkalizahl:	3
Schmelzviskosität (170°C):	360 mPas

## Dispergierhilfsmittel in technischen Thermoplasten

## Zusammenfassung der erfindungsgemäßen Beispiele:

**[0044]** Nach dem Stand der Technik verfügbare Copolymeren basieren im wesentlichen auf Umsetzungen von Ethylen oder langkettigen Olefinen mit Acrylsäure oder Acrylsäureestern. Im Falle des Ethylens handelt es sich um Kunststoffe, die nicht weiter modifiziert werden können, im Falle der langkettigen Olefine handelt es sich um wachsartige Verbindungen. Spezielle Funktionalität wird nach dem Stand der Technik durch Einbau ent-

sprechender Acrylsäurederivate, z.B. Stearylacrylat, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyacrylat, Perfluoralkyl-acrylat, N-Octylacrylamid etc. erreicht.

**[0045]** Wirtschaftlicher und leichter in der Funktionalität zu steuern ist die chemische Modifizierung von wachsartigen Copolymeren aus langkettigen Olefinen und Acrylsäureverbindungen gemäß der vorliegenden Erfindung. Hier kann die Acrylsäureverbindung durch geeignete Reaktionsführung mit den gewünschten funktionellen Komponenten umgesetzt werden. Es können so wachsartige Polymere (Copolymerwachse) für vielfältige Anwendungszwecke hergestellt werden.

### Patentansprüche

1. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse aus langkettigen Olefinen, Acrylsäureestern und Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie hergestellt werden aus wachsartigen Copolymeren von langkettigen  $\alpha$ -Olefinen mit 18 bis 60 C-Atomen, Acrylsäuremethylester, Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden, deren Carboxylfunktionalität durch chemische Umsetzung mit nucleophilen Komponenten modifiziert wurde.
2. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den nucleophilen Komponenten um langkettige Alkohole, Perfluoralkylalkohole, kurzkettige Amine, langkettige Amine und/oder Aminoalkohole handelt.
3. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den langkettigen Alkoholen um Talgfettalkohol, Kokosfettalkohol, Oxoalkoholen, und/oder Guerbetalkohol handelt.
4. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Perfluoralkylalkoholen um  $C_8$ - $C_{18}$ -Perfluoralkylpropanol und Destillatschnitte dieser Alkohole handelt.
5. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den kurzkettigen Aminen um Verbindungen wie Butylamin, Dimethylaminopropylamin, Diethylaminoethanol, Tetramethylpiperidinol und/oder Triacetondiamin handelt.
6. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den langkettigen Aminen um Verbindungen wie Octylamin, Decylamin, Dodecylamin, Talgfettamin, Cocosfettamin, Didecylamin und/oder Cyclohexylamin handelt.
7. Seitenkettenmodifizierte Copolymerwachse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Alkanolaminen um Diethylaminoethanol, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol, N-Acetyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol und/oder 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol N-Oxid handelt.
8. Verfahren zur Herstellung von seitenkettenmodifizierten Copolymerwachsen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass man zunächst langkettige  $\alpha$ -Olefine mit 18 bis 60 C-Atomen mit Acrylsäureestern, Acrylsäure und/oder Acrylsäureamiden zu langkettigen Copolymerwachsen umsetzt und diese anschließend mit nucleophilen Komponenten zu den seitenkettenmodifizierten Copolymerwachsen umsetzt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den nucleophilen Komponenten um langkettige Alkohole, wie Talgfettalkohol, Kokosfettalkohol, Oxoalkoholen und/oder Guerbetalkohol; um Perfluoralkylalkohol wie  $C_8$ - $C_{18}$ -Perfluoralkylpropanol und Destillatschnitte dieser Alkohole; um kurzkettige Amine wie Butylamin, Dimethylaminopropylamin, Diethylaminoethanol, Tetramethylpiperidinol und/oder Triacetondiamin; um langkettige Amine wie Octylamin, Decylamin, Dodecylamin, Talgfettamin, Cocosfettamin, Didecylamin und/oder Cyclohexylamin und/oder um Alkanolamine, wie Diethylaminoethanol, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol, N-Acetyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinol und/oder 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinol N-Oxid handelt.
10. Verwendung von seitenkettenmodifizierten Polymerwachsen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7 in emulgierter Form für Beschichtungen und Wasserabweisendausrüstung.

11. Verwendung von seitenkettenmodifizierten Polymerwachsen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7 in mikronisierter Form als Mattierungsmittel, Slipmittel, Antikratzmittel und zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit.

12. Verwendung von seitenkettenmodifizierten Polymerwachsen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7 als Verarbeitungshilfsmittel für Kunststoffe in Form von Gleitmitteln, Dispergiermitteln und/oder Lichtschutzmitteln.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen