

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
A47K 19/42

(11) 공개번호 특1997-0061174
(43) 공개일자 1997년09월12일

(21) 출원번호	특1997-0005798
(22) 출원일자	1997년02월25일
(30) 우선권주장	96-42320 1996년02월29일 일본(JP)
(71) 출원인	유니참 가부시기가이샤 다카하라 게이이치로
(72) 발명자	일본국 에히메켄 가와노에시 긴세이쵸 시모분 182반지 반도 다케시 일본국 에히메켄 가와노에시 가와노에쵸 2529-229 와다 미츠히로
(74) 대리인	일본국 에히메켄 가와노에시 가와노에쵸 3113-8 이상섭, 나영환


심사청구 : 없음

(54) 웨트 티슈 적층체

요약

본 발명은 적층체로 된 웨트 티슈가 1장씩 용이하게 분리되도록 하기 위해 웨트 티슈(2)를 서로 엇갈려 접어서 포개어 적층체(7)에 관한 것으로서, 그 웨트 티슈(2)는 상하층(11,12)과 중간층(13)으로 되어 있고, 그 상하층(11,12)이 100~50중량%의 소수성 섬유와 0~50중량%의 친수성 섬유에 의해 구성되고, 중간층(13)이 0~20중량%의 소수성 섬유와 100~80중량%의 친수성 섬유에 의해 구성된다.

대표도



명세서

[발명의 명칭]

웨트 티슈 적층체

[도면의 간단한 설명]

제1(a)도는 용기의 사시도, (b)는 용기에 담겨진 웨트 티슈 적층체의 모식적 측면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

티슈 페이퍼에 약액을 함침시킨 웨트 티슈를 서로 엇갈려 접어서 포개어, 소정의 용기로부터 그 1장씩을 꺼낼 수 있도록 한 웨트 티슈 적층체에 있어서, 상기 웨트 티슈가 소수성 섬유 100~50중량%와 친수성 섬유 0~50중량%로 이루어진 상하 각층, 및 소수성 섬유 0~20중량%와 친수성 섬유 100~80중량%로 이루어진

어저 상기 상하층간에 개재하는 중간층으로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 웨트 티슈 적층체.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 상하 각층과 중간층과는 각각 섬유가 기계적으로 얹혀서 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 웨트 티슈 적층체.


청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 상하 각층과 중간층과는, 각각의 층을 구성하는 섬유가 서로 기계적으로 얹혀서 접합되어 있는 것을 특징으로 하는 웨트 티슈 적층체.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면 1a



도면 1b

