(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106049121 A
(43)申请公布日 2016.10.26

(21)申请号 201610553826.X

(22)申请日 2016.07.15

(71)申请人 江苏云蝠服饰股份有限公司
地址 214413 江苏省无锡市江阴市顾山镇人民路25号

(72)发明人 陆秋亚

(51)Int.Cl.
D06Q 1/10(2006.01)
D03D 15/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)
B32B 3/30(2006.01)
B32B 27/02(2006.01)
B32B 5/08(2006.01)
B32B 9/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

结构合理闪光纤维绒毛呢

(57)摘要

本发明涉及一种结构合理闪光纤维绒毛呢。包括呢子本体(1),所述呢子本体的正面设有若干凸起(2)和闪光纤维(3),凸起(2)上设有绒毛(4)。所述呢子本体背面设置有衬里层,所述衬里层由经线由纬线织造而成,经线采用蛋白质纤维,纬线采用腈纶纤维,其中蛋白质纤维的直径为42.1μm,纤度为189dtex,腈纶纤维的直径6.52μm,纤度为189dtex,经密度为54.8根/cm,纬密度为54.1根/cm,采用纬二重组织结构。本发明手感柔顺,有质地感;视觉上美观豪华,有立体感。本发明结构合理。



CN 106049121 A

1.一种结构合理闪光纤维绒毛呢，包括呢子本体(1)，其特征在于：所述呢子本体(1)的正面设有若干凸起(2)和闪光纤维(3)，所述凸起(2)呈条状、与水平方向成45度角，并平行排列，所述凸起(2)与呢子本体(1)连接为一整体，所述凸起(2)上设有绒毛(4)，所述绒毛(4)起毛于凸起(2)的上平面，并一致向右下方倾斜，所述闪光纤维(3)用线固定在呢子本体(1)和凸起(2)的正面，并沿水平方向平行排列；所述呢子本体背面设置有衬里层，所述衬里层由经线由纬线织造而成，经线采用蛋白质纤维，纬线采用腈纶纤维，其中蛋白质纤维的直径为42.1μm，纤度为189dtex，腈纶纤维的直径6.52μm，纤度为189dtex，经密度为54.8根/cm，纬密度为54.1根/cm，采用纬二重组织结构。

结构合理闪光纤维绒毛呢

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，尤其涉及一种制作高档服装的面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 呢子是一种毛织品，其挺括、厚实，故在秋冬市场十分走俏，但其表面平平的，没有立体感，满足不了人们多方位的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种富有立体感的结构合理闪光纤维绒毛呢。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种结构合理闪光纤维绒毛呢，包括呢子本体，所述呢子本体的正面设有若干凸起和闪光纤维，所述凸起呈条状、与水平方向成45度角，并平行排列，所述凸起与呢子本体连接为一整体，所述凸起上设有绒毛，所述绒毛起毛于凸起的上平面，并一致向右下方倾斜，所述闪光纤维用线固定在呢子本体和凸起的正面，并沿水平方向平行排列。所述呢子本体背面设置有衬里层，所述衬里层由经线由纬线织造而成，经线采用蛋白质纤维，纬线采用腈纶纤维，其中蛋白质纤维的直径为42.1μm，纤度为189dtex，腈纶纤维的直径6.52μm，纤度为189dtex，经密度为54.8根/cm，纬密度为54.1根/cm，采用纬二重组织结构。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

闪光纤维和绒毛使结构合理闪光纤维绒毛呢手感柔顺，有质地感；视觉上美观豪华，有立体感，满足了时装面料的要求。

[0006] 本发明结构合理，使用性能好，能满足特殊需要的消费者。。

附图说明

[0007] 图1为本发明结构合理闪光纤维绒毛呢的正面的结构示意图。

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

[0009] 其中：

呢子本体1

凸起2

闪光纤维3

绒毛4。

具体实施方式

[0010] 参见图1和图2，本发明涉及一种结构合理闪光纤维绒毛呢，包括呢子本体1，所述呢子本体1的正面设有若干凸起2和闪光纤维3。所述凸起2呈条状、与水平方向成45度角，并平行排列。所述凸起2与呢子本体1连接为一整体。所述凸起2上设有绒毛4，所述绒毛4起毛

于凸起2的上平面，并一致向右下方倾斜。所述闪光纤维3用线固定在呢子本体1和凸起2的正面，并沿水平方向平行排列，闪光纤维3部分被绒毛4遮掩。

[0011] 所述呢子本体背面设置有衬里层，所述衬里层由经线由纬线织造而成，经线采用蛋白质纤维，纬线采用腈纶纤维，其中蛋白质纤维的直径为42.1μm，纤度为189dtex，腈纶纤维的直径6.52μm，纤度为189dtex，经密度为54.8根/cm，纬密度为54.1根/cm，采用纬二重组织结构。



图1



图2