


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

C09g 1/08

Nr 22507.

Kl. 22 g, 5/02.

Wytwórnia farb artystycznych Prof. Antoni Buszek i S-ka
(Warszawa, Polska).

Pasta do obuwia i skór wszelkiego rodzaju.

Zgłoszono 6 marca 1934 r.
Udzielono 10 grudnia 1935 r.

Wynalazek niniejszy jest oparty na tem, że zatrzymywanie w skórze tłuszczu względnie sztuczne weń wzbogacanie jej nietylko uodpornia skórę na działanie wody i nadaje jej dużą elastyczność, ale zabezpiecza ją od skutków nagłych zmian temperatury i wpływów atmosferycznych, powodujących dotychczas pękanie skóry.

Wynalazek niniejszy polega na tem, że do skór miękkich, jak cielęcych, chromowych, giemzowych, kozlich i podobnych, wprowadza się drogą wcierania tłuszcz roślinny i zwierzęcy w postaci roztworu w terpentynie.

Długotrwałe badania nad składem i działaniem wszelkiego rodzaju znanych past do skóry lub obuwia stwierdziły, że składniki, zawarte w tych pastach, w po-

staci wosków kopalnych, jak wosku montanowego, cerezyny, parafiny i ciał podobnych, oraz w postaci soli nieorganicznych i ciał alkalicznych nietylko nie wywołują pożądanego efektu uodpornienia skóry na działanie wody i nie nadają jej połysku właściwego, ale niszczą ją i skracają czas jej nadawania się do użytku.

Drogą doświadczeń ustalono, że pasta, zawierająca mieszaninę wosków roślinnych i zwierzęcych, a zwłaszcza wosku pszczelego i szellakowego oraz wosku karnauba i, ewentualnie, kandelila, rozpuszczalnych w terpentynie, bez jakichkolwiek innych dodatków, nadaje skórze nietylko w niezwykłe wysokim stopniu połysk oraz odporność na wodę i znakomicie ją konserwuje, ale również nadaje jej wygląd skó-

ry lakierowanej, pozbawionej przytem jednak wad lakieru, gdyż skóra taka nie pęka, nie matowieje po pewnym czasie i nie odpryskuje.

Pasta według wynalazku niniejszego składa się z czystej terpentyny rafinowanej w ilości nie mniejszej niż 70% oraz mieszaniny wosków w ilości najwyżej 30%.

Woski, wchodzące w skład mieszaniny wymienionej, muszą być użyte w pewnym określonym względem siebie stosunku ilościowym, a mianowicie na 100% wagowych mieszaniny wosków należy użyć wosku pszczełnego 52 — 68% wagowych, wosku karnauba i szellakowego po 11 — 20% każdego i wosku kandelila 4 — 8%. Z takiej mieszaniny tworzy się przez rozpuszczenie jej w terpentynie pastę, przyczem

najkorzystniej 16 — 22% zawartości pasty stanowi mieszanina wosków o wymienionym powyżej składzie, a 78 — 84% terpentyna.

Najkorzystniej jest, gdy gotowa pasta zawiera wspomniane składniki w stosunku następującym:

1	—	1,8%	wosku kandelila,
2,5	—	3,5%	wosku karnauba,
10	—	13,2%	wosku pszczełnego,
2,5	—	3,5%	wosku szellakowego,
oraz 84	—	78%	terpentyny.

Pastą taką naciera się skórę, obuwie lub inne wyroby ze skóry w znany sposób oraz następnie naciera się ją miękkim gałgankiem w celu nadania połysku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pasta do obuwia i skór wszelkiego rodzaju, znamienna tem, że składa się z

wosku karnauba	w ilości	2,5	—	3,5%,
wosku pszczełnego	"	10	—	13,2%,
wosku szellakowego	"	2,5	—	3,5%,
oraz terpentyny rafinowanej	"	84	—	78%.

2. Odmiana pasty według zastrz. 1, znamienna tem, że zawiera wosk kandelila w ilości 1 do 1,8%.

3. Odmiana pasty według zastrz. 1, znamienna tem, że zawiera barwnik w ilo-

ści 1 — 3% przy zmniejszonej o tę ilość ilości terpentyny.

Wytwórnia farb artystycznych
Prof. Antoni Buszek i S-ka.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.