



Office de la Propriété
Intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An agency of
Industry Canada

CA 2097189 C 2003/05/06

(11)(21) **2 097 189**

(12) **BREVET CANADIEN
CANADIAN PATENT**

(13) **C**

(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 1992/10/02
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 1993/04/15
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2003/05/06
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 1993/05/27
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: FR 1992/000913
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 1993/007095
(30) Priorité/Priority: 1991/10/03 (91/12164) FR

(51) Cl.Int.⁵/Int.Cl.⁵ C03C 3/087, C03C 4/02
(72) Inventeurs/Inventors:
ALVAREZ-CASARIEGO, PEDRO, ES;
MASSOL, JEAN-JACQUES, FR
(73) Propriétaire/Owner:
SAINT-GOBAIN VITRAGE, FR
(74) Agent: GOUDREAU GAGE DUBUC

(54) Titre : COMPOSITION DE VERRE COLORE DESTINE A LA REALISATION DE VITRAGES
(54) Title: TINTED GLASS COMPOSITION FOR GLAZING

(57) **Abrégé/Abstract:**

L'invention concerne des compositions de verres colorés destinés à la fabrication de vitrages susceptibles d'être montés sur un véhicule automobile. Il s'agit de verres silico-sodo-calciques ayant un facteur de transmission énergétique globale (T_E) inférieur au facteur de transmission lumineuse sous illuminant A (TL_A), le facteur T_E étant compris entre 10 et 48 % et le facteur TL_A entre 20 et 60% pour une épaisseur de 3,85 mm; ces verres comprennent (en % en poids) à titre d'agents colorants de 0,45 à 2,5 % de Fe_2O_3 (fer total), de 0,001 à 0,02% de CoO, de 0 à 0,0025% de Se et de 0 à 0,1% de Cr_2O_3 .





DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁵ : C03C 3/087, 4/02, B60J 1/00	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 93/07095 (43) Date de publication internationale: 15 avril 1993 (15.04.93)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR92/00913 (22) Date de dépôt international: 2 octobre 1992 (02.10.92) (30) Données relatives à la priorité: 91/12164 3 octobre 1991 (03.10.91) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL [FR/FR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement) : ALVAREZ-CASARIEGO, Pedro [ES/ES]; Avenue Luis Hauzeur, 18, E-33400 Salinas (ES). MASSOL, Jean-Jacques [FR/FR]; 39, rue Maurice-Bokanowski, F-92600 Asnières (FR).		(74) Mandataire: BRETON, Jean-Claude; Saint-Gobain Recherche, 39, quai Lucien-Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR). (81) Etats désignés: CA, CS, JP, KR, PL, US. Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>
(54) Title: TINTED GLASS COMPOSITION FOR GLAZING (54) Titre: COMPOSITION DE VERRE COLORE DESTINE A LA REALISATION DE VITRAGES (57) Abstract Tinted glass compositions for manufacturing glazing which is suitable for motor vehicles, particularly silica-soda-lime glass having a lower total energy transmissivity (T_E) than light transmittance under illuminant A (TL_A), wherein T_E is 10-48 % and TL_A is 20-60 % for glass 3.85 mm thick. Said glass includes 0.45 -2.5 % wt. of Fe_2O_3 (total iron), 0.001-0.02 % wt. of CoO, 0-0.0025 % wt. of Se and 0-0.1 % wt. of Cr_2O_3 as the tinting agents. (57) Abrégé X L'invention concerne des compositions de verres colorés destinés à la fabrication de vitrages susceptibles d'être montés sur un véhicule automobile. Il s'agit de verres silico-sodo-calciques ayant un facteur de transmission énergétique globale (T_E) inférieur au facteur de transmission lumineuse sous illuminant A (TL_A), le facteur T_E étant compris entre 10 et 48 % et le facteur TL_A entre 20 et 60 % pour une épaisseur de 3,85 mm; ces verres comprennent (en % en poids) à titre d'agents colorants de 0,45 à 2,5 % de Fe_2O_3 (fer total), de 0,001 à 0,02 % de CoO, de 0 à 0,0025 % de Se et de 0 à 0,1 % de Cr_2O_3.		

2097189

5

COMPOSITION DE VERRE COLORE DESTINE A LA
REALISATION DE VITRAGES

10

La présente invention se rapporte à une composition de verre coloré destiné à la fabrication d'un vitrage susceptible, notamment, d'être monté sur un véhicule automobile. Elle vise plus particulièrement une composition de verre permettant de réaliser un vitrage susceptible de former les glaces latérales arrières et les lunettes arrières d'un véhicule automobile.

15

20

Les constructeurs d'automobiles proposent des vitrages colorés à leurs clients, non seulement dans un souci d'ordre esthétique mais aussi pour le rôle fonctionnel qu'ils peuvent remplir, à savoir, notamment l'amélioration de la visibilité dans des conditions critiques d'éclairement, et/ou le confort des passagers.

25

30

Sous ce dernier aspect, la proportion de surface vitrée progressant chaque année sur les nouveaux modèles, l'effet de serre constitue désormais un facteur important à prendre en compte dans la climatisation du véhicule. L'une des voies visant à réduire ledit effet réside dans la mise au point de vitrages de transmission faible pour les rayonnements du proche infra-rouge, mais dont la transmission pour le spectre du visible, bien qu'inférieure à celle des pare-brise classiques, soit encore acceptable pour les passagers.

35

Le brevet US-A-4 104 076 propose des verres à base d'oxydes de fer, de cobalt, de chrome et/ou d'uranium et contenant éventuellement du sélénium. Ces verres se classent en deux catégories : les verres bronze qui présentent un facteur de transmission lumineuse entre 40 et 55 %, les

2097189² -

verres gris pour lesquels ce facteur est compris entre 35 et 45 %. Ces verres, plus particulièrement destinés à la réalisation de vitrages pour le bâtiment, présentent un facteur de transmission énergétique globale classique inférieur à 50 % pour une épaisseur de 6,2 mm.

La demande de brevet EP-A-0 349 909 proposent des verres de teinte grise à base d'oxydes de fer et de cobalt auxquels on ajoute au moins 30 ppm de sélénium. Ces verres se caractérisent, pour une épaisseur de 5,56 mm, par un facteur de transmission lumineuse compris entre 5 et 20 % et un facteur de transmission énergétique globale inférieur à 40 %. Tous les verres donnés à titre d'exemples présentent un facteur de transmission énergétique supérieur au facteur de transmission lumineuse.

La présente invention se propose de fournir des verres colorés dans la masse qui présentent, pour une épaisseur déterminée, une transmission lumineuse globale modérée et une transmission énergétique globale correspondante inférieure.

L'invention se propose également de fournir des verres colorés de compositions différentes qui permettent, sous forme de vitrages, d'être montés sur un même véhicule automobile.

D'après l'invention, ces buts sont atteints grâce à des verres colorés dont la composition comprend les constituants ci-après dans les proportions pondérales définies par les limites suivantes :

30	SiO ₂	64	à 75	%
	Al ₂ O ₃	0	à 5	%
	B ₂ O ₃	0	à 5	%
	CaO	5	à 15	%
	MgO	0	à 5	%
	Na ₂ O	10	à 18	%
	K ₂ O	0	à 5	%
	et, à titre d'agents colorants :			
35	Fe ₂ O ₃ (fer total)	0,45	à 2,5	%
	CoO	0,001	à 0,02	%
	Se	0	à 0,0025	%
	Cr ₂ O ₃	0	à 0,1	%

ces verres ayant un facteur de transmission énergétique globale (T_E) inférieur au facteur de transmission lumineuse sous illuminant A (T_{LA}), le facteur T_E étant compris entre 10 et 48 % et le facteur T_{LA} entre 20 et 60 % pour une épaisseur de 3,85 millimètres.

Les compositions selon l'invention peuvent contenir d'autres constituants en très faibles quantités, provenant de composés ajoutés au mélange vitrifiable pour faciliter l'affinage du verre. C'est le cas, par exemple, de SO_3 provenant de la décomposition de sulfate ajouté au mélange.

Les verres selon l'invention peuvent être élaborés dans des fours classiques et transformés en ruban continu par la technique bien connue du verre flotté sur bain d'étain.

Les verres selon l'invention présentent une pureté d'excitation sous illuminant C peu élevée. Elle est généralement inférieure à 15 % et le plus souvent inférieure à 12 %.

Les caractéristiques de transmission de verres selon l'invention ainsi que leur longueur d'onde dominante sous illuminant C sont régies par leur état d'oxydo-réduction. Selon la présente invention 16 à 55 % du fer total, exprimé sous forme de Fe_2O_3 peut être sous forme d'oxyde ferreux. Plus généralement, 20 à 40 % du fer total est sous la forme d'oxyde ferreux.

Les verres selon l'invention présentent des teintes grises et des colorations plus ou moins neutres, susceptibles de varier du bleu/vert au vert/jaune en passant par toutes les nuances intermédiaires, correspondant à des longueurs d'onde dominantes sous illuminant C comprises entre 490 et 560 nm.

Les verres selon l'invention présentent les caractéristiques de transmission désirées en utilisant comme agents colorants les oxydes de fer et de cobalt, en ajoutant, éventuellement de l'oxyde de chrome et du sélénium, ce dernier ayant pour effet de diminuer la pureté d'excitation.

Les verres selon l'invention peuvent comprendre une partie seulement de ces agents colorants ou la totalité de ces agents dans des proportions dûment choisies en fonction des caractéristiques recherchées.

Ainsi les verres selon l'invention peuvent comprendre comme agents colorants les oxydes de fer et de cobalt et, éventuellement, du sélénium. Les teneurs pondérales des agents colorants des verres préférés de l'invention appartenant à cette famille peuvent varier en fonction des propriétés recherchées.

Des verres présentant une teinte grise et se caractérisant par un facteur de transmission lumineuse élevé ($TL_A > 40 \%$) comprennent les agents colorants suivants dans les limites pondérales ainsi définies :

(I)

Fe_2O_3 (fer total)	0,45 à 1 %
CoO	0,001 à 0,01 %
Se	0,0002 à 0,002 %

Des verres présentant également une teinte grise mais se caractérisant par un facteur de transmission lumineuse plus faible ($TL_A < 40 \%$) et un facteur T_E nettement inférieur à celui des verres (I) comprennent les agents colorants suivants dans les limites pondérales définies comme suit :

(II)

Fe_2O_3 (fer total)	1 à 1,8 %
CoO	0,005 à 0,02 %
Se	0,0005 à 0,0025 %

Parmi les verres appartenant à cette famille mais qui éventuellement ne contiennent pas de sélénium, on peut distinguer des verres qui présentent un facteur TL_A élevé ($> 40 \%$) et un facteur T_E relativement faible. De tels verres comprennent les agents colorants ci-après définis dans les limites pondérales suivantes :

(III)

Fe_2O_3 (fer total)	0,8 à 1,8 %
CoO	0,001 à 0,01 %

Toujours dans la catégorie des verres ne contenant éventuellement pas de sélénium, on peut également définir des verres qui présentent un facteur TL_A et un facteur T_E nettement inférieurs à ceux des verres précédents (III). Ces verres comprennent une teneur élevée en oxydes de fer associés à l'oxyde de cobalt dans les proportions pondérales

suivantes :

2097189

(IV)

Fe ₂ O ₃ (fer total)	1,3	à 2,5	%
CoO	0,005	à 0,015	%

5 Les verres (III) et (IV) peuvent bien évidemment comprendre du sélénium, dans les limites générales précédemment définies.

10 Outres les oxydes de fer et de cobalt, éventuellement le sélénium, les verres selon l'invention peuvent également comprendre de l'oxyde de chrome. Les teneurs en agents colorants des verres préférés de l'invention appartenant à cette famille sont définies par les limites pondérales suivantes :

(V)

15	Fe ₂ O ₃ (fer total)	0,5	à 1,5	%
	CoO	0,003	à 0,015	%
	Cr ₂ O ₃	0,025	à 0,09	%
	Se	0	à 0,0025	%

20 Pour préparer les verres de l'invention, on utilise comme composition de base une composition de verre traditionnelle dans l'industrie du verre plat, dans laquelle on ajoute les agents colorants suivant des proportions qui permettent, pour une épaisseur déterminée, d'obtenir les caractéristiques optiques et l'apparence recherchées. Le

25 verre de base choisi a la composition pondérale suivante :

	SiO ₂	72,1	%
	Al ₂ O ₃	0,74	%
	CaO	8,90	%
	MgO	3,79	%
30	Na ₂ O	14,16	%
	K ₂ O	0,11	%
	SO ₃	0,20	%

Les agents colorants sont ajoutés dans ce verre au détriment de la silice.

35 Le tableau en annexe présente une série d'exemples de compositions de verre illustrant l'invention, notamment les familles de verres I à V définies précédemment. Les teneurs en agents colorants sont exprimées en pourcentages pondéraux. Les valeurs des différentes caractéristiques de ces

verres ont été mesurées sur des vitrages de 3,85 millimètres d'épaisseur. Le niveau de pureté atteint par certains verres selon l'invention est remarquable eu égard à la très faible teneur en sélénium de ces verres. Pour la totalité des verres selon l'invention le rapport Fe_2O_3 (total)/Se est supérieur à 200.

Comme indiqué précédemment, les verres selon l'invention peuvent être transformés en ruban continu par la technique du verre flotté. Les feuilles de verre obtenues par découpe de ce ruban présentent des épaisseurs variant entre environ 2 et 8 mm. Ces feuilles de verre peuvent être utilisées seules ou associées à une feuille de verre non coloré pour réaliser des vitrages susceptibles d'être montés sur un véhicule automobile au niveau des latéraux arrières et de la lunette arrière.

Ces vitrages peuvent être montés en les associant dans une garniture avec d'autres vitrages qui forment le pare-brise et les latéraux avant. C'est ainsi qu'une garniture de véhicule automobile peut être constituée de vitrages dont le facteur de transmission lumineuse globale sous illuminant A, pour une épaisseur déterminée, diminuera en passant du pare-brise à la lunette arrière.

Les vitrages obtenus à partir des verres selon l'invention peuvent être avantageusement utilisés dans le cadre d'une telle garniture pour véhicule automobile.

Ainsi les vitrages des latéraux arrières, qu'il s'agisse de latéraux mobiles ou fixes appelés custodes, pourront être réalisés à partir de verres qui, pour une épaisseur de 3,85 mm, présentent un facteur de transmission lumineuse globale sous illuminant A compris entre environ 30 et 60 %. Ils pourront être associés à des lunettes arrières réalisées à partir de verres qui, pour une épaisseur identique, présentent un facteur de transmission lumineuse globale sous illuminant A comprise entre environ 20 et 45 %.

Une garniture de ce genre pourrait être réalisée à partir des verres références Ex. 10 et Ex. 3 dans le tableau en annexe. Les vitrages formés du verre Ex. 10 serviraient de latéraux arrières, le vitrage formé du verre Ex. 3 constituerait la lunette arrière.

TABLEAU 2097189

	!	EX.1	!	EX.2	!	EX.3	!	EX.4	!	EX.5	!		
	!	-----	!	-----	!	-----	!	-----	!	-----	!		
5	!	Fe ₂ O ₃ (fer	!	1,15	!	1,65	!	1,95	!	0,90	!	0,96	!
	!	total)	!		!		!		!		!		!
	!		!		!		!		!		!		!
	!	CoO	!	0,0122	!	0,0110	!	0,0066	!	0,0130	!	0,0099	!
	!		!		!		!		!		!		!
10	!	Se	!	0,0013	!	-	!	-	!	0,0010	!	0,0005	!
	!		!		!		!		!		!		!
	!	Cr ₂ O ₃	!	-	!	-	!	-	!	0,0480	!	0,0350	!
	!		!		!		!		!		!		!
	!	Rédox	!	0,27	!	0,33	!	0,25	!	0,31	!	0,35	!
15	!		!		!		!		!		!		!
	!	T _L (A) (%)	!	35	!	35	!	35	!	32,5	!	37,8	!
	!		!		!		!		!		!		!
	!	T _E (%)	!	25,3	!	18,7	!	17,8	!	24,8	!	24,7	!
	!		!		!		!		!		!		!
20	!	λ _D (c) (nm)	!	496	!	488	!	501	!	501	!	495	!
	!		!		!		!		!		!		!
	!	P _C (%)	!	3,2	!	17,4	!	7,6	!	5,61	!	8,81	!

25

30

35

2097189 TABLEAU - (suite)

	!		!	EX.6	!	EX.7	!	EX.8	!	EX.9	!	EX.10	!	EX.11	!
	!	-----	!	----	!	----	!	----	!	----	!	----	!	----	!
5	!	Fe ₂ O ₃ (fer	!	0,62	!	1,27	!	1,10	!	0,99	!	1,50	!	0,95	!
	!	total)	!		!		!		!		!		!		!
	!		!		!		!		!		!		!		!
	!	CoO	!	0,0055	!	0,0093	!	0,0093	!	0,0103	!	0,0058	!	0,0104	!
	!		!		!		!		!		!		!		!
10	!	Se	!	0,0009	!	-	!	-	!	0,0003	!	-	!	-	!
	!		!		!		!		!		!		!		!
	!	Cr ₂ O ₃	!	-	!	0,0780	!	0,0880	!	0,0450	!	-	!	0,0600	!
	!		!		!		!		!		!		!		!
	!	Rédox	!	0,29	!	0,21	!	0,29	!	0,25	!	0,24	!	0,35	!
15	!		!		!		!		!		!		!		!
	!	T _L (A) (%)	!	55,7	!	40,0	!	39,2	!	40,2	!	45,8	!	38,8	!
	!		!		!		!		!		!		!		!
	!	T _E (%)	!	44,9	!	29,8	!	16,5	!	29,8	!	26,8	!	24,7	!
	!		!		!		!		!		!		!		!
20	!	λ _D (C) (nm)	!	505	!	497	!	495	!	502	!	490	!	497	!
	!		!		!		!		!		!		!		!
	!	P _C (%)	!	1,1	!	11,5	!	14	!	6,49	!	10,8	!	12,21	!

25

30

35

TABLEAU - (suite)

	!	EX.12	!	EX.13	!	EX.14	!
	! -----	!	-----	!	-----	!	-----
5	!Fe ₂ O ₃ (fer	!	1,2	!	1,25	!	1,84
	!total)	!		!		!	
	!	!		!		!	
	!CoO	!	0,0032	!	0,0102	!	0,006
	!	!		!		!	
10	!Se	!	-	!	0,0015	!	-
	!	!		!		!	
	!Cr ₂ O ₃	!	-	!	-	!	-
	!	!		!		!	
	!Rédox	!	0,29	!	0,28	!	0,31
15	!	!		!		!	
	!T _L (A) (%)	!	55,0	!	33,5	!	34,1
	!	!		!		!	
	!T _E (%)	!	32	!	21,6	!	16,8
	!	!		!		!	
20	!λ _{D(C)} (nm)	!	495	!	531	!	494
	!	!		!		!	
	!P _C (%)	!	6,3	!	2,8	!	11,7

25

30

35

REVENDICATIONS

1. Composition de verre susceptible de contenir à titre d'agents colorants des constituants tels que Fe_2O_3 , CoO , Se , Cr_2O_3 , caractérisée en ce qu'elle comprend les constituants ci-après dans les limites suivantes, exprimées en pourcentages pondéraux:

SiO_2	64 à 75 %
Al_2O_3	0 à 5 %
B_2O_3	0 à 5 %
CaO	5 à 15 %
MgO	0 à 5 %
Na_2O	10 à 18 %
K_2O	0 à 5 %
Fe_2O_3 (fer total)	0,5 à 1,5 %
CoO	0,003 à 0,015 %
Cr_2O_3	0,025 à 0,09 %
Se	0 à 0,0025 %

cette composition de verre ayant un facteur de transmission énergétique globale (T_E) inférieur au facteur de transmission lumineuse sous illuminant A (T_{LA}), le facteur T_E étant compris entre 10 et 48 % et le facteur T_{LA} entre 20 et 60 % pour une épaisseur de 3,85 millimètres.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que sa teneur en FeO représente entre 16 et 55 % de la teneur en fer total exprimé sous forme de Fe_2O_3 .

3. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que sa teneur en FeO représente entre 20 et 40 % du fer total exprimé sous la forme Fe_2O_3 .

4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle présente une longueur d'onde dominante, sous illuminant C, comprise entre 490 et 560 nanomètres.

5. Vitrage comprenant une feuille de verre coloré dont la composition est définie par l'une des revendications 1 à 4 et dont l'épaisseur est comprise entre 2 et 8 millimètres.

6. Garniture de vitrages montés sur un véhicule automobile, comprenant un pare-brise, des latéraux avant et arrière et une lunette arrière, caractérisée en ce que les latéraux arrière, mobiles et fixes, et la lunette arrière sont constitués par des vitrages selon la revendication 5.

7. Garniture selon la revendication 6, caractérisée en ce que les latéraux arrière et la lunette arrière sont constitués respectivement par des vitrages qui, pour une épaisseur déterminée, présente des facteurs de transmission lumineuse globale sous illuminant A différents.

8. Garniture selon la revendication 7, caractérisée en ce que les vitrages formant les latéraux arrière présentent, pour une épaisseur de 3,85 mm, un facteur de transmission globale sous illuminant A compris entre 30 et 60 %, le vitrage constituant la lunette arrière présentant, pour la même épaisseur, un facteur de transmission globale sous illuminant A compris entre 20 et 45 %.

9. Garniture de vitrages montés sur un véhicule automobile comprenant un pare-brise, des latéraux avant et arrière et une lunette arrière, caractérisée en ce que les latéraux arrière, mobiles et fixes, et la lunette arrière sont constitués par des vitrages, qui, pour une épaisseur déterminée, présente des facteurs de transmission lumineuse globale sous illuminant A différents, lesdits vitrages comprenant une feuille de verre coloré dont la composition comprend les constituants ci-après dans les limites ci-après, exprimées en pourcentages pondéraux :

SiO ₂	64 à 75 %
Al ₂ O ₃	0 à 5 %
B ₂ O ₃	0 à 5 %
CaO	5 à 15 %
MgO	0 à 5 %
Na ₂ O	10 à 18 %
K ₂ O	0 à 5 %

et, à titre d'agents colorants :

Fe ₂ O ₃ (fer total)	0,45 à 2,5 %
CoO	0,001 à 0,02 %
Cr ₂ O ₃	0 à 0,1 %
Se	0 à 0,0025 %

cette composition de verre ayant un facteur de transmission énergétique globale (T_E) inférieur au facteur de transmission lumineuse sous illuminant A (T_{LA}), le facteur T_E étant compris entre 10 et 48 % et le facteur T_{LA} entre 20 et 60 % pour une épaisseur de 3,85 millimètres.

10. Garniture selon la revendication 9, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont la composition contient une teneur en FeO qui représente entre 16 et 55 % de la teneur en fer total exprimée sous forme de Fe_2O_3 .

11. Garniture selon la revendication 10, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont la composition contient une teneur en FeO qui représente entre 20 et 40 % de la teneur en fer total exprimée sous forme de Fe_2O_3 .

12. Garniture selon l'une des revendications 9 et 10, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont la composition contient à titre d'agents colorants :

Fe_2O_3 (fer total)	0,45 à 1 %
CoO	0,001 à 0,01 %
Se	0,0002 à 0,002 %

13. Garniture selon l'une des revendications 9 et 10, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont la composition contient à titre d'agents colorants :

Fe_2O_3 (fer total)	1 à 1,8 %
CoO	0,005 à 0,02 %
Se	0,0005 à 0,0025 %

14. Garniture selon l'une des revendications 9 et 10, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont la composition contient à titre d'agents colorants :

Fe_2O_3 (fer total)	0,8 à 1,8 %
CoO	0,001 à 0,01 %

15. Garniture selon l'une des revendications 9 et 10, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont la composition contient à titre d'agents colorants :

Fe_2O_3 (fer total)	1,3 à 2,5 %
CoO	0,005 à 0,015 %

16. Garniture selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisée en ce que les vitrages comprennent une feuille de verre coloré dont l'épaisseur est comprise entre 2 et 8 millimètres.

17. Garniture selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisée en ce que les vitrages formant les latéraux arrières présentent, pour une épaisseur de 3,85 mm, un facteur de transmission globale sous illuminant A compris entre 30 et 60 %, le vitrage constituant la lunette arrière présentant, pour la même épaisseur, un facteur de transmission globale sous illuminant A compris entre 20 et 45 %.